

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА СТРОИТЕЛЕН ПРОДУКТ
съгласно НАРЕДБА № РД-02-20-1 / 05.02.2015 г.



№ 010 / 05.03.2024

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Ceresit CT 81

2. Национални изисквания (заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството, национален нормативен акт), техническа спецификация (национален стандарт, българско техническо одобрение), приложими за строителния продукт:

БДС EN 13499

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с националните изисквания, както е предвидено от производителя:

Лепило за топлоизолационни плочи от експандиран полистирен (EPS)

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка, адрес за контакт на производителя и място на производство :

Хенкел България Оперейшънс ЕООД, Завод за строителни материали, 1289 Мирояне, София

5. Име и адрес за контакт на упълномощения представител (когато е приложимо):

неприложимо

6. Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания (когато е приложимо):

НИСИ-ЕООД - протоколи от изпитване № 27/10.01.2024

7. Декларирани показатели на характеристиките на строителния продукт:

Характеристика	Показател	Метод за изпитване/определяне	Допуск на показателя
Коефициент на топлопроводимост, W/m.K	0,57	БДС EN 1745:2020	
Коефициент на капилярна абсорбция, kg/(m ² .min ^{0.5})	0,29	БДС EN 1015-18:2003	≤ 0,40
Консистенция, mm	16	БДС EN 1015-4:2001	-
Плътност във втвърдено състояние, kg/m ³	1376	БДС EN 1015-10:2001	-
Якост на натиск, N/mm ²	9,0	БДС EN 1015-11:2020	≥ 6,0
Якост на огъване, N/mm ²	3,4	БДС EN 1015-11:2020	-
Отворено време, N/mm ²	1,0	БДС EN 12004-2:2017	≥ 0,5
Коефициент на водопропускливост, g/(m ² .d)	0,05	БДС EN ISO 1062-3:2008	≤ 0,5
Якост на сцепление с топлоизолационен материал, N/mm ²			
*към бетонна основа, 28 дни нормални условия N/mm ²	1,144	БДС EN 1015-12:2016	≥ 0,25
*към бетонна основа - 28 дни нормални условия +2 дни във вода, N/mm ²	1,008		
*към бетонна основа - 28 дни нормални условия +2 дни във вода + 7 дни нормални условия, N/mm ²	1,000		

* EPS след 28 дни нормални условия, N/mm ²	0,084	БДС EN 13494:2020	≥0,08
* EPS след 28 дни нормални условия +2 дни във вода, N/mm ²	0,082		
* EPS след 28 дни нормални условия +2 дни във вода + 7 дни нормални условия, N/mm ²	0,082		

Забележки:

1. В колона 1 се представя списък на характеристиките, както са определени в националните изисквания съгласно т. 2, за предвидената употреба, посочена в т. 3.
2. В колона 2 се записват декларираните показатели, изразени като нива и класове или като описание на всяка съответстваща характеристика, изброена в колона 1.
3. В колона 3 се отразява датираното позоваване на метода за изпитване/изчисление/определяне на декларираните в колона 2 показатели.


8. Характеристиките на строителния продукт, посочен в т. 1, имат показатели, съответстващи на декларираните съгласно т. 7.

Тази декларация за характеристиките на строителния продукт се издава изцяло на отговорността на производителя съгласно т. 4 или на упълномощения представител съгласно т. 5.

Подписано за и от името на производителя (упълномощения представител):

инж. Мария Гърдева,
Инж. Развитие на продукти, Хенкел България ЕООД
(име, длъжност)

Кристина Пекова
Бранд мениджър Ceresit
(име, длъжност)




.....
(подпис)

София, 05.03.2024 г.
(място и дата на издаване)