

Pattex Express Fix

Oldószer tartalmú építési-szerelési ragasztó



Jellemzői:

- Szerves oldószert tartalmaz
- Felhordás után a felületek azonnal összeilleszthetőek
- Rugalmas, repedésáthidaló, rezgésálló
- Két tömör felület egymáshoz ragasztására is alkalmas
- UV-álló, kültéren is alkalmazható

Alkalmazási terület:

A Pattex Express Fix oldószertartalmú, jó kezdeti tapadással rendelkező ragasztó. Kiválóan tapad (INSTANT TACK®) – az építőiparban jellemzően előforduló– csaknem valamennyi porózus vagy tömör felülethez: pl. téglá, kerámia, természetes kő, beton, különféle szárazépítő lapok (gipszkarton, cementkötésű faforgácslap stb.), fa, fém, műanyag, festett felületek stb. Időjárás- és öregedésálló. Nem alkalmazható polisztirol, polietilén, polipropilén, teflon és tükör ragasztására.

A felület előkészítése:

A ragasztandó felületeknek szilárdnak, száraznak, tisztának, repedéstől, valamint tapadást gátló anyagoktól (olaj, zsír stb.) mentesnek kell lenniük. A szennyeződést megfelelő tisztítószer (pl. oldószer) segítségével, valamint csiszolással és portalaníttalással kell eltávolítani. Szükség esetén, festőszalag felragasztásával védekezhetünk a nemkívánatos ragasztófoltok ellen. Bevonattal rendelkező felületek esetében a gyengén tapadó részeket el kell távolítani és célszerű próbaragasztást is végezni.



Felhordás:

Vágja le az adagoló csont végét a menetes rész felett. Tekerje rá az adagoló csört, szükség esetén vágja le annak hegyét a megfelelő szögben és helyezze a kartust a kinyomó pisztolyba. Az egyik előkészített felületre hordjon fel annyi ragasztót, hogy a felületek összepréselésekor a ragasztó a teljes felülettel érintkezzen. A ragasztó felhordását követően nincs szükség a szokásos száradási idő

betartására, a felületek azonnal egymáshoz préselhetők. A tökéletes tapadás érdekében a ragasztás csak másnap terhelhető. Szükség esetén a felületeket ideiglenesen rögzítse egymáshoz. A ragasztó teljes száradásához kb. 48 órára van szükség.

Műszaki adatok:

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Összetétel: | szerves oldószer és gumi |
| Viszkozitás: | pasztaszerű |
| Szárazanyag tartalom: | kb. 70% |
| Hőállóság: | - 20 °C – + 80 °C |
| Szín: | krémszínű |
| Nyitott idő: | Kb. 10 perc |
| Alkalmazási hőmérséklet: | + 5 °C – + 30 °C |
| Kötési szilárdság (DIN EN 205): | 5 N/mm ² |
| Anyagszükséglet: | 130-200 g/m ² |

Fontos tudnivalók:

A friss, még meg nem kötött ragasztó acetonnal vagy lakk- benzinnel-, a már megkötött anyag csak mechanikus úton távolítható el. Gyermekek elől elzárva tartandó. A felbontott kartus tartalmát a lehető leghamarabb fel kell használni!

Tárolás:

A ragasztóanyagot eredeti göngyölegben, száraz, hűvös, jól szellőztetett, fagymentes helyen, tűztől és melegtől távol kell tárolni. Eltartható a gyártástól számított 18 hónapig, felbontatlan állapotban. Gyártási dátumot lásd a csomagoláson (NNHHÉÉ XXX – ahol N-nap, H-hónap, É-év, X-sarzs).

Egyéb információk:

A ragasztó maradványt nem szabad a szennyvíz- hálózatba és természetes vizekbe juttatni. A göngyöleget csak akkor tegye a hulladékgyűjtőbe, ha teljesen üres és nem tartalmaz anyagmaradványokat. A munkakörülmények és a ragasztandó anyagok sokfélesége miatt, a munka megkezdése előtt feltétlenül végezzen próbaragasztást. A biztonságtechnikai adatlap szükség szerint rendelkezésre áll.

A termék használata előtt kérje el és tekintse meg a termék Biztonságtechnikai adatlapját!

Figyelem! A megadott adatok csak általános tudnivalókat takarnak. A ragasztandó anyagok és a munkakörülmények sokfélesége miatt a munka megkezdése előtt célszerű próbaragasztást végezni. Jelen műszaki adatlap tapasztalataink alapján, a műszaki fejlődés jelenlegi állása szerint készült.

Értékesítési feltételeink keretében csak termékeink mindig állandó, magas szintű minőségére vállalunk szavatosságot. A Henkelt nem terheli felelősség a termék nem megfelelő használatából eredő károkért.

MŰSZAKI SZAKTANÁCSADÁS

Tel.: (+36-30) 190-1268

Henkel Magyarország Kft.

Ragasztás Technológiák Üzletág

H-1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10/B

Tel.: 06-1-372-5555

