



- Watergebaseerde montagelijm voor schrijnwerkerij in hout.
- Overschilderbaar.
- Extreme aanvangsterkte.

VERPAKKING

- Koker van 380g
- 18 maanden houdbaar in gesloten verpakking in een droge koele en vorstvrije ruimte..

TOEPASSINGEN

- Voor gebruik binnenshuis.
- Voor houten schrijnwerkerij zoals: traptreden, handleuningen, lambriseringen en profielen.
- Voor het bevestigen van poreuze decoratieve elementen (lijstwerk, rozetten, consoles, tegels, bakstenen).
- Maakt het mogelijk zware voorwerpen te bevestigen (tot 120kg/m²**).
- ** Test uitgevoerd beuk op beuk na 48 uur drogen

VOORDELEN PRODUCT

- Vult gaten / barsten tot **10mm**
- Overschilderbaar

GEBRUIK

Ondergrond :

- Ideaal voor het verlijmen van poreuze en niet poreuze oppervlakken*, zoals hout of polystyreen, binnenshuis.
- *Eén van de te verlijmen oppervlakken moet poreus zijn.
- Niet geschikt voor verlijming van: spiegels, PE, PP & PTFE

Vorbereiding oppervlakte :

- Voor een goede hechting van de lijm moeten de oppervlakken schoon, vet- en stofvrij zijn. De formule hecht op zowel droge als vochtige ondergronden.
- Verwijder verontreinigingen zoals stof, vet, olie of roest met alcohol, aceton of/en schuurpapier.
- Verlijming kan worden uitgevoerd op poreuze of geblokkeerde oppervlakken (verf, pleister, pleister en andere coatings).

Toepassing :

- Snijd de koker open, schroef het mondstuk erop en snijd het af met een cutter af volgens de gewenste breedte van de lijmstrip.
- Plaats de koker in een kitpistool
- Breng de lijm aan in een regelmatige lijn of in dotten op een van de twee oppervlakken.
- Breng de twee oppervlakken samen en druk ze gedurende 5 seconden samen. De hechting is onmiddellijk. De droogtijd en de eindsterkte worden na 48 uur bereikt. Belast de hechting niet voor 48 uur.
- Voorzichtig! Overmatig gewicht kan het substraat doen breken.
- Verwijder overtollige lijm of gemorste vloeistof onmiddellijk met een droge doek.

KENMERKEN

Kleur	Wit
Consistentie	Pasta
Dichtheid	Environ 1.30 g/ml
Verbruik	Met één koker kunt u een strip (diamter 5mm) van ongeveer ±15 meter maken
Solventen	Nee
Open tijd	Ongeveer 10min bij +20°C
Droogtijd	Finale eindsterkte na 48 uur.
Vochtbestendigheid	Binnen
Waterbestendigheid	Nee
Temperatuurbestendigheid	Van -20°C tot +70°C
Overschilderbaar	Na uitharding

Belangrijk

De bovenstaande gegevens, vooral adviezen voor de verwerking en toepassing van onze producten, berusten op onze kennis en ervaring. In verband met de verschillende materiaalsoorten en de buiten onze invloedssfeer liggende omstandigheden tijdens de verwerking raden wij in ieder geval aan om voldoende tests uit te voeren om de geschiktheid van ons product voor de geplande toepassing en het verwerkingsdoel te controleren. Aansprakelijkheid kan noch op grond van deze aanwijzingen noch op mondeling advies worden aanvaard, tenzij ons in dit opzicht opzet of grove nalatigheid kan worden verweten. Met dit technische merkblad verliezen alle vorige uitgaven hun geldigheid.

In geval van twijfel, contacteer onze Technische Dienst Pattex.

www.pattex.be
www.pattex.nl