



## PRODUCTINFORMATIE MUREN & RAMEN



- **Duurzame tocht- en waterafdichting**
- **Bestand tegen UV-stralen en weersinvloeden**
- **Overschilderbaar**

### TOEPASSINGEN

Overschilderbare hoogwaardige acrylaatkit voor het wind- en waterdicht maken van voegen en kieren tussen o.a. ramen, deuren en muren.

Voor het afdichten van voegen en kieren tussen muur en raam- of deurkozijn, tussen vloer en venster- en deurdorpels, tussen vloer of muur en plinten. Hecht uitstekend op o.a. steen, hout, pvc, aluminium, metaal.

Hecht niet op o.a. PA, PE, PP, Teflon® en bitumen.

### EIGENSCHAPPEN

- Wind-, stof- en waterdicht
- Voor binnen en buiten
- Bestand tegen UV-stralen en weersinvloeden
- Bestand tegen temperatuurschommelingen
- Overschilderbaar.
- Uitstekende hechting zonder primer op vrijwel alle ondergronden

### TECHNISCHE KENMERKEN

Verwerkingstemperatuur	+5 tot +40°C
Dichtheid kleuren versie	Ong. 1,55 g/ml
Huidvorming	Ong. 15 minuten
Uithardingssnelheid	Ong. 48u
Max. toegelaten vervorming	Ong. 10 %
Temperatuursbestendigheid	tussen -20°C en +80°C

### GEBRUIKSAANWIJZING

#### **Vorbereiding:**

Verwijder met een eenvoudige duw- of trekbeweging de oude voegkit met de scherpe puntzijde van de Rubson Silicone Cutter.

Verwijder de laatste resten voegkit langs bv. tegelwanden met de spatelzijde van de Rubson Silicone Cutter. Reinig met alcohol en schoonvegen met een doek.

De ondergrond moet schoon, vast en vetvrij zijn. Sterk zuigende ondergronden vooraf bevochtigen.

De voeg aan de randen op ong. 6mm afplakken met schilderskleefband.

#### **Verwerking:**



## PRODUCTINFORMATIE MUREN & RAMEN

Open de koker met Rubson Silicone Tool. Schroef de bijgeleverde doorzichtige spuitmond op de koker. Gebruik opnieuw de Rubson Silicone Tool om de spuitmond van de Rubson koker op de gewenste voegbreedte af te snijden. Plaats de open koker in het Rubson voegkitpistool. Breng het voegmiddel gelijkmatig aan met het Rubson pistool. Neem het overtollige, verse Rubson voegmiddel weg met de holle lepelzijde van de Rubson Silicone Tool door deze naar voor te duwen. Verwijder de kleefband. Strijk de verse voeg glad met de bevochtigde bolle lepelzijde van Rubson Silicone Tool. Sluit na de uitvoering van de voeg, de spuitmond van de Rubson koker af met de rode afsluitdop.

### **Reiniging van het gereedschap & vlekken:**

Onmiddellijk met water.

Uitgehard voegmiddel verwijderen met de Rubson Silicone Cutter.

### **VERBRUIK**

Per koker: 15 meter voeg van 3 x 5 mm.

### **GEREEDSCHAP**

Rubson Silicone Cutter, voor het eenvoudig verwijderen van een oude voeg

Rubson Silicone Tool, voor het veilig openen van een koker en het makkelijk gladstrijken van de voeg

Rubson Voegkitpistool, voor het gelijkmatig aanbrengen van de voegkit

### **VERPAKKING**

- Koker van 280 ml

### **KLEUREN**

Wit, Grijs en Bruin

### **HOUDBAARHEID**

18 maanden houdbaar in een oorspronkelijke ongeopende verpakking.

Na opening nog ong. 6 maanden houdbaar. Spuitmond goed afsluiten met rode afsluitdop.

Vorstvrij bewaren.

### **TIP**

Niet verwerken bij een temperatuur lager dan +5°C.

Niet geschikt voor:

- Aquaria, sanitaire toepassingen en vloeren.
- Gebruik in medische of farmaceutische toepassingen.
- Gebruik bij natuursteen

### **BIJZONDERE RICHTLIJNEN**

#### **Veiligheidsvoorzorgen**

Contact met de ogen of slijmvlies vermijden.

Bij contact met de huid: grondig afwassen met water.

Buiten het bereik van kinderen bewaren.



## PRODUCTINFORMATIE MUREN & RAMEN

### **Informatie i.v.m. de overschilderbaarheid**

Rubson Tocht is overschilderbaar met de gebruikelijke verf-, lak- en beitssystemen. Als elasto-plastische dichtstof kan Rubson Tocht echter alleen over het totale oppervlak overschilderd worden wanneer de aangebrachte laag de bewegingen van de voegkit zonder beschadiging kan opvangen. Deze factor is vooral belangrijk bij het overschilderen van een voeg aangebracht buitenshuis.

### **Informatie i.v.m. de uithardingsperiode**

In verse, niet uitgeharde toestand en tijdens de uithardingsfase is Rubson Tocht vorstgevoelig.

### **Informatie i.v.m. waterbelasting**

Rubson Tocht is niet geschikt voor voegen die ondergedompeld zijn in water

Voor voegen met permanente wateronderdompeling gebruik Rubson Lekkage (zwart of transparant) bruikbaar.