



- Montagelijm uitermate geschikt voor PVC / Aluminium.
- Ook geschikt voor: tegels, metaal, glas, staal, spiegels*, plastic**
- Hoge eindsterkte, flexibele verlijming, directe hechting.

VERPAKKING

- Koker van 450g
- 15 maanden houdbaar in gesloten verpakking in een droge koele en vorstvrije ruimte

TOEPASSINGEN

- Maakt flexibele verlijming mogelijk in de meest extreme binnen/buitenomstandigheden. Ideaal voor het bevestigen van poreuze en non poreuze materialen zoals PVC, aluminium, tegels, metaal, plastic*, of spiegel**.
- Geschikt voor poreuze - (tegels, pleisterwerk, baksteen, hout, steen) en niet-poreuze ondergronden zoals, hard PVC, aluminium, metaal, spiegels*.
- Voor de bevestiging van pvc-bekleding, elektriciteitskanalen, pvc- en/of aluminiumprofielen, enz.
- Geschikt voor bevestigingen op PVC en/of aluminium.
- Voor het bevestigen van decoratieve elementen (lijstwerk, rozetten, consoles, tegels, bakstenen).
- Geschikt voor gebruik op vochtige binnen- en/of buitenoppervlakken.
- Maakt het mogelijk zware voorwerpen te bevestigen (tot 25kg/cm²).
- *Niet geschikt voor PE, PP, PTFE en Teflon™.
- ** Gebruik spiegels volgens DIN EN 1036-1

GEBRUIK

Vorbereiding oppervlakte :

- Voor een goede hechting van de lijm moeten de oppervlakken schoon, vet- en stofvrij zijn. De formule hecht op zowel droge als vochtige ondergronden.
- Verwijder verontreinigingen zoals stof, vet, olie of roest met alcohol, aceton of/en schuurpapier.
- Controleer de hechtsterkte tussen de coating en het substraat.
- Verlijming kan worden uitgevoerd op poreuze of geblokkeerde oppervlakken (verf, pleister, pleister en andere coatings).

Toepassing :

- Snijd de koker open, schroef het mondstuk erop en snijd het af met een cutter af volgens de gewenste breedte van de lijmstrip.
- Plaats de koker in een kitpistool
- Breng de lijm aan in een regelmatige lijn of in dotten op een van de twee oppervlakken.
- Breng de twee oppervlakken samen en druk ze gedurende 5 seconden samen. De hechting is onmiddellijk. De droogtijd en de eindsterkte worden na 24 uur bereikt. Belast de hechting niet voor 24 uur.
- Voorzichtig! Overmatig gewicht kan het substraat doen breken.
- Verwijder overtollige lijm of gemorste vloeistof onmiddellijk met een droge doek.

KENMERKEN

Kleur	Wit
Consistentie	Pasta
Dichtheid	Ongeveer 1.60g/ml
Verbruik	Met één koker kunt u een lijmstrip (diameter 5mm) van ongeveer ±12 meter maken
Solventen	Nee
Open tijd	Ongeveer 15min bij +20°C
Droogtijd	Finale eindsterkte na 24 uur.
Vochtbestendigheid	Ja (kan zelf toegepast worden op vochtige ondergronden)
Waterbestendigheid	Ja (maar niet voor constante onderdompeling)
Temperatuurbestendigheid	Van -30°C tot +80°C
Overschilderbaar	Na uitharding

Belangrijk

De bovenstaande gegevens, vooral adviezen voor de verwerking en toepassing van onze producten, berusten op onze kennis en ervaring. In verband met de verschillende materiaalsoorten en de buiten onze invloedssfeer liggende omstandigheden tijdens de verwerking raden wij in ieder geval aan om voldoende tests uit te voeren om de geschiktheid van ons product voor de geplande toepassing en het verwerkingsdoel te controleren. Aansprakelijkheid kan noch op grond van deze aanwijzingen noch op mondeling advies worden aanvaard, tenzij ons in dit opzicht opzet of grove nalatigheid kan worden verweten. Met dit technische merkblad verliezen alle vorige uitgaven hun geldigheid.

In geval van twijfel, contacteer onze Technische Dienst Pattex.

www.pattex.be
www.pattex.nl