



FICHE DU PRODUIT

Reboucheur pour bois

- Pour de petites et grandes réparations de bois
- Sèche très rapidement: 20 minutes
- Ne se rétracte pas
- Convient pour l'intérieur et l'extérieur



APPLICATIONS

Obturt et rëparë le bois pourri et abîmë. Pour chambranles, châssis de fenêtrë, armoire, portë, construction de bois, meublë, tablette de fenêtrë en bois, poutre, etc... Peut également êtrë utilisë en tant qu'enduit à sëchagë rapidë.

CONDITIONNEMENT

- pot de 500 g
- pot de 1 kg

CARACTÉRISTIQUES

Poids spécifique:	1,85
Composition:	A base de polyester 2 composants
Température d'utilisation:	Au-dessus de +10°C
Temps de durcissement:	Environ 20 minutes (par +20°C)
Séchage:	Sèche sans rétrécir
Entreposage:	Conserver dans un emballage bien fermé et dans un endroit frais (max. +20°C) et sec.

MODE D'EMPLOI

Préparation du support:

Eliminer tous les morceaux de bois pourri et détaché et ce jusqu'au bois sain. Le support doit être propre, sain et sec. Proportions du mélange: Environ 97,5% de pâte et environ 2,5% de durcisseur.

Utilisation:

Appliquer le produit à l'aide d'une spatule ou d'un couteau à enduire et lisser. Légèrement poncer après séchage.

Temps de séchage:

10 minutes par +20°C.

REMARQUES

Laisser durcir la pâte restante qui se trouve sur la spatule (incluse dans l'emballage) et dans le bac mélangeur. En appuyant par après légèrement sur le plastique, le Reboucheur pour bois se détache et tous les accessoires peuvent être réutilisés lors d'une prochaine réparation. Après emploi, bien refermer la boîte et le tube. Le Reboucheur pour bois Perfax durci, peut uniquement être enlevé mécaniquement. Eliminer immédiatement les traces de Reboucheur pour bois à l'acétone.

Perfax, qualité de tradition!



FICHE DU PRODUIT Reboucheur pour bois

ATTENTION

- Eviter tout contact avec les yeux, la peau et les voies respiratoires.
- Il est conseillé de porter des gants lors de l'application.
- Ininflammable.
- Ne pas avaler et tenir hors portée des enfants.
- Se débarrasser de l'emballage ainsi que des restes de produit durcis et non durcis auprès des déchets chimiques.

Henkel Nederland B.V.

Brugwal 11
3432 NZ Nieuwegein
Tel: +31 30 607 34 38
Website: www.perfax.nl
E-mail: info.diy@henkel.com

Henkel Belgium N.V.

Esplanade 1, bus/bte 101
1020 Brussel/Bruxelles
Tel: +32 2 421 29 99
Website: www.perfax.be
E-mail: info.diy@henkel.com