

BITUTAPE-PUTTY-K

معجون قابل للتشكيل

معجون ماستيك لملء الفراغات من أجل تسهيل استخدام أشرطة تغليف الأنابيب.

المزايا

- يعطي سطحاً أملساً وقابلاً للتشكيل على ترميمات الأنابيب مثل الوصلات الطرفية والصمامات والمفاصل والرؤوس والصلات المثبتة بمسامير وأي قطع معقدة الشكل
- قابل للتشكيل باليد ، مما يجعل استعمالها بسيطاً وسريعاً
- تتمتع بالتصاق ممتاز يبقى المعجون في مكانه دون انكماش أو ترهل



الوصف

Bitutape Putty-K عبارة عن معجون مقاوم للمواد الكيميائية يستخدم لملء الفراغات في المناطق المعقدة وإغلاق الشقوق والفجوات من أجل تعزيز كفاءة العزل المائي لمنتجات أشرطة منع التآكل من Bitutape* المخصصة لتغليف الأنابيب.

تعليمات الاستعمال

تحضير السطح

يجب أن تكون الأسطح خالية تماماً من الغبار والزيوت والشحوم والصدأ وبودرة المعدن الناتجة خلال التصنيع و الجزيئات المتطايرة من عمليات اللحام أو أي جزيئات حرة أخرى، مما قد يؤثر على الالتصاق.

تجهيز السطح

يجب أن يكون السطح مطلياً باستخدام مادة أساس Bitutape* و جاف تماماً قبل وضع المعجونة.

التغليف

قم بتعبئة المعجون بعناية في المفاصل والشقوق للحصول على الشكل و السطح المطلوبين لتسهيل عملية التغليف. قم بلف شريط Bitutape باللفة و العرض المناسبين.

الظروف المناخية

مصممة لتناسب الاستخدامات في المناطق الاستوائية والمعتدلة الظروف المناخية.

التخزين وفترة الصلاحية

يحفظ في مكان جاف ومظلل. يجب إبعاده عن ضوء الشمس المباشر وحمايته من درجات الحرارة شديدة الارتفاع أو الانخفاض. مدة الصلاحية 24 شهراً في ظروف مغلقة و إذا تم تخزينها في غرفة مكيّفة في المناخات الاستوائية

TDS_Bitutape Putty-k_GCC_0519

1

الصحة والأمان

Bitutape Putty-K خالي من المذيبات وبالتالي فهو غير خطير. يمكن إزالة أي بقع على الجلد بالماء والصابون.

المواصفات الفنية

الخصائص	القيم	معايير الاختبار
اللون	درجة اللون الطبيعي - رمادي	
المذيب	لا يوجد	
درجة حرارة الاشتعال	لا ينطبق	
الوزن النوعي [غرام/سنتيمتر مكعب]	0.05 ± 1.9	ASTM D 70
المحتوى الصلب، [%]	100	ASTM D 2369
وقت الجفاف	لا ينطبق	

جميع القيم المقدمة تخضع لتفاوت 5 - 10 %

الأحجام المتوفرة للتوريد

Bitutape Putty-K	دلاء 20 كجم
------------------	-------------

إلى جانب المعلومات الواردة هنا ، من المهم أيضاً مراعاة المعلومات و المبادئ التوجيهية واللوائح لمختلف المنظمات و الاتحادات العمالية و كذلك المعايير ذات الصلة. تستند الخصائص المذكورة أعلاه على الخبرة العملية والاختبارات التطبيقية. إن الخصائص والاستخدامات المضمنة الأخرى التي لم ترد في هذه البطاقة الفنية تتطلب تأكيداً خطياً من قبلنا. تم الحصول على جميع البيانات الواردة تحت درجة حرارة +23 درجة مئوية ورطوبة هواء نسبية 50٪ في ظروف المختبر ما لم يتم ذكر خلاف ذلك. يرجى ملاحظة أنه من الممكن تسريع أو تأخير عملية التصلب بفعل الظروف المناخية المختلفة. إن المعلومات الواردة هنا، ولا سيما التوصيات الخاصة بالتعامل مع منتجاتنا واستخدامها، تستند إلى خبرتنا المهنية. بما أن المواد والظروف المحيطة قد تختلف باختلاف الحالة وطبيعة الاستخدام وبالتالي لا نستطيع السيطرة عليها، فإننا نوصي بشدة بإجراء اختبارات كافية للتحقق من ملائمة منتجاتنا للاستخدام المقصود في كل حالة. لا نتحمل أي مسؤولية قانونية استناداً إلى محتويات بطاقة البيانات هذه أو أي نصيحة شفوية، ما لم يكن هناك سوء تصرف متعمد أو إهمال جسيم من طرفنا. ورقة البيانات الفنية هذه تحل محل جميع الإصدارات السابقة ذات الصلة بهذا المنتج.



هنكل بولي بت للصناعات المحدودة، ص.ب 293، أم القيوين ، الإمارات العربية المتحدة

الهاتف: +971(6)7670777 ، فاكس: +971(6)7670197 ، henkelpolybit@henkel.com

هنكل بولي بت للصناعات المحدودة، ص.ب 5911 الدمام – 31432، المملكة العربية السعودية

الهاتف: 62 / 4061 96613808+ ، فاكس: 1164 966 13 812

www.henkelpolybit.com, polybitdammam@henkel.com