

Bitustick AL

غشاء عازل للماء بسطح ألومنيوم عاكس لأشعة الشمس
غشاء عازل للماء معزز بالبوليمرات وذاتي اللصق



TDS_Bitustick AL_GCC_0519

1

المزايا

- مقاومة جيدة للماء والبخار
- سطح ألومنيوم يوفر انعكاس شمسي ممتاز
- مصمم خصيصاً للمناخات الاستوائية
- ذاتي اللصق. يتطلب إزالة فيلم السيليكون واللصق بالسطح
- التصاق ممتاز بالأسطح الأفقية والعمودية
- مقاومة جيدة للتمزق والثقب
- مقاومة ممتازة لقوة شد في الاتجاهين الطولي والعرضي



مقاومة للأشعة فوق البنفسجية



مقاومة الثقوب



عازل للماء



يتصق تلقائياً

الوصف

Bitustick AL هو غشاء عازل للماء ذاتي اللصق من البوليمر للمناطق الاستوائية. يتم وضع غشاء مركب البيتومين على فيلم من الألومنيوم غير المسامي وغير المتقوب والمصفح بال HDPE.

مجالات الاستخدام

BITUSTICK AL عبارة عن غشاء مانع لتسرب المياه متعدد الأغراض يمكن استخدامه للمنازل المتوسطة، والأسطح التجارية الصغيرة، والشرفات السكنية والنوافذ، والمباني الزراعية، وترقيع الأسقف والمزاريب وعلى صفائح البروفيل. يمكن استخدامه أيضاً كوجه نهائي على الجدران الواقفة.

تعليمات الاستخدام

يتم استخدام المنتج بين درجة حرارة 5 و 55 مئوية. قد تختلف إجراءات الاستخدام قليلاً حسب ظروف الموقع. يوصى باتباع الإرشادات العامة التالية لتطبيق نظام العزل المائي ذاتي اللصق:

تحضير السطح

يجب تنظيف السطح جيداً من جميع الملوثات مثل الغبار وآثار مواد المعالجة والزيوت والشحوم. يجب إزالة جميع عيوب السطح والتواءات والخرسانة غير السليمة من الناحية الهيكلية والقابلة للتفتت وإصلاحها باستخدام ملاط مناسب لإصلاح الخرسانة POLYCRETE.

طبقة الأساس

يتم وضع دهان أساس Polyprime SB * (أساس مذيب) بتركيز 4-6 م²/لتر على سطح نظيف وجاف وناعم بالفرشاة أو الرول أو الرش. ثم

ترك الأساس يجف قبل وضع الغشاء. نظراً لأن لزوجة دهان الأساس منخفضة، فإنه يخترق المسامات الخرسانية بسهولة مما يعزز التصاق الغشاء بالسطح الخرساني. بالإضافة إلى أن دهان الأساس يعمل أيضاً كعلاف مانع لجزيئات الغبار التي تتراكم على سطح الخرسانة بعد التنظيف.

المحاذاة

دائماً يجب البدء في تركيب جميع طبقات الغشاء من النقطة المنخفضة أو المصارف، بحيث يكون تدفق المياه فوق الطبقات أو بموازاتها، ولا يتدفق أبداً بعكس اتجاه الطبقات. يتم تغطية جميع التداخلات بين وصلات الغشاء، أي تركيب ولف الوصلات فوق بعضها بحيث يصبح هنالك لفات علوية فوق اللفات السفلية. يتم البدء بتطبيق الغشاء عن طريق فتح لفافة Bitustick AL ومحاذاة اللفات الجانبية.

الاستخدام

يتم سحب فيلم الغلاف لفتح المنتج من جهة اللاصق الذاتي والبدء في لف الغشاء فوق السطح مع الضغط. يجب سحب الهواء من فوق الغشاء بالضغط، يتم البدء من المركز إلى الحواف، ويستخدم ضاغط خشبي. بعد ذلك، يجب الضغط باستخدام رول حديدي فوق الغشاء المطبق لضمان التصاق مناسب وقوي لمركب البيتومين مع سطح القاعدة. يجب ألا تقل التداخلات الجانبية عن 50 مم على الحواف وتداخل الأطراف يكون 100 مم. عند استخدام المنتج كطبقة نهائية على الجدران والحواس، يتم لف غشاء Bitustick AL بالتداخل مع الغشاء الأساسي ويتم وضعه على الجدار وتثبيتته داخل الأخدود المقطوع على طول جدار الحاجز. يتم عزل الغشاء المطوي باستخدام مادة مانعة للتسرب من البيتومين (BITUMASTIC) *.

النقل

يجب وضع أغشية Bitustick AL في صناديق مموجة واسعة لتجنب أي ضرر أثناء النقل أو أثناء التخزين في المواقع. يجب توخي الحذر عند تخزين الأغشية في المواقع ويجب عدم وضعها على مقربة من أي حواف حادة أو بارزة لتجنب ثقوب الغشاء أو إتلافه.

التخزين وفترة الصلاحية

يجب تخزين أغشية Bitustick AL في منطقة مظلمة على منصات خشبية وتغطيتها بعناية بغطاء سميكة وتثبيتته بإحكام بطريقة تقلل من التعرض لأشعة الشمس والأشعة فوق البنفسجية. يجب حماية الغشاء من جميع مصادر الحرارة. مدة الصلاحية 12 شهرًا إذا تم تخزينها حسب التوصيات. سيؤدي التعرض المفرط لأشعة الشمس والأشعة فوق البنفسجية ومصادر الحرارة الأخرى إلى تدهور كبير في المنتج وتقليل مدة صلاحيته.

الصحة والسلامة

يحتوي Bitustick AL على مركب بيتوميني لزج ويمكن أن يلتصق بجلد الإنسان أثناء الاستخدام. يمكن إزالة بقع البيتومين بقطعة قماش مغموسة بمنظف مناسب للجلد.

التوريد

Bitustick AL	1.2 ملم	1 م × 10 م الوزن 12 كجم #
	1.5 ملم	1 م × 10 م الوزن 15 كجم #
Polyprime SB	سطل 20 لتر و برميل 200 لتر	
Bituboard	3.2م	1م × 2م وزن 7.7 كجم#
	6.0م	1م × 2م وزن 14 كجم#
Watertite TS 15	50 مم × 10م وزن 0.6كجم#	
ضاغط (مكبس) خشبي	140مم × 210مم	
رول حديدي: (القياس الموصى به)	قطر الرأس 38م وزن 1.5كجم # عرض 100 ملم الطول 350 مم	

* الرجوع إلى موقع الويب للحصول على المواد الصلبة الذائبة الكلية # الوزن تقريبي

المواصفات الفنية

معايير الاختبار	القيم	الخصائص
DIN EN 1849-1	1.5 1.2	السماكة ، [ملم]
DIN EN 1849-1	1.5 1.2	الكتلة لكل وحدة مساحة ، [كجم/م ²]
	رامادي / فضي - مصفح بورق ألومنيوم HPDE	الوجه العلوي
ASTM D 36	أكثر من 105	نقطة التلين، (R & B)، (متوي)
ASTM D 882	طولي 40 عرضي 45	قوة الشد (فيلم)، (نيوتن/ملم ²)
ASTM D 882	طولي 150 عرضي 150	نسبة الاستطالة عند نقطة الكسر
ASTM D 1004	طولي 20 عرضي 20	مقاومة التمزق (فيلم) (نيوتن)
		قوة الالتصاق، (نيوتن/مم)
ASTM D 1000	1.8 2.2	مع ركييزة مجهزة مع نفس الغشاء
		مقاومة الثقب، (نيوتن)
ASTM E 154	أكثر من 220	نسبة الانعكاس، [%]
EN 140	أكثر من 60	الضغط الهيدروستاتيكي عند 5 بار (50 م)
BS EN 12390 (الجزء 8)	لا تسرب	نسبة امتصاص الماء [فيلم] عند 24 ساعة، [%]
ASTM D 570	0.14	المقاومة الكيميائية، (الرقم الهيدروجيني)
ASTM D 543	11.5 - 2.5	مرونة درجات الحرارة المنخفضة
ASTM D 1970	أقل من -15 درجة مئوية	قدرة سد الشقوق، (ملم)
ASTM C 836	أكثر من 1	المركبات العضوية المتطايرة (جم/لتر)
ASTM D3960/D2369	أقل من 50	

تخضع جميع القيم المعطاة لسماحية 5 - 10%

بصرف النظر عن المعلومات الواردة هنا ، من المهم أيضًا مراعاة الإرشادات واللوائح ذات الصلة لمختلف المنظمات والجمعيات التجارية بالإضافة إلى المعايير ذات الصلة. تستند الخصائص المذكورة أعلاه إلى الخبرة العملية والاختبارات التطبيقية. تتطلب الخصائص المضمنة والاستخدامات المحتملة التي تتجاوز تلك المضمنة في ورقة المعلومات هذه تأكيدًا كتابيًا. تم الحصول على جميع البيانات المعطاة عند درجة حرارة محيطية ودرجة حرارة المادة + 23 درجة مئوية و 50٪ رطوبة هواء نسبية في ظروف المختبر ما لم ينص على خلاف ذلك. يرجى ملاحظة أنه في ظل الظروف المناخية الأخرى ، يمكن تسريع التسلب أو تأخيرها. تستند المعلومات الواردة هنا ، ولا سيما التوصيات الخاصة بالتعامل مع منتجاتنا واستخدامها ، إلى خبرتنا المهنية نظرًا لأن المواد والشروط قد تختلف مع كل تطبيق مقصود ، وبالتالي فهي خارج نطاق تأثرنا ، فإننا نوصي بشدة بإجراء اختبارات كافية في كل حالة للتحقق من ملاءمة منتجاتنا للاستخدام المقصود. لا يمكن قبول المسؤولية القانونية على أساس محتويات ورقة البيانات هذه أو أي مشورة شفوية ، ما لم تكن هناك حالة سوء سلوك متعمد أو إهمال جسيم من جانبنا. تحل ورقة البيانات الفنية هذه محل جميع الإصدارات السابقة ذات الصلة بهذا المنتج.

