

Bitustick R 400

غشاء حماية مغطى بطبقة من البولي بروبيلين
غشاء حماية من الإسفلت (البيتومين) معدل بالبوليمر ذاتي
الالتصاق لمنع جذور النباتات و منع تسرب المياه والحماية



TDS_Bitustick R 400_GCC_0920

1

المزايا

- التصاق ممتاز على الأسطح المختلفة
- مقاومة عالية ضد الاختراق بواسطة الجذور
- مقاومة الاهتراء
- مقاومة للمواد الكيميائية
- غير قابل للتحلل العضوي نهائياً
- خصائص تصريف جيدة جداً
- مقاومة ممتازة للتقرب وللأشعة فوق البنفسجية
- التصاق جيد بالخرسانة الرقيقة بالبيئة عند الجفاف
- مناسب لحماية الأعشبية القائمة على البيتومين وحماية الأشرطة والطلاء على الأشكال الخرسانية المعقدة والأنابيب



عازل للماء



مقاومة للأشعة فوق البنفسجية



مقاوم للعوامل الكيميائية



مقاومة للتقرب

الوصف

Bitustick R 400 عبارة عن غشاء إسفلتي (بيتوميني) معدل بالبوليمر لمنع جذور النباتات و منع تسرب المياه والحماية.

تم وضع طبقة البيتومين المعالج على غشاء من البولي بروبيلين القوي الذي يتمتع بمقاومة عالية للتقرب و المواد الكيميائية و الأشعة فوق البنفسجية.

يوجد حاشية مختومة في مناطق الالتقاء لضمان الحصول على التصاق قوي بين بيتومين و بيتومين، و بالتالي منع أي تسرب للمياه في مناطق الالتقاء.

يتوافق Bitustick R 400 مع متطلبات BS 8102

مجالات الاستعمال

يستخدم Bitustick R 400 للعزل المائي وحماية الأساسات الخرسانية وأي إنشآت تحت الأرض. بفضل وجود طبقة البولي بروبيلين القوي ، فإنه يتمتع بمقاومة عالية للتقرب الناجمة عن الجذور ويمكن استخدامه في المناطق التي تتطلب مواد تمنع الجذور من النمو كما أنه مناسب للاستخدام كغشاء حماية لأغشية الألواح المحتوية على الإسفلت (البيتومين) والأشرطة والطلاء على الأسطح الرأسية والأنابيب وغيرها

من الأشكال المعقدة لحمايتها من التقرب والتعرض للطقس.

يحتوي الغشاء على طبقة من البيتومين المعدل ، مما يساعده على الالتصاق بأي سطح ، وفي نفس الوقت يوفر طبقة عزل للماء شديدة الفعالية. تتيح هذه الخاصية استخدام الغشاء كغشاء عازل للرطوبة أيضاً.

تعليمات الاستعمال

يجب التركيب عند حرارة تتراوح بين 5 و 55 درجة مئوية. قد تختلف إجراءات الاستعمال قليلاً حسب ظروف الموقع. الإرشادات العامة الموصى بها لتركيب الغشاء المانع لتسرب المياه ذاتي الالتصاق هي كالتالي:

تحضير السطح

يجب تنظيف السطح جيداً من جميع الملوثات مثل الغبار و آثار مركبات المعالجة والزيوت والشحوم. يجب إزالة أي عيوب في السطح و نتوءات أو قطع الخرسانة غير السليمة أو الهشة باستخدام طينة POLYCRETE* المخصصة لإصلاح الخرسانة.

مصادر الحرارة سيؤدي إلى تراجع كبير في جودة المنتج وتقليل مدة صلاحيته.

الصحة والأمان

يحتوي Bitustick R 400 على مركب بيتومين لزج ، أثناء التركيب يمكن أن يلتصق بجلد الإنسان. يمكن إزالة هذه البقع باستخدام قطعة قماش مغموسة في منظف مناسب.

الإنتاج

Bitustick R 400	1م × 8م ، الوزن 26 كجم #
Polyprime SB	سطل 20L و برميل 200 لتر
Watertite TS 15 #	200 مم × 10 م ، الوزن 2.4 كجم #
مكبس خشبي	140 مم × 210 مم
أسطوانة حديد	قطر الرأس 38 مم ، وزن 1.5 كجم #
(المواصفات الموصى بها)	العرض 100 مم
	الطول 350 مم

الوزن التقريبي

المواصفات الفنية

الخاصية	القيم	معايير الاختبار
السكك [مم]	3.5	DIN EN 1849-1
الكتلة لكل وحدة مساحة ، [كجم / م ²]	0.15 ± 2.45	DIN EN 1849-1
السطح العلوي، [جم / م ²]	350	
بولي بروبيلين		
نقطة التليين [درجة مئوية]	< 105	ASTM D 36
مقاومة التمزق	450/500	ASTM D 5147
[نيوتن]، [طولي/عرضي]		
قوة الشد (طولي/عرضي)	< 550/700	DIN EN 12311-1
[نيوتن/سم ⁵]		
الاستطالة [طولي/عرضي]، [%]	50/40	DIN EN 12311-1
مقاومة الثقب [ن]	< 1800	ASTM E 154
قوة الالتصاق [نيوتن /م ²]		
على السطح الطلي بطلاء أساس	1.8	ASTM D 1000
المقاومة الكيميائية [pH]	11.5-2.5	ASTM D 543
مقاومة للأشعة فوق البنفسجية	ممتازة	ASTM G 154
ضغط الماء الهيدروستاتيكي	لا تسرب	BS EN 12390
@ 5 بار [50 م]		(الجزء 8)
المركبات العضوية المتطايرة	> 50	ASTM D 3960/ D 2369
(غم / لتر)		

تخضع جميع القيم المعطاة للتباين بنسبة 5 - 10%

إلى جانب المعلومات الواردة هنا ، من المهم أيضاً مراعاة المعلومات والمبادئ التوجيهية واللوائح لمختلف المنظمات والاحداثات العمالية وكذلك المعايير ذات الصلة. تستند الخصائص المذكورة أعلاه على الخبرة العملية والاختبارات التطبيقية. إن الخصائص والاستخدامات المضمنة الأخرى التي لم ترد في هذه البطاقة الفنية تتطلب تأكيداً خطياً من قبلنا. تم الحصول على جميع البيانات الواردة تحت درجة حرارة +23 درجة مئوية ورطوبة هواء نسبية 50% في ظروف المختبر ما لم يتم ذكر خلاف ذلك. يرجى ملاحظة أنه من الممكن تسريع أو تأخير عملية التصليب بفعل الظروف المناخية المختلفة. إن المعلومات الواردة هنا، ولا سيما التوصيات الخاصة بالتعامل مع منتجاتنا واستخدامها، تستند إلى خبرتنا المهنية. بما أن المواد والظروف المحيطة قد تختلف باختلاف الحالة وطبيعة الاستخدام وبالتالي لا نستطيع السيطرة عليها، فإننا نوصي بشدة بإجراء اختبارات كافية للتحقق من ملاءمة منتجاتنا للاستخدام المقصود في كل حالة. لا تتحمل أي مسؤولية قانونية استناداً إلى محتويات بطاقة البيانات هذه أو أي نصيحة شفوية، ما لم يكن هناك سوء تصرف متعمد أو إهمال جسيم من طرفنا. ورقة البيانات الفنية هذه تحل محل جميع الإصدارات السابقة ذات الصلة بهذا المنتج.

طبقة الأساس (الطلاء التمهيدي)

استخدم Polyprime SB * (طلاء أساس يحتوي على المذيب) بمعدل تغطية @ 4-6 م² / لتر على سطح نظيف أملس وجاف بالفرشاة أو الرول أو عن طريق الرش. اترك طلاء الأساس (البرايمر) حتى يجف قبل وضع الغشاء. نظراً لأن لزوجة البرايمر منخفضة ، فمن السهل أن يخترق المسام الخرسانية مما يعزز الالتصاق بين الغشاء والسطح الخرساني. بالإضافة إلى ذلك ، يعمل الطلاء التمهيدي أيضاً على تجميع جزيئات الغبار التي تتراكم على سطح الخرسانة حتى بعد التنظيف.

المحاذاة

ابدأ بتركيب جميع طبقات الغشاء من أخفض نقطة أو من فتحات التصريف ، بحيث يكون تدفق المياه على الطيات أو موازياً لها و ليس معاكساً لها. في مناطق التداخل يتم تركيب طبقات الغشاء بحيث تكون القطعة الموجودة «أعلى» المنحدر فوق تلك الموجودة «أسفل» المنحدر. ابدأ تركيب الغشاء بفتح لفة غشاء Bitustick R 400 ومحاذاة الحواف الجانبية. أعد لف اللفة بشكل جزئي و قف على الجزء غير الملفوف لمنعه من التحرك.

الاستعمال

انزع الطبقة التي تغطي الجانب اللاصق وابدأ بفتح الغشاء واضغطه على السطح. قم بتسوية الغشاء من المركز إلى الحواف من أجل إخراج الهواء المحبوس باستخدام أداة ضغط خشبية. إضافة إلى ذلك، يتم استخدام أسطوانة حديدية فوق الغشاء الملصقة لضمان التصاق سليم وقوي بيم المركب الإسفلتي والسطح. يوجد حافة مختومة بمقاس 50ملم على جانب واحد من الغشاء للسماح بعمل وصلات النقاء يكون فيها التلاصق بين إسفلت و إسفلت. و لكن النهايات يجب توصيلها بشكل جانبي لأن البيتومين لن يلتصق بالبولي بروبيلين. من أجل الحصول على منطقة النقاء محكمة و منع أي تسرب للمياه من خلال مناطق الالتقاء الجانبي ، يجب استعمال شريط بعرض 200 مم على الأقل من شريط بيتومين يحتوي مادة لاصقة على الوجهين (Watertite TS 15) * على تلك المنطقة قبل تركيب الغشاء. و بعد أن يتم إلصاق شريط البيتومين في مكانه ، قم بإزالة الطبقة التي تغطيه من أعلى لكشف البيتومين ذاتي الالتصاق. ثم يتم وضع غشاء Bitustick R 400 فوق الجزء المكشوف من Watertite TS 15 مع عمل مساحة تداخل بمقدار 100 مم. و بعد ذلك يتم تركيب قطعة أخرى من الغشاء و تلتصق على الـ 100 ملم المتبقية من شريط Watertite TS 15.

النقل و المناولة

يتم توفير Bitustick R 400 على شكل لفات بقياس 1م × 8م. يتم تعبأة اللقاء في علب منفصلة لتجنب أي ضرر أثناء النقل أو في الموقع. يجب توخي الحذر عند تخزين الأغشية في الموقع ولا ينبغي أن يتم وضعها على مقربة من أي أجسام حادة أو حواف بارزة لتجنب ثقب الغشاء أو إتلافه.

التخزين وفترة الصلاحية

يجب تخزين أغشية Bitustick R 400 في منطقة مظلمة على طيليات خشبية مغطاة بعناية بقماش سميك ومربوطة بإحكام بطريقة تقلل التعرض لأشعة الشمس والأشعة فوق البنفسجية.

يجب حماية الأغشية من جميع مصادر الحرارة و درجات الحرارة القصوى. مدة الصلاحية 12 شهراً إذا تم تخزينها حسب التوصيات. التعرض المفرط لأشعة الشمس والأشعة فوق البنفسجية وغيرها من

Henkel

هنكل بولي بت للصناعات المحدودة، ص.ب 293، أم القيوين ، الإمارات العربية المتحدة
الهاتف: +971(6)7670777 ، فاكس: +971(6)7670197 ، henkelpolybit@henkel.com
هنكل بولي بت للصناعات المحدودة، ص.ب 5911 الدمام – 31432 ، المملكة العربية السعودية
الهاتف: 62 / 4061 +96613808 فاكس: 1164 +966 13 812
www.henkelpolybit.com, polybitdammam@henkel.com