

Bitustick

غشاء عزل بيتوميني ذاتي الالتصاق

غشاء رقيق بيتوميني معدل مع سطح بوليمر HDPE

المزايا

- ▶ يطبق على البارد، ذاتي اللصق وسهل التطبيق
- ▶ التصاق ممتاز بالأسطح الأفقية والعمودية
- ▶ مقاومة ممتازة للكوربيدات والكبريتات والقلويات والأحماض المخففة
- ▶ مقاومة جيدة للتمزق والتقب
- ▶ عزل الماء والبخار



الوصف

Bitustick عبارة عن غشاء بيتوميني رقيق عازل للماء، من البوليمر ذاتي الالتصاق، ومغلف بطبقة HDPE قوية من جانب وفيلم من السيليكون على الجانب الآخر. يتوافق Bitustick مع متطلبات BS 8102

مجالات الاستخدام

يستخدم Bitustick في العزل المائي وعزل الرطوبة للهياكل الخرسانية. يمكن استخدامه لكل من التطبيقات الأفقية والرأسية ولهياكل الخزانات تحت الأرضية ومترو الأنفاق والجدران الاستنادية.

تعليمات الاستخدام

يتم استخدام المنتج بين درجة حرارة 5 و 55 مئوية. قد تختلف إجراءات الاستخدام قليلاً حسب ظروف الموقع. يوصى باتباع الإرشادات العامة التالية لتطبيق نظام العزل المائي ذاتي اللصق:

تحضير السطح

يجب تنظيف السطح جيداً من جميع الملوثات مثل الغبار وآثار مواد المعالجة والزيوت والشحوم. يجب إزالة جميع عيوب السطح والنتوءات والخرسانة غير السليمة من الناحية الهيكلية والقابلة للتفتت وإصلاحها باستخدام ملاط مناسب لإصلاح الخرسانة بوليكرتيت*.

طبقة الأساس

يتم وضع دهان أساس Polyprime SB * (أساس مذيب) بتركيز 4-6 م²/لتر على سطح نظيف وجاف وناعم بالفرشاة أو الرول أو الرش. ثم ترك الأساس يجف قبل وضع الغشاء. نظرًا لأن لزوجة دهان الأساس منخفضة، فإنه يخترق المسامات الخرسانية بسهولة مما يعزز التصاق



الغشاء بالسطح الخرساني. بالإضافة إلى أن دهان الأساس يعمل أيضاً كغلاف مانع لجزيئات الغبار التي تتراكم على سطح الخرسانة بعد التنظيف.

المحاذاة

دائماً يجب البدء في تركيب جميع طبقات الغشاء من النقطة المنخفضة أو المصارف، بحيث يكون تدفق المياه فوق الطبقات أو بموازاتها، ولا يتدفق أبداً بعكس اتجاه الطبقات. يتم تغطية جميع التداخلات بين وصلات الغشاء، أي تركيب ولف الوصلات فوق بعضها بحيث يصبح هنالك لفات علوية فوق اللفات السفلية. يتم البدء بتطبيق الغشاء عن طريق فتح لفافة Bitustick ومحاذاة اللفات الجانبية.

الاستخدام

يتم سحب فيلم الغلاف لفتح المنتج من جهة اللاصق الذاتي والبدء في لف الغشاء فوق السطح مع الضغط. يجب سحب الهواء من فوق الغشاء بالضغط، يتم البدء من المركز إلى الحواف، ويستخدم ضاغط خشبي. بعد ذلك، يجب الضغط باستخدام رول حديدي فوق الغشاء المطبق لضمان التصاق مناسب وقوي لمركب البيتومين مع سطح القاعدة. يجب ألا تقل التداخلات الجانبية عن 50 مم على الحواف وتداخل الأطراف يكون 100 مم.

الحماية

يجب حماية الغشاء من التلف الناتج عن الاعمال المستمرة بالموقع أو من الركاب أثناء الردم. ويستخدم لوح إسفلتي متين ومقاوم للتقوس والالتواء والعفن (Bituboard / Bitustick R300) و (Bitustick R400) *.

كبدل في المناطق الأفقية، يمكن أيضًا حماية الغشاء عن طريق سكريد الأسمنت الرملي (50 مم). يمكن تثبيت Bituboard بشرط بيتومين لاصق مزدوج الوجه (Watertite TS) *

النقل

يجب وضع أغشية بيتوستيك Bitustick في صناديق مموجة واسعة لتجنب أي ضرر أثناء النقل أو أثناء التخزين في المواقع. يجب توخي الحذر عند تخزين الأغشية في المواقع ويجب عدم وضعها على مقربة من أي حواف حادة أو بارزة لتجنب ثقب الغشاء أو إتلافه.

التخزين وفترة الصلاحية

يجب تخزين أغشية Bitustick في منطقة مظلة على منصات خشبية وتغطيتها بعناية بغطاء سميك وتثبيتها بإحكام بطريقة تقلل من التعرض لأشعة الشمس والأشعة فوق البنفسجية. يجب حماية الغشاء من جميع مصادر الحرارة. مدة الصلاحية 12 شهرًا إذا تم تخزينها حسب التوصيات. سيؤدي التعرض المفرط لأشعة الشمس والأشعة فوق البنفسجية ومصادر الحرارة الأخرى إلى تدهور كبير في المنتج وتقليل مدة صلاحيته.

الصحة والسلامة

يحتوي Bitustick على مركب بيتوميني لزج ويمكن أن يلتصق بجلد الإنسان أثناء الاستخدام. يمكن إزالة بقع البيتومين بقطعة قماش مغموسة بمنظف مناسب للجلد.

التوريد

Bitustick	1.5 ملم	1 م × 20 م ، الوزن 32 كجم #
		1 م × 20 م ، الوزن 32 كجم #
	2.0 ملم	1 م × 10 م ، الوزن 21 كجم #
		1 م × 15 م ، الوزن 31 كجم #
Polyprime SB		دلو 20 لتر ويرميل 200 لتر
Bituboard		3.2 ملم 2 م × 1 م ، الوزن 7.7 كجم #
		3.5 ملم 2 م × 1 م ، الوزن 8.4 كجم #
		4.0 ملم 2 م × 1 م ، الوزن 9.6 كجم #
		6.0 ملم 2 م × 1 م ، الوزن 14.0 كجم #
Bitustick R300		1 م × 10 م ، وزن 27 كجم #
Bitustick R400		1 م × 8 م ، وزن 22 كجم #
Watertite TS 15		50 ملم × 10 م الوزن 0.6 كجم #
ضاغط (مكبس) خشبي		140 مم 210 مم ×
رول حديدي:		قطر الرأس 38 مم، وزن 1.5 كجم #
(القياس الموصى به)		العرض 100 ملم الطول 350 ملم

الوزن تقريبي

المواصفات الفنية

معايير الاختبار	القيم	الخاصية
DIN EN 1849-1	2.0 / 1.5	السك، [ملم]
DIN EN 1849-1	2.1 / 1.6	الكتلة لكل وحدة مساحة، [كجم/م ²]
		السطح العلوي
ASTM D 36	105	نقطة التلين [R & B] ، (مئوي)
ASTM D 882	20	مقاومة الشد، [فيلم] (نيوتن/ملم ²)
ASTM D 882	300	الاستطالة عند نقطة الكسر (%)
STM D 1004	120	مقاومة التمزق (نيوتن/ملم)
	110	عرضي
		قوة الالتصاق (نيوتن/ملم)
ASTM D 1000	1.8	مع ركيزة محضرة مع الذات
	2.2	
ASTM E 154	180	مقاومة الثقب (نيوتن)
EN 12390 (Part 8)	لا تسرب	الضغط الهيدروستاتيكي عند 5 بار (50م)
ASTM D 570	0.14	نسبة امتصاص الماء عند 24 ساعة (%)
ASTM D 543	11.5 - 2.5	المقاومة الكيميائية (الرقم الهيدروجيني)
ASTM D 1970	اقل من -15	مرونة درجات الحرارة المنخفضة (مئوي)
ASTM C 836	اكثر من 1	قدرة سد الشقوق (ملم)
ASTM D3960 / D2369	اقل من 50	المركبات العضوية المتطايرة (جم/لتر)

تخضع جميع القيم المعطاة للتباين بنسبة 5 - 10%

بصرف النظر عن المعلومات الواردة هنا ، من المهم أيضًا مراعاة الإرشادات واللوائح ذات الصلة لمختلف المنظمات والجمعيات التجارية بالإضافة إلى المعايير ذات الصلة. تستند الخصائص المذكورة أعلاه إلى الخبرة العملية والاختبارات التطبيقية. تتطلب الخصائص المضمنة والاستخدامات المحتملة التي تتجاوز تلك المضمنة في ورقة المعلومات هذه تأكيدًا كتابيًا. تم الحصول على جميع البيانات المعطاة عند درجة حرارة محيطية ودرجة حرارة المادة + 23 درجة مئوية و 50% رطوبة هواء نسبية في ظروف المختبر ما لم ينص على خلاف ذلك. يرجى ملاحظة أنه في ظل الظروف المناخية الأخرى ، يمكن تسريع التصلب أو تأخيرها. تستند المعلومات الواردة هنا ، ولا سيما التوصيات الخاصة بالتعامل مع منتجاتنا واستخدامها ، إلى خبرتنا المهنية. نظرًا لأن المواد والشروط قد تختلف مع كل تطبيق مقصود ، وبالتالي فهي خارج نطاق تأثيرنا ، فإننا نوصي بشدة بإجراء اختبارات كافية في كل حالة للتحقق من ملاءمة منتجاتنا للاستخدام المقصود. لا يمكن قبول المسؤولية القانونية على أساس محتويات ورقة البيانات هذه أو أي مشورة شفوية ، ما لم تكن هناك حالة سوء سلوك متعمد أو إهمال جسيم من جانبنا. تحل ورقة البيانات الفنية هذه محل جميع الإصدارات السابقة ذات الصلة بهذا المنتج.

