

Polyrelease

زيت كيميائي لفك القوالب

يستخدم على أسطح القوالب والطوبار قبل صب الخرسانة.

المزايا

- من مكون واحد
- سهل التطبيق
- يضمن سلامة التشطيب الموحد



وصف

Polyrelease هو مركب كيميائي لتسهيل فك الطوبار يتم تطبيقه على أسطح القالب والمصراع قبل صب الخرسانة. يضمن إنهاء سلس وموحد للخرسانة.

مجالات الاستخدام

يمكن تطبيق Polyrelease على أي شكل من أشكال العمل مثل:

- الخشب الرقائقي
- معدن
- بلاستيك
- الخرسانة

تعليمات الاستخدام

يجب أن تكون القوالب نظيفة وخالية من الصدأ. يتم وضع طبقة رقيقة من Polyrelease بفرشاة ناعمة أو وحدة رش قبل الصب. يجب تجنب الدهن المفرط لأنه يتوزع تلقائياً. عند استخدام خشب جديد أو خشب رقائقي جديد، يجب وضع طبقة رش أولية لإغلاق المسامات على السطح.

مدى التغطية

معدل تغطية Polyrelease هو 70-30 م²/لتر حسب كثافة السطح ومسامية القوالب.

مواصفات خاصة

Polyrelease لا يُزال بالمطر وهو مادة غير قابلة للتآكل.

التنظيف

يتم تنظيف كل الأدوات بمحلول منظم.

التخزين ومدة الصلاحية

يُحفظ في مكان بارد وجاف بعيداً عن جميع مصادر الحرارة وأشعة الشمس. في المناخات الاستوائية، يخزن في غرف مكيفة. مدة الصلاحية تصل إلى 12 شهراً في ظروف غير مفتوحة وإذا تم تخزين المنتج وفقاً للتوصيات. سيؤدي التعرض المفرط لأشعة الشمس والرطوبة والأشعة فوق البنفسجية إلى تدهور جودة المنتج وتقليل مدة صلاحيته.

الصحة والسلامة

كما هو الحال مع جميع منتجات البناء الكيميائية يجب توخي الحذر دائماً. يجب ارتداء الملابس الواقية مثل القفازات والنظارات الواقية. تعالج أي بقع على الجلد أو العين بالمياه العذبة على الفور. في حالة ابتلاع أي من المنتجات عن طريق الخطأ، لا يجب إرغام النفس على التنقيط وطلب المساعدة الطبية على الفور.

التوريد

برميل 20 لتر و200 لتر

Polyrelease

المواصفات الفنية

الخصائص	القيم
المظهر	لون العنبر
الثقل النوعي عند 20 درجة مئوية	0.05 ± 0.8
نقطة الوميض، [درجة مئوية]	70
نسبة محتوى الكلوريد، [%]	ضئيل
درجة حرارة التطبيق، [درجة مئوية]	من 5 إلى 55
جميع القيم المعطاة تخضع لسمحية 5-10%.	

بصرف النظر عن المعلومات الواردة هنا، من المهم أيضاً مراعاة الإرشادات واللوائح ذات الصلة لمختلف المنظمات والجمعيات التجارية بالإضافة إلى المعايير ذات الصلة. تستند الخصائص المذكورة أعلاه إلى الخبرة العملية والاختبارات التطبيقية. تتطلب الخصائص المضمنة والاستخدامات المحتملة التي تتجاوز تلك المضمنة في ورقة المعلومات هذه تأكيداً كتابياً. تم الحصول على جميع البيانات المعطاة عند درجة حرارة محيطية ودرجة حرارة المادة + 23 درجة مئوية و 50% رطوبة هواء نسبية في ظروف المختبر ما لم ينص على خلاف ذلك. يرجى ملاحظة أنه في ظل الظروف المناخية الأخرى، يمكن تسريع أو تأخير التصلب. تستند المعلومات الواردة هنا، ولا سيما التوصيات الخاصة بالتعامل مع منتجاتنا واستخدامها، إلى خبرتنا المهنية. نظراً لأن المواد والشروط قد تختلف مع كل تطبيق مقصود، وبالتالي فهي خارج نطاق تأثيرنا، فإننا نوصي بشدة بإجراء اختبارات كافية في كل حالة للتحقق من مدى ملاءمة منتجاتنا للاستخدام المقصود. لا يمكن قبول المسؤولية القانونية على أساس محتويات ورقة البيانات هذه أو أي مشورة شفوية، ما لم تكن هناك حالة سوء سلوك متعمد أو إهمال جسيم من جانبنا. تحل ورقة البيانات الفنية هذه محل جميع الإصدارات السابقة ذات الصلة بهذا المنتج.

