

Polyseal CR

مالي فواصل (مانع للتسرب) مقاومة للمواد الكيميائية من مكونين
مادة مانعة للتسرب مقاومة للمواد الكيميائية والوقود والنفائيات السائلة مع مرونة أعلى



TDS_Polyseal_CR_GCC_0519

1

المزايا

- مقاومة عالية للكيمياويات الصناعية والوقود الهيدروكربوني والنفائيات السائلة
- مرن للغاية مع خصائص استرداد (استعادة الشكل) ممتازة
- يوفر عزل دائم وموحد للماء
- يمكن استخدامها في ظروف مغمورة. يقاوم الضغط الهيدروستاتيكي حتى إلى 50 مترًا
- التصاق ممتاز بركائز البناء الأكثر شيوعاً
- مقاومة ممتازة للإجهاد ومرونة طوال فترة خدمة المنتج - لا يصبح هشاً أو مسدوداً أو يتشقق بسبب التعرض للأشعة فوق البنفسجية
- مقاومة عالية للتقادم، يحافظ على سلامة وضع الوصلة (الفاصل) بمجرد التصلد
- يمنع التشققات عن طريق السماح بالتمدد والانكماش أثناء تغيرات درجات الحرارة
- غير سام. يمكن استخدامه في تطبيقات المياه الصالحة للشرب وبرك السباحة

مجالات الاستخدام

- عزل وصلات الحركة ووصلات التحكم في تطبيقات:
- مناطق انسكاب الكيماويات وخزانات الحفظ
- مناطق انسكاب الوقود وخزانات الحفظ
- الجدران البحرية والهياكل البحرية
- هياكل معالجة مياه الصرف الصحي
- أسطح الجسور وأرصفت الطرق السريعة
- مدارج المطار
- الأرضيات الصناعية


تعليمات الاستخدام

تحضير الفواصل

يجب أن يكون سطح الفاصل نظيفاً وجافاً وخالياً من الزيت والجزئيات السائبة وقشور الأسمنت والملوثات الأخرى التي قد تؤثر على الالتصاق. قد يلزم التنظيف بفرشاة السلك أو الجلك أو السفع بالرمل أو التنظيف بالمذيبات لكشف طبقة سفلية نظيفة وسليمة. كما يتم قص مالي الوصلات لتحقيق عمق منتظم.

طبقة الأساس

يجب وضع طلاء أساس على السطح النظيف والجاف قبل تركيب قضيب فك التماسك أو شريط فك الالتصاق. يوصى بوضع Polyprime



الوصف

Polyseal CR عبارة عن مادة مألثة للفواصل مكونة من مكونين ومقاومة للمواد الكيميائية. تم تصميم Polyseal CR خصيصاً لاستخدامه كعازل لتسرب الماء في استخدامات الحركة المعتدلة وفواصل التحكم في المناطق المعرضة للمواد الكيميائية الصناعية والوقود الهيدروكربوني والنفائيات السائلة. وهو يعتمد على بوليمر بولي سلفيد سائل، والذي عند مزجه مع مادة التقسية، يجف لتشكل مطاط عازل صلب ومرن وغير ملوث. يتميز Polyseal CR بالتصاق ممتاز بالخرسانة والحجر والمعادن وغيرها من ركائز البناء الشائعة. كما يتميز بمقاومة جيدة للتلف عند التعرض الطويل للأشعة فوق البنفسجية. Polyseal CR متوفر بدرجتين مختلفتين. Polyseal CR black (الأسود) مقاوم للمواد الكيميائية ومياه الصرف الصحي. Polyseal CR grey (الرمادي) مقاوم لأنواع الوقود الهيدروكربوني

يمتاز العازل بمعامل استيعاب حركة (MAF) يبلغ $\pm 25\%$.

- أرضفة الأسفلت
- عند الطلاء فوق المادة (يجب فحص توافق الطلاء مع العازل قبل الطلاء)

تصميم الوصلة

يجب ألا يقل عرض الفاصل عن 4 أضعاف الحركة المتوقعة. يجب أن يكون للمفاصل ذات الحركة الدورانية نسبة عرض إلى عمق 2:1 للفواصل التناكبية و1:1 للفواصل الثابتة والتراكبية. يجب ألا يكون عمق الفاصل أكبر من العرض. يجب الحفاظ على عرض وعمق الفاصل على النحو الموصى به:

عرض الفاصل

◀ 6ملم (بحد أدنى)

◀ 30ملم (بحد أعلى)

عمق الفاصل

◀ 6 ملم (بحد أدنى)

◀ 20 مم للفواصل الأرضية شديدة الحركة والمناطق المعرضة للضغط الهيدروستاتيكي

التغطية (المد)

طول الفواصل بالأمتر التي يمكن تعبئتها لكل 1 لتر من Polyseal CR

العرض(ملم)				العمق (ملم)		
					6	
				16.5	27.5	6
			5	6.5	10	10
		2.6	3.3	4.4		15
		2.0	2.5			20
0.8	1	1.3	1.6			25
0.67	0.83	1.1				30

سيختلف استهلاك المواد الفعلي في الموقع حسب كمية الفاقد.

الصيانة

في حالة تعرض المادة العازلة للتلف وبقاء الالتصاق سليماً، يمكن قطع المنطقة التالفة وإعادة تطبيقها. أما إذا تأثرت رابطة الالتصاق، يجب إزالة المادة تماماً وتنظيف وتحضير الوصلة حسب تعليمات «تحضير الوصلات» ثم إعادة صيحتها.

المعايير

يتوافق Polyseal CR مع متطلبات:

BS EN ISO 11600: 2003 + A1: 2011 (سابقاً BS 4254)،
BS 5212، الجزء 1 ASTM C 920 [النوع M، الصف P & NS،
الفئة 25%، USE T]

التخزين ومدة الصلاحية

يخزن في مكان بارد وجاف بعيداً عن جميع مصادر الحرارة وأشعة الشمس. في المناخات الاستوائية، يجب تخزين المادة في غرف مكيفة. مدة الصلاحية تصل إلى 12 شهر في ظروف غير مفتوحة وإذا تم تخزينها حسب التوصيات. سيؤدي التعرض المفرط لأشعة الشمس والرطوبة والأشعة فوق البنفسجية إلى تدهور جودة المنتج وتقليل مدة صلاحيته.

PS * على الركائز المسامية.

بالنسبة للركائز غير المسامية مثل الفولاذ أو الزجاج، يوصى باستخدام Polyprime NP * للالتصاق الأمثل. يتم دهن طبقة رقيقة من طلاء الأساس بفرشاة، ويترك ليُجف (يصبح غير لزجاً) قبل وضع العازل. إذا لم يتم وضع المادة خلال 3 ساعات، يجب إعادة دهن طبقة الأساس. للحصول على لمسة نهائية نظيفة، يتم وضع شريط لاصق ورقي (لاصق طلاء) على الحواف قبل وضع الدهان التمهيدي.

التدعيم السفلي للفاصل

يتم وضع شريط الدعم وفك الرابطة (Polyrod) * في جميع فواصل الحركة لتجنب الالتصاق ثلاثي الجوانب. بالنسبة للفواصل الثابتة وحيث لا يكون العمق كافياً لاستخدام شريط الدعم، يمكن وضع شريط (لاصق) لكسر رابطة البولي إيثيلين لمنع الالتصاق ثلاثي الجوانب

الخط والاسخدام

نوع التطبيق بمسدس الماستيك: يتوفر Polyseal CR للاستخدام بمسدس الماستيك في عبوة جاهزة للخط، مع جميع المكونات معبئة في عبوة واحدة

نوع التطبيق بالصب: يتم تزويد فئة الصب من Polyseal CR في عبوة مكونة من جزأين مسبقة الوزن، والتي تتطلب الخلط في الموقع عن طريق صب مادة التقسية (الجزء B) في دلو القاعدة (الجزء A). مع خلط المواد جيداً باستخدام مثقاب بطيء السرعة (300-400 دورة في الدقيقة) مزود بمجداف ذو نصل مسطح لمدة 1-3 دقائق حتى يتحقق اللون والاتساق الموحد.

لا يجب خلط أجزاء من الكمية. نظراً لأن النسبة بين عامل التقسية ومادة الأساس تؤثر في الخصائص الفيزيائية النهائية مثل الالتصاق والمتانة والقوة، يجب خلط الدلو كاملاً مرة واحدة. يتم تفرغ جانب وقاعدة الوعاء بشكل دوري باستخدام مكشطة لضمان توزيع عامل التقسية وخلطه في الخليط بشكل صحيح. يجب صب المادة المختلطة من الدلو إلى مخزن الفرد فوراً باستخدام لوحة ضخ مناسبة. يبدأ ملء الفاصل بإحكام عن طريق الحفاظ على ضغط متساوٍ على زناد المسدس. في الوصلات الرأسية، يبدأ تطبيق المادة من أسفل الفاصل ويستمر للأعلى. أما بالنسبة للفواصل الأفقية العميقة، يجب تعبئة المادة المانعة للتسرب على طبقتين إلى ثلاث لتجنب انحباس الهواء وترهل المادة. يمكن سكب المادة مباشرة في المفصل من الوعاء. بمجرد تثبيت المادة، يمكن استخدام أداة دائرية مناسبة ممبللة بمحلول مائي وصابون لتحقيق مظهر متجانس سلس. يجب إزالة أي شريط لاصق يتم تطبيقه فوراً بعد تثبيت المادة.

التنظيف

يجب إزالة جميع المواد المانعة للتسرب الزائدة باستخدام مكشطة. يمكن تنظيف أي انسكاب باستخدام Polysolvent. يجب تنظيف جميع الأدوات والمعدات باستخدام مذيب مماثل بعد استخدام الأدوات مباشرة. يمكن إزالة المواد المتصلدة ميكانيكياً فقط.

مقيدات الاستخدام

لا ينصح باستخدام Polyseal CR في الحالات التالية:

- الفواصل ذو عرض أكبر من 30 ملم لفئة مسدس الماستيك وعرض 50 مم لفئة الصب
- الوصلات العلوية
- الوصلات بمعدل (استيعاب حركي) أعلى من 25%:
- الأسطح الرطبة والملوثة

دلو 1 لتر	Polyprime NP
دلو 5 لتر ودلو 20 لتر	مذيب Polysolvent
شريط Polyrod، مسدس أسطوانة، لوحة متابعة	الملحقات / المعدات

المواصفات الفنية

معايير الاختبار	القيم	الخصائص
	رمادي (الأسود عند الطلب)	اللون
		الكثافة (جم/سم مكعب)
ASTM D 1475	0.05±1.55	فئة المسدس
	0.05±1.30	فئة الصب
BS 4254	90≤	مدة الاستخدام: (دقائق)
		صلابة (شور A)
	50-35	فئة المسدس
ASTM D 2240	35-15	فئة الصب
		مقاومة الأشعة فوق البنفسجية عند
ASTM G 154	لا تدهور	300 ساعة
		الالتصاق بالخرسانة (نيوتن)
BS 4254	25<	
		المقاومة الكيميائية
		درجة الحموضة 2.5 إلى 11.5، الوقود الهيدر، وكربوني، الزيت النباتي، البوريا، مياه البحر
ASTM D 543		
		التصلد الأولي عند الوضع المعياري، [ساعات]
	24	
		التصلد الكامل في الوضع المعياري، [أيام]
	7	
		درجة حرارة التطبيق، [درجة مئوية]
	40+ إلى 5+	
		درجة حرارة الخدمة، [درجة مئوية]
	80+ إلى 20-	
		جميع القيم تخضع ضمن سماحية 5-10%

بصرف النظر عن المعلومات الواردة هنا، من المهم أيضاً مراعاة الإرشادات واللوائح ذات الصلة لمختلف المنظمات والجمعيات التجارية بالإضافة إلى المعايير ذات الصلة. تستند الخصائص المذكورة أعلاه إلى الخبرة العملية والاختبارات التطبيقية. تتطلب الخصائص المضمنة والاستخدامات المحتملة التي تتجاوز تلك المضمنة في ورقة المعلومات هذه تأكيداً كتابياً. تم الحصول على جميع البيانات المعطاة عند درجة حرارة محيطية ودرجة حرارة المادة + 23 درجة مئوية و 50% رطوبة هواء نسبية في ظروف المختبر ما لم ينص على خلاف ذلك. يرجى ملاحظة أنه في ظل الظروف المناخية الأخرى، يمكن تسريع أو تأخير التصلب. تستند المعلومات الواردة هنا، ولا سيما التوصيات الخاصة بالتعامل مع منتجاتنا واستخدامها، إلى خبرتنا المهنية. نظراً لأن المواد والشروط قد تختلف مع كل تطبيق مقصود، وبالتالي فهي خارج نطاق تأثيرنا، فإننا نوصي بشدة بإجراء اختبارات كافية في كل حالة للتحقق من مدى ملاءمة منتجاتنا للاستخدام المقصود. لا يمكن قبول المسؤولية القانونية على أساس محتويات ورقة البيانات هذه أو أي مشورة شفوية، ما لم تكن هناك حالة سوء سلوك متعمد أو إهمال جسيم من جانبنا. تحل ورقة البيانات الفنية هذه محل جميع الإصدارات السابقة ذات الصلة بهذا المنتج.

التخلص من المنتج

تخلط مكونات المنتج المنفصلة حسب النسبة وكما يتم توفيرها في حاويات معدنية مناسبة. يجب ترك المزيج ليجم تماماً. ثم التخلص منه كنفائيات خطيرة. يوصى باستخدام متعهد مرخص للتخلص من النفايات واستشارة السلطات المحلية فيما يتعلق باللوائح

الصحة والسلامة

كما هو الحال مع جميع منتجات البناء الكيميائية يجب توخي الحذر. يحتوي على ثاني أكسيد المنغنيز. وهي مادة أكالة وقد تسبب حروقاً للجلد إذا تم التعامل معها دون حماية مناسبة. يوصى بالرجوع إلى بيانات سلامة المنتج MSDS للمادة للحصول على التفاصيل الكاملة. يجب ارتداء الملابس الواقية مثل القفازات والنظارات الواقية. ومعالجة أي بقع على الجلد أو العين بالمياه العذبة على الفور. في حالة ابتلاع أي من المنتجات عن طريق الخطأ، لا يجب إرغام النفس على التقيؤ، وطلب المساعدة الطبية على الفور

مقاومة كيميائية

المركب الكيميائي	أسود	رمادي
الكحول 100%	+	+
محلول الأمونيا، 10%	+	+
حمض الخليك، 10%	0	-
وقود الطائرات	+	0
حمض البطارية	0	-
زيت الفرامل	+	+
حامض الستريك 5%	+	-
الصودا الكاوية 50%	+	+
الكور	+	+
ديزل	+	+
جلسرين	+	+
حمض الهيدروكلوريك 20%	0	-
الكيروسين	+	+
حمض اللاكتيك 5%	+	-
حامض النيتريك 5%	0	-
بنزين	+	+
حامض الكبريتيك 10%	+	-
زيت نباتي	+	+
المحلول الكحولي المعدني (مذيب الروح البيضاء)	+	+
التولوين	+	+
+: مقاوم	0: مقاومة محدودة	
-: غير مقاوم		

التوريد (الأحجام المتوفرة)

Polyseal CR	فئة المسدس	2.5 لتر
	فئة الصب	4 لتر
Polyprime PS		دلو 1 لتر



هنكل بولي بت للصناعات المحدودة، ص.ب 293، أم القيوين، الإمارات العربية المتحدة
 الهاتف: +971(6)7670777، فاكس: +971(6)7670197، henkelpolybit@henkel.com
 هنكل بولي بت للصناعات المحدودة، ص.ب 5911 الدمام - 31432، المملكة العربية السعودية
 الهاتف: 62 / 4061 13808 +966، فاكس: 1164 13812 +966
 www.henkelpolybit.com, polybitdammam@henkel.com