

**LOGITTE®**

**製品総合カタログ**  
adhesive sourcebook

# 接着剤・補修剤セミナー

接着・補修に関わる問題の解決をご提案



ヘンケルジャパンでは、各種セミナーを開催しています。

- ・お客様のオフィス・工場（オンサイトセミナー）
- ・オンラインセミナー（ウェビナー）


どちらのセミナーも内容はお客様のご要望に合わせて開催することができます。

お気軽にお問い合わせください。

## オンサイトセミナー



## オンラインセミナー



\*ウェビナーは、インターネットに接続したパソコンやスマートフォンがあれば、どこからでも受講可能です。例えば複数の支店・工場から同時に受講することも可能です。

接着剤のことならまずはヘンケルジャパンにご相談ください

接着剤・補修剤・洗浄剤の技術的なお問い合わせ先

ヘンケルジャパン株式会社 インサイドセールス部

メールアドレス: [Webmaster.Ljapan@henkel.com](mailto:Webmaster.Ljapan@henkel.com)

電話番号：045 (758) 1820 (平日9:00-16:30)

FAX番号：045 (758) 1826

お問い合わせの際は右記情報を伺いますので、ご準備のほど  
お願いいたします。(◎は必須)

※ヘンケル製品を使用中、または使用検討中の場合

- ◎ 製品名 または 使用検討製品名
- ◎ 仕様箇所 または 使用検討箇所
- ◎ 材質・隙間・温度 等の使用環境
- ◎ 部品形状
- ◎ 部品製造数 (●●個/月)
- △ ユーザー情報 (社名・担当者・連絡先など)

ロックタイトの製品情報・原理・特長は WEB サイトや公式 YouTube で!



▶ WEB サイト

[www.henkel-adhesives.com/jp/ja](http://www.henkel-adhesives.com/jp/ja)



▶ YouTube サイト

[www.youtube.com/  
HenkelJapanAdhesiveTechnologies](http://www.youtube.com/HenkelJapanAdhesiveTechnologies)



## 目次

ねじゆるみ止め用接着剤	2
金属配管用シール剤	6
はめ合い用接着剤	10
フランジシール剤	14
硬化促進剤	18
瞬間接着剤	20
光硬化型接着剤	25
構造用接着剤	
アクリル系接着剤	28
エポキシ系接着剤	30
ハイブリット接着剤	32
脱脂・洗浄剤	34
含浸シール剤	35
塗布システム	36
メンテナンス製品	38
ご存知でしたか？	40

### 各種認証について

ロックタイトの製品は、さまざまな機関が行っているスペックや標準テストに準じて設計されています。

#### 適合規格例:

- 食品衛生法
- 厚生省告示第 111 号  
〔給水装置の構造及び材質の基準に係る試験〕
- NSF International  
(NON-FOOD COMPOUND/ STANDARD 51/STANDARD 61)
- American Bureau of Shipping (ABS)
- Navy Environmental Health Center (NEHC)
- Military Specifications (Mil Spec)
- Military Specifications (Commercial Item Description)
- Federal Food, Drug & Cosmetic Act  
(21 C.F.R. § 175.105/21 C.F.R. § 175.300)
- Federal Institute for Materials Research and Testing,  
Germany (BAM)
- International Organization for Standardization  
(ISO 10993 COMPLIANT)
- UL Classified/Listed for U.S.
- ULC Classified for Canada
- CSA International

各製品の適合有無につきましてはお問い合わせください。

# ねじゆるみ止め用接着剤

THREADLOCKING



ロックタイトねじゆるみ止め用接着剤は、ねじのゆるみ止めに最も確実に簡単にご使用いただけます。金属部品の間で空気が遮断されると硬化する一液の嫌気性接着剤を中心に、電子部品の小ねじから大型建設機械のボルトの固定にいたるまで、また後浸透固定から遅硬化型そしてプリコートタイプなど、お客様のニーズに適合する各種グレードが用意されています。

## 嫌気性接着剤

### 222

低強度タイプ。M6以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取外しも容易に行えます。

### 263

高強度タイプ。活性金属（真鍮、銅等）だけでなく、ステンレススチールやメッキ表面のような不活性な被着体にも使用できます。また、高い耐熱性と油面接着性を有するため、切削油、潤滑油、防錆油、部品保護剤等の若干の付着に対して適用可能です。

### 290

中～高強度タイプ。M12以下の締め付け後の後浸透によるロック、シールに適します。溶接部や鋳物のピンホールのシールにも優れた気密性、耐圧性を示します。

### 210 (LO-210)

高強度のロックとシールに適します。加熱によりはみ出し部も硬化します。亜鉛クロメート、黄銅などのねじの固定及びはめ合い用に最適です。

## プリコーティング (ねじロック・シール用)

### 202 / 203

202は中強度のロックとシールに、203は低強度で小ねじのシールに適します。確実なゆるみ止め効果を持ちながら、取外し性を考慮した製品です。

## プリコーティング (ねじ継ぎ手・プラグ用)

### 503

一般用プリコートタイプです。非反応型のため保存安定性が高く、ねじ継ぎ手、プラグを始め、ボルトやビスを使用することにより優れたシール性を示します。

### 243

耐熱性が向上された中強度タイプ。M6～M20に適します。耐油性を有し、メッキ面や不活性材質の接着性とシール性に優れます。取外しも可能です。

### 268 (スティック状タイプ)

高強度タイプ。ろう状の半固体製品でスティックアPLICレーターパッケージ入り。液状では流れ落ちてしまう場合や塗布することが困難な箇所に対して最適です。

### 2701

高強度タイプ。不活性な基材で高温のオイル耐性が必要とされる箇所に。高温（150℃）耐油性に優れます。M20以下の亜鉛メッキ、黒染めボルト・ナットのゆるみ止めに優れた性能を示します。

### 2047

高強度高潤滑性タイプ。遅硬化特性があり、硬化前に複数のボルトを締め付けるといった作業に最適です。また、締め付ける時に熱が発生する高トルクのボルトに使用する際にも途中で硬化することはありません。

### 201 / 2045

高強度耐熱用です。耐薬品性にも優れた特性を示します。シリンダーヘッドボルト、クランクシャフトベアリングキャップの固定ボルト等に適します。2045は高い潤滑性も有しています。

### 516

503の大口径用プリコートタイプです。

### 248 (スティック状タイプ)

中強度タイプ。ろう状の半固体製品でスティックアPLICレーターパッケージ入り。液状では流れ落ちてしまう場合や塗布することが困難な箇所に対して最適です。

### 272

高強度タイプの耐熱用（230℃）です。耐熱を要求されるM36以下のスタッドボルトやボルトの固定シールに適します。

### 915

永久固定用の遅硬化型です。黄銅のボルト、ねじ継ぎ手のロックとシールに適しています。

## 樹脂ねじ用

### 425

低強度後浸透用です。電子機器の樹脂ねじ等の固定用で、はみ出しも完全に硬化します。取外しも容易に出来ます。

### 200 / 204

高強度～最高強度のロックとシールに適しています。他製品と同様に生産ラインでの塗布工程を不要にします。

### 513

耐熱用（175℃）プリコートタイプです。耐冷熱シールに適しています。

## ねじゆるみ止め用接着剤特性表

特長	ロックタイト製品名	分類	色	粘度 (mPa・s)	破壊 / 脱出トルク N・m <sup>注1</sup>	使用温度範囲の目安 (°C)	推奨硬化促進剤	容量 (ボトル)	IDH 番号
低強度 取外し可	221	嫌気性	紫	100 ~ 150	5 ~ 12/2 ~ 8	- 55 ~ 150	SF 7471 SF 7649	50ml 250ml	630150 630151
	222	嫌気性	紫	900 ~ 1,500 チキン	6/4	- 55 ~ 150	SF 7471 SF 7649	10ml 50ml 250ml	1595017 228581 228582
中強度 取外し可	241	嫌気性	青	110 ~ 150	11.5/10 <sup>注2</sup>	- 55 ~ 150	SF 7471 SF 7649	50ml 250ml	630152 630153
	243	嫌気性	青	1,300 ~ 3,000 チキン	26/5	- 55 ~ 180	SF 7471 SF 7649	10ml 50ml 250ml	1331537 1311320 1311322
	248	嫌気性	青	ろう状半固体	8 ~ 32/ - <sup>注3</sup>	- 55 ~ 150	SF 7471 SF 7649	19g スティック	525715
	249	嫌気性	青	テープタイプ	≥ 7.3/ - <sup>注3</sup>	- 55 ~ 175	SF 7649	1.27cm × 660cm	1372603
中強度 超高温用	2422	嫌気性	青	35,000 ~ 80,000	15.5/1.2 <sup>注3</sup>	- 55 ~ 350	SF 7471 SF 7649	30g シリンジ	1134601
高強度	210 (LO-210)	嫌気性	こはく	8	15/15 <sup>注4</sup>	- 55 ~ 100	SF 7471 SF 7649	250ml	298037
	263	嫌気性	赤	400 ~ 600	33/33	- 55 ~ 180	SF 7471 SF 7649	10ml 50ml 250ml	1331617 1307415 1307416
	2701	嫌気性	緑	500 ~ 900	26 ~ 50/ ≥ 15 <sup>注5</sup>	- 55 ~ 150	SF 7471 SF 7649	250ml	230509
	268	嫌気性	赤	ろう状半固体	≥ 17/ - <sup>注3</sup>	- 55 ~ 150	SF 7471 SF 7649	19g スティック	525717
	2047	嫌気性	黒	2,000 ~ 12,000	35/7 <sup>注3</sup>	- 55 ~ 150	SF 7471 SF 7649	50ml	1134607
高強度 超高温用	2620	嫌気性	赤	20,000 ~ 70,000	27.9/0.9 <sup>注3</sup>	- 55 ~ 350	SF 7471 SF 7649	30g シリンジ	1138282
耐熱用	272	嫌気性	赤	4,000 ~ 15,000	≥ 18/ ≥ 18 <sup>注6</sup>	- 55 ~ 230	SF 7471 SF 7649	50ml 250ml	335304 161919
中~高強度 後浸透	290	嫌気性	緑	20 ~ 55	10/29	- 55 ~ 150	-	10ml 50ml 250ml	1595016 232085 235226
低強度 後浸透	220	嫌気性	青	10 ~ 30	2.3 ~ 17/10.1 ~ 28.2 <sup>注7</sup>	- 55 ~ 150	-	50ml	645093
遅硬化型	915	嫌気性	赤	500	17/28 <sup>注8</sup>	- 55 ~ 150	SF 7471 SF 7649	250ml	303068
樹脂ねじ	425	シアノアクリレート系	青	40 ~ 80	1.1 ~ 8.5/1.1 ~ 8.5 <sup>注9</sup>	- 55 ~ 80	-	20g	232042

- 注1 M10 鋼ボルト・ナットを使用し、ISO 10964 に基づき試験した破壊 / 脱出トルクの代表値を示す。  
 注2 M10 鋼ボルト・ナットを使用し、MIL-S-46163 に基づき試験した破壊 / 脱出トルクの代表値を示す。  
 注3 3/8" 鋼ボルト・ナットを使用し、ISO 10964 (締め付けトルク 5N・m) に基づき試験した破壊 / 脱出トルクの代表値を示す。  
 注4 3/8" リン酸処理ボルト・ナットを使用し、MIL-S-46163 に基づき試験した破壊 / 脱出トルクの代表値を示す。  
 注5 M10 黒染めボルト・ナットを使用し、ISO 10964 に基づき試験した破壊 / 脱出トルクの代表値を示す。  
 注6 3/8" 軟鋼ボルト・ナットを使用し、ISO 10964 に基づき試験した破壊 / 脱出トルクの代表値を示す。  
 注7 3/8" 鋼ボルト・ナットを使用し、MIL-S-46163 に基づき 22°C で 24 時間養生後試験した代表値を示す。  
 注8 M10 真鍮ボルト・ナットを使用し、ISO 10964 (締め付けトルク 10N・m) に基づき試験した破壊 / 脱出トルクの代表値を示す。  
 注9 3/8" 亜鉛メッキボルト・ナットを使用して測定。

## プリコーティングタイプ

特長	ロックタイト製品名	分類	色	破壊トルク N・m <sup>注1</sup>	使用温度範囲の目安 (°C)
高強度	200	嫌気性	黄	≥ 17	- 55 ~ 150
耐熱用	201	嫌気性	黄	≥ 25	- 55 ~ 200
中強度	202	嫌気性	緑	≥ 17	- 55 ~ 150
低強度	203	嫌気性	灰	≥ 11.3	- 55 ~ 150
最高強度	204	嫌気性	赤	≥ 24.9	- 55 ~ 150
耐熱用 (潤滑性)	2045*	嫌気性	赤	≥ 10 <sup>注2</sup>	- 55 ~ 180
ねじ継ぎ手、プラグ などにコーティング しておくタイプ	503	合成樹脂	白	-	- 55 ~ 150
	516	合成樹脂	茶	-	- 55 ~ 150
	513	合成樹脂	白	-	- 55 ~ 175

- 注1 3/8 × 16 オイル付リン酸亜鉛皮膜ボルト / ナットを使用し、ISO10964 に基づき 22°C で 72 時間養生後試験した代表値を示す。  
 注2 M10 黒染めボルト・軟鋼ナットを使用し、ISO10964 に基づき 22°C で 24 時間養生後試験した代表値を示す。  
 \*受注発注品です。納期はお問い合わせください。



☞ 推奨脱脂洗浄剤は P.34 をご参照下さい。



# ねじゆるみ止め用接着剤 セレクトーガイド

## ▶ すでに部品は組み付けられていますか？



### ご使用前のワンポイント

- ・接着面のホコリ、油等の汚れを洗浄し、乾燥させます。
- ・組み付け部品または雰囲気温度が10℃以下の場合、プライマー-SF 7649で前処理を行ってください。

## ▶ 推奨製品

YES

後浸透用、中～高強度

290



低強度

222



推奨ねじ径

★使用される前に事前確認を行ってください。

M12 以下

M6 以下\*

液色

緑

紫

固着時間<sup>注1</sup>

25 分

20 分

破壊 / 脱出トルク (N・m)<sup>注2</sup>

10/29

6/4

使用温度範囲の目安 (℃)

- 55 ~ 150

- 55 ~ 150

粘度 (mPa・s)

20 ~ 55

900 ~ 1,500 チキン

容量 - IDH 番号

10 ml 1595016

10 ml 1595017

50 ml 232085

50 ml 228581

250 ml 235226

250 ml 228582

注1 次工程へ移行可能な強度が得られるまでの時間を指し、最終強度の25%に到達するまでの時間 (M10 銅ボルト・ナットを使用し、ISO10964 に基づきテスト)

注2 M10 銅ボルト・ナットを使用し、ISO 10964 に基づき試験した破壊 / 脱出トルクの代表値を示す。

注3 M10 黒染めボルト・ナットを使用し、ISO 10964 (締め付けトルク5N・m) に基づき試験した破壊 / 脱出トルクの代表値を示す。

注4 3/8" 銅ボルト・ナットを使用し、ISO 10964 (締め付けトルク5N・m) に基づき試験した破壊 / 脱出トルクの代表値を示す。

・セットスクリューなど、締め付け後の後浸透によるゆるみ止めに

・溶接部や鋳物ピンホールシールに

・調整ねじ、さらねじ、固定ねじの低強度のゆるみ止めが必要な部分に

・ねじを外す際、破損しやすい材質 (アルミや真鍮など) へのゆるみ止めに

・工具での取り外し可能

LOCTITE ACTIVATORS

### ロックタイト硬化促進剤の用途

1. 不活性材質の表面に
2. 硬化を速めたいときに
3. 隙間が大きいときや深いねじ山の硬化促進に
4. 低温時に部品の硬化時間を大幅に短縮したいときに
5. 前洗浄用として





NO

中強度

**248**  
(スティック状タイプ)



M6 ~ M20

青

10分

13 ~ 27/ - 注3

- 55 ~ 150

ろう状半固体

19g 525715

- ・固形タイプなので、液状では流れ落ちてしまう場所に最適
- ・一般ねじ部品の固定に
- ・工具での取り外し可能

耐熱用、中強度

**243**



M6 ~ M20

青

13分

26/5

- 55 ~ 180

1,300 ~ 3,000 チキン

10 ml 1331537

50 ml 1311320

250 ml 1311322

- ・耐油性
- ・ステンレスやメッキボルトなどを含む一般ねじ部品の固定に
- ・振動する部品のゆるみ止めに
- ・工具での取り外し可能

高強度

**268**  
(スティック状タイプ)



M20 以下

赤

30分

≥ 17/ - 注4

- 55 ~ 150

ろう状半固体

19g 525717

- ・固形タイプなので、液状では流れ落ちてしまう場所に最適
- ・取り外しを必要としない箇所の固定に

耐熱用、高強度

**263**



M25 以下

赤

20分

33/33

- 55 ~ 180

400 ~ 600

10 ml 1331617

50 ml 1307415

250 ml 1307416

- ・高強度
- ・ステンレスやメッキボルトなどを含む一般ねじ部品の固定に

製品名	色	ペース	粘度 (mPa・s)	塗布後有効時間	乾燥時間の目安	容量	IDH 番号
SF 7649	緑	アセトン	2	≤ 30 日	30 ~ 70 秒	100ml 4.5oz スプレー 500ml	555114 209715 487644
SF 7471	黄	アセトン/IPA	2	≤ 7 日	30 ~ 70 秒	100ml 4.5oz スプレー 500ml	555104 135337 555112

# 金属配管用シール剤

THREAD SEALING



ロックタイト金属配管用シール剤は、金属ねじの隙間に充填されたシール剤が、耐振動性、耐薬品性、耐熱性に優れた高分子となりシールするものです。

隙間に充填されたシール剤は100%硬化し、溶剤タイプのような肉やせなどによるシール不良は発生しません。また、PTFEを含有する製品はステンレスでも滑らかに締め付けができ、シールテープのようなチギレが生じません。エルボ、ゲージ、コックなどの位置合わせが容易に行え確実にシールします。低圧においては即シール性を有し完全硬化後にはパイプの破壊圧まで耐えることが出来ます。

## 嫌気性シール剤

542

油圧、空圧、ねじ継ぎ手用のシール剤です。耐薬品性に優れPT 3/4以下に適し、また中強度のため取外しが可能です。チキン性を有しタレ落ちることはありません。

577

中強度のシール剤です。油圧機器のねじ継ぎ手、プラグなどのシールに適しています。高粘度でチキン性を有しておりフランジ面への使用も可能です。従来品と比べ、耐熱性、油面接着性が向上しました。

565

低強度一般ねじ継ぎ手用のPTFE入りのシール剤です。組み立てた継ぎ手を容易に分解することが出来ます。耐薬品性にも優れています。

572

一般ねじ込み配管継ぎ手用のPTFE入りのシール剤です。組み付け直後の即シール性も良好です。PT2以下に適し分解可能です。

592

遅硬化タイプの一般ねじ込み配管継ぎ手用のPTFE入りのシール剤です。遅硬化性のため位置決めが容易で、タンプリングバルルによりプラグなどの一括塗布に適します。

5651

建築配管継ぎ手用のPTFE入りのシール剤です。現場での作業性を考慮した粘度、容器となっており、空調、消火設備、給排水などの各種設備の配管シールに適します。

575

一般ねじ込み配管継ぎ手用のPTFE入りのシール剤です。組み付け直後の即シール性も良好です。PT2以下に適し分解可能です。低臭気タイプです。

567

特に潤滑性に優れ、SUS配管などのかじり防止に最適なPTFE入りのシール剤です。592の速硬化タイプです。従来品と比べ、耐熱性、油面接着性が向上しました。

561 (スティック状タイプ)



低強度のPTFE入りのシール剤で取外しが容易です。ろう状の半固体製品でスティックアプリケーターパッケージ入り。液状やペースト状では塗布が難しい箇所への使用に適しています。蛍光性あり。

適合規格有

適合規格有

## 使用方法

1. ねじ部の水分、油分、汚れをキレイに拭き取ってください。
2. シール剤を雄ねじ側に塗布します。
3. パイプレンチで締め付けます。  
(シール剤のはみ出し部分は硬化しませんが、ねじ結合部は完全に硬化します。)




## 低温時または65A以上の大口径の場合やステンレス配管の作業方法

1. ねじ部の水分、油分、汚れをキレイに拭き取ってください。
2. アクチベーター SF 7649 (硬化促進剤) を雄ねじ側に塗布します。
3. シール剤を雄ねじ側に塗布します。
4. パイプレンチでしっかりと締め付けます。

## フレア配管用シール剤

### 注意事項



- 金属配管用です。金属以外の配管には使用できません。
- 塩ビライナー鋼管の場合、はみ出した液が塩ビに悪影響を与える可能性がありますので、パイプ内側へはみ出さないようにしてください。
- ステンレス配管の場合、小口径・大口径に関わらず、雄ねじ側にアクチベーターを塗布してください。
- 再使用ねじなど、スキマが大きい場合にも雄ねじ側にアクチベーターを塗布してください。
- 使用後は密栓し、冷暗所に保管してください。
- 金属粉の混入はさけてください。
- 有効期限は約2年(冷暗所保存)です。
- 皮膚に付いた場合は、石鹸で洗い落としてください。
- 硬化後のねじ戻しはしないでください。
- 器具付けの施工の場合は、スキマの大小によりシールテープの併用を推奨します。
- 施工要領書は、別途ご用意致しますのでお問い合わせください。



## 金属配管用シーラント特性表

特長	ロックタイト製品名	主成分	色	粘度 (mPa・s)	使用温度範囲の目安 (°C)	推奨硬化促進剤	破壊トルク N・m 注1	備考	容量 (チューブ)	IDH 番号
油圧空圧用	542	嫌気性	茶	400～800 チキン	-55～150	SF 7649	15	中強度	50ml 250ml	630019 339605
	577 (耐熱性/油面接着性アップグレード)	嫌気性	黄	16,000～33,000 チキン	-55～150	SF 7649	33	中強度	250ml	2099612
	545	嫌気性	紫	9,000～20,000	-55～150	SF 7649	2	低強度	50ml	135486
一般配管用	572	嫌気性	白	14,400～28,600 チキン	-55～150	SF 7649	7	一般用	50ml 250ml	378301 378300
	575 (適合規格有)	嫌気性	白	14,400～28,600 チキン	-55～150	SF 7649	16	572の低臭気タイプ	50ml 250ml	378276 378275
	592	嫌気性	白	ペースト (チキン)	-55～200	SF 7649	≥ 0.6 注2	遅硬化タイプ	250ml	88568
	565	嫌気性	白	ペースト (チキン)	-55～150	SF 7649	≥ 2.8 注2	低強度タイプ 大口徑可	50ml 250ml	339604 449139
	561	嫌気性	白	ろう状半固体	-55～150	SF 7649	46 注3	低強度	19g	463973
	567 (耐熱性/油面接着性アップグレード)	嫌気性	白	ペースト (チキン)	-55～205	SF 7649	≥ 1.7 注2	締込み時のかじり防止	250ml	2099622
建築配管用	5651 (適合規格有)	嫌気性	白	100,000 チキン	-55～150	SF 7649	9	現場作業を考慮した容器と粘度	250ml	378274

注1 M10 鋼ボルト・ナットを使用し、ISO 10964 に基づき試験した破壊トルクの代表値を示す。

注2 3/8" 軟鋼ボルト・ナットを使用し、ISO 10964 に基づき試験した破壊トルクの代表値を示す。

注3 NPT3/8" の鉄パイプと鋼プラグを使用し、ISO 10964 (締め付けトルク 27N・m) に基づき試験した破壊トルクの代表値を示す。

雄ねじ端面から1山から2山開けて塗布して下さい。詳細は施工手順書をご参照下さい。  
ステンレス配管や大口徑配管には硬化促進剤 SF 7649 が必要です。

👉 推奨脱脂洗浄剤は P.34 をご参照下さい。

適合規格

### 適合規格 (硬化物で浸出試験)

- ・常温水に対し厚生省告示第111号「給水装置の構造及び材質基準に係る試験」による浸出試験により厚生省告示第45号「水道施設に使用される資機材等の材質に関する試験」の水質基準に適合  
(適合製品: ロックタイト 5651、575)
- ・加熱水に対し厚生省告示第111号「給水装置の構造及び材質基準に係る試験」による浸出試験により厚生省告示第14号「給水装置の構造及び材質に関する省令」の末端給水用具及び給水管等の水質基準に適合  
(適合製品: ロックタイト 5651 アクチペータ SF 7649 併用)





# 金属配管用シーラント セレクターガイド

## ▶ ご使用になる金属配管は？



### ご使用前のワンポイント

・配管シーラントを 10℃以下で塗布する場合や、アルミニウム、ステンレス等の不活性材質、65A を超える大口径配管の場合は、アクチベーター SF 7649 で前処理を行ってください。

## ▶ 推奨製品

精度が高い配管

小口径配管  
(油圧・空圧用)

低強度

高粘度

542



565  
(PTFE 含有)



液色

茶

白

粘度 (mPa・s)

400 ~ 800 チキン

ペースト チキン

推奨配管サイズ (テーパードネジ)

20A 以下

50A 以下

使用温度範囲の目安 (°C)

-55 ~ 150

-55 ~ 150

破壊トルク (N・m) 注<sup>1</sup>

15

≥ 2.8 注<sup>2</sup>

適応材質

金属

金属

低圧での即シーラ性 (テーパードネジのみ)

○

○

容量 - IDH 番号

50 ml 630019  
250 ml 339605

50 ml 339604  
250 ml 449139

注 1 M10 鋼ボルト・ナットを使用し、ISO 10964 に基づき試験した破壊トルクの代表値を示す。

注 2 3/8" 軟鋼ボルト・ナットを使用し、ISO 10964 に基づき試験した破壊トルクの代表値を示す。

注 3 NPT3/8" の鉄パイプと鋼プラグを使用し、ISO 10964 (締め付けトルク 27N・m) に基づき試験した破壊トルクの代表値を示す。

油圧、空圧、ねじ継ぎ手用のシーラントです。耐薬品性に優れ 20A 以下に適し、また中強度のため取外しが可能です。チキン性を有し垂れ落ちることはありません。

低強度一般ねじ継ぎ手用シーラントです。組み立てた継ぎ手を容易に分解することができます。耐薬品性にも優れています。

LOCTITE ACTIVATORS

### ロックタイト硬化促進剤の用途

1. 不活性材質の表面に
2. 硬化を速めたいときに
3. 隙間が大きいときや深いねじ山の硬化促進に
4. 低温時に部品の硬化時間を大幅に短縮したいときに
5. 前洗浄用として





一般用配管

中強度

油圧用

低粘度

高粘度

スティック状

**575**  
(PTFE 含有)



白

7,000 ~ 25,000 チキン

50A 以下

-55 ~ 150

16

金属

○

50 ml 378276  
250 ml 378275

一般ねじ込み配管継ぎ手用のシール剤です。PTFE入りのシール剤で、組み付け直後の即シール性も良好です。PT2以下に適し分解可能です。低臭気タイプです。

**567**  
(PTFE 含有)



白

ペースト チキン

80A 以下

-55 ~ 205

≥ 1.7<sup>注2</sup>

ステンレス、アルミニウム

○

250 ml 2099622

ステンレス配管継ぎ手用のシール剤です。PTFEを含有しているため、締め付け時に潤滑性を発揮しかじりを防止します。592の速硬化タイプです。従来品と比べ、耐熱性、油面接着性が向上しました。

**561**  
(スティック状タイプ)



白

ろう状半固体

80A 以下

-55 ~ 150

46<sup>注3</sup>

金属

○

19g 525718

低強度のシール剤で取外しが容易です。ろう状の半固体製品でスティック applicator パッケージ入り。液状やペースト状では塗布が難しい箇所への使用に適しています。

**577**



黄

16,000 ~ 33,000 チキン

80A 以下

-55 ~ 150

33

金属

○

250 ml 2099612

中強度のシール剤で繰り返し耐衝撃圧に優れています。油圧機器のねじ継ぎ手、プラグなどのシールに適しています。高粘度でチキン性を有しておりフランジ面への使用も可能です。従来品と比べ、耐熱性、油面接着性が向上しました。

製品名	色	ペース	粘度 (mPa・s)	塗布後有効時間	乾燥時間の目安	容量	IDH 番号
SF 7649	緑	アセトン	2	≤ 30 日	30 ~ 70 秒	100ml 4.5oz スプレー 500ml	555114 209715 487644
SF 7471	黄	アセトン/IPA	2	≤ 7 日	30 ~ 70 秒	100ml 4.5oz スプレー 500ml	555104 135337 555112

# はめ合い用接着剤

RETAINING



従来、ギア、シャフト、プーリーなどの金属部品のはめ合いは圧入、焼きばめ、キー、スプラインなどによる機械的方法によって組み立てられていました。しかし、従来方法は部品の寸法精度がきびしく、わずかの誤差が結合強度に大きく影響します。また精密加工、特殊加工を必要とし、生産コストをアップさせます。嫌気性接着剤のパイオニアであるロックタイト製品は、金属の微細な隙間に充填されることで強靱なプラスチック結合を形成し、確実に部品を接着します。

ロックタイトはめ合い用接着剤は、隙間ばめによる固定を可能にし、組立作業の簡素化と精度緩和による機械加工費の低減に大きく貢献します。また異種金属の組立、シールも可能にするなど信頼性も大きく向上させます。

## 嫌気性接着剤

### 601

はめ合い用高強度標準品です。小型モーターのローター／シャフト、ベアリングなどの固定に適します。隙間の完全充填によってフレティング・コロージョンの発生を防ぎます。

### 641

はめ合い用中強度品です。特にメンテナンス等のために分解が必要となる部位に使用できます。ハウジング／ベアリング／シャフトの固定等への使用に適しています。

### 660 クイックメタル

ペースト状のはめ合い補修用品です。磨耗したシャフト、ハウジング、キー溝など機械部品を簡単に補修します。硬化促進剤併用で最大隙間0.5mmまで硬化します。

## 紫外線硬化付加タイプ

### 190875 (601UV)

601 (はめ合い用高強度標準品) の紫外線硬化付加タイプです。

### 603

はめ合い用高強度製品で多少の油面でも使用出来ます。ローラーベアリングの固定やオイルが染み込んだハウジングへのブッシュ固定等の使用に適しています。

### 649／640／648

はめ合い用高強度耐熱品です。耐熱ベアリング、高温ねじ部の固定・シールに適し、また耐薬品性も優れています。649は低臭気タイプです。640は遅硬化タイプです。648は、従来品と比べ、耐熱性、油面接着性が向上しました。

### 962T

ワン型プラグシール用品です。チキソ性を有するため、塗布後のタレ落ちが無く確実にシールします。自動化ラインに適しています。

### 190005 (638UV)／662

638 (はめ合い用最高強度) の紫外線硬化付加タイプです。662は膜厚硬化性を改良したもので着色されていません。

### 638

はめ合い用最高強度品です。モーターのシャフト／ローター、ギア、プーリースリーブ、ブッシュの隙間ばめによる永久固定に適します。従来品と比べ、耐熱性、油面接着性が向上しました。

### 620

はめ合い用高強度耐熱品 (230℃) です。1,000時間暴露後も室温での強度の100%を維持します。高温下にさらされるスリーブライナー、ブッシュなどの固定に適します。

### 680

シャフト・ギア・プーリーや円筒部品のはめ合いに適しています。空気が遮断されると硬化を始め、衝撃や振動によるねじのゆるみや漏れを防ぎます。680は、従来品と比べ、耐熱性、油面接着性が向上しました。

### 128004 (648UV)

648 (はめ合い用高強度耐熱用) の紫外線硬化付加タイプです。磁性流体等のはめ合いシールに最適です。

## はめ合い用接着剤特性表

特長	ロックタイト製品名	主成分	色	粘度 (mPa・s)	せん断強度 <sup>注1</sup> (N/mm <sup>2</sup> )	使用温度範囲の目安 (°C)	推奨硬化促進剤	硬化特性	容量 (ボトル)	IDH 番号
高強度	601	嫌気性	緑	100 ~ 150	≥ 15	-55 ~ 150	SF 7471 SF 7649		50ml 250ml	378317 378304
	190875 (601UV)	嫌気性	緑	100 ~ 150	≥ 15	-55 ~ 150	SF 7471 SF 7649	紫外線硬化付加	250ml	378314
高強度油面接着	603	嫌気性	緑	100 ~ 150	≥ 22.5	-55 ~ 150	SF 7471 SF 7649		50ml 250ml	231099 231101
最高強度	638 (耐熱性油面接着性アップグレード品)	嫌気性	緑	2,000 ~ 3,000	≥ 25	-55 ~ 180	SF 7471 SF 7649		50ml 250ml 1L	1800356 1800355 1800970*
	190005 (638UV)	嫌気性	緑	2,000 ~ 3,000	≥ 19	-55 ~ 150	SF 7471 SF 7649	紫外線硬化付加	250ml 1L	378308 378307
	662	嫌気性	こはく	1,750 ~ 3,250	≥ 25	-55 ~ 150	SF 7471 SF 7649	紫外線硬化付加	1L	446071
中強度	641	嫌気性	黄	400 ~ 800	≥ 6.5	-55 ~ 150	SF 7471 SF 7649		50ml	387885
耐熱用	620	嫌気性	緑	5,000 ~ 12,000	≥ 17.2	-55 ~ 230	SF 7471 SF 7649		50ml 250ml	235288 231128
	648 (耐熱性油面接着性アップグレード品)	嫌気性	緑	400 ~ 600	≥ 25	-55 ~ 180	SF 7471 SF 7649		50ml 250ml 1L	1800518 1800517 1800515*
	128004 (648UV)	嫌気性	緑	400 ~ 600	≥ 20	-55 ~ 175	SF 7471 SF 7649	紫外線硬化付加	250ml	378302
	649	嫌気性	緑	400 ~ 600	≥ 15	-55 ~ 175	SF 7471 SF 7649		50ml 250ml	847565 847566
	640	嫌気性	緑	450 ~ 750	22	-55 ~ 175	SF 7471 SF 7649		50ml 250ml 1L	847568 847567 446069
	680 (耐熱性油面接着性アップグレード品)	嫌気性	緑	750 ~ 1,750	≥ 19.3	-55 ~ 200	SF 7471 SF 7649		250ml	1800574
補修用	660	嫌気性	銀	150,000 ~ 350,000 チキン	≥ 17.2	-55 ~ 150	SF 7471 SF 7649		50ml	231699
ワン型プラグ用	962T	嫌気性	赤	1,400 ~ 3,500 チキン	≥ 10	-55 ~ 150	SF 7471 SF 7649		250ml	354030

注1 鋼ピン・カラーを使用し、ISO 10123 に基づき試験したせん断強度の代表値を示す。

 推奨脱脂洗浄剤は P.34 をご参照下さい。



\*受発注品です。納期はお問い合わせください。



# はめ合い用接着剤 セレクトガイド

## ▶ その部品は摩耗していますか？



### ご使用前のワンポイント

- ・接着面のホコリ、油等の汚れを洗浄し、乾燥させます。
- ・組み付け部品または雰囲気温度が10℃以下の場合、プライマー SF 7649で前処理を行ってください。

YES (ギャップ 0.5mm まで：径)

中強度

## ▶ 推奨製品

**660**  
(プライマー併用)



**641**



要求される強度

高

中

液色

銀

黄

粘度 (mPa・s)

150,000 ~ 350,000 チキン

400 ~ 800 チキン

圧縮せん断強度 (N/mm<sup>2</sup>) 注<sup>1</sup>

≥ 17.2

≥ 6.5

固着時間

20 分 注<sup>2</sup>

40 分 注<sup>2</sup>

適用隙間 (径)

0.5mm 以下

0.2mm 以下

使用温度範囲の目安 (℃)

-55 ~ 150

-55 ~ 150

容量 - IDH 番号

50 ml 231699

50 ml 387885

注<sup>1</sup> 銅ピン・カラーを使用し、ISO10123に基づき試験したせん断強度の代表値を示す。

注<sup>2</sup> 銅ピン・カラーを使用し、ISO10123に基づき確認。参考値。

注<sup>3</sup> 銅ピン・カラーを使用し、自社試験法に基づき確認。参考値。

### ■ 注意

- ・本品は金属部品専用です。
- ・熱可塑性プラスチック（アクリル、ABS、ポリカーボネート等）には使用しないでください。
- ・原容器への金属粉やゴミの混入は避けてください。
- ・一度受け皿等に移した液は原容器に戻さないでください。
- ・皮膚への刺激に対して敏感な人が連続的にまたは繰り返し触れていると皮膚に炎症を起こすことがありますので、皮膚についた場合は速やかに石鹸水で洗い流してください。
- ・はみ出した接着剤は硬化しません。はみ出し部は、拭き取りを行ってください。

- ・ベアリングのハウジング、キー、スプライン、テーパピン、シム等の再組み付けに使用可能。
- ・機械加工せずに摩耗した同軸パーツの修理に。
- ・ペースト状
- ・最大隙間0.5mmまで

- ・中強度
- ・組み付け後、分解する必要がある部品に。
- ・シャフトとハウジングのベアリング固定に。

### LOCTITE ACTIVATORS

#### ロックタイト硬化促進剤の用途

1. 不活性材質の表面に
2. 硬化を速めたいときに
3. 隙間が大きいときや深いねじ山の硬化促進に
4. 低温時に部品の硬化時間を大幅に短縮したいときに
5. 前洗浄用として





NO (ギャップ0.25mmまで:径)

高強度

はめ合い隙間  
0.13mm 以下

601



高

緑

100 ~ 150

≥ 15

25分<sup>注2</sup>

0.13mm 以下

-55 ~ 150

50 ml 378317  
250 ml 378304

- ・小型モーター / シャフトベアリングなどの固定に。
- ・金属はめ合い部品のフレットングコロージョンの防止に。

603



高

緑

100 ~ 150

≥ 22.5

10分<sup>注3</sup>

0.13mm 以下

-55 ~ 150

50 ml 231099  
250 ml 231101

- ・円筒部品のはめ合いに。(ギャップ0.13mm以下)
- ・脱脂が困難な、円筒部品部分に。
- ・金属はめ合い部品のフレットングコロージョンの防止に。
- ・ベアリングや円筒部品のはめ合い、ローター、ギア、スプロケットやプーリーの固定に。

はめ合い隙間  
0.25mm 以下

638



高

緑

2,000 ~ 3,000

≥ 25

10分<sup>注3</sup>

0.25mm 以下

-55 ~ 180

50 ml 1800356  
250 ml 1800355  
1L 1800970\*

- ・頻繁な分解を必要としないはめ合い部分に。
- ・動的な荷重、軸の荷重および根本的な荷重に優れた耐性を与えます。
- ・シャフト、ギア、プーリーや円筒部品のはめ合い固定に。
- ・従来品と比べ、耐熱性、油面接着性が向上しました。

はめ合い隙間  
0.15mm 以下

648



高

緑

400 ~ 600

≥ 25

10分<sup>注3</sup>

0.15mm 以下

-55 ~ 180

50 ml 1800518  
250 ml 1800517  
1L 1800515\*

- ・耐熱性を必要とする部品の隙間ばめ、締まりばめ固定に。
- ・ブッシュ、ベアリング、ファンと軸、ライナーのはめ合い固定およびシールに。
- ・従来品と比べ、耐熱性、油面接着性が向上しました。

\* 受注発注品です。納期はお問い合わせください。

製品名	色	ベース	粘度 (mPa・s)	塗布後有効時間	乾燥時間の目安	容量	IDH 番号
SF 7649	緑	アセトン	2	≤ 30 日	30 ~ 70 秒	100ml 4.5oz スプレー 500ml	555114 209715 487644
SF 7471	黄	アセトン/IPA	2	≤ 7 日	30 ~ 70 秒	100ml 4.5oz スプレー 500ml	555104 135337 555112

# フランジール剤

GASKETING ANAEROBIC/SILICONE



嫌気性フランジール剤のパイオニアであるロックタイト製品は、自動車・建設機械・大型産業機械の各種金属のフランジシールに使用されています。空気に触れていると硬化しませんが、フランジを組み付けると硬化が始まり確実にシールします。また、シリコンシール剤は優れた耐油・不凍液性を持ち、高強度・耐熱・高伸び率など隙間が大きく剛性の低いフランジシールに適します。紫外線で即硬化するシリコンシール剤は、キュアインプレース（CIP）として生産効率を上げ再利用可能なフランジシール剤です。

## 嫌気性シール剤

### 510

耐熱・耐薬品性に優れ、高温にさらされるフランジシールに適しています。硬化促進剤使用時の最大隙間は0.125mmで、剛性のあるフランジのシールに最適です。

### 5127

異種フランジ用シール剤です。アルミなどへの食い付きがよく、また柔軟性も高いためミッションケースやカバーのシールに適しています。

## シリコンシール剤 (脱オキシムタイプ)

### SI 5699

低臭気・非腐食性で耐オイル・不凍液性に優れ剛性フランジにおいて長期耐久性を示します。

### SI 5920

耐熱性に優れ、高温下での使用用途に適しています。

## シリコン系 シール・ポッティング剤

### SI 5088

脱アルコールタイプの紫外線硬化型シリコンで、湿気硬化性も有します。SI 5088は硬化収縮が無く低粘度で部品のシール、コーティングに最適です。

### 515

フランジシール用標準品で、硬化後も柔軟性を有しています。ギアケース、ポンプ、コンプレッサーのフランジシールに適しています。硬化促進剤使用時の最大隙間は0.25mmです。

### SI 5900

低モジュラス／高伸び率を有し、高粘度なため、板金、プラスチック異種金属などのフランジシールの信頼性を向上させます。また、組み付け直後の即シール性に優れています。

### SI 5999

低臭気・非腐食性で、耐オイル不凍液性に優れ、剛性フランジにおいて長期耐久性を示します。また高粘度のため組み付け直後の即シール性に優れています。

### SI 5091

脱酢酸タイプの紫外線硬化型シリコンです。湿気硬化が速く接着強度も高い製品です。

### 518

アルミフランジ用シール剤です。硬化後も柔軟性を有しており、アルミへの濡れ性がよくミッションケース、カバーやクランクケースのシールに適しています。従来品と比べ、油面接着性、硬化性をアップグレードした製品です。

### SI 5910

低モジュラス／高伸び率を有し、板金、プラスチック、異種金属などのフランジシールの信頼性を向上させます。

### SI 207

ポリカーボネート樹脂等の一般的なプラスチック、鏡、非鉄金属、コンクリートやセラミックスのシールに適しています。

### SI 5773 (ディープキュアシリコン)

紫外線硬化・湿気硬化を併せ持つデュアル硬化タイプのシリコンです。短時間の紫外線照射で高い膜厚硬化性を有します。

## ガスケット分類別特性表

	タイプ別特性表										製品説明								
	使用温度範囲の目安 (°C)		液体シール性					即シール性	対応フランジタイプ	対応フランジ素材		成分構成	硬化原理	硬化温度	保管安定性	硬化時間の目安		塗布方法	
	標準品	耐熱製品	オイル	水/グリコール	燃料	トランスミッションオイル	金属			プラスチック注1	初期硬化注3					完全硬化注4	手動	自動	
<b>フォームインプレース 嫌気性</b>																			
<b>特長</b>	-40 ~ 150	200	○	○	△	○	低圧	剛性用	○	×	一液	嫌気性	室温	○	15 ~ 30分	24 ~ 72時間	ローラー塗布・スクリーン塗布も可能	○	
<b>使用注意事項</b>																			高ギャップに不適
<b>フォームインプレース シリコン</b>																			
<b>特長</b>	-50 ~ 200	350	○	○	×注2	○	低圧	剛性・プレス用	○	○	一液	湿気硬化	室温	○~△	15 ~ 30分	24 ~ 168時間	○	○	
<b>使用注意事項</b>																			短いオープンタイム

注1 未硬化の接着剤は、ポリカーボネート、アクリル、ポリスルホン等の熱可塑性樹脂に対し、ストレスクラッキングを発生させる可能性があります。

注2 アプリケーションによって異なるためご相談ください。

注3 表面皮張り目安時間

注4 形状や厚みなどによって異なります。



## 嫌気性シール剤特性表

特長	ロックタイト製品名	主成分	色	粘度 (mPa・s)	せん断強度 (N/mm <sup>2</sup> ) <sup>注1</sup>	最大隙間 (mm)	使用温度範囲の目安 (°C)	硬化樹脂	推奨硬化促進剤	容量 (カートリッジ)	IDH 番号
耐熱耐薬品用	510	嫌気性	赤	ペースト (チキン)	5	0.125	-55 ~ 200	硬い	SF 7471 SF 7649	50ml チューブ	235255
一般用	515	嫌気性	紫	ペースト (チキン)	6	0.25	-55 ~ 150	柔軟性	SF 7471 SF 7649	50ml チューブ 300ml	231695 232089
アルミフランジ用	518 (耐熱性・油面接着性アップグレード品)	嫌気性	赤	ペースト (チキン)	8.4	0.25	-55 ~ 150	柔軟性	SF 7471 SF 7649	25ml シリンジ	2099616
異種フランジ用	5127	嫌気性	青	ペースト (チキン)	2 <sup>注2</sup>	-	-55 ~ 150	柔軟性	SF 7649	300ml	449138

注1 鋼ラップシエアを使用し、ISO 4587 に基づき試験したせん断強度の代表値を示す。

注2 鋼ラップシエアを使用し、ASTM D1002 に基づき試験したせん断強度の代表値を示す。

## シリコンシール剤特性表

特長	ロックタイト製品名	主成分	色	粘度 (mPa・s)	せん断強度 (N/mm <sup>2</sup> ) <sup>注1</sup>	使用温度範囲の目安 (°C)	硬度シヨア A <sup>注2</sup>	伸び率 (%) <sup>注3</sup>	容量 (カートリッジ)	IDH 番号
耐オイル耐水性	SI 5699	シリコン系	灰	ペースト (チキン)	1.3 ~ 2.1	-55 ~ 230	45 ~ 75	≥ 100	100 g 300ml	533550 577653
耐オイル耐水性 即シール性	SI 5999	シリコン系	灰	ペースト (チキン)	2.1 <sup>注6</sup>	-55 ~ 230	45 ~ 75 <sup>注4</sup>	≥ 100 <sup>注5</sup>	300ml	649254
高変位	SI 5910	シリコン系	黒	ペースト (チキン)	0.9 ~ 1.4	-55 ~ 230	30	≥ 400	300ml	231232
高変位 即シール性	SI 5900	シリコン系	黒	ペースト (チキン)	1 ~ 1.4	-55 ~ 230	35	≥ 400	300ml	706652
耐熱	SI 5920	シリコン系	銅	ペースト (チキン)	-	-59 ~ 350	23 ~ 38 <sup>注4</sup>	≥ 350 <sup>注5</sup>	70ml 300ml	198818 847571
多目的	SI 207	シリコン系	白 半透明	吐出性 32g/分 3mm ノズル 0.3MPa @ 25°C (範囲 25 ~ 40)	1.0 破壊時 ASTM D882	-55 ~ 230	18 (DIN 53505)	400 (DIN 53504)	85g 300ml	85g 234563 300ml 234518 85g 234561 300ml 234519

注1 鋼ラップシエアを使用し、ISO 4587 に基づき試験したせん断強度の代表値を示す。

注2 ISO 868 に基づき試験した代表値を示す。

注3 ISO 37 に基づき試験した代表値を示す。

注4 ASTM D2240 に基づき試験した代表値を示す。

注5 ASTM D412 に基づき試験した代表値を示す。

注6 アルミラップシエアを使用し、ISO 4587 に基づき試験したせん断強度の代表値を示す。

## 紫外線硬化型シリコンシール剤特性表

特長	ロックタイト製品名	主成分	色	粘度 (mPa・s)	硬化特性	樹脂引張強度 (N/mm <sup>2</sup> ) <sup>注1</sup>	せん断強度 (N/mm <sup>2</sup> )	硬度シヨア A <sup>注2</sup>	伸び率 (%) <sup>注1</sup>	容量 (カートリッジ)	IDH 番号
シールポッティング用	SI 5088	シリコン系	淡黄色	50,000 ~ 80,000	脱アルコール 湿気硬化付加	≥ 1	0.4 ~ 1.2 <sup>注4</sup>	≥ 25	≥ 135	300ml	863791*
	SI 5091	シリコン系	乳白色	4,000 ~ 6,000	脱酢酸湿気 硬化付加	≥ 0.6 <sup>注3</sup>	0.1 ~ 0.4 <sup>注4</sup>	31 ~ 37 <sup>注6</sup>	≥ 75 <sup>注3</sup>	300ml	847576*
	SI 5773 (ディープキュア シリコン)	シリコン系	半透明	3,000 ~ 7,500	湿気硬化 付加	0.8	≥ 0.1 <sup>注5</sup>	28	77	40LB	279969*

注1 ASTM D412 に準拠

注2 ASTM D2240 に準拠

注3 ISO 37 に基づき試験した代表値を示す。


注4 ガラス / ラップシエアを使用し、ISO 4587 に基づき試験したせん断強度の代表値を示す。

注5 ガラス / PBT ラップシエアを使用し、ISO 4587 に基づき試験したせん断強度の代表値を示す。

注6 ISO 868 に基づき試験した代表値を示す。

\* 受注発注品です。納期はお問い合わせください。





# フランジシール剤 セレクターガイド

## ▶ シールするのは、剛性フランジ? 打抜フランジ?



### ご使用前のワンポイント

- ・ 接着面のホコリや油等の汚れを洗浄し乾燥させます。
- ・ 接着する部品に古いガスケットの跡が残っている場合、ロックタイトガスケットリムーバー等で清掃してください。

鋳造 / ダイキャスト・剛性フランジ

## ▶ 推奨製品



510



515

種類	嫌気性	嫌気性
液色	赤	紫
間隙充填 最大隙間 (mm)	0.125	0.25
硬化方法	嫌気硬化	嫌気硬化
せん断強度 (N/mm <sup>2</sup> )	5 <sup>注1</sup>	6 <sup>注1</sup>
使用温度範囲の目安 (°C)	-55 ~ 200	-55 ~ 150
伸び率 (%)	-	-
表面硬化時間	-	-
容量 - IDH 番号	50ml 235255	50ml 231695 300ml 232089

### 関連製品

製品名	色	特長	容量	IDH番号
MR 5009 (ハイタックガスケットシーラント)	赤	高い粘着性	470ml	1540591
MR GS2 (ガスケットシーラント NO.2)	黒	耐ガンリン・燃料性	310g	198819

製品の特性は技術資料をご参照下さい。

耐熱・耐薬品性に優れ、高温にさらされるフランジシールに適しています。プライマー使用時の最大隙間は0.125mmで、剛性のあるフランジのシールに最適です。

フランジシール用標準品で、硬化後も柔軟性を有しています。ギアケース、ポンプ、コンプレッサーのフランジシールに適しています。プライマー使用時の最大隙間は0.25mmです。

### LOCTITE ACTIVATORS

#### ロックタイト硬化促進剤の用途

1. 不活性材質の表面に
2. 硬化を速めたいときに
3. 隙間が大きいときや深いねじ山の硬化促進に
4. 低温時に部品の硬化時間を大幅に短縮したいときに
5. 前洗浄用として

注意：シリコン系シール剤には使用不可





## 打抜フランジ

518



嫌気性

赤

0.25

嫌気硬化

8.4<sup>注1</sup>

-55 ~ 150

-

-

25 ml シリンジ 2099616  
300 ml カートリッジ 2099618

アルミフランジ用シール剤。硬化後も柔軟性を有しており、アルミへの濡れ性がよくミッションケース、カバーやクランクケースのシールに適しています。518の油面接着性・硬化性をアップグレードした製品です。

SI 5699



シリコーン

灰

-

1液湿気硬化(脱オキシム)

1.3 ~ 2.1

-55 ~ 230

≥ 100

~ 30分

100g 533550  
300ml 577653

脱オキシムタイプのシリコーンシール剤です。低臭気・非腐食性で耐オイル・不凍液性に優れ剛性フランジにおいて長期耐久性を示します。

SI 5910



シリコーン

黒

-

1液湿気硬化(脱オキシム)

0.9 ~ 1.4

-55 ~ 230

≥ 400

~ 40分

300ml 231232

脱オキシムタイプのシリコーンシール剤です。低モジュラス/高伸び率を有し、板金、プラスチック、異種金属などのフランジシールの信頼性を向上させます。

SI 5920



シリコーン

銅

-

1液湿気硬化(脱オキシム)

-

-59 ~ 350

≥ 350

20 ~ 60分

70ml 198818  
300ml 847571

脱オキシムタイプのシリコーンシール剤です。耐熱性に優れ、高温下での使用用途に適しています。

製品名	色	ペース	粘度 (mPa・s)	塗布後有効時間	乾燥時間の目安	容量	IDH 番号
SF 7649	緑	アセトン	2	≤ 30日	30 ~ 70秒	100ml 4.5oz スプレー 500ml	555114 209715 487644
SF 7471	黄	アセトン/IPA	2	≤ 7日	30 ~ 70秒	100ml 4.5oz スプレー 500ml	555104 135337 555112

# 硬化促進剤／表面改質剤

SURFACE PREPARATION

ロックタイトの接着剤・シール剤の特性を最大限発揮させるため硬化促進剤が用意されています。これらの製品は硬化を速めるのはもちろん、確実に完全硬化をさせたい時、難接着材の表面を改質してより接着強度をあげたい時などに用いられます。また、前処理をする場合には洗浄効果もあらわれます。

すべての硬化促進剤には環境に優しい ozone-safe (non-CFC) の溶剤が使用されています。

## 嫌気性／アクリル系接着剤用

### 硬化促進剤（アクチベーター）

#### SF 7071

嫌気性接着剤の AA 324、352 等の標準アクチベーター。

#### SF 7386

AA 330、383、384 等の標準アクチベーター。

#### SF 7923

AA 392 の標準アクチベーター。

#### SF 7649

嫌気性接着剤・シール剤の硬化促進汎用タイプ。

#### SF 7471

嫌気性接着剤・シール剤の硬化促進汎用タイプ。

## 高機能瞬間接着剤用

### 硬化促進剤（アクチベーター）

#### SF 7025

瞬間接着剤用。セットタイムの短縮と白化防止に適します。

#### SF 7248 (EA)

瞬間接着剤用、後塗布による低粘度接着剤の表面硬化促進、白化防止用。

### アクセラレーター

#### SF 7452

瞬間接着剤用。TAKPAK 用及び高粘度接着剤の硬化促進、白化防止に適します。

#### SF 7109

瞬間接着剤用。高粘度接着剤の表面硬化促進。プラスチック材への使用に適します。

#### SF 712

瞬間接着剤用。高粘度接着剤の硬化促進、白化防止に後塗布としての使用に適します。

## 難接着材料用プライマー

### 表面改質剤（プライマー）

#### SF 770

瞬間接着剤用。難接着材（ポリプロピレン、ポリエチレン、シリコーンゴムなど）の接着強度向上用。

#### 嫌気性接着剤・シール剤に硬化促進剤を使用する時の注意事項：

- ・被着金属が不活性面の場合に硬化促進剤を使用します。また、活性面でも隙間が大きい場合硬化促進剤の使用をおすすめします。
- ・一般に、活性面とは鉄・鋼・銅合金・アルミ合金・ニッケルなどを指し、不活性面とはステンレス・亜鉛・チタン・熱硬化性樹脂などを指します。

## 嫌気性／アクリル系接着剤用

### 硬化促進剤 (アクチベーター)

ロックタイト 製品名	色	粘度 (mPa・s)	希釈溶剤	塗布後 有効時間	乾燥時間の目安 (20℃)	容量 (ビン)	IDH 番号
SF 7071	かっ色	0.5～1	ヘプタン / IPA	≦ 6 時間	—	100ml	554955
SF 7386	こはく	1～2	ヘプタン / IPA	≦ 6 時間	—	100ml 500ml	554958 554959
SF 7923	淡黄	1.5	ヘプタン	≦ 15 分	—	100ml	563760
SF 7649	緑	2	アセトン	≦ 30 日	30～70 秒	100ml 4.5oz スプレー 500ml	555114 209715 487644
SF 7246	緑	1～3	エタノール	≦ 30 日	—	500ml	563764
SF 7471	黄	2	アセトン / IPA	≦ 7 日	30～70 秒	100ml 4.5oz スプレー 500ml	555104 135337 555112
SF 7091	青	低	—	≦ 1 時間	—	1L	229676

## 高機能瞬間接着剤用

### 硬化促進剤 (アクチベーター／アクセラレーター)

ロックタイト 製品名	色	粘度 (mPa・s)	希釈溶剤	塗布後 有効時間	乾燥時間の目安 (20℃)	容量 (ビン)	IDH 番号
SF 712	透明	1	IPA	≦ 1 分	≦ 30 秒	20g スプレー 100ml 500ml	229783 554956 554957
SF 7452	透明	0.4	アセトン	10～20 分	≦ 30 秒	20g スプレー 100ml 500ml	2761488 2733434 2733435
SF 7109	透明	3	ハイドロフルオロエーテル	≦ 1 分	≦ 5 秒	1.75oz スプレー	1081249
SF 7025	透明	0.4	ヘプタン	≦ 24 時間	≦ 60 秒	500ml	563761
SF 7248 (EA)	淡黄	1～3	エタノール	—	—	100ml	554940

## 表面改質剤 (プライマー)

ロックタイト 製品名	色	粘度 (mPa・s)	希釈溶剤	塗布後 有効時間	乾燥時間の目安 (20℃)	容量 (ビン)	IDH 番号
SF 770	透明 (蛍光性有り)	0.62	酢酸イソプロピル	≦ 8 時間	≦ 30 秒	100ml	2733437





ロックタイトの最新技術を駆使し、今までにない数多くの特徴を網羅した瞬間接着剤をぜひお試しください。  
高機能瞬間接着剤、強力瞬間接着剤、医療用瞬間接着剤など、多彩な製品をラインナップしております。  
ニーズに合わせてお選びください。

## 高機能瞬間接着剤

### 難接着タイプ

406J<sup>†</sup>

超高速

難接着ゴム材である EPDM ゴム、バイトンゴムから軟質塩ビ、ポリウレタン等まで強力接着します。PBT、ポリアセタール、PPS、ポリカーボネート等の接着に適し、後浸透接着ができます。

401J<sup>†</sup>

金属、プラスチック、エラストマーなどの幅広い材質に素早く接着性を発揮します。特に、木、紙、革、布などの多孔性、吸湿性の材質の接着に適しています。

### 耐衝撃タイプ

410 / 480

優れた耐衝撃・耐はく離性を持っています。また、70℃×95%×1,000 時間の耐湿性テストでも、およそ70%の強度を維持する瞬間接着剤です。100℃×1,000 時間の熱エージングでもおよそ80%の強度を維持します。

### 耐熱タイプ

402<sup>※</sup>

NEW

最大150℃の耐熱性を有し、非常に優れた性能を発揮します。難接着材やその他の様々な基材に素早く強力に接着します。

### 柔軟性タイプ

4850

特に柔軟性のある素材の接着用に開発された、透明度の高い中粘度、速硬化タイプです。ゴム、皮革、プラスチックの接着に適しています。

4062

超高速

固着時間が最も短いタイプです。ほとんどのプラスチックや、EPDM などの難接着ゴム材等も強力に接着可能です。非常に低粘度なので、後浸透接着ができます。

431

金属、プラスチック、エラストマーなどの幅広い材質に素早く接着性を発揮します。特に、木、紙、革、布などの多孔性、吸湿性の材質の接着に適しています。431 は粘度が高く固着時間が長いタイプです。

435

衝撃やはく離力に対する耐性を高めた透明な接着剤です。金属、プラスチック、エラストマー、木、紙、革、および織物のような多孔性や吸収性のある材料に対して素早い接着が可能です。

4210 / 4211

特に耐熱性を目的として開発された製品です。121℃×1,000 時間での熱老化性は高温のままでもおよそ70%、室温に戻すとおよそ90%の強度を維持します。

### 低臭・低白化タイプ

403 / 408 / 460

乾燥した条件下でも刺激臭を放ちません。接着付近で白化現象や部品の曇りが無い為プラスチックレンズ、プリズムや外観が気になる部品の接着に最適です。

454J<sup>†</sup>

401J と同等の性能を持つ、超高粘度ジェル状タイプです。タレが無い為、垂直面への塗布が可能です。401J より固着時間が長いので、位置決めが容易です。

4203 / 4204 / 4205

耐熱性と熱老化性に優れたタイプです。多孔質材等が接着可能です。

※劇物指定。毒物及び劇物取締法により規制された取扱いを行う義務があります。  
†日本向け製品です。海外製品とは仕様が異なります。

## 強力瞬間接着剤

### 414 / 416 / 420 / 495 J<sup>†</sup>

ゴム、プラスチックに対して高い接着力を示します。低粘度から高粘度まで種類も豊富で用途に応じて使い分けができます。仮組立した部品のスピード接着に最適です。

### 424 / 4348

EPDM、SBR ゴムを強力に接着します。低粘度の 4348 は後浸透接着が可能です。

## 基板・電子部品用

### 443

基板上のジャンパー線、IC、ディスクリート部品を硬化促進剤タックバックアクセラレーターを併用することで数秒以内に肉盛り接着します。

### 415 / 493 / 496

金属に対して高い接着力を示します。ミニチュアベアリング、各種家電製品のつまみ等の接着に適しています。415は耐衝撃性も有しています。

### 382

443 にチキソ性を持たせた高粘度タイプで、タレが無く耐熱性も 100℃まで使用でき、衝撃強度も改良された製品です。

### 412 / 417

仮固定用接着剤です。汎用瞬間接着剤の強度の、およそ 1/3 から 1/10 の接着強度で取外しが簡単、しかも低粘度のため、加工精度も上がります。

### 425

調整ねじの固定用で、はみ出し部も硬化します。低強度タイプで取外しができます。

## 紫外線・可視光硬化型瞬間接着剤

### 4304 / 4305 / 4306 / 4307

紫外線により数秒で硬化する瞬間接着剤です。白化現象を抑え非透過性の針元や、プラスチック部品の接着に最適です。



## 高機能瞬間接着剤特性表

特長	ロックタイト 製品名	主成分	色	粘度 (mPa・s)	せん断強度 (N/mm <sup>2</sup> ) <sup>注1</sup>	使用温度範囲の 目安 (°C)	固着時間 (秒) <sup>注2</sup>	性能	容量 (ボトル)	IDH 番号
難接着用	401 J <sup>†</sup>	シアノアクリレート系	透明	70 ~ 110	17 ~ 24	-55 ~ 80	20 ~ 45	PBT, PVC, POM, EPDM, シリコン 等に最適 <sup>注3</sup>	20g 50g	1659311 1655329
	406 J <sup>†</sup> <b>超高速</b>	シアノアクリレート系	透明	12 ~ 22	18 ~ 26	-55 ~ 80	10 ~ 20		20g 50g	1655335 1655326
	431	シアノアクリレート系	淡黄色 透明	600 ~ 1,200	25 ~ 31	-55 ~ 80	180 ~ 300		20g	234535
	454 J <sup>†</sup>	シアノアクリレート系	透明	18,000 ~ 40,000 ジェル	19 ~ 28	-55 ~ 80	60 ~ 210		3g チューブ 20g チューブ	1669738 1669739
	4062 <b>超高速</b>	シアノアクリレート系	透明	1 ~ 4	12 ~ 20	-55 ~ 80	3 ~ 20		20g	1920908
耐衝撃 耐熱用	410	シアノアクリレート系	黒	1,700 ~ 5,000	22	-55 ~ 100	60 ~ 120	耐衝撃、冷熱性 高耐はく離性、 耐湿性良好	20g チューブ 50g	229492 303017
	480	シアノアクリレート系	黒	100 ~ 200	22 ~ 30	-55 ~ 100	60 ~ 120		20g 50g	852269 1066833
	402 <b>NEW</b>	シアノアクリレート系	透明	110	22	-40 ~ 150	20	耐熱	20g 500g	2714623* 2712749*
	499	シアノアクリレート系	透明	18,000 ~ 40,000 ジェル	18 ~ 26	-55 ~ 100	60 ~ 120	耐湿 / 耐熱	20g チューブ	267786
	411	シアノアクリレート系	透明	4,000 ~ 8,000	18 ~ 26	-55 ~ 100	20 ~ 50	耐衝撃、 高耐はく離性	20g	298119
	435	シアノアクリレート系	淡黄色 透明	100 ~ 250	19	-55 ~ 110	35 ~ 45		20g	914153
	4203	シアノアクリレート系	淡黄色 透明	150 ~ 600	14 ~ 17	-55 ~ 120	10 ~ 20	超耐熱、耐衝撃、 冷熱性良好	20g	232837
	4204	シアノアクリレート系	淡黄色 透明	2,000 ~ 6,000	12 ~ 16	-55 ~ 120	20 ~ 30		20g	172544
	4205	シアノアクリレート系	淡黄色 透明	10,000 ~ 60,000	15 ~ 17	-55 ~ 120	10 ~ 20		20g	232840
	4210	シアノアクリレート系	黒	110 ~ 210	23 ~ 27	-55 ~ 120	90 ~ 150		20g	230658
4211	シアノアクリレート系	黒	1,700 ~ 3,450	25	-55 ~ 120	210	20g		230660	
低臭 低白化	403	シアノアクリレート系	透明	900 ~ 1,500	20.3	-55 ~ 100	20 ~ 45	外観重要 部品等に最適	20g 50g	255299 250359
	408	シアノアクリレート系	透明	4 ~ 10	20.8	-55 ~ 100	20 ~ 30		20g	1097392
	460	シアノアクリレート系	透明	25 ~ 55	21	-55 ~ 100	10 ~ 30		20g 50g	271857 250594
柔軟性	4850	シアノアクリレート系	透明	250 ~ 500	11 ~ 15	-55 ~ 80	5 ~ 30	硬度 シヨア A85 (一般品シヨア D82)	20g	1920907

注1 鋼ラップシエア (サンドブラスト加工済) を使用し、ISO 4587 に基づき試験したせん断強度の代表値を示す。

注2 鋼ラップシエアを使用し、ISO 4587 に基づいて 22°C×50%RH 雰囲気下で 0.1N/mm<sup>2</sup> の強度を発揮するまでの時間の代表値を示す。

注3 シリコン、POM などは 770 併用

注4 22°Cで 24 時間経過後のスチール (グリットブラスト加工済) ラップシエアにてテスト (ISO 4587)



## 強力瞬間接着剤特性表

特長	ロックタイト 製品名	主成分	色	粘度 (mPa・s)	せん断強度 (N/mm <sup>2</sup> ) <sup>注1</sup>	使用温度範囲の 目安 (°C)	固着時間 (秒) <sup>注2</sup>	用途	容量 (ボトル)	IDH 番号
主に プラス チックゴム	420	シアノアクリレート系	透明	1～4	15～26	-55～80	10～30	電子部品 おもちゃ 釣具 リード線 スピーカー ダンパー	20g	186978
	495J <sup>†</sup>	シアノアクリレート系	透明	20～45	12～26	-55～80	10～30		20g	1655336
	414	シアノアクリレート系	透明	70～110	18～26	-55～80	15～30		20g	231476
	416	シアノアクリレート系	透明	900～1,500	18～26	-55～80	20～50		20g 50g	186931 234547
主に金属	493	シアノアクリレート系	透明	1～4	20～30	-55～80	20～40	ミニチュア ベアリング 家電製品のつまみ 釣具ガイド	50g	234421
	496	シアノアクリレート系	透明	70～120	20～30	-55～80	20～40		20g 50g	231480 250597
	415	シアノアクリレート系	透明	900～1,500	20～30	-55～80	30～60		100g	250580
主に多孔 材質	409	シアノアクリレート系	透明	15,000～ 40,000 ジェル	18～26	-55～80	50～100	木材 コルク	20g	135442
特殊ゴム用	4348	シアノアクリレート系	透明	1～4	≥6 <sup>注3</sup>	-55～80	—	自動車用 窓枠ゴム (EPDM)	20g 50g	378311 243286
	424	シアノアクリレート系	透明	70～110	18～26	-55～80	15～30		20g 50g	235357 378309
低強度 仮止め用	412	シアノアクリレート系	透明	2.5～6	≤10.3	-55～80	—	プリズム・レンズ などの研磨時の 仮止め	20g	256968
	417	シアノアクリレート系	透明	3～8	≤2.8	-55～80	—		20g	256969
基板電子 部品用	443	シアノアクリレート系	透明	950～1,400	16～26	-55～80	20～50	ジャンパー線 IC ディスプレイ 部品の固定	20g 50g	234543 234545
	382	シアノアクリレート系	透明	4,000～8,000	18～26	-55～100	20～50		20g	234417
	425	シアノアクリレート系	青	40～80	1.1～8.5/ 1.1～8.5 <sup>注4</sup>	-55～80	—	樹脂ねじ	20g	232042

注1 鋼ラップシエアを使用し、ISO 4587 に基づき試験したせん断強度の代表値を示す。

注2 鋼ラップシエアを使用し、ISO 4587 に基づいて 22°C×50% RH 雰囲気下で 0.1N/mm<sup>2</sup> の強度を発揮するまでの時間の代表値を示す。

注3 NBR ゴムを使用して試験した引張り強度の代表値を示す。

注4 3/8" 亜鉛メッキボルト・ナットを使用し、22°Cで24時間養生後の破壊/脱出トルクの代表値を示す。単位 N・m

## 紫外線・可視光線硬化型瞬間接着剤特性表

特長	ロックタイト 製品名	主成分	色	粘度 (mPa・s)	せん断強度 (N/mm <sup>2</sup> ) <sup>注1</sup>	硬化特性	特性	蛍光性	容量 (ボトル)	IDH 番号
紫外線・ 可視光線 硬化型 瞬間接着剤	4304	シアノアクリレート系	淡緑黄 透明	10～35	29	紫外線 可視光線 湿気硬化	超高速硬化	—	28g	303385
	4305	シアノアクリレート系	薄い黄緑 ～濃い青緑	600～1,200	14.1 <sup>注2</sup>	紫外線 可視光線 湿気硬化	超高速硬化	—	28g	303389
	4306	シアノアクリレート系	淡緑黄 透明	10～35	≥9 <sup>注2</sup>	紫外線 可視光線 湿気硬化	超高速硬化	○	28g	487909*
	4307	シアノアクリレート系	淡緑黄 透明	600～1,200	≥9 <sup>注2</sup>	紫外線 可視光線 湿気硬化	超高速硬化	○	28g	487920*

注1 サンドブラスト処理鋼を使用し、ISO 4587 に基づき試験したせん断強度の代表値を示す。

注2 ポリカーボネートブロックを使用し、ISO 13445 に基づき試験したせん断強度の代表値を示す。

\*劇物指定。毒物及び劇物取締法により規制された取扱いを行う義務があります。

\*受注発注品です。納期はお問い合わせください。

†日本向け製品です。海外製品とは仕様が異なります。

## 瞬間接着剤セレクターガイド

製品分類	ロックタイト製品	基材					特性			耐環境性		外観	
		プラスチック・ゴム	金属	マグネット(フェライト他)	多孔質・酸性表面	ポリオレフィン <sup>注1</sup>	粘度	垂直面への塗布	ギャップ充填	最高使用温度(℃)	耐湿性	色	外観
難接着用	401J†	◎	○	○	◎	◎	中			80		透明	
	454J†	◎	○	○	◎	○	ジェル	◎	◎	80		透明	
	406J†	◎	○			◎	低			80		透明	
プラスチック・ゴム用	424	◎	○			○	中			80		透明	
金属用	415	○	◎			○	高	○	○	80		透明	
	496	○	◎			○	中			80		透明	
汎用	495J†	○	○	○		○	中			80		透明	
	420	○	○			○	低			80		透明	
低臭・低白化タイプ	403	◎	○		◎	○	高	○	○	100		透明	◎
	408	◎	○		◎	○	低			100		透明	◎
	460	◎	○		◎	○	中			100		透明	◎
耐衝撃タイプ	435	◎	○	○	◎	○	中			110	◎	淡黄色透明	
	480	○	◎	◎		○	中			100	◎	黒	
	4204	○	○	○		○	高	○	○	120	◎	淡黄色透明	
柔軟性タイプ	4850	◎	○		◎	○	中			80		透明	
光硬化タイプ	4306	○	○			○	中	○	◎ <sup>注2</sup>	80	○	淡黄色透明	◎

◎マーク：最適  
○マーク：適

注1 ロックタイトSF 770 プライマー併用  
注2 紫外線で硬化

備考：

- ・ロックタイト瞬間接着剤は清潔な表面で最大の効果を発揮します。ほこり、油、汚れはロックタイトクリーナーで除去してください。
- ・使用後は、接着剤のノズルを綺麗にふき取ってください。
- ・推奨保管温度は、2～8℃です。

†日本向け製品です。海外製品とは仕様が異なります。

# 光硬化型接着剤

LIGHT CURE ADHESIVES



高機能性接着剤で培われたロックタイト独自の特殊樹脂合成技術、配合技術によって開発されたロックタイト光硬化型接着剤は、電気・電子、オプトエレクトロニクス、医療、ガラス工芸品、建築などの広範囲な分野において使用されています。また、紫外線を吸収するエンジニアリングプラスチックの接着用に、可視光でも硬化するビジブルキュアタイプも開発され、その用途はますます広がっています。

## 紫外線硬化型

### AA 349

耐水、耐湿性に優れた柔軟性のある無色透明な接着剤です。膜厚硬化性も良好で、透明性を重んじるガラス食器、レンズ、プリズム等の部品の接着に最適です。

嫌気硬化付加

### AA 3851

特に耐水、耐湿性に優れた接着剤です。プラスチックへの接着性が良好で、高い柔軟性を持っている為、ヒートサイクル等による歪の発生が少なくなります。嫌気硬化性を有しています。

嫌気硬化付加

### AA 3052 (LID-1316)

嫌気硬化性を有しており、硬化促進剤 SF 7649 との併用で瞬間接着が可能です。耐熱性が高く、車載用の圧電素子の部品接着やモーターハウジングとマグネット接着等に最適です。

### AA 3381

低粘度で柔軟性のある接着剤です。耐ヒートサイクル性・耐候性を要求される、ポッティングやガラスと金属のシールに最適です。

## 紫外線・可視光硬化型

### AA 3103

紫外線、可視光で硬化する接着剤です。紫外線を吸収するガラス、プラスチックの接着に最適です。硬化収縮が少なく柔軟性が高い低応力タイプで、特にポリカーボネートの接着に適しています。

### AA 3201 / AA 3211

硬化収縮が少なく柔軟性のある接着剤です。血液フィルター、アダプター、コネクターストップコック等の接着に最適です。

### AA 352 / AA 3523 (LX-3521)

嫌気硬化付加

紫外線による硬化が非常に速く、優れた耐湿性とガラエポ等のプラスチックに良好な接着性を示します。LCD パネルやプリント基板とフレキシブル配線との接続部補強、コイル巻線の固定、端子のシール等に最適です。

### AA 363

コーティング用の低粘度接着剤です。ガラス、プラスチック等へ良好な接着性を有します。透明度が高く膜厚硬化性に優れており、コーティング後の部品搭載状況の確認が簡単に行えます。

### AA 3510

1液性で最大 0.25mm の隙間まで硬化し、高い強度を発現します。嫌気性により室温で硬化しますが光硬化も可能で、はみだし部を LED 等の光源で瞬時に硬化させ、工程の短縮化を実現できます。金属同士だけでなく、金属／樹脂の組み合わせでも接着可能です。IPM モーター向けマグネットの接着やその他マグネット部品の接着に適しています。

嫌気硬化付加

### AA 326UV Blue / AA 366 (326 LVUV)

嫌気硬化性を有しており、硬化促進剤 SF 7649 との併用で瞬間接着が可能です。プリント基板とコイル、圧電素子の振動板とセラミック、ケースとマグネット等生産ラインのタクトをより速める事が出来ます。

### AA 3751

低強度の紫外線で秒速硬化する接着剤です。中粘度の為、ポッティングによる固定、シールに適し、ポリカーボネートに対して強い接着力と耐湿性を示します。

嫌気硬化付加

### AA 3105 / AA 3106 / AA 3108

紫外線、可視光で硬化する接着剤です。紫外線を吸収するガラス、特にプラスチックに高い接着力を有します。軟質ポリ塩化ビニールやポリカーボネートの接着に最適です。

### AA 3301 / AA 3311 / AA 3321

熱可塑性樹脂への接着を考慮した製品です。血液回路のチューブ、カテーテル等の接着に最適です。

### AA 3556

可視光線により速やかに硬化する接着剤です。深部硬化性や速硬化性が要求されるポッティングアプリケーションや、使い捨ての医療用部品の組み立てに適しています。LED 照射装置にて硬化可能です。

## 光硬化型接着剤特性表

特長	ロックタイト 製品名	主成分	色	粘度 (mPa・s)	表面硬化 時間(秒) 注1	引張せん断強度 (N/mm <sup>2</sup> ) 注2	硬度注3 (ショア D)	硬化特性	推奨硬化 促進剤注11	容量 (ボトル)	IDH 番号
紫外線 硬化型	AA 3108	アクリル系	透明	3,600～6,600	—	≥ 5.5 注10	≥ 72 (ショアA)	紫外線硬化	—	1L	233263*
	AA 322	アクリル系	透明	4,200～7,000	5	4～11	68	紫外線硬化	—	1L	230511
	AA 349	アクリル系	透明	6,000～ 13,500	30	11	70	紫外線硬化	—	1L	449137
	AA 350	アクリル系	こはく	3,500～6,000	35	4.8 注4	68	紫外線硬化	—	50ml 1L	661994 661993
	AA 363	アクリル系	透明	100～400	25	3～12	50	紫外線硬化	—	1L	135416
	AA 3751	アクリル系	淡黄色	3,600～7,000	1	≥ 5.2 注4	73	紫外線硬化	—	1L	135322
	AA 326UV Blue	嫌気性	青	8,000～ 20,000	20	21 注5	> 60	嫌気硬化付加	SF 7649	1L	355351
	AA 366 (326 LVUV)	嫌気性	淡黄色	5,000～ 10,000	25	10	45	嫌気硬化付加	SF 7649	1L	355348
	AA 352	嫌気性	こはく	15,000～ 26,000	10	16.5 注6	60	嫌気硬化付加	SF 7071	250ml 1L	236621 236622
	AA 358	嫌気性	透明	2,000～3,000	20	≥ 10	—	嫌気硬化付加	SF 7471	50ml	88491
	AA 3851	嫌気性	淡黄色	3,000～7,000	12	8～26	60	嫌気硬化付加	SF 7649	250ml 1L	487646 797225
	AA 3510	嫌気性	こはく	300～800	25	23 注12	64	嫌気硬化付加	SF 7649 SF 7091	250ml	2258410
	AA 3504 (LI-504)	嫌気性	こはく	800～1,300	35	10	45	嫌気硬化付加	SF 7649	1L	355353
	AA 3052 (LID-1316)	嫌気性	淡黄色	2,750～5,000	10	≥ 15 注7	82	嫌気硬化付加	SF 7649	250ml 1L	446072 481208
	AA 3523 (LX-3521)	嫌気性	こはく	16,000～ 24,000	10	19	70	嫌気硬化付加	SF 7071	250ml	355349
3754	嫌気性	こはく	3,000～5,000	15	≥ 13 注7	45	嫌気硬化付加	SF 7649	1L	410707*	
紫外線 可視光 硬化型	AA 3103	アクリル系	淡黄色	8,000～ 14,500	—	11 注8	51	紫外線・ 可視光硬化	—	1L	1083502*
	AA 3105	アクリル系	透明	200～400	—	25.1 注8	64	紫外線・ 可視光硬化	—	1L	230367*
	AA 3106	アクリル系	透明	3,500～7,500	—	5.2 注9	53	紫外線・ 可視光硬化	—	1L	320687*

注1 高圧水銀灯 100mW/cm<sup>2</sup> @ 365nm 照射 (UVL-1500LT 使用) 時での表面硬化時間の代表値を示す。

注2 ガラス / 鋼ピンを使用し、ISO 6922 に基づき試験した引張り強度の代表値を示す。

注3 JIS-K-7215 (デュロメーター D) に準拠した硬度の代表値を示す。

注4 ガラス / ガラスエポキシを使用し、ASTM D 1151 に基づき試験したせん断強度の代表値を示す。

注5 鋼ラップシエアを使用 (片面硬化促進剤処理) し、ASTM D 1002 に基づき試験したせん断強度の代表値を示す。

注6 ガラス / 鋼ブロックを使用し、ISO 13445 に基づき試験したせん断強度の代表値を示す。

注7 鋼ラップシエアを使用 (片面硬化促進剤処理) し、ISO 4587 に基づき試験したせん断強度の代表値を示す。

注8 ポリカーボネートを使用し、ISO 4587 に基づき試験したせん断強度の代表値を示す。

注9 材料破壊を示す。

注10 ポリカーボネートブロックを使用し、ISO 13445 に基づき試験したせん断強度の代表値を示す。

注11 接着部分に紫外線が当たらない場合、推奨硬化促進剤の併用が必要です。

注12 軟鋼 (プラスト処理) を使用し、ISO 4587 に基づき試験した引張り強度の代表値を示す。

## 光硬化型接着剤特性表

特長	ロックタイト製品名	主成分	色	粘度 (mPa・s)	せん断強度 <sup>注1</sup> (N/mm <sup>2</sup> )	硬度 <sup>注2</sup> (ショア D)	硬化特性	特性	容量 (ボトル)	IDH 番号
紫外線可視光硬化型	AA 3201	アクリル系	透明	2,500 ~ 5,000	11.7	59	紫外線可視光硬化付加	ポリカーボネート、アクリル、塩ビ、ガラス、金属に適す	1L	218301
	AA 3211	アクリル系	透明	8,000 ~ 14,500	11	51			1L	182815
	AA 3301	アクリル系	透明	90 ~ 210	5 <sup>注3</sup>	69		ポリカーボネート、軟質塩ビに適す	1L	195722
	AA 3311	アクリル系	透明	200 ~ 400	5.2 <sup>注3</sup>	64		ポリカーボネート、軟質塩ビに適し柔軟性有り	1L	853083
	AA 3321	アクリル系	透明	3,500 ~ 7,500	5.2 <sup>注3</sup>	53			1L	320683
	AA 3556	アクリル系	薄黄緑透明	3,500 ~ 6,500	≥ 12.4 <sup>注4</sup>	68 <sup>注6</sup>	紫外線可視光硬化付加、LED 硬化可能	ポリカーボネート、軟質塩ビに適す	25ml 1L	1072223 1072222*
紫外線硬化型	AA 3381	アクリル系	透明	3,600 ~ 6,600	≥ 5.5 <sup>注4</sup>	≥ 72 (ショア A) <sup>注5</sup>	紫外線硬化	各種プラスチックに適す	1L	208572

注1 ポリカーボネートを使用し、ISO 4587 に基づき試験したせん断強度の代表値を示す。

注2 JIS-K-7215 (デュロメーター D)

注3 材料破壊を示す。

注4 ポリカーボネートブロックを使用し、ISO 13445 に基づき試験したせん断強度の代表値を示す。

注5 ISO868 (デュロメーター A)

注6 ISO868 (デュロメーター D)



\* 受発注品です。納期はお問い合わせください。

# 構造用接着剤 アクリル系接着剤

ACRYLIC ADHESIVES

ユニークな特徴をもつ嫌気性接着剤をはじめ、2液非混合タイプのアクリル系接着剤、優れた耐環境性を有するシアノアクリレート系接着剤は、ロックタイトのノウハウをすべてつぎ込んで開発された高性能構造用接着剤です。強度はもちろん、耐熱性・耐環境性・耐衝撃性・耐はく離性、そして作業性に優れ、多様化するニーズに応えます。

## 嫌気性接着剤

### AA 324

耐衝撃・耐はく離用接着剤です。優れた耐候性を持ち隙間が大きくても強度を保ちます。加熱により硬化させることも出来ます。スピーカーのマグネット接着などに使用されています。アクチベーター SF 7071 との併用により室温で硬化します。

### AA 326

速硬化型接着剤です。硬化促進剤 SF 7649 との併用により1分以内で固着します。自動塗布による量産に最適です。各種モーターのコイル・マグネットの接着等に使用されています。

## 熱伝導性接着剤

### 383 / 384 / 3873

発熱電子部品と放熱板の接着用です。383 は高強度、384 はリワーク可能な低強度タイプ、3873 は高強度/高熱伝導性/ガラスビーズ含有タイプです。ほとんどの材質の接着が可能です。アクチベーター SF 7386 との併用により室温で硬化します。

## アクリル系接着剤

### AA 330

万能タイプ接着剤です。耐衝撃・耐はく離性に優れ、素材を選びません。耐湿・耐水・耐薬品性に優れています。トランスのコア接着等に使用されています。アクチベーター SF 7386 との併用により室温で硬化します。

### AA 331

超速硬化型接着剤です。硬化後は優れた耐環境性及び耐薬品性を有し、高いせん断及びはく離強度を発揮します。特に、DC モーターの組み立てや、マグネット及び積層鋼板の接着に適しています。アクチベーター SF 7386 との併用により室温で硬化します。

### AA 334


耐熱用接着剤です。175℃までの耐熱性を有します。ペースト状なので垂直面でもタレがありません。油付着面でも接着可能です。防火扉の補強枠接着等にも使用されています。アクチベーター SF 7386 との併用により室温で硬化します。

### AA 392

速硬化型接着剤です。硬化促進剤 SF 7923 併用で 20～30 秒で固着します。耐衝撃・冷熱サイクル性に優れており、メッキ面でも強力に接着します。軽量扉の接着等にも使用されています。

## 2液非混合型アクリル系接着剤

2液非混合アクリル系接着剤は、主剤とアクチベーターで構成されています。主剤とアクチベーターが接触すると主剤は非常に速く硬化を開始し、隙間の大きさにもよりますが15秒から数分で固着します。オープンタイムは長いので自動化にも最適です。



### AA 3035

従来の接着剤では表面エネルギーの低いプラスチック（ポリオレフィン等）の接着時、表面処理が必須であるのに対し、表面処理なしでも、十分な接着強度を示します。常温保存が可能で、使いやすい混合比 1:1 の製品です。

## アクリル系接着剤特性表

特長	ロックタイト 製品名	色	粘度 (mPa・s)	せん断強度 <sup>注1</sup> (N/mm <sup>2</sup> )	使用温度範囲 の目安 (°C)	固着時間	推奨硬化促進剤/ 表面改質剤	比重	容量 (ボトル)	IDH番号
耐衝撃 耐はく離性	AA 324	こはく	10,000 ~ 24,000	17 ~ 21	-55 ~ 150	5分	SF 7071 <sup>注2</sup>	1.06	250ml	250348
耐熱用	AA 334	薄黄色	50,000 ~ 120,000	≥ 11	-40 ~ 175	120秒	SF 7386 <sup>注2</sup>	1.05	300ml	232749
超速 硬化型	AA 331	淡黄色~ 黄土色	8,000 ~ 30,000	≥ 13.8	-55 ~ 175	20秒	SF 7386 <sup>注2</sup>	1.1	25ml 1L	1057673 1057674
速硬化型	AA 326	こはく	14,000 ~ 22,000	≥ 15.2	-55 ~ 120	1分	SF 7649 <sup>注2</sup>	1.10	50ml 1L	231560 233895
	AA 392	半透明 ベージュ~ こはく	6,500 ~ 17,500 チキン	≥ 11.7	-55 ~ 150	25秒	SF 7923 <sup>注2</sup>	1.16	300ml	230373
万能 タイプ	AA 330	こはく	45,000 ~ 90,000	15 ~ 30	-55 ~ 100	5分	SF 7386 <sup>注2</sup>	1.05	25ml 250ml 300ml	1692503 1689700 1689437
熱伝導性	383	灰	500,000 ~ 1,100,000 チキン	≥ 12.4	-40 ~ 120	5分	SF 7386 <sup>注2</sup>	1.50	300ml	146462
	384	白	500,000 ~ 2,250,000 チキン	≥ 5.2	-40 ~ 120	5分	SF 7386 <sup>注2</sup>	1.64	300ml	830810
	3873	灰	350,000 ~ 1,200,000 チキン	14.7	-40 ~ 120	5分	SF 7386 <sup>注2</sup>	2.08	25ml	234476
難接着 プラスチック用	AA 3035	薄黄	14,000	2.5	-	10~15分 <sup>注4</sup>	-	A:0.99 / B:0.99 混合比 (体積比) A:B=1:1	50ml <sup>注3</sup> デュアルカートリッジ	1677288

注1 鋼ラップシエアを使用 (片面硬化促進剤処理) し、ISO 4587 に基づき試験したせん断強度の代表値を示す。

注2 推奨硬化促進剤の併用が基本であることを示す。

注3 使用にあたっては別売のミックスノズルが必要です。

注4 HDPE × 鋼ラップシエアを使用し、ISO 4587 に基づいて 22°C × 50% RH 雰囲気下で 0.1N/mm<sup>2</sup> の強度を発揮するまでの時間の代表値を示す。

☞ 推奨脱脂洗浄剤は P.34 をご参照下さい。



# 構造用接着剤 エポキシ系接着剤

EPOXY ADHESIVES

ロックタイトエポキシ系接着剤は、構造接着用、充填封止用に最適なエポキシ系接着剤をラインナップしています。あらゆる材質への優れた接着性、高い接着力、高い透明性、低臭気、優れた流動性、優れた耐久性を備え、多様なお客様のご要望にお応えします。

## エポキシ系接着剤

### EA E-00CL

透明度に優れ、ガラス/ガラス、ガラス/金属の接着に最適です。流動性があり、塗布作業が容易。硬化時間が極めて速く、速硬化が求められる応急処置作業にも適します。

### EA E-20HP

強靱かつ高いせん断はく離強度を有し、高負荷部の接着に最適です。金属他各種材質の接着に適します。

### EA E-40FL

柔軟性を有し、耐衝撃性に優れています。プラスチック、ゴムなど非金属材料の接着や、熱膨張率の異なる異種材料の接着にも適します。

### EA E-90FL

柔軟性を有し、耐衝撃性に優れています。プラスチック、ゴムなど非金属材料の接着や、熱膨張率の異なる異種材料の接着にも適します。

### EA 608

透明度に優れ、ガラス/ガラス、ガラス/金属の接着に最適です。また低臭気のため、室内作業にも最適です。

### EA E-00NS

垂れが少なくポッティング（肉盛り）、垂直面への塗布に適します。硬化時間が極めて速く、速硬化が求められる応急処置作業にも適します。

### EA E-20NS

高いせん断はく離強度を有し、高負荷部の接着に最適です。垂れがなくポッティング（肉盛り）、垂直面への塗布に適します。

### EA E-60HP

強靱かつ高いせん断はく離強度を有し、高負荷部の接着に最適です。金属他各種材質の接着に適します。

### EA E-120HP<sup>※</sup>

極めて高いせん断はく離強度を有し、高負荷部接着に最適です。垂れが少なくポッティング（肉盛り）、垂直面への塗布に適しており、また耐久性に優れ、航空機、宇宙船用部品の接着に適します。

### EA 9497

中粘度の高 Tg 製品です。高い耐熱性（～180℃）があるため、熱間強度や耐熱性が必要な用途に最適です。高い熱伝導性があるため、放熱が必要な用途や電気部品のポッティングなどに最適です。高い圧縮強度を有するため、高い圧縮応力がかかる用途にも最適です。

### EA E-05CL

硬化後は極めて透明性に優れているため、ガラス接着に最適です。低臭気のため、室内作業にも最適です。はく離強度が高く、異種材料の接着に適します。

### EA E-30CL

硬化後は極めて透明性に優れ、ガラス接着に最適です。流動性があり塗布作業が容易で、耐衝撃性に優れています。

### EA E-60NC

低粘度で流動性を有します。電氣的腐食性が少なく、電気電子部品の接着、封止用に最適です。

### EA 0151<sup>※</sup>

汎用タイプ。硬化後は極めて透明性に優れているため、ガラス他光学部品の接着に最適です。チキン性を有し、塗布後の垂れ、ひろがり少なく、部品の位置決めが容易です。（可使用時間 50 分）。低アウトガス性。





## エポキシ系接着剤特性表

特長	ロックタイト 製品名	色	粘度 @25°C (mPa・s)	可使 時間	混合比 (体積比) (主剤:硬化剤)	せん断 強度 (N/mm <sup>2</sup> ) <sup>注1</sup>	Tg (°C)	硬度 (ショア D)	容量/荷姿	IDH 番号
速硬化性、 流動性	EA E-00CL	クリア	混合後 - 低粘度 主 剤: 7,000 ~ 13,000 硬化剤: 2,200 ~ 4,500	3.5 分	1 : 1	28	20	80	50ml デュアルカートリッジ	237095
タレなし	EA E-00NS	半透明	混合後 - 高粘度 主 剤: 200,000 ~ 700,000 硬化剤: 20,000 ~ 70,000	3 分	1 : 1	17	20	80	50ml デュアルカートリッジ	233962
強靱、低臭気、 高耐はく離性	EA E-05CL	ウルトラ クリア	混合後 - 低粘度 主 剤: 1,900 硬化剤: 2,800	3 分	1 : 1	2.5	10	55	50ml デュアルカートリッジ	237099
高強度、 ゴム強靱性、 高耐はく離性、 高せん断強度	EA E-20HP	オフ ホワイト	混合後 - 中粘度 主 剤: 65,000 硬化剤: 7,000	20 分	2 : 1	28	60	80	50ml デュアルカートリッジ	2889931
金属用、タレなし、 高耐はく離性、 高せん断強度	EA E-20NS	淡黄褐色	混合後 - 高粘度 主 剤: 80,000 ~ 280,000 硬化剤: 30,000 ~ 90,000	20 分	2 : 1	17	87	84 ~ 94	50ml デュアルカートリッジ	237119
ガラス接着用、 低粘度、耐衝撃性	EA E-30CL	ウルトラ クリア	混合後 - 低粘度 主 剤: 10,500 硬化剤: 2,250	30 分	2 : 1	29	70	85	50ml デュアルカートリッジ	2889933
強靱、柔軟、 耐衝撃性	EA E-40FL	グレー	混合後 - 中粘度 主 剤: 60,000 ~ 90,000 硬化剤: 50,000 ~ 85,000	40 分	1 : 1	26	30	75	50ml デュアルカートリッジ	237102
高強度、 ゴム強靱性、 高耐はく離性、 高せん断強度	EA E-60HP	オフ ホワイト	混合後 - 中粘度 主 剤: 67,500 硬化剤: 7,000	60 分	2 : 1	30	70	80	50ml デュアルカートリッジ	2889932
充填用、 電氣的腐食なし、 低粘度	EA E-60NC	黒 不透明	混合後 - 低粘度 主 剤: 6,200 硬化剤: 13,000	60 分	1 : 1	21	55	85	50ml デュアルカートリッジ	2895762
強靱、柔軟、 耐衝撃性	EA E-90FL	グレー	混合後 - 中粘度 主 剤: 62,000 ~ 81,000 硬化剤: 10,000 ~ 28,000	90 分	1 : 1	22	30	60	50ml デュアルカートリッジ 400ml デュアルカートリッジ	219298 237106*
最高強度、 タレなし、 長い可使用時間	EA E-120HP*	こはく	混合後 - 高粘度 主 剤: 31,000 ~ 51,000 硬化剤: 2,000 ~ 4,000	120 分	2 : 1	33 <sup>注2</sup>	90	76 ~ 90	50ml デュアルカートリッジ 400ml デュアルカートリッジ	1403943 1403942
汎用、ワークライフ 調整可能、 チキンペースト	EA 0151*	クリア	混合後 - ライトペースト状 主 剤: 40,000 ~ 100,000 硬化剤: 20,000 ~ 100,000	60 分	2.7 : 1	13 <sup>注3</sup>	58	85	50ml デュアルカートリッジ EPK 3.3 oz. キット	398454 398470
汎用、 ギャップ充填性、 高耐熱性	EA 1C	白	混合後 - ペースト状 主 剤: 140,000 ~ 330,000 硬化剤: 550,000 ~ 870,000	≥ 20 分	2.5 : 1	12 <sup>注3</sup>	98	≥ 65	EPK 4 oz. キット	1373425
汎用、 接着とシール、 機械加工可	EA 11C	黒	混合後 - ペースト状 主 剤: 140,000 ~ 330,000 硬化剤: 550,000 ~ 870,000	20 ~ 25 分	2.5 : 1	12 <sup>注3</sup>	98	80	EPK 4 oz. キット	1373435
速硬化性、 低臭気	EA 608	クリア	混合後 - 中粘度 主 剤: 200,000 ~ 450,000 硬化剤: 20,000 ~ 40,000	5 分	1 : 1	14 <sup>注4</sup>	-	80	EPK 2.8 oz. キット	398456
耐熱性優、良接着性、 研磨可能、耐薬品性	EA 9340*	グレー	混合後 - ペースト状 主 剤: ペースト状 硬化剤: ペースト状	90 分	1 : 1	16 <sup>注3</sup>	-	>80	2.7 oz. キット	398459
引張りせん断強度優、 耐熱性、 耐環境性、 アルミ入り	EA 9434 (主剤)	グレー	混合後 - 高粘度 主 剤: 400,000 ~ 700,000 硬化剤: 1,000 ~ 3,000	60 分	重量比 100 : 33	21 <sup>注3</sup>	159	85	17 kg 缶	420339*
	EA 9434* (硬化剤)	緑							2.8 kg 缶	452418*
中粘度、高熱伝導性、 高Tg、 高耐熱性 (~180°C)、 高圧縮強度	EA 9497	グレー	混合後 - 中粘度 主 剤: 5,000 ~ 16,000 硬化剤: 8,000 ~ 24,000	>255 分	2 : 1	20	~116 <sup>注5</sup>	83	50ml	2053807*

注1 表面を荒らした後、酸でエッチング処理したアルミニウムラップシエアにてテスト (22°Cで5日養生)。

EPK=Epoxi-Patch® キット (チューブ入り)

注2 表面を荒らした後、酸でエッチング処理したアルミニウムラップシエアにてテスト (65°Cで12時間養生)。

注3 表面を荒らした後、酸でエッチング処理したアルミニウムラップシエアにてテスト (22°Cで3日養生)。

注4 表面を荒らした後、酸でエッチング処理したアルミニウムラップシエアにてテスト (22°Cで1日養生)。

注5 硬化条件により異なる。

👉 推奨脱脂洗浄剤は P.34 をご参照下さい。

\*劇物指定。毒物及び劇物取締法により規制された取扱いを行う義務があります。

\*受注発注品です。納期はお問い合わせください。

# 構造用接着剤 ハイブリッド接着剤

HYBRID ADHESIVES



革新的なハイブリッド技術を有するロックタイトハイブリッド構造用接着剤は、構造用接着剤の強度・耐久性と、生産効率を高める硬化スピードを兼ね備えています。ロックタイト構造用接着剤の多彩な機能により、これまで以上に多くの方法で、そしてより多くの用途にお使いいただく事が可能になります。

生産プロセスの簡略化、速い固着時間、優れた作業性は、完璧なデザインの夢をサポートします。

## HY 4070<sup>\*</sup>

様々な材質をスピーディかつ強力に接着し、組み立てや補修など多用途に使用可能です。短時間で簡便さを要求されるシーンに最適な接着剤です。プランジャー付きシリンジタイプで専用ガンや手混ぜ不要です。

## HY 4080 GY

優れた耐衝撃性を有する、タフで多用途な設計・組立向け構造用接着剤。接着力の立ち上がりが速い(最大強度まで 24 時間以内)。優れた接着性(プラスチック類を含む多くの材質)、耐衝撃性、柔軟性。無溶剤、非発ガン性、非腐食性。

## HY 4090 / HY 4090 GY

スピーディーで多用途・強力な設計・組立向け構造用接着剤。優れた接着性(金属・プラスチック・ゴム)、耐湿性、耐熱性(150℃)、耐薬品性、耐衝撃性、耐振動性。低温(5℃)においても速い固着時間。低白化。

## ハイブリッド接着剤特性表

ロックタイト製品名	主成分	色	粘度 (mPa・s)	せん断強度 <sup>注1</sup> (N/mm <sup>2</sup> )	使用温度範囲の目安 (°C)	固着時間	推奨硬化促進剤/表面改質剤	比重	容量 (ボトル)	IDH番号
HY 4070 <sup>*</sup>	シアノアクリレートアクリル	透明、わずかに白濁～淡黄色	高粘度ジェル	25 <sup>注2</sup>	～ 120	1分	SF 770 <sup>注3</sup>	A:1.06 ~ 1.11 B:1.09 ~ 1.13  混合比(体積比) A:B=1:1	11 g(10 ml) プランジャー付きシリンジタイプ ミックスノズル4本入り	2237457
HY 4080 GY	シアノアクリレートアクリル	グレー		25.6 <sup>注2</sup>	～ 120	9～11分			50g <sup>注4</sup> デュアルカートリッジ	2155337
HY 4090	シアノアクリレートエポキシ	わずかに白濁～淡黄色		17 <sup>注2</sup>	-40～150	4～6分			400g <sup>注4</sup> デュアルカートリッジ	2155333 <sup>*</sup>
HY 4090 GY	シアノアクリレートエポキシ	グレー							50g <sup>注4</sup> デュアルカートリッジ	2113520
									400g <sup>注4</sup> デュアルカートリッジ	2002581 <sup>*</sup>
									50g <sup>注4</sup> デュアルカートリッジ	2151898

注1 鋼ラップシエアを使用(片面硬化促進剤処理)し、ISO 4587に基づき試験したせん断強度の代表値を示す。

注2 22℃で24時間経過後のスチール(グリッドプラスト加工済)ラップシエアにてテスト(ISO 4587)

注3 難接着材(ポリプロピレン、ポリエチレン、シリコンゴムなど)の接着強度向上用。

注4 使用にあたっては別売の塗布ガン、ミックスノズルが必要です。

👉 推奨脱脂洗浄剤は P.34 をご参照下さい。

※劇物指定。毒物及び劇物取締法により規制された取扱いを行う義務があります。

\*受注発注品です。納期はお問い合わせください。



# 正しい接着剤を選択するには？

下記の特性表を参照し正しい接着剤を選択してください。お客様の接着剤使用環境に合わせた、一般的に正しいと思われる接着剤の 카테고리を選択することができます。ここで得られるデータはそれぞれのカテゴリの一般的な性能を示しており、ひとつひとつの製品の性能は異なることがあります。このデータの情報に基づき、少なくとも2つのカテゴリを選択することをおすすめします。その後、それぞれの製品の性能についての記述をよく読みながら選択肢を狭めていってください。

接着剤を特定したらフルスケールで使用する前に必ず使用するパーツを使った試験を行ってください。

ヘンケルの接着剤、シール剤のスペシャリストがお客様の使用に適した新しい接着剤を開発します。または既存の接着剤やその使用方法を見直し性能を向上させコスト削減のサポートをします。また、ヘンケル技術センターでは実際のお客様が被着材として使用するパーツを用いて試験を行うこともできます。

## 接着剤分類別特性表

分類	接着剤分類					
	シアノアクリレート系	エポキシ系	紫外線硬化型	シリコン系	アクリル系	嫌気性
特長	ゴム・プラスチックに優れた接着	用途に応じた多品種製品群	ガラス・プラスチック等の秒速接着	耐熱性と柔軟性に優れる	耐衝撃性優秀	速いセットタイムと耐衝撃性良好
使用注意事項	耐薬品性に注意	二液混合の場合ポットライフ有り	紫外線照射器必要	高強度接着に不向き	二液混合の場合ポットライフ有り	注1
使用温度範囲(°C)						
標準品	-55 ~ 80	-55 ~ 80	-55 ~ 150	-55 ~ 200	-55 ~ 150	-55 ~ 120
耐熱製品	120	135	175	316	200	230
耐薬品性						
水、エチレングリコール、アセトン、IPA等	-注2	良	可	可	可	可
モーターオイル、トルエン、ガソリン、ATF等	可	優	良	-	良	良
材質別接着性						
金属	良	優	可	可	優	優
プラスチック注3	優	-	優	-	優	可
ガラス	-	優	優	良	可	優
ゴム	良	-	-	可	-	-
木	可	良	-	-	可	-
引張せん断強度	高	高	高	低	高	高
はく離強度	低	中	中	中	高	中
引張強度	高	高	高	低	高	高
柔軟性	低	低	中	非常に高い	高	中
樹脂硬さ	硬	硬	やや硬	柔らかい	やや硬	やや硬
成分構成	一液	二液混合	一液	一液	二液混合	一液注1
硬化温度	常温	常温	紫外線/可視光	常温	常温	常温
固着時間						
平均	60秒	35分	30秒	25分	20分	1~5分
速硬化タイプ	10秒	3~5分	5秒	10分	1~5分	10秒
硬化時間	24時間	12~24時間	30~60秒	24時間	24時間	24時間
硬化隙間						
推奨(mm)	0.025~0.075	0.1~0.15	0.05~0.25	0.1~0.15	0.25~1.0	0.05~0.1
最大(mm)	0.25	3.1	6.3	3.1	12.7	1.0
混合塗布機対応	無し	有り	無し	無し	有り	無し
紫外線/可視光硬化型対応	有り	無し	有り	有り	無し	有り

注1 製品によっては硬化促進剤の使用を前提とするものがありますのでご確認ください。

注2 シアノアクリレート系はプラスチック接着において優れた耐湿性を示す。

注3 未硬化の接着剤が熱可塑性プラスチックに長時間触れるとストレスクラックを起こすことがあります。(ポリカーボネート、アクリル、ポリスルホン等) 使用前に確認をおすすめします。

# 脱脂・洗浄剤

CLEANERS



ロックタイトのクリーナーは、接着前の部品の洗浄、製造ラインでの頑固なエポキシ系接着剤の洗浄、そしてメンテナンス時の頑固なパッキン・ガスケットのはく離等が簡単に素早く出来ます。

## SF 7063 (ディグリーザー)

接着面の前処理用洗浄剤。洗浄力に優れ、被着材表面に付着した油汚れなど様々な付着物を洗浄し、接着性・シール性低下を防止します。

## SF 790 (ガスケットリムーバー) / SF 7200

はく離の困難な成型パッキン、液体ガスケットをフランジ面から数分のうちに素早くはく離します。分解後の嫌気性ねじゆるみ止め用接着剤、はめ合い用接着剤、金属配管用シール剤、フランジシール剤の硬化物除去にも最適です。

## クリーナー特性表

特長	ロックタイト製品名	色	粘度 (mPa・s)	希釈溶剤	乾燥時間の目安	容量 (スプレー)	IDH 番号
脱脂洗浄剤	SF 7063 (ディグリーザー)	透明	—	ジメトキシメタン、エタノール、炭化水素	60 秒以下	400ml	2098749
ガスケットはく離剤	SF 790 (ガスケットリムーバー)	白	—	塩化メチレン	—	420ml	1064227
	SF 7200	こはく	—	脂肪族グリコールエーテル、MEK、炭化水素	—	400ml	2099006



# 含浸シール剤

POROSITY SEALING

鋳物やダイカストに発生した小さな穴（空洞）を樹脂で埋めることにより、鋳物の気密性を高め強化させたり、新しい機能を持たせたりするテクノロジーです。

含浸加工は、鋳造製品の洩れの防止、強度向上、表面加工精度の向上、塗装メッキ処理後のふくれ防止などに使用されています。

## 含浸シール剤特性表

特長	ロックタイト製品名	主成分	色	粘度 (mPa·s)	容量	IDH 番号
嫌気、一般用	IS PMS-10E	嫌気性樹脂	こはく	8	15L	234378
加熱、一般用	AA 90C *	加熱硬化型樹脂	こはく	11	16kg	366928
柔軟性	IS 5100	嫌気性樹脂	こはく	15	4Gal	233057
接着性良好	5200 (LPD-80)	加熱硬化型樹脂	こはく	35	10L	247796 *

## 含浸のメリット

1. 鋳造品の不良品が救済できる。
2. 信頼性、品質保証性が高くなる。
3. トータルコストが低減できる。
4. 焼結体では機械加工性が向上する。
5. くもり、ふくれ、はく離が防止できる。
6. メッキ前処理などで腐食を防止できる。
7. 木材などの軟質材の場合は強度が向上する。

## 主な使用箇所

シリンダーブロック、シリンダーヘッド、インテークマニホールド、ミッションケース、クランクケース、キャブレター、燃料噴射ポンプ、燃料ポンプ、パワーステアリングシステムのケース、バルブ、パイプ、鉄焼結体のマグネットコア、焼結体歯車及び鉄、ステンレスの焼結部品

※劇物指定。毒物及び劇物取締法により規制された取扱いを行う義務があります。

\*受注発注品です。納期はお問い合わせください。



# 塗布システム

APPLY SYSTEM

ロックタイト製品は、接着・ねじ固定・はめ合い固定・ガスケットおよびシーリング用途など、幅広い分野で使用されています。接合する表面上にボトルやチューブから直接製品を塗布することが可能な作業もありますが、中には、より正確な自動塗布が必要とされる場合もあります。このようなお客様のニーズを満たすため、ロックタイトでは、経済的・迅速・正確・仕上がりよく塗布するための、特別に設計された塗布装置を提供しています。ロックタイトの装置技術を使用することにより、ビード、ドットまたは連続円周塗布など接着剤の塗布が可能になります。

## 塗布機

### RC40 セミオートマチック塗布機 (残量警報付)

2か所独立制御可能な塗布制御装置と液タンクが一体となった装置です。塗布制御装置は、2つの独立したデジタルタイミングを搭載し、2つのバルブ操作空気圧出力を制御します。

IDH 番号: 2814025



嫌気性

瞬間

光硬化



### RC30 マニュアルリザーバー

2か所独立制御可能な塗布制御装置と液タンクが一体となった装置です。塗布制御装置は、2つの独立したデジタルタイミングを搭載し、2つのバルブ操作空気圧出力を制御します。

IDH 番号: 2814022



嫌気性

瞬間

光硬化



### デジタルシリンジ塗布機

多様な接着剤に対応。

※対応外の容器でも付属のシリンジに移し替える事で使用できます。

IDH 番号: 1907568



嫌気性

瞬間

光硬化

シリコーン



### PU20 ペリスタルテックディスペンサー

瞬間接着剤を容器から滴下およびビード状に塗布するポンプです。流量が回転数制御でき、温度や粘度の変化を受けにくく正確に塗布できます。

IDH 番号: 2265279



嫌気性

瞬間



## デジタルシリンジ塗布とマニュアル塗布による塗布量のばらつき



## 照射装置

### CL40 LED スポットシステム

ロックタイト光硬化型接着剤の硬化用に特別設計された高照度 LED スポット照射システムです。コンパクトなサイズとマルチチャンネル設計により、さまざまな製造プロセスに対応できます。



CL40 LED スポットコントローラー

IDH 番号 2804936

CL40 LED スポットヘッド 365nm (6mm レンズ付属)


IDH 番号 2804938

CL40 LED スポットヘッド 405nm (6mm レンズ付属)

IDH 番号 2804937

### CL42 LED 面照射システム

ロックタイト光硬化型接着剤の硬化用に特別設計された高照度 LED 面照射システムです。均一な照射により、大型部品の接着にも対応できます。



CL42 LED 面照射デュアルコントローラー

IDH 番号 2804957

CL42 LED 面照射ヘッド 365nm

IDH 番号 2804955

CL42 LED 面照射ヘッド 405nm

IDH 番号 2804956

## UV 照射装置

### HM-88/HM-66

UV 照射装置 (前面出力/後面出力)  
※ご使用の際には UV ファイバーのいずれかが必要になります。



IDH 番号: 1790308 (HM-88)

IDH 番号: 1762485 (HM-66)

## LED・UV 照射装置

ハンディタイプの簡易 UV ライトです。  
小型軽量、バッテリー内蔵タイプです。

IDH 番号: 2182210 (波長 365nm タイプ)

IDH 番号: 2182207 (波長 405nm タイプ)



## ハンドディスペンス -50ml または 250ml のロックタイト嫌気性接着剤のボトル用

### イージーハンドポンプ

NEW

組み立てが必要なく、セットアップと使用方法が簡単に使用できます。50mL と 250mL の嫌気性接着剤ボトルに適合し、追加部品は不要。トリガーを 1 回引くだけで接着剤を 1 滴滴下でき、塗布困難な袋穴や上向きでも確実に塗布・安定した塗布が可能です。

IDH 番号: 2564842

嫌気性



### ハンドポンプ

50mL と 250mL の嫌気性接着剤の容器に直接取り付け、レバーを引くことにより一定量塗布でき、調整ねじにより塗布量が調整できます。容器へ直接取り付けられるため液交換が簡単で、簡易的に使用できます。

IDH 番号: 608966 (50ml ボトル用)

IDH 番号: 88631 (250ml ボトル用)

嫌気性



## カートリッジガン

### デュアルカートリッジガン 50ml 用 マニュアルタイプ

IDH 番号: 267452



### デュアルカートリッジガン 50ml 用 空圧タイプ

IDH 番号: 476898



### カートリッジガン 300ml 用 マニュアルタイプ

IDH 番号: 142240



# メンテナンス製品

MAINTENANCE PRODUCTS

ロックタイトのメンテナンス関連製品は、設備を維持管理・補修・再生・保護するためのトータルソリューションを提供いたします。

## 金属補修剤 - 金属・木材・コンクリートなどの割れ・漏れ・亀裂の補修に

### EA 3463 IN メタルマジックスチール

スチール入りスティック状エポキシ補修剤です。一部を切り取りよく練り、洩れの生じたパイプや設備に充填します。10分で硬化します。米国科学財団承認 Standard 61。



### EA 3471 スチール パテ

スチール入り補修剤です。二液混合エポキシ補修剤で、液垂れせず、金属部品の補修、再組み付け用で硬化後は、金属のような仕上がりになります。



## 焼き付き防止潤滑剤 - 錆、腐食、焼き付き、かじりの防止に

### LB 8150 / LB 8060 アンチシーズ 767

アルミ、グラファイトを含む汎用焼き付き防止剤です。銀色。金属接合部を焼き付きから守り、ねじ部のかじりや腐食を防止します。870℃までの耐熱性があります。MIL-PRF-907F に適合。

### LB 8008 アンチシーズ C5-A

銅とグラファイトを高品質グリース中に分散している特殊焼き付き防止剤です。銅色。982℃までの耐熱性があり、金属部品を錆、腐食、かじり、焼き付きから守ります。MIL-PRF-907F に適合。

## 用途に合わせた多彩なパッケージ

### NEW ブラッシュトップタイプ



手が汚れにくく、塗りやすい



広い面に塗りやすい

### ブラシ付きタイプ



### スティックタイプ



ブラシ中央部から塗布する量だけ潤滑剤を出せます!

キャップ付き

## 滑り止めコート剤 - 往來の激しい階段・床・スロープなどに

### PC 6315 ZV

低臭気グレード。  
2液タイプ。  
往來の激しい場所や臭いに敏感な場所に。  
色: 黒、灰、緑、黄



### PC 6261 HDP

歩行・軽車両用グレード。  
1液タイプ。  
歩行者または軽車両の往來が激しい場所に。  
色: 黒、灰、緑、黄





## 緊急補修製品 - 設備の突発的なトラブルに

### パイプリペアキット

ウレタンを含浸させたガラス繊維テープを水に浸漬することにより反応します。金属、プラスチック、複合材質パイプの漏れの箇所の一時的補修用です。棒状のメタルマジックスチールと手袋が付いており、約30分で硬化します。



### 防錆・潤滑・表面保護剤

#### エクステンド

赤錆び状態を10分で黒く丈夫な金属保護膜（黒錆び）に変えます。金属表面の錆は、ワイヤーブラシで取り除いてから塗布します。下塗りまたは、仕上げ用としてご使用ください。

耐熱温度は連続的に熱が加わる場合は約93℃、断続的な場合は約121℃です。



#### ML-11

#### (エムエルイレブン)

自動車や機械部品、電動工具、スポーツ用品などの潤滑・洗浄・防錆に使用できます。



### ハンドクレンザー

#### SF 7850

あらゆる現場の汚れに対応したプロフェッショナル仕様です。天然スクラブ配合で手肌の汚れを強力に落とす一方、手肌に優しい天然保湿成分（アロエベラエキス、ホホバオイル）配合です。さわやかなオレンジの香り。生分解性有。



#### SI 5075

#### 絶縁&シーリングラップ

自己融着タイプのシリコンラバーラップです。漏れ、破損箇所の表面に、伸ばして包むように巻きつけて使用します。ラップ同士が自己融着し、漏れている箇所や破損している箇所を簡単に一時的に補修できます。



#### LB 8040

#### フリーズ&リリース

-43℃のショックフリーズ効果により、錆や腐食などで固着したボルトやナットなどを取り外しやすくします。使用方法は錆や汚れを軽く拭き取って、部品に向けてスプレーするだけです。様々な環境で使用されるねじの錆・腐食に使用できます。



#### SF 7900

#### セラミシールド

溶接器具にスパッタが付着するのを防ぐ特殊なコーティングスプレーです。1度のスプレーで約8時間効果が持続するため、器具の頻繁なクリーニングは不要になります。ダウンタイムの解消により、生産性の向上とコスト削減を実現します。



# ご存知でしたか？

DID YOU KNOW ?

## デュロメーター硬度

デュロメーター硬度とはテクニカルデータシート上に記載されている性能のひとつで、その樹脂の硬化状態での硬度を示しています。

デュロメーター測定器では実際に小さなドリルやポインターを使用し試験材にキズをつけます。その試験材がどのくらい硬いか軟らかいかによって違ったスケールを用いて硬度を表します。

下の表では3つの異なるスケールによる値と一般的な物質との比較、それに相当するロックタイト製品を表しています。

ShoreA	ShoreD	Rockwell M	比較物質	ロックタイト製品
30			ArtGum 消しゴム	5140
40			PinkPearl 消しゴム	5900
50	15		ゴムスタンプ	—
60			鉛筆用消しゴム	5699
70	30		ゴム製ヒール	3108
80			ゴム底	—
90	45		タイプライターローラー	—
100	55		パイプステム	3103
	74	0	テキストカバー	334
	78	32	Douglas Fir ベニア板	—
	82	63		E-60HP
	86	95	硬木天板	—
	90	125	ガラスまたは石	—

それぞれのスケールで数値が大きいほど硬度が高いことを示しています。

Shore は一般的にプラスチックの硬度の表示に ShoreA は比較的軟らかいもの、ShoreD は比較的硬いものの硬度を表すのに使用されます。

Rockwell M は金属の硬度の表示に使用されます。

※これらのスケールによる数値は目安であり、直接的な対応値ではありません。

## 単位換算方法

以下の計算式を参考に表示単位の換算をしてください。

- 1ml(ミリリットル) = 1cc
- 1,000ml = 1L
- 29.5ml = 1fl.oz.
- 3.78L = 1gallon
- 473ml = 1pint
- 454g = 1lb.
- 947ml = 1quart
- 1kg = 2.2lbs.
- 重量あたりの体積 = 重量 ÷ 比重 = cc(ml)
- 体積あたりの重量 = 体積 × 比重 = g
- 密度 = 比重 × 0.99823
- mPa · S = cPs
- 温度：華氏 - 32 ×  $\frac{5}{9}$  = 摂氏

## 塗布量計算方法(接着部の空間体積より算出)

- 平面  
長さ × 幅 × 接着隙間
- 円筒部品  
直径 × 塗布部分の長さ × 接合隙間(片側) × 3.14
- 充填  
面積 × 充填深さ

## 粘度

粘度の特性はロックタイト製品を選ぶ上でどの製品にも関わってくる項目です。粘度とは液体の流れの抵抗で定義されます。

通常液中で円盤を回転させて測定されます。この液体の“抵抗(ねばり)”は mPa · s 値を用いて表示されます。

数値が大きければ大きいほどその液体は抵抗(ねばり)があるということになります。抵抗(ねばり)の大きい液体は流れにくく一般的には大きなギャップを埋めるのに使用されます。

下の表は粘度別に当社の製品を示したものです。

	およその粘度 (mPa · s)	シアノアクリレート製品	嫌気性製品
水 @ 22℃	1~5	420	—
血液 または 軽油	10	—	290
不凍液 または エチレングリコール	15	406	Letter GradeA
モーターオイル SAE10 または コーンオイル	50~100	414 496	609
モーターオイル SAE30 または メープルシロップ	150~200	—	675
モーターオイル SAE40 または カストロールオイル	250~500	480	263
モーターオイル SAE60 または グリセリン	1,000~2,000	403 422	243
コーンシロップ または はちみつ	2,000~3,000	410 4211	638
ヨーグルト	5,000~10,000	411 382	277 620
チョコレートシロップ	10,000~25,000	—	324 326
ケチャップ または マスタード	50,000~70,000	409	330
トマトペースト または ピーナッツバター	150,000~ 250,000	—	592
ショートニング・ラード	1,000,000~ 2,000,000	—	660
コーキング、コンパウンド	2,000,000~ 1,000,000,000	—	518

表内の製品のうち、いくつかはチキソ性です。この性質は平静時にはジェル状で攪拌すると液状になります。ケチャップがこの性質をあらわすよい例です。

ロックタイトの製品ではねじゆるみ止め用接着剤 262 やフランジシール剤 518 などがチキソ性です。

## 棚寿命

- Q1 ロックタイト製品の棚寿命はどれくらいですか？  
また保管条件はありますか？
- A1 弊社では製品やパッケージ毎に保管条件や棚寿命を設定しています。例えば、嫌気性接着剤は冷暗所（8～28℃）にて製造後 24 ヶ月、シアノアクリレート系接着剤は冷蔵暗所（2～8℃）にて製造後 21 ヶ月、エポキシ系接着剤は冷蔵暗所（2～8℃）での保管により製造後 24 ヶ月の棚寿命が一般的ですが、製品やパッケージによってはこれらの保管条件・棚寿命と異なる場合がありますので、詳しくは弊社までお問合せ下さい。
- Q2 容器に記載されているバッチコードの意味は何ですか？
- A2 製造場所および製造日を表しています。  
例) XX61712345  
XX = 製造工場（数字又はアルファベットで構成される 2 桁）  
6 = 製造年（西暦末尾）  
17 = 製造週  
12345 = 社内コード（数字又はアルファベットで構成される 5 桁）
- 但し、バッチコードの読み方は製品と製造工場によって異なる場合がありますので、詳しくは弊社までお問合せ下さい。
- Q3 棚寿命を過ぎると使用できないのですか？
- A3 棚寿命を過ぎたからといって、すぐに使用できないものではありません。そのような場合は個別にご相談ください。

弊社では棚寿命内にご使用いただくために、すべての製品のパッケージに使用期限を表示しています。

## 嫌気性ねじ・はめ合い製品一般特性

### 嫌気特性

ロックタイト嫌気性製品は、アクリル酸エステルを主成分とする一液性室温硬化型樹脂です。

反応は通常の二液混合や溶剤揮発型のものと異なり、金属接合面に浸透、充填され空気との接触が遮断されると化学反応が開始され重合硬化する、いわゆる嫌気特性を有しています。

部品表面にはみ出した嫌気性樹脂は、空気との接触により液状を保ちますが、組立により空気が遮断された接合面間の嫌気性樹脂は急速に硬化し、強靱なプラスチック結合を形成します。

### 適合材料

本製品は金属用です。

一般に金属以外の被接着体に適用する場合、硬化促進剤による前処理、もしくは加熱硬化する必要があります。

300 シリーズは適用材質にかかわらずなく、硬化促進剤処理、または加熱硬化をおすすめします。

次にあげるような熱可塑性樹脂や、ゴム、ワニス、ラッカー仕上げ面に付着した場合、溶解やクラック等を生じる恐れがありますので注意してください。

ABS、スチロール、ポリカーボネート、アクリル、塩化ビニール、セルロース、NBR、SBR

なお、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリアセタール、ポリエステル、PTFE 等を侵すことはありません。

### 保存性

ロックタイト嫌気性製品の棚寿命は、室温にて長期の保存が可能です。容器は嫌気性樹脂と空気との接触を保つ必要があり、エアースペースを確保するためオーバーサイズになっています。（詳細についてはお問い合わせください）。

### 引火性

ロックタイト嫌気性製品の引火点は、100℃以上であり消防法の第 4 類第 3 石油類に該当します。

### 毒性

ロックタイト嫌気性製品の毒性（皮膚刺激性）は低く、安全です。

ただし、連続的に、または繰り返し触れていると皮膚に炎症を起こすことがありますので、付着した場合は、すみやかに石けん水で洗い流してください。


### 耐油・耐薬品性

硬化したロックタイト嫌気性製品は水、ガソリン、LPG、潤滑油、有機溶剤及び冷媒などほとんどの薬液に対し良好な耐性を有します。通常、近接した金属部品間に閉じ込められ用いるため、通常薬液に接するのは 0.1mm 厚み以下のフィルム端面のみであり、組立品のサービスライフ中に侵されてしまうことはありません。

# 嫌気性ねじ・はめ合い製品一般特性

## 耐熱性・耐寒性

硬化したロックタイト嫌気性製品は三次元網目構造をした熱硬化性樹脂となり、高温になって溶解することはありません。常用温度範囲は-55℃～+150℃(耐熱用は異なる)です。耐熱、耐寒性は、被着体の材質や形状によっても異なります。各温度下における平均強度保持率は下図の通りです。短時間であれば-100℃～+200℃の温度にも耐性を有しています。



## 耐圧縮性

ギア、プーリーとシャフトなど隙間の小さなはめ合いに用いた場合、通常のラジアル荷重によって硬化部分に変形したり、位置ずれを生じたりすることはほとんどありません。

- 圧縮弾性係数 300N～1500N/mm<sup>2</sup>
- 圧縮強度 450N/mm<sup>2</sup> (膜厚：0.08mm)  
180N/mm<sup>2</sup> (膜厚：0.25mm)

## 熱特性

ロックタイトの熱伝導率は金属と比較し、低い値を示します。しかし、一部メタルタッチが得られることが多く、残りの空間をロックタイト充填されることになり、この場合実質的な熱伝導率は改良されます。

ロックタイトの熱膨張係数は鋼の約6倍、アルミニウムの約3倍です。異種金属接合の場合には注意してください。

- 熱伝導率 0.19 W/m・k
- 比熱 1256～1675 J/kg k
- 熱膨張係数 80～100×10<sup>-6</sup>/°C

## 電気特性

- 体積抵抗率 10<sup>15</sup>Ωcm 以下
- 絶縁破壊の強さ 10～12kV/mm
- 誘電損失 0.02～0.03
- 誘電率 3.5～4.5、50Hz/1MHz

硬化後のロックタイトは絶縁体ですが、近接した金属部品間に用いられるため、部分的なコンタクトによって導通する場合があります。

## 硬化時間

嫌気性製品の硬化速度は、一般的にカタログに示した通りです。

ただし、接合隙間、被着体材質、温度及び表面清浄度などに影響されます。

- 温度：一般に室温(20～25℃)にて数分～数時間です。温度が低くなれば硬化は遅く、温度が高くなれば早くなります。特に10℃以下では、硬化促進剤の使用をおすすめします。加熱温度と硬化時間の目安は次の通りです。(ただし、接着部温度)  
65℃ → 90分  
80℃ → 30分  
100℃ → 15分  
120℃ → 10分  
150℃ → 5分

- 隙間：接合隙間が小さいほど硬化は速く、大きくなるに従い遅くなります。強度を重要視する場合、一般に0.1mm以下を推薦します。

- 材質：黄銅、青銅、銅、鉄、鋼、アルミ合金などは活性面であり、早く硬化します。

## MIL-規格

ロックタイト嫌気性製品及び硬化促進剤(SF 7649 / SF 7471)はアメリカ軍用規格の厳密な規格試験に合格したものであり、その製品管理、信頼性において充分裏付けられた製品です。

- 関連 MIL-規格  
MIL-S-22473D MIL-E-5400R  
MIL-S-46163 MIL-T-21200L  
MIL-R-46082A MIL-E-16400G  
MIL-P-11268J MIL-E-8189H
- 関連 ASTM-規格  
ASTM-D-5363

# 嫌気性製品の使用方法

## 1 前処理

- 接合面を脱脂洗浄してください。SF 7063 ディグリーザーやアセトン、MEK、IPA 等の有機溶剤が最適です。
- アルカリ洗浄、界面活性剤洗浄は硬化速度や強度に悪影響を及ぼすことがあります。あらかじめ確認してください。
- ねじ部品の固定、シールに使用の際、軽度の防錆油付着のままでも実用に供することができます。
- 軸はめ合い部品の固定や平面接着の場合、脱脂洗浄は必ず行ってください。
- 硬化時間を速めたい場合、もしくは熱硬化性樹脂に適用の場合、硬化促進剤で前処理してください。

## 2 ロックタイト塗布

- 接合面間隙間を満たすに十分な量を一方または両方の面に次の方法で塗布してください。
  - 容器ノズルから直接
  - 刷毛塗り、筆塗り
  - スポンジ
  - ディッピング
  - タンブリング
  - ロックタイト手動・自動塗布機（アプリケーションター）
- 金属片異物を混入したり、受皿に移して使用した液は元の容器に戻さないでください。
- 受皿はポリエチレン、ポリプロピレンなどロックタイトに侵されないプラスチックを使用してください。
- 袋穴の場合、穴側もしくは両面に塗布した方が良好な結果をもたらします。
- 圧入併用や接合長さが長い場合、できるだけ両面に塗布してください。
- 硬化促進剤処理した部品を直接接着剤の液に漬けないでください。
- 容器ノズルは直接部品に接触させないでください。

## 3 組立

- 塗布後、従来どおり締め付け、はめ合いをしてください。
- 平面接着の場合、接合後固着するまで接着箇所を軽く加圧してください。
- 硬化促進剤処理面にロックタイトを塗布した場合、なるべく速く接合してください。
- 圧入併用の場合、硬化促進剤は使用しないでください。

## 4 硬化

- 一般に室温（20～25℃）にて 5～15 分固着し、1～3 時間以内に実用強度に達します。（300 シリーズは異なる）
- 硬化時間は接合隙間、被着体材質、温度等により異なります。詳細は、各種技術資料をご参照ください。
- ねじ締め付けが行われた場合、圧入併用の場合は直ちに組立品を移動させることができます。
- 低圧（0.4MPa）シールは一般に、15 分以内に得られます。
- 位置調整、増締めなどの理由でより遅い硬化速度が望ましい場合、遅硬タイプ、後浸透タイプが最適です。
- 硬化時間を速めたい場合、硬化促進剤で前処理するか、組立品を加熱（150℃以下）してください。
- 一般に接合面からはみ出したロックタイトは、嫌気性のため硬化しません。支障が生じる場合は、ふき取ってください。

## 取扱上の注意

- ロックタイト嫌気性製品を一度別の容器に移した場合、使用中に異物が混入している恐れがありますので、残液を原容器には戻さないでください。
- アレルギー体質の人や連続的または繰り返し直接接触すると、皮膚に炎症を起こすことがあります。付着した場合は、すみやかに石けん水で洗い流してください。できるだけ皮膚との接触を避けるため、各種のアプリケーションターを使用してください。
- 硬化促進剤は、有機溶剤を主成分としています。使用時は換気に充分注意してください。
- 硬化促進剤（ガラス容器入り）は使用後必ずキャップをしてください。

# ねじ

## 戻しトルク

ロックタイトでねじを固定した場合、その戻しトルクは次の2種類で表されます。

### (1) 破壊トルク

外力によってロックタイト結合が破壊される時のトルクであり、MIL-S-46163により規定されています。

### (2) 脱出トルク

破壊トルクに引続いて持続するロックタイト特有の残存抵抗で、MIL-S-46163の場合は、ナットが1/4、1/2、3/4、1回転時の4点の平均値、ISO10964の場合は、ナットが1/2回転時の値をもって表されています。

締め付けが加えられた場合、ロックタイト硬化後の破壊トルクは一般に次の近似式から概算することができます。

$$T = (\text{締め付けトルク}) \times K + \pi D^2 L \tau$$

T: 破壊トルク

K: 0.7~0.85 (摩擦係数により異なる)

D: ねじの有効径

L: ねじの接合長さ

$\tau$ : せん断強度 (カタログ値)


グレード	せん断強度 (N/mm <sup>2</sup> )	
	ねじ <sup>※1</sup>	はめ合い <sup>※2</sup>
221	2 ~ 3.5	3 ~ 6
222	2 ~ 3.5	3 ~ 6
243	9 ~ 10	≧7.6
241	4 ~ 6.5	8 ~ 12
263	15 ~ 17	≧9.0
290	3.5 ~ 5	8 ~ 12
601	6 ~ 10	17.5 ~ 22.5
638	15 ~ 20	25 ~ 30
648	12 ~ 18	20 ~ 25

※1 M10 鋼ボルト・ナットを用い、23±2℃で24時間放置後の破壊トルクより算出した代表値。

※2 φ12.7、L=11.1mm、隙間0.05mm、表面粗さ: 6.3Rmaxの鋼ピン・カラーを用い、23±2℃で24時間放置後の破壊荷重より算出した代表値。

## 耐振動・衝撃性

下図は軸直角方向の振動、衝撃を加えた際の時間経過に伴う軸力変化を試験した結果です。他の機械的ゆるみ止め部分に比べ、ロックタイトはすぐれた耐振動・衝撃性を示しています。(使用ボルト 3/8-16、リン酸・油処理、振動数約 10c/s)



## 締め付けトルク/軸力の関係

締め付けトルクと軸力は一般に比例関係にあります。一定の締め付けトルクを与えた場合にも、得られる軸力は部品の表面状態 (摩擦係数) によって大きく変化します。

ロックタイト 222、2047 は潤滑性を有し、ねじ締め付け時の発生軸力のバラツキを少なくする効果があります。

この目的でグラファイトや二硫化モリブデンなどが使用されますが、ゆるみ止め効果がなく、むしろ振動、衝撃下ではきわめてゆるみやすくなります。ロックタイト 222、243、2047 は締め付け時には潤滑性を有し硬化後にはすぐれたゆるみ止め効果をもたらします。

特にロックタイト 2047 はすぐれた潤滑性と高い戻しトルクを有し、過酷な振動、衝撃荷重を受ける高張力ボルトのゆるみ止めとして最適です。


## 取りはずしの可否

ねじはめ合い長さが増大するにつれ接着面積が増大し、取りはずしが困難となります。下図において、ねじの取りはずしが必要な場合、次のようなロックタイトを選択してください。

L/d ≒ 1      263, 243, 222

L/d ≒ 1~2    243, 222

L/d > 2      222



通常のボルト・ナットでは L/d ≒ 1 ですので、常に取りはずしを行う場合は 243 をおすすめします。

# はめ合い

## 結合強度

ロックタイトによって軸はめ合い部を固定した場合、その結合強度は次の近似計算式から算出することができます。


$$F = \pi D L \tau$$

$$T = 1/2 \pi D^2 L \tau$$

F：軸方向強度

T：回転方向強度

$\tau$ ：ロックタイトせん断強度




ただし、ロックタイトせん断強度は次の要素によって変化しますのでご注意ください。

## せん断強度に影響する要素


### (1) 表面あらし

一般に表面があらいほど高い強度が得られます。回転荷重を受ける場合、18Rmax 以下を推奨します。接着力の高い“638”は、表面あらしによる影響が少なくなります。




### (2) 隙間

接合隙間が大きくなるほど強度も低く、硬化時間も長くなります。推奨隙間は 0.03mm~0.08mm/径です。隙間が大きな場合、高粘度品を推奨します。



### (3) 接合面積

ロックタイトで結合したはめ合い部のせん断強度は、同じ接合面積でも嵌合比(L/D)によって異なります。



### (4) 材質

材質表面の触媒作用およびその剛性は、ロックタイトによるせん断強度に影響を与えます。


単位：N/mm<sup>2</sup>

材質 (ピン/カラー)	鋼 鋼	ステン ステン	アルミ アルミ	黄銅 黄銅	鋼 アルミ	鋼 黄銅
601	23.0	22.0	7.0	13.0	12.0	15.0
638	30.0	30.0	2.4	2.1	28.0	2.0

すきま 0.03~0.05 mm

### (5) 荷重方向

せん断強度は、回転方向の場合、抜き方向より低くなります。回転トルクは下図の係数を乗じて算出できます。



上記試験は特にことわりのない限り、MIL-R46082A 規格に準拠しています。その他の要素によっても強度が変動します。詳しくはお問い合わせください。

# ねじフランジシール

## ねじプラグにおける速シール性

ロックタイト572を用いて、ねじプラグを締め付けた直後のシール性（エアーク）は次の通りです。硬化後は、いずれも10MPa以上の耐圧を示します。

単位：MPa


ねじ寸法	締め付けトルク N・m	5	10	20	40	80
PT 1/4		>2	>2	>2	-	-
PT 1/2		>2	>2	>2	-	-
PT 1		-	1.2	>2	>2	>2

(JIS B 0203 管用テーパねじ)

## フランジ面における特性

嫌気性ガスケットを用いた場合の速シール性（エアーク）は次の通りです。

### ① フランジ組立て後の経過時間と耐圧力の関係



JIS-K・6820 準拠

### ② 面粗度・クリアランスと耐圧力の関係

クリアランス	0.08mm		0.12mm		0.16mm	
面粗度(Rmax)	12.5	25	12.5	25	12.5	25
シール剤 ロックタイト #515	7 MPa	12 MPa	5 MPa	9 MPa	3 MPa	8 MPa

JIS-K・6820 準拠

### ③ 脱脂程度と耐圧力の関係

脱脂程度	有機溶剤脱脂	ウェスびき	未脱脂
シール剤 ロックタイト #515	14 MPa	7 MPa	7 MPa

JIS-K・6820 準拠

## 部品の取りはずし

嫌気性製品にてねじ部品や軸はめ合い部品を固定、シールした場合、適正グレードを用いていればスパナ、レンチ、プーリー抜きなどの工具で取りはずすことができます。万一、ロックタイトが強過ぎて部品が破損しそうな時にはハンダゴテ、ガストーチなどで固定部を加熱（200～250℃）すれば、簡単にはずすことができます。薬液等による溶解は一般に困難です。

## 再組立について

- ①ねじの場合、1度破壊されたロックタイトは白い粉末となって付着しています。除去し、清浄にしてからロックタイトを塗布してください。
- ②軸はめ合い部やフランジ面に使用した場合、面寸法等により付着物を落とす必要も出てきますがその場合、鉄ブラシ等で落とすことができます。
- ③平面接着で再組立を必要とした場合は、必ず硬化したロックタイトをきれいにはく離し、サンドペーパーで表面をあらしてください。
- ④分解後、表面に付着したロックタイトは薬液ではく離することが可能です。はく離剤としては、ロックタイト ガスケットリムーバー又は7200を推奨します。

## 標準塗布量

各種部品にロックタイトを使用する際の標準塗布量は、次の通りです。使用量やコスト算出の目安にしてください。

### ① ボルト、ナット

寸法	方法	自動塗布	容器ノズルから塗布
M 6		15 cc	22 cc
M 8		30	45
M 10		50	75
M 12		80	120
M 14		120	180
M 16		150	220
M 20		250	350

部品 1,000 個当りの使用量

### ② ねじ配管継手 (572・592)

寸法	自動塗布	容器ノズルから塗布
PT 1/8	2.5 cc	4 cc
PT 1/4	4.5	6
PT 3/8	6	9
PT 1/2	9	13
PT 3/4	19	25
PT 1	36	44

部品 100 個当りの使用量

### ③ フランジ面

容量	自動塗布	容器ノズルから塗布
50 cc	6,350 cm <sup>2</sup>	φ 3 / 1,600 cm
		φ 1.5 / 5,450 cm
250 cc	31,800 cm <sup>2</sup>	φ 3 / 8,000 cm
		φ 1.5 / 32,250 cm
300 cc	38,200 cm <sup>2</sup>	φ 3 / 9,675 cm
		φ 1.5 / 38,700 cm

スクリーン塗布の場合、塗布量はさらに少なくて済みます。


### ④ 軸はめ合いおよび平面接着

隙間 (mm)	接着面積 (cm <sup>2</sup> )			
	5	10	20	50
0.35	5,700	2,850	1,420	570
0.25	8,000	4,000	2,000	800
0.10	20,000	10,000	5,000	2,000
0.05	40,000	20,000	10,000	4,000

接着剤使用量 (部品処理個数 / l)



## 塗布パターン



■上記の塗布パターンは、塗布量の目安です。実際の塗布量は使用する接着剤にてご確認ください。

## よくあるご質問

**Q. はみ出し部分が固まらないが・・・？**

**A.** ロックタイトは金属に触れて空気が遮断されると硬化する嫌気性接着剤です。ねじの隙間に充填された接着剤は両方の条件を満たす為硬化しますが、はみ出した接着剤は空気に触れているので硬化しません。そのため容器の中で硬化することはありません。

**Q. 緩めるにはどうしたらいいの・・・？**

**A.** 工業用ヒーター等で5分程度 200℃以上に加熱してください。その温度下ですと通常の工具で緩めることが出来ます。メンテナンス等で取外しがある場合は、低強度または中強度の 222,243 で接着されることをお勧めします。

**Q. 硬化促進剤は必須ですか・・・？**

**A.** ロックタイトは金属の材質によって硬化時間がかなり左右されます。その為、両方の部品が硬化反応の遅い金属(不活性面)の場合片方に硬化促進剤を前処理します。組立てるとき接着剤は硬化促進剤を処理しないように塗布してください。両方又は片方の部品が硬化反応の速い金属(活性面)の場合は硬化促進剤は不要ですが、冬場など硬化時間をより速めたい場合使用することがあります。活性面・不活性面の金属については硬化促進剤の製品説明を参照して下さい。

**Q. 樹脂のねじに使えますか・・・？**

**A.** シアノアクリレート系の 425 をお使い下さい。嫌気性の接着剤は樹脂ねじにクラック等を起こす事がありますので使えません。

**Q. めねじが袋穴で強度が出なかったが・・・？**

**A.** めねじが袋穴の場合、ボルトに接着剤を塗布しても締め付け時に袋穴の空気と一緒に押し出されてしまいます。この場合は袋穴のめねじとボルトの両方に塗布してください。

**Q. 調整ねじを固定したいが途中で動かなくなっても困る。**

**A.** 低粘度後浸透タイプの 290 をお使い下さい。調整が終わってからねじに塗布しますと毛細管現象でねじの隙間に浸透し固定します。溶接部分のピンホールのシールにも使用できます。

**Q. 接着剤の性能を保証する規格なんてあるの・・・？**

**A.** 性能を保証するものでは有りませんが、MIL 規格、UL 規格等に認定された製品が多数あります。用途に応じてお選びください。

## アプリケーション



貫通穴



袋穴  
(キャップスクリュー)



組み付け  
後浸透塗布法



頭上への塗布  
(スティックタイプ)

注意：最大限の効果を発揮するために、油やグリースなどの接着面の汚れを全て取り除いてください。

# カテゴリー別 INDEX

## ■ ねじゆるみ止め用接着剤

製品名	ページ
200	2, 3
201	2, 3
202	2, 3
203	2, 3
204	2, 3
210 (LO-210)	2, 3
220	3
221	3
222	2, 3, 4
241	3
243	2, 3, 5
248	2, 3, 5
249	3
263	2, 3, 5
268	2, 3, 5
272	2, 3
290	2, 3, 4
425	2, 3, 21, 23
503	2, 3
513	2, 3
516	2, 3
915	2, 3
2045	2, 3
2047	2, 3
2422	3
2620	3
2701	2, 3

## ■ 金属配管用シール剤

製品名	ページ
542	6, 7, 8
545	7
561	6, 7, 9
565	6, 7, 8
567	6, 7, 9
572	6, 7
575	6, 7, 9
577	6, 7, 9
592	6, 7
5651	6, 7

## ■ はめ合い用接着剤

製品名	ページ
601	10, 11, 13
603	10, 11, 13
620	10, 11
638	10, 11, 13
640	10, 11
641	10, 11, 12
648	10, 11, 13
649	10, 11
660	10, 11, 12
662	10, 11
680	10, 11
962T	10, 11
19005 (638UV)	10, 11
128004 (648UV)	10, 11
190875 (601UV)	10, 11

## ■ フランジシール剤

製品名	ページ
510	14, 15, 16
515	14, 15, 16
518	14, 15, 17
5127	14, 15
MR 5009	16
MR GS2	16
SI 207	14, 15
SI 5088	14, 15
SI 5091	14, 15
SI 5699	14, 15, 17
SI 5773	14, 15
SI 5900	14, 15, 17
SI 5910	14, 15
SI 5920	14, 15, 17
SI 5999	14, 15

## ■ 硬化促進剤

製品名	ページ
SF 712	18, 19
SF 770	18, 19, 22, 24, 32
SF 7025	18, 19
SF 7071	18, 19, 26, 28, 29
SF 7091	19, 26
SF 7109	18, 19

SF 7246	19
SF 7248 (EA)	18, 19
SF 7386	18, 19, 28, 29
SF 7452	18, 19
SF 7471	3, 5, 9, 11, 15, 18, 19, 26
SF 7649	3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 18, 19, 25, 26, 28, 29
SF 7923	18, 19, 28, 29

## ■ 瞬間接着剤

製品名	ページ
382	21, 23
402	20, 22
403	20, 22, 24
408	20, 22, 24
409	23
410	20, 22
411	22
412	21, 23
414	21, 23
415	21, 23, 24
416	21, 23
417	21, 23
420	21, 24
424	21, 23, 24
425	2, 3, 21, 23
431	20, 22
435	20, 22, 24
443	21, 23
460	20, 22, 24
480	20, 22, 24
493	21, 23
496	21, 23, 24
499	22
4062	20, 22
4203	20, 22
4204	20, 22, 24
4205	20, 22
4210	20, 22
4211	20, 22
4304	21, 23
4305	21, 23
4306	21, 23, 24
4307	21, 23
4348	21, 23

4850	20, 22, 24
401J	20, 22, 24
406J	20, 22, 24
454J	20, 22, 24
495J	21, 23, 24

### ■ 光硬化型接着剤

製品名	ページ
3754	26
AA 326UV Blue	25, 26
AA 322	26
AA 349	25, 26
AA 350	26
AA 352	18, 25, 26
AA 358	26
AA 363	25, 26
AA 366 (326 LVUV)	25, 26
AA 3052 (LID-1316)	25, 26
AA 3103	25, 26
AA 3105	25, 26
AA 3106	25, 26
AA 3108	25, 26
AA 3201	25, 27
AA 3211	25, 27
AA 3301	25, 27
AA 3311	25, 27
AA 3321	25, 27
AA 3381	25, 27
AA 3504 (LI-504)	26
AA 3510	25, 26
AA 3523 (LX-3521)	25, 26
AA 3556	25, 27
AA 3751	25, 26
AA 3851	25, 26

### ■ 構造用接着剤

製品名	ページ
<b>アクリル系接着剤</b>	
383	18, 28, 29
384	18, 28, 29
3873	28, 29
AA 324	18, 28, 29
AA 326	28, 29
AA 330	18, 28, 29
AA 331	28, 29

AA 334	28, 29
AA 392	18, 28, 29
AA 3035	28, 29

### ■ エポキシ系接着剤

EA 1C	31
EA 11C	31
EA 608	30, 31
EA 0151	30, 31
EA 9340	31
EA 9434	31
EA 9497	31
EA E-00CL	30, 31
EA E-00NS	30, 31
EA E-05CL	30, 31
EA E-20HP	30, 31
EA E-20NS	30, 31
EA E-30CL	30, 31
EA E-40FL	30, 31
EA E-60HP	30, 31
EA E-60NC	30, 31
EA E-90FL	30, 31
EA E-120HP	30, 31
EA 9497	30, 31

### ■ ハイブリッド接着剤

HY 4070	32
HY 4080GY	32
HY 4090	32
HY 4090GY	32

### ■ 脱脂・洗浄剤

製品名	ページ
SF 790	34
SF 7063	34, 43
SF 7200	34

### ■ 含侵シール剤

製品名	ページ
5200 (LPD-80)	35
AA 90C	35
IS 5100	35
IS PMS-10E	35

### ■ 塗布システム

製品名	ページ
イーザーハンドポンプ	37
カートリッジガン 300ml 用	
マニュアルタイプ	37
デジタルシリンジ塗布機	36
デュアルカートリッジガン 50ml 用	
マニュアルタイプ	37
デュアルカートリッジガン 50ml 用	
空圧タイプ	37
ハンドポンプ	37
CL40 LED スポットコントローラー	37
CL40 LED スポットヘッド 365nm	37
CL40 LED スポットヘッド 405nm	37
CL42 LED 面照射デュアルコントローラー	37
CL42 LED 面照射ヘッド 365nm	37
CL42 LED 面照射ヘッド 405nm	37
LED・UV 照射装置波長 (365nmタイプ)	37
LED・UV 照射装置波長 (405nmタイプ)	37
PU20 ペリスタルテックディスペンサー	36
RC30 マニュアルリザーバー	36
RC40 セミオートマッチック塗布機	36
UV 照射装置HM-66	37
UV 照射装置HM-88	37

### ■ メンテナンス製品

製品名	ページ
パイプリペアキット	39
EA 3463 IN メタルマジックスチール	38
EA 3471 スチールパテ	38
LB 8008 アンチシーズ C5-A	38
LB 8040 フリーズ&リリース	39
LB 8150 アンチシーズ 767	38
LB 8060 アンチシーズ 767	38
ML-11	39
PC 6261 HDP	38
PC 6315 ZV	38
エクステンド	39
SF 7850	39
SF 7900 セラミシールド	39
SI 5075 絶縁&シーリングラップ	39



## ヘンケルジャパン株式会社

〒235-0017 横浜市磯子区新磯子町27-7 [www.henkel-adhesives.com/jp/ja](http://www.henkel-adhesives.com/jp/ja)  
TEL : 045 (758) 1800

接着に関する技術的なお問い合わせは

**045-758-1820**

[Webmaster.LJapan@henkel.com](mailto:Webmaster.LJapan@henkel.com)

記載されている商品の仕様およびデザインは、2024年4月現在のもので、改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。

C56-2404R (A)

※無断転載・転用を禁止します。(写真・文章)

本製品をご使用になる前に下記事項をご承諾下さい。

1. 本製品のご使用にあたっては、用途・目的に適合するか否かを必ずご使用になられる方ご自身で検討いただき、最終判断して下さい。
2. 本製品の取り扱いに関しては、ご使用になる前にご使用になられる方ご自身が十分に検討し、安全にご使用下さい。
3. 本書に記載されている事項は現時点での最終情報であり、予告無く改定することがあります。
4. 弊社の管理の及ばない製造物、施工物の不具合に関する損害補償は致し兼ねます。