16

Henkel Polska Sp. z o.o.
02-672 Warszawa
ul. Domaniewska 41

CERESIT CF 920

ITB-KOT-2021/1524 wydanie 2
00557
System 1

Instytut Techniki Budowlanej AC 020

<table>
<tr><td rowspan="8">Nośności charakterystyczne i obliczeniowe pojedynczych łączników w połączeniach warstwy fakturowej z warstwą nośną betonowych ścian warstwowych w przypadku łączników wklejanych CERESIT CF 920, zakotwionych w betonie zwykłym klasy C12/15</td><td>Oznaczenie pręta</td><td>Siła przy przemieszczeniu 3 mm [1)] $F_{Ru,m}$, kN</td><td>Nośność charakterystyczna łącznika [2)] N_{Rk}, kN</td><td>Nośność obliczeniowa łącznika [2)] N_{sd}, kN</td></tr>
<tr><td colspan="4">łączniki mocowane w betonowej warstwie nośnej grubości co najmniej 80 mm z głębokością zakotwienia co najmniej 65 mm</td></tr>
<tr><td>M20-A4</td><td>13,46</td><td>9,42</td><td>5,23</td></tr>
<tr><td>Oznaczenie pręta</td><td>Siła przy przemieszczeniu 5 mm [1)] $F_{Ru,m}$, kN</td><td>Nośność charakterystyczna łącznika [2)] N_{Rk}, kN</td><td>Nośność obliczeniowa łącznika [2)] N_{sd}, kN</td></tr>
<tr><td colspan="4">łączniki mocowane w betonowej warstwie nośnej grubości co najmniej 80 mm z głębokością zakotwienia co najmniej 65 mm</td></tr>
<tr><td>M20-A4</td><td>20,64</td><td>14,45</td><td>8,02</td></tr>
<tr><td colspan="4">1) siła przypadająca na pojedynczy łącznik
2) nośność pojedynczego łącznika</td></tr>
<tr><td rowspan="8">Nośności charakterystyczne i obliczeniowe pojedynczych łączników w połączeniach warstwy fakturowej z warstwą nośną betonowych ścian warstwowych w przypadku łączników wklejanych CERESIT CF 920, zakotwionych w betonie lekkim klasy LC12/13</td><td>Oznaczenie pręta</td><td>Siła przy przemieszczeniu 3 mm [1)] $F_{Ru,m}$, kN</td><td>Nośność charakterystyczna łącznika [2)] N_{Rk}, kN</td><td>Nośność obliczeniowa łącznika [2)] N_{sd}, kN</td></tr>
<tr><td colspan="4">łączniki mocowane w betonowej warstwie nośnej grubości co najmniej 140 mm z głębokością zakotwienia co najmniej 85 mm</td></tr>
<tr><td>M20-A4</td><td>7,33</td><td>5,13</td><td>2,86</td></tr>
<tr><td colspan="4">łączniki mocowane w betonowej warstwie nośnej grubości co najmniej 140 mm z głębokością zakotwienia co najmniej 85 mm, przy czym nakrętka jest wpuszczona w warstwę fakturową</td></tr>
<tr><td>M20-A4</td><td>7,12</td><td>4,99</td><td>2,77</td></tr>
<tr><td>Oznaczenie pręta</td><td>Siła przy przemieszczeniu 5 mm [1)] $F_{Ru,m}$, kN</td><td>Nośność charakterystyczna łącznika [2)] N_{Rk}, kN</td><td>Nośność obliczeniowa łącznika [2)] N_{sd}, kN</td></tr>
<tr><td colspan="4">łączniki mocowane w betonowej warstwie nośnej grubości co najmniej 140 mm z głębokością zakotwienia co najmniej 85 mm</td></tr>
<tr><td>M20-A4</td><td>10,15</td><td>7,11</td><td>3,95</td></tr>
<tr><td colspan="4">łączniki mocowane w betonowej warstwie nośnej grubości co najmniej 140 mm z głębokością zakotwienia co najmniej 85 mm, przy czym nakrętka jest wpuszczona w warstwę fakturową</td></tr>
<tr><td>M20-A4</td><td>9,83</td><td>6,88</td><td>3,82</td></tr>
<tr><td colspan="4">1)siła przypadająca na pojedynczy łącznik
2)nośność pojedynczego łącznika</td></tr>
</table>

Dokumenty dostępne na stronie: https://www.ceresit.pl

Wyrób posiada Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych nr 00557