

CL 152

»ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ«Αδιάβροχη ταινία για αρμούς διαστολής και παραμορφούμενους αρμούς μεταξύ κεραμικών πλακιδίων

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Εφαρμογή σε κουζίνες, εξώστες, βεράντες
- Αδιάβροχη και εύκαμπτη
- Εύκολη στη χρήση
- Ανθεκτική σύνδεση
- Ανθεκτική σε τάσεις
- Ανθεκτική σε γήρανση
- Ανθεκτική στα αλκάλια
- Πλάτος 120mm
- Μήκος 10m, 50m

Εικόνες

Εσωτερικοί χώροι

Εξωτερικοί χώροι

Αντοχή σε χημικά

Λουτρά και αίθρια

Υγρές περιοχές

ΠΕΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Η ταινία Ceresit CL 152 χρησιμοποιείται για την ενίσχυση εύκαμπτων στεγανών στρώσεων Ceresit CL 50, CL 51, CR 166 και για το σφραγιστικό επίχρισμα Ceresit CR 90 στα σημεία σύνδεσης με οριζόντιες ακμές, κενά διαστολής κ.λπ. Εξασφαλίζει στεγανά στρώματα για κεραμικά πλακίδια. Μπορεί να εφαρμοστεί στους τοίχους και στα δάπεδα μέσα και έξω από τα κτίρια.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Η ταινία CL 152 τοποθετείται μεταξύ των στρώσεων των υλικών σφράγισης. Πρέπει να εφαρμοστεί η πρώτη στρώση, κατόπιν η ταινία πρέπει να πιεστεί και να βυθιστεί στη δεύτερη στρώση του υλικού σφράγισης. Σε περίπτωση σφράγισης των κενών διαστολής, η ταινία πρέπει να πιέζεται στο κενό και πρέπει να σχηματίζεται κοίλωση για να εξασφαλίζεται η πιθανότητα παραμόρφωσης.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Η εφαρμογή πρέπει να εκτελείται σε ξηρές συνθήκες με θερμοκρασία περιβάλλοντος από +5 έως +25°C.

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σε περίπτωση που χρειάζεστε υποστήριξη ή συμβουλές, συμβουλευτείτε τη συμβουλευτική μας υπηρεσία για αρχιτέκτονες και τεχνίτες σχετικά με τα στοιχεία επικοινωνίας που θα βρείτε στην τοπική ιστοσελίδα της Ceresit.

Εκτός από τις πληροφορίες που παρέχονται εδώ είναι επίσης σημαντικό να τηρηθούν οι σχετικές κατευθυντήριες γραμμές και κανονισμοί των διαφόρων οργανισμών και των εμπορικών ενώσεων. Τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά βασίζονται στην πρακτική εμπειρία και τις εφαρμοσμένες δοκιμές.

Επιβεβαιωμένες ιδιότητες και πιθανές χρήσεις που υπερβαίνουν εκείνες που παρέχονται σε αυτό το φύλλο πληροφοριών απαιτούν τη γραπτή επιβεβαίωση μας. Όλα τα δεδομένα που δόθηκαν ελήφθησαν σε θερμοκρασία περιβάλλοντος και υλικού +23 °C και 50 % σχετική ατμοσφαιρική υγρασία, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι υπό άλλες κλιματικές συνθήκες η σκλήρυνση μπορεί να επιταχυνθεί ή να καθυστερήσει και ότι το ίδιο το προϊόν υπόκειται στις κατά περίπτωση συνθήκες όπως η ποσότητα νερού και η σκλήρυνση. Προϊόντα από διαφορετική περιοχή παραγωγής μπορεί να διαφέρουν.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν, ιδιαίτερα συστάσεις για το χειρισμό και τη χρήση των προϊόντων μας, βασίζονται στην επαγγελματική μας εμπειρία. Δεδομένου ότι τα υλικά και οι συνθήκες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με κάθε σκοπούμενη εφαρμογή, και ως εκ τούτου είναι πέρα από τη σφαίρα επιρροής μας, συνιστούμε έντονα σε κάθε περίπτωση να διεξάγονται επαρκείς δοκιμές για να ελέγξετε την καταλληλότητα των προϊόντων μας για την προβλεπόμενη χρήση τους. Δεν αποδεχόμαστε νομική ευθύνη με βάση το περιεχόμενο αυτού του φύλλου δεδομένων ή οποιαδήποτε προφορική συμβουλή που μπορεί να δοθεί, εκτός εάν υπάρχει περίπτωση δόλου ή βαριάς αμέλειας εκ μέρους μας ή υπάρχει περίπτωση τραυματισμού ή θανάτου ή σε περίπτωση υπαιτιότητας σύμφωνα με τον νόμο περί ευθύνης προϊόντων .

Αυτό το δελτίο τεχνικών δεδομένων αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις που σχετίζονται με αυτό το προϊόν. Παρακαλώ σημειώστε ότι το παρόν δελτίο τεχνικών δεδομένων αφορά μόνο προϊόν που παρήχθη στον συγκεκριμένο τόπο παραγωγής.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Σύσταση:	Στεγανωτική μεμβράνη με θερμοπλαστικό ελαστομερές επενδεδυμένη και στις δύο όψεις με φλιν πολυπροπυλενίου
Μέγιστη αντοχή εφελκυσμού για την ταινία 15 mm:	Μήκος > 9 MPa
Μέγιστη διάταση:	Μήκος > 50%
Πλάτος ταινίας:	120 mm
Συνολικό πάχος:	0,66 mm
Υδατοστεγανότητα σε πίεση 0, 15 MPa επί 24 ώρες:	Χωρίς διαρροή
Θερμοκρασιακή αντοχή:	Από -30° C έως +90° C
Αντοχή σε υπεριώδη ακτινοβολία (UV):	< 500 ώρες
Χημική αντοχή Καταστρεπτική πίεση μετά από 7 ημέρες αποθήκευσης σε θερμοκρασία δωματίου στις ακόλουθες ουσίες	-υδροχλωρικό οξύ 3% -θειικό οξύ 35% -κιτρικό οξύ 100 g/l -γαλακτικό οξύ 5% -καυστική ποτάσα 20% -υποχλωριώδες νάτριο 0.3 g/l -θαλασσινό νερό (περιεκτικότητα θαλασσινού αλατιού 20 g/l)

Αυτό το προϊόν διαθέτει την τεχνική έγκριση AT-15-6187/2010 που εκδίδεται από Instytut Techniki Budowlanej (Ινστιτούτο Κτιριακών Ερευνών).