

CM 12 PLUS

ELASTIC

Ngjitës pllakash elastik i hollë dhe i mesëm

KARAKTERISTIKAT

- Gjërësia maksimale e paneleve anësore më të gjera është 60 cm
- Rezistent ndaj ngricave
- I përshtatshëm për fluturake me flakë
- Për ngrohje në dysheme
- Për sipërfaqet me ngarkesa të rritura mekanike



Rezistent ndaj ngricave



E përshtatshme për dhoma me lagështi



Për ngrohje nën dysheme



Hidroizolim



C2 ngjitje e lartë

FUSHA E ZBATIMIT

Ngjitësi Ceresit CM 12 PLUS është i përshtatshëm për vendosjen e pllakave më të mëdha të dyshemesë dhe murit (deri në 60x60 cm) brenda, pllaka qeramike brenda dhe jashtë. Është gjithashtu i përshtatshëm për sistemet e ngrohjes nën dysheme. Për aplikim në sipërfaqe kritike dhe të dëmtuara, siç janë pllaka të vjetra qeramike, rekomandohet përdorimi i ngjitësit Ceresit CM 17.

Për pllaka me dimensione më të mëdha (deri në 60x60 cm) në hapësirat e brendshme, ngjitja e kontaktit është e detyrueshme. Sipërfaqja maksimale e pllakës kur ngjitet në kushte të jashtme është 0.2 m².

PËRGATITJA E SIPËRFAQES

Ceresit CM 12 PLUS aplikohet në të gjitha sipërfaqet e ngurta, që mbajnë ngarkesë, të pastër, të thatë pa grimca që mund të bëjnë që ngjitësit të ndahen nga sipërfaqja. Shtresat e vajit, pluhurit, sipërfaqeve të paqëndrueshme, etj. duhet të hiqen plotësisht. Prerjet ekzistuese deri në një thellësi prej 5 mm mund të mbushen me Ceresit CX 5 një ditë para ngjitjes së qeramikës.



Salla të mbyllura:

Muret, bordet e izolimit termik, sipërfaqet shumë absorbuese dhe poroze duhet të jenë të veshura paraprakisht. Pas aplikimit të astareve, është e nevojshme të prisni rreth 4 orë.

Hapësira të brendshme dhe të jashtme:

Pllakat mund të ngjiten drejtpërdrejt në llaç, copëza çimentoje (28 ditë të vjetra, lagështia më pak se 2%) dhe në sipërfaqe betoni (të paktën 3 muaj të vjetër).

MËNYRA E PËRDORIMIT

Për 25 kg Ceresit CM 12 PLUS, kërkohen 6,25 - 6,75 l ujë. Në rast se përdorni vetëm një pjesë të përmbajtjes së çantës, përzieni ngjitësin me ujë në një raport 4:1.

Përzieni CM 12 PLUS me ujë të pastër derisa të formohet një përzierje homogjene. Lëreni të qëndrojë për 5 minuta, pastaj trazojeni përsëri.

Përdorni një mistri të theksuar (thellësia e dhëmbit siç kërkohet) për të aplikuar CM 12 PLUS. Aplikoni ngjitësin në sipërfaqen që mund të mbulohet me pllaka brenda 20 minutash (para se të ngurtësohet shtresa sipërfaqësore).

Kur vendosni pllaka në sipërfaqe të jashtme, rekomandohet ngjitje kontakti, d.m.th ngjitësi aplikohet si në bazament ashtu edhe në pllaka. Mbetjet e ngjitësit të freskët mund të hiqen me ujë. Ngjitësi i ngurtësuar mund të hiqet vetëm mekanikisht. Mbushja me bojë lejohet pas 24 orësh. Vini re se kushtet e motit shpejtojnë ose ngadalësojnë tharjen.

SHËNIM

CM 12 PLUS mund të përdoret vetëm në temperaturë ajri dhe nënshtresa prej +5 deri + 30 ° C. Produkti përmban çimento dhe ka reagim alkaline në kontakt me ujin, prandaj mbron lëkurën dhe sytë. Në rast kontakti me lëkurën, shpëlaje me ujë, dhe në rast kontakti me sy, kërkoni këshill mjekësor menjëherë.

REKOMANDIM

Kjo skedë teknike përshkruan fushën e aplikimit të materialit dhe mënyrën e kryerjes së punimeve, por nuk mund të zëvendësojë aplikimin profesional të kontraktuesit. Përveç të informacioneve të dhëna, kërkesa duhet të raportohet në përputhje me standardet e ndërtimit dhe rregullat e sigurisë në punë.

Prodhuesi garanton cilësinë e produktit, megjithatë, ai nuk ka ndikim në kushtet dhe mënyrën e aplikimit. Në rast dyshimesh, është e nevojshme të raportoni teste individuale të aplikimit ose të këshilloheni me ekipin e ndihmës teknike të Ceresit.

RUAJTJA

Nëse produkti ruhet në një vend të thatë dhe të freskët, në paketimin origjinal, afati i ruajtjes së produktit është 12 muaj. Data e prodhimit është ngulitur në paketim.

PAKETIMI

Në thasë letre 25 kg.

TË DHËNAT TEKNIKE

Përbërja:	Çimento, rërë kuarci, mbushës minerale, polimere, gjendje pluhuri dhe aditivë
Raporti i përzierjes:	6.5 ± 0.25l për 25 kg
Temperatura e ndërtimit:	nga + 5 ° C në + 25 ° C
Koha e përpunimit:	deri 120min.
Kalueshmëria:	pas 24 orësh
Ngarkesë e plotë:	pas 7 ditësh
Temperatura e stabilitetit:	nga -30 ° C deri + 70 ° C

KONSUMI

Thellësia e dhëmbit (mm)	Konsumi mesatar (kg/m ²)
4	3,0
6	4,0
8	5,0
10	6,0

	Standard	Test metoda
Klasifikimi C2T	EN12004-1:2017	
Reagimi ndaj zjarrit F	EN 13501-1	
Fuqia fillestare e ngjitjes ≥ 1.0 N / mm ²	EN12004-1:2017	EN12004-2:2017
Forca e ngjitjes pas zhytjes në ujë ≥ 1.0 N / mm ²	EN12004-1:2017	EN12004-2:2017
Forca e ngjitjes pas plakjes termike ≥ 1.0 N / mm ²	EN12004-1:2017	EN12004-2:2017
Forca e ngjitjes pas ciklit të ngrirjes / shkrirjes ≥ 1.0 N / mm ²	EN12004-1:2017	EN12004-2:2017
Koha e hapur: forca e ngjitjes (pas jo më pak se 30 minuta) ≥ 0,5 N / mm ²	EN12004-1:2017	EN12004-2:2017
Rrëshqitje ≤ 0,5 mm	EN12004-1:2017	EN12004-2:2017
Karakteristikat teknike në t = (23 ± 2)°C i R.V. = (50 ± 5)%		

Përveç informacionit të dhënë në këtë fletë të dhënash është e rëndësishme të respektoni udhëzimet e duhura dhe rregullat e ndryshme nga organizatat dhe kompanitë, si dhe ato standarde të vlefshme vendase. Karakteristikat e listuara bazohen në njohuritë tona dhe përvojën profesionale. Përdorimet që nuk janë të shënuara në këtë fletë kërkojnë konfirmim tonë me shkrim. Të gjitha informacionet jepen në lidhje me temperaturat e ajrit dhe materialit prej + 20°C dhe 50% lagështia relative e ajrit përveç nëse specifikohet ndryshe. Vini re se në rast të kushteve të ndryshme klimatike forcimi mund të shpejtohet ose ngadalësohet dhe se vetë produkti i nënshtrohet kushteve lokale siç janë sasia dhe ngurtësimi i ujit. Produkti nga vendet e tjera të prodhimit mund të ndryshoj.

Informacioni që përmbahet në këtë dokument, në veçanti rekomandimet për trajtimin dhe përdorimin e produkteve tona, bazohen në përvojën tonë profesionale. Megjithatë materialet dhe kushtet mund të ndryshojnë në varësi të nevojave të planifikuara dhe kështu janë jashtë sferës sonë të ndikimit, ju rekomandojmë që të zbatohet mjaftueshëm në çdo rast të realizohen teste për të kontrolluar përshtatshmërinë e produkteve tona për përdorimin e tyre të synuar. Përgjegjësia ligjore nuk mund të pranohet bazuar në përmbajtjen e kësaj fletë të dhënash ose këshilla verbale, përveç nëse janë nga ana jonë nuk ka rast mashtrimi të qëllimshëm ose pakujdesi të mëdha ose në rast të lëndimit personal ose vdekjes ose përgjegjësi sipas Aktit të Përgjegjësisë së Produktit.

Kjo fletë e të dhënave zëvendëson të gjitha botimet e mëparshme të rëndësishme për këtë produkt. Vini re se kjo fletë teknike e të dhënave i referohet vetëm një produkti të prodhuar në vendin e caktuar përkatës të prodhimit.

 1950	
Henkel Srbija d.o.o. Bulevar Oslobođenja 383, 11000 Beograd, Srbija	
14	
01010	
EN 12004:2007+A1:2012	
Ngjitës me bazë çimento me karakteristika të përmirësuara dhe rrëshqitje e zvogëluar EN 12004: 2007 + A1: 2012: C2T	
Reakcija na vatru	F
Lirimi i substancave të rrezikshme	Shihni fletën e të dhënave të sigurisë
Fuqia e ngjitjes, si :	
Fuqia fillestare e ngjitjes	≥ 1,0 N/mm ²
Rezistenca ndaj:	
Forca e tërheqjes së ngjitjes pas zhytjes në ujë	≥ 1,0 N/mm ²
Forca e ngjitjes pas plakjes së temperaturës	≥ 1,0 N/mm ²
Forca e ngjitjes pas ngrirjes - shkrirjes	≥ 1,0 N/mm ²
Rrëshqitja	≤ 0,5 mm



Henkel CEE
www.ceresit.al

Cilësi për profesionistët