


CM 12 ELASTIC WHITE

Balta flīžu līme ar stipru adhēziju

Balta flīžu līme dabiskā akmens flīžu piestiprināšanai. C2 T E

ĪPAŠĪBAS

- ar šķiedrām pastiprināta
- balta flīžu līme dabiskā akmens flīzēm
- nerada plankumus uz marmora, mozaīkām vai dabiskā akmens
- šuves var piepildīt pēc 16 stundām
- saderīga ar grīdas apkuri
- saderīga ar hidroizolāciju



LIETOŠANA

Flīžu līme CM 12 Elastic White ir paredzēta marmora, gaišā kalķakmens un rupju kristālisko iežu plātnu un dažādu (stikla un keramikas) mozaīku piestiprināšanai gan pie deformācijai pakļautām, gan stabilām virsmām (piem., betona, parastā apmetuma, cementa un ģipškartona plātnēm un apsildāmām grīdām). Lietošanai iekštelpās un ārpus telpām.

CM 12 Elastic White var izmantot dekoratīvo ornamentu piestiprināšanai arhitektūras pieminekļos un sakrālajās būvēs, tāpat mozaīku piestiprināšanai periodiski vai pastāvīgi mitrās telpās.


Uz citā veida keramikas vai akmens apdares materiāliem un pamatnēm, lielāku slodžu un deformācijai pakļautu pamatnē (piemēram, terašu un balkonu) gadījumā jāizmanto attiecīgās speciālas Ceresit flīžu līmes.

PAMATNES SAGATAVOŠANA

Flīžu līmi CM 12 Elastic White var izmantot uz nesošām, noturīgām, sausām un tīrām pamatnēm, kas iepriekš ir attīrītas no vielām, kas samazina adhēziju, piem., eļļām, bituma, putekļiem.

IEKŠTELPĀS UN ĀRPUΣ TELPĀM:

- betons (vecāks par 3 mēnešiem, mitruma saturs $\leq 4\%$);
- liets cements un kalķa cements (vecāks par 28 dienām, mitums $\leq 4\%$).



IEKŠTELPĀS:

- ģipškartona virsmas jāgruntē ar līdzekli Ceresit CT 17; noturīgi krāsu slāni ar labu adhēziju jānoslīpē ar smilšpapīru, jāattīra no putekļiem un jāgruntē ar līdzekli CT 17;
- anhidrītcementa virsmas (mitrums mazāks par 0,5 %) un ģipša virsmas (mitrums mazāks par 1 %) jāslīpē, jāattīra no slīpēšanas putekļiem un jāgruntē ar līdzekli CT 17;
- gāzbetona virsmas jāattīra no putekļiem un jāgruntē ar līdzekli CT 17;
- OSB un skaidu plātnes (biezums $\geq 22\text{ mm}$) jānoslīpē mehāniski un jāgruntē ar līdzekli Ceresit CN 94;
- vecas keramikas un akmens flīzes jānotīra un jāgruntē ar līdzekli Ceresit CN 94.

Veci netīrumi, nodrupuši flīžu slāni un nolupusi krāsa jānotīra mehāniski. Uzsūcošas pamatnes jāgruntē ar līdzekli Ceresit CT 17 un jālauj tām nozūt vismaz 2 stundas. Līdz 5 mm dzīļus pamatnes nelīdzenumus dienu iepriekš var piepildīt ar flīžu līmi CM 12 Elastic White. Ja pamatnē ir lielāki padziļinājumi un nelīdzenumi, to piepildīšanai jāizmanto Ceresit CN produktu sērijas materiāli (grīdām) vai fasādes špakteles Ceresit CT 29 (sienām).

DARBA VEIKŠANA

Iepakojuma saturu iebert iemērītā daudzumā auksta, tīra ūdens un samaisīt ar maišītāju, līdz izveidojas viendabīga masa bez kunkuljiem. Pēc tam pagaidīt 5 minūtes un

samaisīt vēlreiz. Vajadzības gadījumā pievienot vēl nedaudz ūdens un samaisīt no jauna. Flīžu līmi uz pamatnes izlīdzināt ar tērauda roboto špakteļāpstiņu, kurai ir piemērota izmēra robojums. Robu izmērs ir atkarīgs no flīzes izmēra (sk. tabulu). Mozaīkas flīzes ar 10 mm sānu garumu uzstāda ar roboto špakteļāpstiņu, kurai ir 4 - 6 mm robojums. Uzstādot marmora un gaišas, caurspīdīgas akmens flīzes, vienmēr jāuzklāj plāns slānis arī uz flīzes aizmugures. Tāpat jārīkojas, uzstādot akmens un keramikas flīzes, kas saskaras ar mitrumu un aukstumu. Pirms uzstādīšanas flīzes neslapināt! Svaigo flīžu līmi nomazgāt no flīzem ar ūdeni, izjuvušo flīžu līmi var notīrt mehāniski. Neuzstādīt flīzes vienu blakus otrai. Flīzes var uzstādīt uz flīžu līmes slāņa, kamēr flīžu līme vēl ir lipīga.

Šuvosanu var sākt vismaz pēc 16 stundām, izmantojot Ceresit CE produktu sērijas materiālus. Izplešanās šuves starp flīzem, stūros, sienu un griestu savienojumu vietās un ap santehnikas ierīcēm jāaizpilda ar silikonu Ceresit CS 25 MicroProtect.

PIEZĪME!

Darbi jāveic sausos apstākļos, gaisa un apstrādājamo virsmu temperatūrai jābūt no +5 °C līdz +25 °C. Visi šeit norādītie dati ir spēkā +23 °C temperatūrā, pie relatīvā gaisa mitruma 50 %. Citos apstākļos materiāla parametri var nedaudz mainīties. Flīžu līme CM 12 Elastic White satur cementu un, to samaisot ar ūdeni, rodas sārmaina reakcija. Tāpēc strādājot jāaizsargā āda un acis. Ja flīžu līme iekļuvusi acīs, tās nekavējoties jāskalo ar lielu daudzumu ūdens un jāvēršas pie ārsta.

Hroma VI satus – mazāk par 2 ppm izstrādājuma uzglabāšanas termiņā.

IETEIKUMI

Ražotājs iesaka izmantot attiecīgo risinājumu sistēmu sastāvā ietilpstos izstrādājumus:

- šuvošanai - **Ceresit CE 40 Aquastatic elastīgo javu**; uz pamatnēm, kas pakļautas kīmisku un mehānisku faktoru iedarbībai (terases, balkoni, celiņi) - **Ceresit CE 43 Grand'Elit elastīgo, sevišķi izturīgo šuvju javu**;
 - hidroizolācijai iekštelpās - blīvējošo membrānu Ceresit CL 51 un blīvējošo lenti Ceresit CL 62; ārpus telpām - blīvējošo membrānu Ceresit CL 50 vai elastīgo hidroizolāciju Ceresit CR 166 un lenti Ceresit CL 152;
 - šuvju un keramikas flīžu papildu aizsardzībai pret notraipšanos virsma jāpadara hidrofoba ar silikona impregnēšanas līdzekli Ceresit CT 10.
- Līdz ar šīs lietošanas instrukcijas izdošanu spēku zaudē visas agrākās tāda paša veida instrukcijas.

TEHNISKIE DATI

Sastāvdalas: cementu maišījums ar modificētu, gaišu sintētisko sveku un tāpāti atlasītu smilšu pildījumu

Maišījuma bēruma blīvums: aptuveni 1,45 kg/dm³

Samaisīšanas attiecība: 7,25 - 7,75 l ūdens uz 25 kg sausā

Izlietošanas laiks: līdz 2 h

Pielietošanas temperatūra: no +5° līdz +25 °C

Izlietošanas laiks (atbilstoši standartam 12004): 20 min
adhēzija ≥ 0,5 Mpa

Slīde (atbilstoši standartam EN 12004): ≤ 0,5 mm

Šuvosanā: pēc 16 stundām

Adhēzija (atbilstoši standartam EN 12004):

normālā, pēc 28 dienām: ≥ 1 MPa

pēc iegremdēšanas ūdenī: ≥ 1 MPa

pēc termiskās novēcināšanas: ≥ 1 MPa

pēc sasaldēšanas un atkausēšanas cikliem: ≥ 1 MPa

Temperatūras izturība: no -30 °C līdz +70 °C

Aptuvenais patēriņš (līdzēnas pamatnes gadījumā; var mainīties atkarībā no pamatnes līdzēnuma un flīžu tipa):

Uzglabāšana: līdz 12 mēnešiem no izgatavošanas datuma. Produktija jāglabā uz paletēm sausos apstākļos un veselos, nebojātos oriģinālajos iepakojumos.

Aptuvenais patēriņš (līdzēnas pamatnes gadījumā; var mainīties atkarībā no pamatnes līdzēnuma un flīžu tipa):

flīzes sānu malas garums	špakteļāpstiņas robojums	CM 12 daudzums s [kg/m ²]
līdz 10 cm	4 mm	1,7
līdz 15 cm	6 mm	2,9
līdz 25 cm	8 mm	3,5
līdz 30 cm	10 mm	4,1

Visu veidu tehniskos padomus var saņemt pa tālruniem:
Andis Londenbergs +371 29414813

Neatkarīgi no šeit sniegtās informācijas, ir svarīgi ievērot arī piederīgās dažādu organizāciju un aroda asociāciju vadlīnijas un noteikumus, kā arī attiecīgos Vācijas Standartu institūta (DIN) standartus. Iepriekšminētās tāpātības ir pamatootas uz praktisko pieredzi un uzliktajām pārbaudēm. Garantētām tāpātībām un iespējamam pielietojumam, kas iziet ārpus šajā informācijas lapā garantētām, ir nepieciešams mūsu rakstisks apstiprinājums. Visi sniegtie dati tika iegūti apkārtējās vides un materiāla temperatūrā +23 °C un 50 % relatīvajā gaisa mitrumā, ja vien nav noteikts citādi. Lūdzam neņemt vērā, ka citos klimatiskajos apstākļos cietēšana var būt ātrāka vai lēnāka.

Šeit ietvertā informācija, tāpātībā rekomendācijas par apiešanos ar produktu un tā lietošanu, ir pamatoota uz mūsu profesionālo pieredzi. Tā kā materiāli un apstākļi var mainīties ar katru iecerēto pielietojumu un tādā veidā arī mūsu ieteikmes sferas, mēs stingri iesakām, lai katrā atsevišķā gadījumā tiek veikti pieteikšķi testi, lai pārbaudītu mūsu produktu piemērotību to paredzētajam pielietojumam. Likumīga atbilstība nevar tikt akceptēta, tikai pamatojoties uz šīs datu lapas saturu vai jebkuru mutiski dotu padomu, ja vien nav tīša pienākumu neizpilde vai liels pārkāpums no mūsu puses. Šī tehnisko datu lapa aizstāj visus iepriekšējos izdevumus, kas saistīti ar šo produktu.

CE atbilstības markējuma kopija:



Henkel Balti OÜ
Sõbra 43
50106 Tartu, Estonia
Tel. (+372) 7305 800

Quality for Professionals



1555

Henkel Balti Operations OÜ

Savi 12

80010 Pärnu

Estonia

16

01231

EN 12004-1:2017

Paaugstinātām prasībām atbilstoša fližu līme uz cementa
bāzes ar samazinātu slīdēšanu

C2T

Reakcija uz uguni:	A2 - s1, d0; A2 _{fl} - s1
Sākotnējā adhezīvā stiprība:	≥ 1 MPa
Adhezīvā stiprība pēc iegremdēšanas ūdenī:	≥ 1 MPa
Adhezīvā stiprība pēc termiskās novecināšanas:	≥ 1 MPa
Adhezīvā stiprība pēc sasaldēšanas-atkausēšanas cikliem:	≥ 1 MPa
Sakeres laiks: adhezīvā stiprība stiepē (pēc 20 min):	≥ 0,5 MPa
Slīde:	≤ 0,5 mm



Henkel Balti OÜ
Sõbra 43
50106 Tartu, Estonia
Tel. (+372) 7305 800

Quality for Professionals