


# CR 166

## FLEXIBLE 2-K

### Otporan na svako opterećenje vodom



# Ceresit



### CR 166 FLEXIBLE 2-K

#### Hidroizolacioni fleksibilni premaz:

- Visoka vodootpornost
- Fleksibilan i ojačan vlaknima
- Sposobnost premoščavanja pukotina, čak i pri niskim temperaturama
- Smanjena prašina
- Brza i jednostavna ugradnja




# Izuzetna tehnologija

## HYDROSLIDE EFEKAT


Sa Hydroslide tehnologijom, **površina hidroizolacionog premaza CR 166 FLEXIBLE 2-K je izuzetno vodootporna**. To znači da voda ne prodire lako, već se zadržava na površini u obliku kapljica, a zatim lako pada. Zahvaljujući ovoj osobini, kapilarna upojnost vode je smanjena i premaz aktivno odbija vodu, održavajući optimalnu propustljivost vodene pare. Kao rezultat, površina sa hidroizolacionim premazom CR 166 FLEXIBLE 2-K **se brže suši i savršeno je zaštićena** ne samo od vode već i od prodiranja agresivnih materija rastvorljivih u vodi poput hlorida, soli za odmrzavanje ili prljavštine i razvoja biološke kontaminacije (plesni, algi, gljivica).



Voda ostaje na površini premaza CR 166



Voda slobodno teče bez upijanja




- Smanjuje kapilarno upijanje vode
- Manji prođor agresivnih materija rastvorljivih u vodi
- Veća zaštita od prljavštine i biološke kontaminacije
- Izdržljiva hidroizolacija i zaštita betona
- Dugotrajan estetski efekat

## FIBRE FORCE TEHNOLOGIJA


Izuzetno kompatibilna mešavina mineralnih i prirodnih vlakana **obezbeđuje dodatno ojačanje i obezbeđuje bolju fleksibilnost, parametre čvrstoće i svojstva premoščavanja pukotina.**

Vlakna zajedno sa disperzijom, vezivima i punilima stvaraju ojačanu rešetku, izdržljivu i spremnu da izdrži velike udare, sa odličnom čvrstoćom na pritisak, zatezanje i smicanje pri savijanju.

Vlakna pomažu da se poboljša premoščavanje pukotina mehaničkim vezivanjem mikropukotina i **blokira dalje širenje pukotina.**



Vidljiva jačna i fleksibilnost vlakana



Jedinstvena kombinacija vlakana u strukturi premaza koja zaustavlja pukotine




- Premaz ojačan vlaknima
- Visoka fleksibilnost
- Premoščavanje pukotina i otpornost na pukotine
- Smanjena prašina tokom nanošenja
- Odlični parametri nanošenja

# Otkrijte prednosti CR 166 FLEXIBLE 2-K

## VISOKA VODOOPTORNOST



CR 166 FLEXIBLE je dvokomponentni fleksibilni polimer-cementni premaz, koji se upotrebljava kao hidroizolacija od lakih, srednjih i teških opterećenja vodom ili vlagom. Može se koristiti kao **izolacioni premaz** (na podlogama bez mehaničkog uticaja) ili **ispod pločica**. **Štiti od pozitivnog pritiska vode** do čak 0,7 MPa, što dozvoljava hidroizolaciju površina/zgrada kao što su podzemne konstrukcije, temelji, bazeni ili rezervoari za vodu do 70m dubine! **Zahvaljujući čvrstoći prijanjanja takođe je otporan i na negativan pritisak vode** do 0,7 MPa i na ovaj način se može koristiti kao hidroizolacija zidova/podova sa strane suprotne od pritiska vode (kao što su podzemni prostori - podrumi). U isto vreme, CR 166 obezbeđuje visoku paropropusnost i može se nanositi i na vlažne površine.



## ZAŠITA BETONSKIH KONSTRUKCIJA



CR 166 FLEXIBLE 2-K takođe deluje kao zaštitni sloj betona, **smanjujući kapilarnu apsorpciju vode i prođor agresivnih supstanci** (npr. soli za odmrzavanje, morske vode, hlorida). Zahvaljujući hidrofobnim svojstvima smanjuje nakupljanje prljavštine i vlažnost površine, čime se minimiziraju uslovi za razvoj biološke kontaminacije (buđi, gljiva, algi). Takođe odlaže proces karbonizacije (oštećenja armature u betonskim konstrukcijama) i pokazuje visoku hemijsku otpornost kao i otpornost na UV zračenje.



CR 166 FLEXIBLE 2-K sprečava propadanje i oštećenja betonskih i armirano-betonskih konstrukcija i održava građevinske konstrukcije izdržljivim i dugotrajnim. Preporučuje se za zaštitu betonskih konstrukcija kod mostova, stubova, garaža, rezervoara za vodu, rezervoara za pitku vodu, stanica za tretman otpadnih voda i drugih objekata.

CR 166 FLEXIBLE 2-K je sertifikovan u skladu sa standardom za zaštitu betona EN 1504-2.

## SNAŽAN I FLEKSIBILAN



fleksibilan

Zbog dodatnog ojačanja vlaknima i formule sa specijalnom polimernom disperzijom i pažljivo odabranim cementima, vezivima i punilima, CR 166 FLEXIBLE 2-K nudi visoku fleksibilnost i visoku prionjivost na različite podloge. Pomaže da se suprotstavi uticaju promene temperature, vremenskim uslovima koji mogu izazvati deformacije, kao i da izdrži različita opterećenja i kompenzuje termička naprezanja.

Hidroizolacioni sloj CR 166 FLEXIBLE 2-K je izdržljiv i spremjan da podnese velike uticaje, sa **odličnom čvrstoćom na pritisak, zatezanje i smicanje.**



Premaz CR 166 FLEXIBLE 2-K sa vlaknima je fleksibilniji i otporniji na termička naprezanja.

## PREMOŠČAVANJE PUKOTINA



premoščavanje pukotina

Zahvaljujući visokoj fleksibilnosti, CR 166 FLEXIBLE 2-K premaz je odličan za premošćavanje pukotina, čak i pri niskim temperaturama. Uprkos pojavljivanju mikropukotina na podlozi, CR 166 FLEXIBLE 2-K zadržava kontinuitet premaza, stvarajući "most" preko pukotina, kako bi uspešno zaštitio površinu od prodora vode i budućih oštećenja.


Čini ga savršenim izborom za hidroizolaciju na kritičnim deformabilnim podlogama, gde strukturalni pokreti mogu izazvati mikropukotine, npr. spolja, na balkonima, terasama, ispod pločica. Svojstva premošćavanja pukotina za proizvod CR 166 FLEXIBLE 2-K su potvrđena standardom EN 14891.



EN 14891




balkoni i terase



CR 166 FLEXIBLE 2-K mostovi preko mikropukotina koji stvaraju neprekidan vodootporni sloj.

## BRZA I LAKA UGRADNJA



Univerzalan:

- Ručno nanošenje gletericom, četkom ili valjkom
- Nanošenje mehaničkim raspršivačem
- Za horizontalne i vertikalne površine
- Kompatibilan sa zaptivnom trakom Ceresit CL 152



12 h

brza  
ugradnja

**Brz:**

- Ugradnja pločica nakon 12 sati
  - Mogućnost punjenja vodom nakon 7 dana
  - Nema potrebe za posebnom upotrebom
  - ojačane mreže ili posebnim prajmerom
- Potamnjivanje boje ukazuje na sušenje



**Jednostavan:**

- Smanjenje prašine u toku mešanja komponenti za 30%
- Odlična ugradivost
- Lako mešanje i glatko nanošenje
- Zdravije i praktičnije nanošenje proizvoda
- Ekološki prihvatljivo

## CR 166 FLEXIBLE 2-K



### Sigurnost i pouzdanost

- Odlična hidroizolacija i zaštita betona koja sprečava propadanje pokrivenih površina
- Efikasna zaštita od strukturnih oštećenja i raslođavanja pločica

### Ekonomičnost

- Nema potrebe za postavljanjem novih pločica praćenih skupim renoviranjem
- Minimiziranje ukupnih troškova održavanja
- Veća vrednost imovine zbog dobre očuvanosti

### Ušteda vremena i pogodnosti

- Univerzalnost primene
- Brzo nanošenje uz jednostavne korake
- Kraće ukupno vreme završetka posla

### Održivost



- Ekološki prihvatljivo
- Smanjeno zadržavanje prašine – zdrava primena
- Visoka izdržljivost i duži životni vek zgrade ili građevinskog objekta

# **CR 166**

## **FLEXIBLE 2-K**

### **Područja primene**

CR 166 odlikuje visoka vodootpornost i fleksibilnost i nudi širok spektar primene, čak i na kritičnim podlogama. Izvrstan je za hidroizolaciju i zaštitu betona na područjima koja su izložena vlazi i vodi, konstrukcijama ispod zemlje, ispod pločica, drvenih obloga ili na balkonima i terasama.



# CR 166 FLEXIBLE 2-K: Otporan na svako opterećenje vodom

**CR 65 RIGID 1-K**

**CR 100 SEMI-FLEX 2-K**

**CR 166 FLEXIBLE 2-K**

Saznajte više:



	<b>Pouzdana hidroizolacija i zaštita za beton</b>	<b>Semifleksibilna hidroizolacija i zaštita za beton</b>	<b>Brza i fleksibilna hidroizolacija i zaštita za beton sa velikom izdržljivošću</b>
<b>Opis</b>	Jednokomponentan kruti hidroizolacioni premaz	Dvokomponentan semifleksibilan hidroizolacioni premaz	Dvokomponentan fleksibilan hidroizolacioni premaz
<b>Prednosti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• vodo otporan</li> <li>• visoka prionjivost</li> <li>• otporan na pozitivan i negativan pritisak vode</li> <li>• paropropustan</li> <li>• otporan na mraz</li> <li>• lako nanošenje četkom, mistrijom i mehaničkim raspršivačem</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• vodo otporan</li> <li>• paropropustan</li> <li>• otporan na negativan pritisak vode</li> <li>• otporan na mraz</li> <li>• lako nanošenje četkom, mistrijom i mehaničkim raspršivačem</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• izuzetno vodo otporan</li> <li>• fleksibilan i ojačan vlaknima</li> <li>• premoščavanje pukotina</li> <li>• smanjena prašina</li> <li>• brzo nanošenje</li> <li>• visoka hemijska otpornost</li> <li>• jednostavna i univerzalna primena</li> </ul>

## Osnovne karakteristike

Vodo otpornost	++	++	+++
Otpornost na pozitivan pritisak vode	10 m	70 m	70 m
Otpornost na negativan pritisak vode	5 m	7.5 m	70 m
Zaštita betona – EN 1504-2	+++	+++	+++
Premoščavanje pukotina pri 23°C – EN 14891	-	≤ 0.20 mm	≤ 0.75 mm
Premoščavanje pukotina pri -5°C – EN 14891	-	≤ 0.20 mm	≤ 0.75 mm
Kompatibilnost sa hidroizolacionim trakama	-	++	+++
Hidroizolacija ispod pločica	+	++	+++
Polaganje pločica moguće je nakon:	7 dana	3 dana	12 sati
Vreme sušenja	7 dana	3 dana	7 dana
Otpornost na mraz	+++	+++	+++
Smanjena prašina	-	++	+++


## Područja primene

Kuhinje	+	++	+++
Kupatila	-	++	+++
Industrijske kuhinje	-	++	+++
Javna kupatila, wellness, spa centri	-	++	+++
Rezidencijalni bazeni	-	-	+++
Mali bazeni do 20m <sup>2</sup>	-	-	+++
Balkoni	-	++	+++
Terase	-	++	+++
Podrumi	+++	++	+++
Temelji, cokle	+++	++	+++
Garaže	++	++	++
Industrijske hale	+	++	+++
Poljoprivredni objekti	+	++	+++
Rezervoari vode	++	+++	+++
Stanice za prečišćavanje otpadnih voda	-	-	+++
Kritične, deformabilne podlove	-	-	+++
Podno grejanje	-	++	+++
Podzemne konstrukcije	++	++	++
Betonske konstrukcije	+++	+++	+++



## CR 166 FLEXIBLE 2-K:

- izuzetno vodo otporan
- fleksibilan i ojačan vlaknima
- premoščavanje pukotina, čak i pri niskim temperaturama
- smanjena prašina
- brzo i lako nanošenje
- pouzdano rešenje za svaku zahtevnu oblast



\* 30% manje prašine u odnosu na CR 166 bez Fibre Force tehnologije

Vreme nanošenja	do 60 minuta nakon umešavanja	
Potrošnja	3,5 kg/m <sup>2</sup> za debljinu sloja od 2mm	
Razmera smeše	za nanošenje četkom ili mehaničkim raspršivačem: 24 kg komp. A na 8 l komp. B + 2 l vode za nanošenje valjkom: 24 kg komp. A po 8 l komp. B + 1 l vode za nanošenje gletericom: 24 kg komp. A na 8 l komp. B	
Komponente	komponenta A: mešavina cementa sa odabranim mineralnim punilima, modifikatorima i vlaknima komponenta B: disperzija polimera u vodi	
Temperatura nanošenja	od +5°C do +30°C	
Ugradnja pločica	nakon minimum 12 sati	
Sposobnost premoščavanja pukotina	≤ 0,75 mm ≤ 0,75 mm	prema EN 14891
Prianjanje	Inicijalna zatezna čvrstoća prianjanja: ≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup> Zatezna čvrstoća prianjanja nakon kontakta sa vodom: ≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup> Zatezna čvrstoća prianjanja nakon toplotnog starenja: ≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup> Zatezna čvrstoća prianjanja nakon ciklusa zamrzavanja-odmrzavanja: ≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup> Zatezna čvrstoća prianjanja nakon kontakta sa krečnom vodom: ≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup> Zatezna čvrstoća prianjanja nakon kontakta sa hlorisanom vodom: ≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	prema EN 14891
Propusljivost vodene pare	klasa I Sd < 5 m	prema EN ISO 7783-1 EN ISO 7783-2
Kapilarna apsorpcija vode i vodoupojnost	W < 0,1 kg/m <sup>2</sup> *h0,5	prema EN 1062-3
Otpornost na pozitivan pritisak vode	≤ 0,7 MPa	prema EN1542: 2000
Otpornost na negativan pritisak vode	≤ 0,7 MPa	prema EN1542: 2000
Reakcija na vatrnu	klasa E	prema EN 13501-1
Koefficijent paropropusnosti za CO <sub>2</sub>	Sd CO <sub>2</sub> > 50 m	prema EN 1062-6
Čvrstoća prianjanja merena pull off testom	sistem sa pukotinama meren pull off testom: sposobnost premoščavanja pukotina ili elastičnost sistema koji je neprohodan ≥ 0,8 N/mm <sup>2</sup>	prema EN1542
Prionjivost nakon termičke kompatibilnosti	nakon higrotermalnih ciklusa, ciklusa mrženja i otapanja i kontakta sa solju ≥ 0,8 MPa, ispunjeno	prema EN 13687-1 EN 13687-2
Sposobnost premoščavanja pukotina (za premaz sa ojačanim slojem)	klasa A2 ≥ 250µm (-20°C)	prema EN 1062-7
Otpornost na udar	klasa II ≥ 10Nm, bez pukotina, ogrebotina i raslojavanja	prema EN ISO 6272-1
UV otpornost	bez mehurića, pukotina i raslojavanja nakon 1000 sati izlaganja UV zračenju i vlazi	prema EN 1062-11
Sertifikati	EN 14891 EN 1504-2 GEV Emicode EC1PLUS – niska emisija PZH sertifikat za kontakt s pitkom vodom B-BK-60210-1548/20 važeći do 18.11.2023. Dokazana nepropusnost radona	

