

CT 64

ACRYLIC ELASTIC

Ακρυλικός σοβάς , πορώδους δομής, κόκκου 2,0 mm

Διακοσμητικός σοβάς λεπτής στρώσης για εφαρμογή σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ελαστικός
- χαμηλή απορρόφηση νερού
- ανθεκτικός στις καιρικές συνθήκες και τις ζημιές
- φόρμουλα BioProtect – ανθεκτικός σε μύκητες, άλγη και μούχλα
- υδρατμοδιαπερατός
- σταθερότητα χρώματος
- παράγεται σε όλη τη γκάμα των χρωμάτων Ceresit Colours of Nature®

Φωτογραφίες

BioProtect formula Colour System Water Sand Earth Forest

ΠΕΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Ο σοβάς Ceresit CT 64 χρησιμοποιείται για την κατασκευή σοβάδων λεπτής στρώσης σε υποστρώματα σκυροδέματος, παραδοσιακούς σοβάδες, υποστρώματα γύψου και μοριοσανίδες, γυψοσανίδες κ.λπ. Συνιστούμε την εφαρμογή του CT 64 ως σοβά όψης στο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ceresit Ceretherm ETICS . Σε περίπτωση έντονων σκούρων χρωμάτων, η εφαρμογή του υλικού θα πρέπει να περιορίζεται σε μικρές περιοχές, π.χ. αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες. Ο σοβάς CT 64 προστατεύεται από βιολογική μόλυνση, π.χ. μύκητες, μούχλα και άλγη, αυξάνοντας την αντοχή του στις επιδράσεις τους.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Το CT 64 μπορεί να εφαρμοστεί σε λεία, φέροντα, στεγνά και καθαρά υποστρώματα απαλλαγμένα από λίπη, ασφάλτο, σκόνη και άλλες ουσίες που μειώνουν την πρόσφυση:

- τσιμεντοσοβάδες και σοβάδες ασβεστοκονιάματος (ωρίμανση άνω των 28 ημερών, υγρασία $\leq 4\%$), σκυρόδεμα (ωρίμανση άνω των 3 μηνών, υγρασία $\leq 4\%$) – ασταρωμένο με το αστάρι Ceresit CT 16,
- οπλισμένα στρώματα από κονιάματα Ceresit Thermo Universal , CT 85, CT 190, που έχουν ασταρωθεί με CT 16 (ωρίμανση άνω των 3 ημερών) , και CT 87 (ωρίμανση άνω των 2 ημερών)
- υποστρώματα γύψου (μόνο εντός των κτιρίων) με υγρασία κάτω του 1 %, ασταρωμένα αρχικά με το αστάρι βαθιάς διείσδυσης Ceresit CT 17, και στη συνέχεια με το αστάρι CT 16,
- μοριοσανίδες, ινοσανίδες και γυψοσανίδες (μόνο μέσα στα κτίρια), που στερεώνονται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή των σανίδων, αρχικά με CT 17, και στη συνέχεια με το αστάρι CT 16,
- παλιές βαφές σε καλή κατάσταση (μόνο μέσα στα κτίρια) , με καλή πρόσφυση στο υπόστρωμα, ασταρωμένες με το αστάρι CT 16.

Τα ανώμαλα και κατεστραμμένα υποστρώματα πρέπει πρώτα να εξομαλυνθούν και να επισκευαστούν. Σε περίπτωση παραδοσιακών σοβάδων και υποστρωμάτων σκυροδέματος θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί υλικό πλήρωσης επιχρισμάτων Ceresit CT 29. Θα πρέπει να αφαιρεθούν οι υφιστάμενοι ρύποι, στρώσεις χαμηλής αντοχής, καθώς και ελαστικές βαφές, ασβεστοχρώματα και επιστρώσεις χρωμάτων με κόλλα. Τα απορροφητικά υποστρώματα θα πρέπει να ασταρώνονται με CT 17 και στη συνέχεια να ασταρώνονται με αστάρι CT 16 μετά από τουλάχιστον 2 ώρες. Συνιστάται το χρώμα στο αστάρι CT 16 να είναι παρόμοιο με το χρώμα του σοβά. Το CT 64 μπορεί να εφαρμοστεί όταν το αστάρι CT 16 είναι εντελώς στεγνό. Η υγρασία που προέρχεται από το υπόστρωμα μπορεί να προκαλέσει την καταστροφή του σοβά, ως εκ τούτου, θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι στους χώρους που υπάρχει κίνδυνος συνεχούς εμφάνισης υγρασίας έχουν εφαρμοσθεί επαρκή στρώματα σφράγισης.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Το σύνολο του περιεχομένου του δοχείου πρέπει να ανακινείται προσεκτικά. Εάν παραστεί ανάγκη, προσθέστε όχι περισσότερο από 1% καθαρού νερού και αναμίξτε πάλι. Να μην χρησιμοποιηθούν σκουριασμένα δοχεία ή εργαλεία. Το CT 64 θα πρέπει να εφαρμόζεται ομοιόμορφα στο υπόστρωμα κατά το πάχος του κόκκου με μακριά ατσάλινη σπάτουλα υπό γωνία. Στη συνέχεια, θα πρέπει η επιφάνεια να γίνει ομοιογενής δουλεύοντας με κυκλικές κινήσεις με τη βοήθεια πλαστικής μακριάς σπάτουλας που κρατιέται επίπεδα. Ανάλογα με το είδος της κίνησης της σπάτουλας: οριζόντια ή κάθετη, είναι δυνατόν να επιτευχθούν χαρακτηριστικές υφές ως αποτέλεσμα του κόκκου.

Μην ψεκάζετε το σοβά με νερό!

Οι εργασίες πρέπει να γίνονται σε μία επιφάνεια χωρίς διαλείμματα, διατηρώντας την ίδια σύσταση του προϊόντος. Εάν υπάρχει ανάγκη να σταματήσουν οι εργασίες, αυτοκόλλητη ταινία θα πρέπει να εφαρμόζεται κατά μήκος της προηγούμενης στερεωμένης γραμμής. Μετά, θα πρέπει να εφαρμοστεί ο σοβάς, να δοθεί σχήμα και η ταινία να σχιστεί με τον σοβά να παραμένει σε αυτήν. Μετά από ένα διάλειμμα, η εφαρμογή θα πρέπει να συνεχιστεί από το στερεωμένο μέρος (η άκρη του προηγούμενης εφαρμοσμένου σοβά μπορεί να προστατευθεί με αυτοκόλλητη ταινία). Τα εργαλεία και οι φρέσκοι λεκέδες σοβά πρέπει να πλυθούν με νερό, ενώ τα σκληρά υπολείμματα σοβά μπορούν να αφαιρεθούν μηχανικά.

Η ανακαίνιση του σοβά πρέπει να γίνεται με την ακρυλική βαφή CT 42 καθώς και με σιλικονούχο χρώμα Ceresit CT 48 ή το χρώμα νανοτεχνολογίας CT 49.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η εφαρμογή πρέπει να εκτελείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος και υποστρώματος που κυμαίνεται από +5 °C έως +25 °C και υγρασία κάτω από 80 %. Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να αναμειγνύεται με άλλους σοβάδες, χρωστικές ουσίες, ρητίνες και συνδετικά. Οι χώροι στους οποίους έχει εφαρμοστεί το υλικό πρέπει να αερίζονται έως ότου εξαφανιστεί η οσμή και πριν χρησιμοποιηθούν. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, θα πρέπει να ξεπλένονται με νερό και θα πρέπει να συμβουλευτείτε γιατρό. Αυτό το προϊόν πρέπει να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Τα χαρακτηριστικά απόδοσης παρατίθενται στο κείμενο της δήλωσης απόδοσης του προϊόντος.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Ο σοβάς δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε τοίχους που εκτίθενται σε ηλιακή ακτινοβολία για να αποφευχθεί το γρήγορο στέγνωμα. Μέχρι να στεγνώσει εντελώς, θα πρέπει να προστατεύεται από τη βροχή. Συνιστάται η χρήση προστασίας με σκαλωσιές. Λόγω των ορυκτών υλικών πλήρωσης που μπορούν να προκαλέσουν διαφορές στο χρώμα του σοβά

και τις σκιές του επιχρίσματος, μια επιφάνεια θα πρέπει να σοβατίζεται με υλικό της ίδιας παρτίδας που είναι τυπωμένη σε κάθε δοχείο. Για να εξασφαλιστεί μια ομοιόμορφη δομή του σοβά θα πρέπει να παρέχεται επαρκής αριθμός των εργαζομένων σε διάφορα επίπεδα των ικριωμάτων και των επιφανειών εργασίας ώστε να συνδυάζεται "υγρό σε υγρό". Το ανοιγμένο δοχείο πρέπει να κλείνεται προσεκτικά και το περιεχόμενό του να χρησιμοποιείται το συντομότερο δυνατόν.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Πλαστικά δοχεία 25 kg

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Σύσταση: υδατική διασπορά συνθετικών ρητινών με ορυκτά υλικά
πλήρωσης και χρωστικές ουσίες
Πυκνότητα: 1.6 kg/dm³

Θερμοκρασία εφαρμογής: από +5 °C έως +25 °C
Ανοικτός χρόνος: περίπου 15 λεπτά
Ανθεκτικότητα στη βροχή: μετά από περίπου 24 ώρες
Πρόσφυση: 0.6 MPa σύμφωνα με EN 15824
Υδρατμοδιαπερατότητα: cat. V1, Sd<0,14 m – σύμφωνα με EN 15824
Απορρόφηση νερού: cat. W3, w≤0,1 [kg/m²h^{0,5}] – σύμφωνα με EN 15824
Θερμική αγωγιμότητα: λ=0.61W/(m*K) σύμφωνα με EN 15824
Αντοχή σε κρούση: cat. II σύμφωνα με ETAG 004
Απορρόφηση νερού μετά από 24 ώρες: < 0.5 kg/m² σύμφωνα με ETAG 004
Υδρατμοδιαπερατότητα: Sd ≤ 1.0 m σύμφωνα με ETAG 004
Πρόσφυση μεταξύ στρωμάτων
μετά την ωρίμανση: ≥ 0.08 MPa σύμφωνα με ETAG 004

Πυραντίσταση κατά EN 13501-1:

A2-s1, d0 σε :

Ceresit Ceretherm Universal MW

B – s1, d0 σε :

Ceresit Ceretherm Popular, Ceresit Ceretherm Classic,
Ceresit Ceretherm Premium, Ceresit Ceretherm Wool Classic,
Ceresit Ceretherm Universal EPS

Εκτίμηση της φυσικής ακτινοβολίας: ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές της Οδηγίας ITB 234/2003, σ.6.2.1, σύμφωνα με τον κανονισμό του Συμβουλίου Υπουργών της 2ας Ιανουαρίου 2007. & 3, σ.1 Αντοχή σε ανάπτυξη μούχλας: πλήρης αντοχή

Προβλεπόμενη κατανάλωση: περίπου 2.7 kg/m²

Διάρκεια ζωής/ Αποθήκευση: Έως 18 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής όταν αποθηκεύονται σε παλέτες σε ξηρό και δροσερό μέρος και στις αρχικές άθικτες συσκευασίες. Προστατεύστε από τον παγετό και το άμεσο φως του ήλιου!

Το προϊόν διαθέτει έγγραφα αναφοράς:

- BBA Certificate No. 14/5142

- Irish Agreement Board Certificate No. 09/034
- Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση (ETA) στα συστήματα:

Ceresit				Wool	Universal	Universal	Universal	Wool
Ceretherm	Popular	Classic	Premium	Premium	EPS	XPS	MW	Classic
System								
ETA	08/0309	09/0014	08/0308	09/0037	13/0535	13/0807	14/0127	09/0026
Certificate	1488-CPR- -0382/Z	1488-CPR- -0439/Z	1488-CPR- -0363/Z	1488-CPR- -0375/Z	1488-CPR- -0457/Z	1488-CPR- -0456/Z	1488-CPR- -0362/Z	1488-CPR- -0440/Z
DoP	00426	00420	00428	00430	00433	00434	00435	00424

Εθνική Τεχνική Αξιολόγηση στα συστήματα:

Ceresit Ceretherm System	Reno
NTA	ITB-KOT-2018/0472 wydanie 1
Certificate	020-UWB-0895/Z
NDoC	00444

Το προϊόν συμμορφώνεται με το πρότυπο EN 15824. Εξωτερικοί σοβάδες σε οργανικά συνδετικά. Δήλωση απόδοσης υπ' αριθ. 00258

Εκτός από τις πληροφορίες που παρέχονται εδώ είναι επίσης σημαντικό να τηρηθούν οι σχετικές κατευθυντήριες γραμμές και κανονισμοί των διαφόρων οργανισμών και των εμπορικών ενώσεων, καθώς και τα αντίστοιχα πρότυπα του Γερμανικού Ινστιτούτου Προτύπων (DIN). Τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά βασίζονται στην πρακτική εμπειρία και τις εφαρμοσμένες δοκιμές.

Επιβεβαιωμένες ιδιότητες και πιθανές χρήσεις που υπερβαίνουν εκείνες που παρέχονται σε αυτό το φύλλο πληροφοριών απαιτούν τη γραπτή επιβεβαίωση μας. Όλα τα δεδομένα που δόθηκαν ελήφθησαν σε θερμοκρασία περιβάλλοντος και υλικού +23 °C και 50 % σχετική ατμοσφαιρική υγρασία, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι υπό άλλες κλιματικές συνθήκες η σκλήρυνση μπορεί να επιταχυνθεί ή να καθυστερήσει.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν, ιδιαίτερα συστάσεις για το χειρισμό και τη χρήση των προϊόντων μας, βασίζονται στην επαγγελματική μας εμπειρία. Δεδομένου ότι τα υλικά και οι συνθήκες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με κάθε σκοπούμενη εφαρμογή, και ως εκ τούτου είναι πέρα από τη σφαίρα επιρροής μας, συνιστούμε έντονα σε κάθε περίπτωση να διεξάγονται επαρκείς δοκιμές για να ελέγξετε την καταλληλότητα των προϊόντων μας για την προβλεπόμενη χρήση τους. Δεν αποδεχόμαστε νομική ευθύνη με βάση το περιεχόμενο αυτού του φύλλου δεδομένων ή οποιαδήποτε προφορική συμβουλή που μπορεί να δοθεί, εκτός εάν υπάρχει περίπτωση δόλου ή βαριάς αμέλειας εκ μέρους μας. Αυτό το δελτίο τεχνικών δεδομένων αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις που σχετίζονται με αυτό το προϊόν.

