CT 76

SOLAR PROTECT

Σιλικονούχος ελαστομερής σοβάς, κοκκώδης δομή με κόκκο 1.5 ή 2.00 mm

Διακοσμητικός σοβάς λεπτής στρώσης με αυξημένη προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- υψηλή αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία
- ανθεκτική επιφάνεια με εφέ αυτοεπισκευής
- μεγάλη σταθερότητα χρώματος
- αυτοκαθαριζόμενος (ανθεκτικός στη ρύπανση)
- ελαστικός και ανθεκτικός στην κρούση
- πολύ χαμηλή απορρόφηση νερού και υψηλή ατμοδιαπερατότητα
- ανθεκτικό σε όλες τις καιρικές συνθήκες
- ευρεία χρωματική γκάμα των χρωμάτων Ceresit Colours of Nature και Intense
- μεγάλη διάρκεια ζωής

Φωτογραφίες
DoubleDry Technology
BioProtect Formula
Colours of Nature Colour System Water Sand Earth Forest
Colour System intense

UV Protect Technology

ΠΕΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ
Το Ceresit CT 76 χρησιμοποιείται για την κατασκευή σοβάδων λεπτής στρώσης σε συστήματα εξωτερικής μόνωσης, υποστρώματα σκυροδέματος, παραδοσιακούς σοβάδες, υποστρώματα σοβά και μοριοσανίδες, γυψοσανίδες κ.λπ. Συνιστούμε την εφαρμογή του σοβά CT 76 ως σοβά όψης στα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης Ceresit ETICS με τη χρήση πλακών διογκωμένης πολυστερίνης και πετροβάμβακα. Ο σοβάς CT 76 συνιστάται να εφαρμόζεται σε επιφάνειες όπου απαιτείται υψηλή διαπερατότητα. Λόγω των ειδικών προσθέτων και υλικών πλήρωσης ο σοβάς CT 76 έχει την ικανότητα της «αυτοεπισκευής» μικρορωγμών στην επιφάνεια. Η αυξημένη ποσότητα ουσιών απορρόφησης υπεριώδους ακτινοβολίας παρέχει τέλεια αντοχή του χρώματος στο φως.

Φωτογραφία
Υπεριώδης ακτινοβολία κατεστραμμένοι δεσμοί πολυμερούς
Καταστροφή δεσμών πολυμερούς

Ceresit CT 76 – Εφέ αυτοεπισκευής

Για λόγους αντοχής της όψης, προκειμένου να αποφευχθεί η υπερβολική θέρμανση της επιφάνειας της όψης, συνιστάται η χρήση σοβά CT 76 με δείκτη αντανάκλασης φωτός HBW ≥ 15. Όταν χρησιμοποιείται σοβάς με δείκτη HBW μικρότερο του 15, συνιστάται να συμβουλεύεστε το τεχνικό τμήμα της Ceresit για να επιλέξετε το κατάλληλο σύστημα μόνωσης. Ο σοβάς CT 76 προστατεύεται από βιολογικούς παράγοντες, π.χ. μύκητες, μούχλα και άλγη, αυξάνοντας την αντοχή του στις επιδράσεις τους.

Φωτογραφίες
Άλλοι σοβάδες μετά από χρόνια έκθεσης
Ο σοβάς Ceresit CT 76 μετά από χρόνια έκθεσης

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Το CT 76 μπορεί να εφαρμοστεί σε λεία, φέροντα, στεγνά και καθαρά υποστρώματα απαλλαγμένα από λίπη, άσφαλτο, σκόνη και άλλες ουσίες που μειώνουν την πρόσφυση:
– τσιμεντοειδείς σοβάδες και ασβεστοκονιάματα (ωρίμανση άνω των 28 ημερών, σχετική υγρασία ≤ 4%), σκυρόδεμα (ωρίμανση άνω των 3 μηνών, σχετική υγρασία ≤4%) – ασταρώνεται με το αστάρι Ceresit CT 16,
- οπλισμένα στρώματα από κονιάματα Ceresit Thermo Universal, CT 85, CT 190, ασταρώνονται με το αστάρι CT 16 (ωρίμανση άνω των 3 ημερών)
– υποστρώματα γύψου (μόνο εντός των κτιρίων) με υγρασία κάτω του 1 %, ασταρώνονται αρχικά με το αστάρι Ceresit CT 17 και στη συνέχεια με το αστάρι CT 16,
- μοριοσανίδες, ινοσανίδες και γυψοσανίδες (μόνο μέσα στα κτίρια), που στερεώνονται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή των σανίδων, ασταρώνονται αρχικά με CT 17 και στη συνέχεια με το αστάρι CT 16,
- παλιές βαφές σε καλή κατάσταση (μόνο μέσα στα κτίρια) , με καλή πρόσφυση στο υπόστρωμα, ασταρώνονται με το αστάρι CT 16.
Τα ανώμαλα και κατεστραμμένα υποστρώματα πρέπει πρώτα να εξομαλυνθούν και να επισκευαστούν. Στην περίπτωση των παραδοσιακών σοβάδων και των υποστρωμάτων σκυροδέματος, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ασβεστοκονίαμα πλήρωσης Ceresit CT 29.
Θα πρέπει να αφαιρεθούν οι υφιστάμενοι ρύποι, στρώσεις χαμηλής αντοχής, καθώς και ελαστικές βαφές, ασβεστοχρώματα και επιστρώσεις χρωμάτων με κόλλα . Τα απορροφητικά υποστρώματα θα πρέπει να ασταρώνονται με CT 17 και στη συνέχεια με αστάρι CT 16 μετά από τουλάχιστον 2 ώρες. Συνιστάται το χρώμα στο αστάρι CT 16 να είναι παρόμοιο με το χρώμα του σοβά. Το CT 76 μπορεί να εφαρμοστεί όταν το αστάρι CT 16 είναι εντελώς στεγνό. Η υγρασία που προέρχεται από το υπόστρωμα μπορεί να προκαλέσει την καταστροφή του σοβά, ως εκ τούτου, θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι στους χώρους που υπάρχει κίνδυνος συνεχούς εμφάνισης υγρασίας έχουν εφαρμοσθεί επαρκή στρώματα σφράγισης .

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Το σύνολο του περιεχομένου του δοχείου πρέπει να ανακινείται προσεκτικά. Εάν παραστεί ανάγκη, προσθέστε όχι περισσότερο από 1% καθαρού νερού και αναμίξτε πάλι. Να μην χρησιμοποιηθούν σκουριασμένα δοχεία η εργαλεία. Το CT 76 θα πρέπει να εφαρμόζεται ομοιόμορφα στο υπόστρωμα κατά το πάχος του κόκκου με μακριά ατσάλινη σπάτουλα υπό γωνία. Στη συνέχεια, θα πρέπει η δομή να γίνει ομοιογενής με τη βοήθεια πλαστικής μακριάς σπάτουλας με κυκλικές κινήσεις για να επιτευχθεί η εμφάνιση δομής χοντρόκοκκου αδρανούς υλικού .
Μην ψεκάζετε το σοβά με νερό!
Οι εργασίες πρέπει να γίνονται σε μία επιφάνεια χωρίς διαλείμματα, διατηρώντας την ίδια σύσταση του προϊόντος. Εάν υπάρχει ανάγκη να σταματήσουν οι εργασίες, η αυτοκόλλητη

ταινία θα πρέπει να εφαρμόζεται κατά μήκος της προηγουμένως στερεωμένης γραμμής. Μετά, θα πρέπει να εφαρμοστεί ο σοβάς, να δοθεί σχήμα και η ταινία να σχιστεί με τον σοβά να παραμένει σε αυτήν. Μετά από ένα διάλειμμα, η εφαρμογή θα πρέπει να συνεχιστεί από το στερεωμένο μέρος . Η άκρη του προηγουμένως εφαρμοσμένου σοβά μπορεί να προστατευθεί με αυτοκόλλητη ταινία. Τα εργαλεία και οι φρέσκοι λεκέδες σοβά πρέπει να πλυθούν με νερό. Τα σκληρά υπολείμματα σοβά μπορούν να αφαιρεθούν μηχανικά.
Η ανακαίνιση του σοβά πρέπει να γίνεται με βαφή με τπ χρώματ σιλικόνης Ceresit CT 48 και το χρώμα νανοτεχνολογίας CT 49.

Φωτογραφία κουβάδων

ΠΡΟΣΟΧΗ
Η εφαρμογή πρέπει να εκτελείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος και υποστρώματος που κυμαίνεται από +5 °C έως +25 °C και σχετική υγρασία κάτω του 80 %. Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να αναμειγνύεται με άλλους σοβάδες, χρωστικές ουσίες, ρητίνες και συνδετικά. Οι χώροι στους οποίους έχει εφαρμοστεί το υλικό πρέπει να αερίζονται έως ότου εξαφανιστεί η οσμή και πριν χρησιμοποιηθούν. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, θα πρέπει να ξεπλένονται με νερό και να ζητηθεί συμβουλή γιατρού. Αυτό το προϊόν πρέπει να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Τα χαρακτηριστικά απόδοσης παρατίθενται στο κείμενο της δήλωσης απόδοσης του προϊόντος.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
Ο σοβάς δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε τοίχους που εκτίθενται σε ηλιακή ακτινοβολία για να αποφευχθεί το γρήγορο στέγνωμα. Μέχρι να στεγνώσει εντελώς, θα πρέπει να προστατεύεται από τη βροχή. Συνιστάται η χρήση προστασίας με σκαλωσιές.

Εικόνες

Λόγω των ορυκτών υλικών πλήρωσης του σοβά που μπορούν να προκαλέσουν διαφορές στο χρώμα του σοβά, μια επιφάνεια πρέπει να σοβατισθεί με υλικό της ίδιας παρτίδας που είναι τυπωμένη σε κάθε συσκευασία. Για να εξασφαλιστεί μια ομοιόμορφη δομή του σοβά θα πρέπει να παρέχεται επαρκής αριθμός εργαζομένων στα διάφορα επίπεδα των ικριωμάτων και στις επιφάνειες εργασίας ώστε να συνδυάζεται "υγρό σε υγρό". Το ανοιγμένο δοχείο πρέπει να κλείνεται προσεκτικά και το περιεχόμενό του να χρησιμοποιείται το συντομότερο δυνατόν.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Έως 18 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής όταν αποθηκεύονται σε παλέτες σε ξηρό και δροσερό μέρος και στις αρχικές άθικτες συσκευασίες.
Προστατεύστε από τον παγετό και το άμεσο φως του ήλιου!

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Πλαστικά δοχεία των 25 kg.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Σύσταση:	υδατική διασπορά σιλικόνης και ακρυλικών ρητινών με ορυκτά υλικά πλήρωσης και χρωστικές
Πυκνότητα:	1.7 kg/dm3

Θερμοκρασία εφαρμογής:	από +5 °C έως +25 °C
Ανοικτός χρόνος:	περίπου 15 λεπτά
Ανθεκτικότητα στη βροχή:	μετά από 24 έως 48 ώρες ανάλογα με τη θερμοκρασία
Υδρατμοδιαπερατότητα:	V1 σύμφωνα με EN 15824
Απορρόφηση νερού:	W3 σύμφωνα με EN 15824
Πρόσφυση:	0.6 MPa σύμφωνα με EN 15824
Θερμική αγωγιμότητα:	λ=0.61W/(m*K) σύμφωνα με EN 15824
Αντοχή σε κρούση:	cat. II σύμφωνα με ETAG 004

Απορρόφηση νερού μετά από 24 ώρες: < 0.5 kg/m2 σύμφωνα με ETAG 004

Υδρατμοδιαπερατότητα::	Sd ≤ 1.0 m σύμφωνα με ETAG 004
Πρόσφυση μεταξύ στρωμάτων μετά από ωρίμανση:	≥ 0.08 MPa σύμφωνα με ETAG 004

Πυραντίσταση κατά EN 13501-1:

B – s1, d0 σε :
Ceresit Ceretherm Popular
Ceresit Ceretherm Classic
Ceresit Ceretherm Wool Classic
Ceresit Ceretherm Universal EPS

A2 – s1, d0 σε :

Ceresit Ceretherm Universal MW

Αντίσταση στην ανάπτυξη μούχλας : πλήρης αντίσταση

Προβλεπόμενη κατανάλωση:
CT 76 κόκκος 1.5 mm από 2.1 έως 2.5 kg/m2
CT 76 κόκκος 2.0 mm από 3.1 έως 3.4 kg/m2

Αυτό το προϊόν διαθέτει

Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση (ETA) σε συστήματα:

Ceresit Ceretherm System	Popular	Classic	Classic Wool	Universal EPS	Universal MW
ETA	08/0309	09/0014	09/0026	13/0535	14/0127
Certi kate	1488-CPR0382/Z	1488-CPR0439/Z	1488-CPR0440/Z	1488-CPR0457/Z	1488-CPR0362/Z
DoP	00426	00420	00424	00433	00435

Εκτός από τις πληροφορίες που παρέχονται εδώ είναι επίσης σημαντικό να τηρηθούν οι σχετικές κατευθυντήριες γραμμές και κανονισμοί των διαφόρων οργανισμών και των εμπορικών ενώσεων, καθώς και τα αντίστοιχα πρότυπα του Γερμανικού Ινστιτούτου Προτύπων (DIN). Τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά βασίζονται στην πρακτική εμπειρία και τις εφαρμοσμένες δοκιμές.
Επιβεβαιωμένες ιδιότητες και πιθανές χρήσεις που υπερβαίνουν εκείνες που παρέχονται σε αυτό το φύλλο πληροφοριών απαιτούν τη γραπτή επιβεβαίωση μας. Όλα τα δεδομένα που δόθηκαν ελήφθησαν σε θερμοκρασία περιβάλλοντος και υλικού +23 °C και 50 % σχετική ατμοσφαιρική υγρασία, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι υπό άλλες κλιματικές συνθήκες η σκλήρυνση μπορεί να επιταχυνθεί ή να καθυστερήσει.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν, ιδιαίτερα συστάσεις για το χειρισμό και τη χρήση των προϊόντων μας, βασίζονται στην επαγγελματική μας εμπειρία. Δεδομένου ότι τα υλικά και οι συνθήκες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με κάθε σκοπούμενη εφαρμογή, και ως εκ τούτου είναι πέρα από τη σφαίρα επιρροής μας, συνιστούμε έντονα σε κάθε περίπτωση να διεξάγονται επαρκείς δοκιμές για να ελέγξετε την καταλληλότητα των προϊόντων μας για την προβλεπόμενη χρήση τους. Δεν αποδεχόμαστε νομική ευθύνη με βάση το περιεχόμενο αυτού του φύλλου δεδομένων ή οποιαδήποτε προφορική συμβουλή που μπορεί να δοθεί, εκτός εάν υπάρχει περίπτωση δόλου ή βαριάς αμέλειας εκ μέρους μας.
Αυτό το δελτίο τεχνικών δεδομένων αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις που σχετίζονται με αυτό το προϊόν.