




CX 5 EXPRESSI EELISED



TEHNILISED ANDMED

| | | |
|--|--|-----------|
| Pealekandmisaeg | 4 min | |
| Pealekandmis-temperatuur | +5° kuni +30 °C | |
| Survetugevus (EN 12190) | 1 h pärast | ≥ 11* MPa |
| | 2 h pärast | ≥ 12* MPa |
| | 6 h pärast | ≥ 15 MPa |
| | 24 h pärast | ≥ 25 MPa |
| | 28 päeva pärast | ≥ 40 MPa |
| Paindetugevus (EM 13892-2) | 6 h pärast | ≥ 3,0 MPa |
| | 24 h pärast | ≥ 3,0 MPa |
| | 28 päeva pärast | ≥ 6,0 MPa |
| Nake betoon-seguga kaetud 16 mm ribiliste armatuurvarrastega (EN 1881) | kuivades tingimustes | ≥ 16 MPa |
| | kuivades tolmust puhastamata tingimustes | ≥ 10 MPa |
| | märgades tingimustes | ≥ 16 MPa |
| Kulu | umbes 1,6 kg/l augu mahu kohta | |
| Pakend | 2 kg ja 5 kg ämber, 25 kg kott | |

* sõltumatu labori analüüsi kohaselt.

KASUTAMINE



1. Aluspinna ettevalmistamine: pind peab olema tugev ja koormustaluv, avatud pooridega, kare ja hea siduva struktuuriga. Mustus eemaldada mehaaniliselt. Pind tuleb teha korralikult märjaks, aga lompe ei tohi jääda.
2. CX 5: valage pulber puhtasse vette ja segage tükkideta massi saamiseni läbi. Õige segamisvahekord on kirjas tehnilisel andmelehel.
3. Kandke segu peale kohe pärast segamist – ärge segage liiga kaua.
4. Paigaldage ja loodige element ning tagage nake. Korrigeerimisaeg on kirjas tehnilisel andmelehel.

PEAMISED OMADUSED

- kiire kuivamine – kõveneb 5 minutiga
- sobib metall- ja plastelementide kinnitamiseks
- sobib paiksete veelekete ajutiseks tihendamiseks
- ei kahane
- väga tugev
- vee- ja külmumiskindel
- kloriidivaba, ei põhjusta metallelementide korrosiooni
- sise- ja välistöödeks
- horisontaal- ja vertikaalpindadele

Henkel Balti OÜ

Sõbra 43, 50106 Tartu
 Projektimüük ja tehniline nõustamine
 +372 516 8787 Andrus Sepp
 Jaemüük
 +372 5656 6743 Siiri Säinas
www.ceresit.ee



CX 5 EXPRESS Kiired kinnitustööd majapidamises




Meistrite valik

CX 5 EXPRESS KASUTUSVALDKOND


- Metall- ja plastelementide kiire paigaldamine ning kinnitamine betoon- ja tsementkrohvidesse.
- Betoonitäkete kiire ja lihtne parandamine ja kuni 20 mm laiuste pragude sulgemine (laiemate puhul ainult liivaga segatuna).
- Paiksete veelekete ajutine tihendamine.



Taraelementide paigaldamine




Metallist aknavõrede paigaldamine




Pragude parandamine ja veelekete vastane kaitse välistöödel



Laste mänguväljakute rajatiste paigaldamine




Veetorukinnituste paigaldamine



Betoonelementide taastamine



Rõdupiirete kinnitamine



Väljas asuvate laterna- ja tänavapostide kinnitamine



KIIRE, LIHTNE JA TUGEV KINNITUS

Kiire:

- kiire kuivamine – 5 minutiga
- kiire paigaldus ja veelekete peatamine
- kiire survetugevuse suurenemine



Lihtne:

- lihtne ja kiire veega segamine
- ei vaja profivarustust
- lai pealekandmistemperatuuri vahemik

Tugev:

- 6 tunni pärast talub kuni 3 tonni alakoormust
- suur löplik surve- ja paindetugevus
- külma- ja veekindel

Kollaste elementide paigaldamiseks on kasutatud CX 5 EXPRESS toodet.