


CE 42

TRASS EXPRESS



Gyorsan kötő fugázó trasszcement adalékanyaggal, márvány, természetes kő és hagyományos csempeburkolatokhoz, 2–20 mm széles hézagokhoz

JELLEMZŐI

- ▶ A hozzáadott trass cement minimalizálja az elszíneződés kockázatát a természetes kőveken, és csökkenti a felületi sókivirágzást.
- ▶ Természetes kő, márvány, beton kő és csempe burkolatokhoz
- ▶ Gyorsan köt és 3 óra múlva járható
- ▶ 2-20 mm közötti hézagkitöltésre
- ▶ Alacsony vízfelvétel és magas kopásállóság
- ▶ Szabályozható állag – iszapállagúra keverhető
- ▶ Könnyen és gyorsan lemosható, tisztítható
- ▶ 4 színben elérhető



ALKALMAZÁSI TERÜLET

Gyorsan száradó, cementalapú fugázóanyag, nagy nyomásállóságú, nagy kopásállóságú és csökkentett vízfelvevő képességű trasszcement adalékkal (CG2 WA minősítés az EN 13888 szerint). 2 és 20 mm közötti hézagszélességhez. Természetes és műkő burkolatokhoz, sokszög alakú burkolatokhoz, agyagból, kőből készült burkolatokhoz, hasított kővekhez, üvegtömbökhöz, műkölemezekhez. Használható bel- és kültérben egyaránt. Különösen alkalmas könnyű, áttetsző, elszíneződésre hajlamos lapok, márvány és mészkő (Jura, Travertin stb.) fugázására. Gyorsan keményedik. Iszapállagúra is keverhető. Kötés után víz- és fagyálló, víz- és szennyeződés taszító, repedésmentes, könnyű és lúgálló hatású. Használható tartós nedvességnek kitett felületeken, valamint az élelmiszeriparban is. Fűtött esztrich esetén is alkalmazható. Mechanikailag nagyon ellenálló, gőz- és magas nyomással történő tisztításnak kitett felületeken is alkalmazható.

A FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

A burkolást követően – a ragasztó megfelelő szilárdságának elérése után – meg kell tisztítani a burkolólapok felületét, valamint a fugaközöket a felesleges ragasztómaradványtól, portól. Csak egyenlő mélységű és szélességű fugarések kialakításával garantálható az esztétikus fugázás. A kikapart fugaréseket a munka megkezdése előtt javasoljuk benedvesíteni az egyenletes szívóképesség biztosítása érdekében. Matt, porózus burkolólapok esetében célszerű próbafugázást végezni.

FELHORDÁS

A CE 42 fugázóhabarcsot a megadott mennyiségű (lásd a műszaki adatokat) tiszta vízzel, keverővel kb. 600 fordulat / perc sebességgel, csomómentes, homogén masszává kell keverni. Hagyja pihenni 3 percig, majd újra össze kell keverni. Győződjön meg arról, hogy a keverék egyenletes színű! A fugázóhabarcsot normál sűrűséggel, vagy iszapállagúan dolgozzuk be, gumilap segítségével.

Vigyünk fel a fugázóhabarcsot úgy, hogy a fugák teljes keresztmetszete kitöltődjön! Miután a fugaanyag meghúzott (ez ujjpróbával ellenőrizhető), a csempéket töröljük át nedves szivaccsal, majd száradás után (szükség esetén) száraz ruhával is. A padlólapokra a fugázást követően legkorábban 9 óra múlva lehet rálépni.

FONTOS TUDNIVALÓK

A feldolgozási hőmérsékletnek + 5 °C és + 30 °C között kell lennie (levegő és felületi hőmérséklet). A friss fugázóhabarcsot védeni kell a magas hőtől, erős napfénytől és huzattól. Az aljzat visszamaradt nedvességtartalma, illetve az erősen nedvszívó aljzatok, valamint a burkolólapok eltérő típusai befolyásolhatják a fugázó végleges színét. Használjon más típusú Ceresit fugázót (pl. Epoxi fugázót) a kémiai igénybevételnek kitett felületeken. Tartsa be a burkolat gyártójának szakmai utasításait. Használat után azonnal tisztítsa meg a szerszámokat vízzel. Csak lúgos vagy semleges tisztító- vagy ápolószereket használjon (minden esetben tartsa be a gyártó útmutatásait). A rugalmas illesztéseket a Ceresit CS 25 segítségével készítse el. Természetes köveken a rugalmas kötéseket Ceresit CS 42 segítségével tudja elkészíteni. Kérdéseivel vagy további információival kapcsolatban forduljon műszaki tanácsadó kollégánkhoz: +3630 816 2202

TÁROLÁS

Eredeti, jól zárt csomagolásban, hűvös, száraz, nedvességtől védett helyen.

FLHASZNÁLHATÓ

Az előírt tárolás mellett a gyártástól számított 24 hónapig.

EGYÉB INFORMÁCIÓ

A csomagolóanyag csak akkor helyezhető a hulladékgyűjtőbe, ha az teljesen üres és nem tartalmaz anyagmaradványokat. A megkeményedett termékmaradványokat építőipari hulladékgyűjtőben kell elhelyezni. A maradék anyagot nem szabad talajba, természetes vizekbe és csatornába juttatni.

A Ceresit CE 42 Trass Express fugázó csak a termékismertetőben feltüntetett területeken használható fel. A termékparamétereit gyakorlati tapasztalataink illetve mérési eredményeink alapján adtuk meg.

Alkalmazástechnikai tanácsadás:
Tel.: (+36-30) 816-2202

MŰSZAKI ADATOK

Összetétel:	Trasszcement, ásványi töltőanyagok, műanyag pordiszperzió, egyéb tulajdonságjavító adalékszerek
Keverési arány:	kb. 0,25 - 0,27 l víz/1 kg poranyaghoz kb. 1,25 - 1,35 l víz/5 kg poranyaghoz Iszapállagúra keveréshez: kb. 0,28 l víz 1 kg-hoz; 1,4 liter víz 5 kg-hoz
Porsűrűség:	kb. 1,2 kg / dm ³ Bekevert habarcs sűrűsége: 1,76 kg / dm ³
Pihentetési idő:	kb. 3 perc
Bedolgozhatóság:	kb. 40 perc
Alkalmazási hőmérséklet:	+ 5 °C-tól + 30 °C -ig
Tisztítható:	A tisztítóanyagtól függően 10 perc után (kevésbé nedvszívó burkolat esetén kb. 20 perc után)
Járhatóság:	3 óra
Terhelhetőség:	kb. 24 óra
Hőállóság:	-20 °C-tól +75 °C -ig

Anyagszükséglet a fuga - és lapméret függvényében:

Lapméret [cm]	Fugamélység [mm]	Fugaszélesség [mm]	Anyagszükséglet [kg/m ²]
5 x 5	4	3	0,9
10 x 10	6	3	0,7
15 x 15	5	3	0,4
20 x 20	5	4	0,4
30 x 30	6	6	0,4
30 x 60	6	4	0,4

Kiszerezés: 5 kg, műanyag vödörben (50% újrahasznosított műanyagból)



A közölt információ, különösen a termék kezelésére és felhasználására vonatkozóan, szakmai tapasztalatainkon alapulnak. Az anyagok és a körülmények változhatósága miatt, valamint mivel ezekre nincs hatásunk, kifejezetten javasoljuk az alkalmazhatóságra vonatkozó, előzetes tesztek elvégzését. Az adatlap tartalmára vagy szóbeli közlésre vonatkozóan jogi felelősségvállalásra irányuló igényt nem tudunk elfogadni, kivéve a nekünk felróható súlyos hanyagság esetén. A jelen műszaki adatlap hatálytalanít minden korábban kiadott változatot. A beteg tájékoztatóban szereplő információk mellett be kell tartani a különféle szervezetek és szakmai szövetségek vonatkozó szabályait és előírásait, valamint az előállításra vonatkozó osztrák szabványoknak. Ha részletes kérdése van, vagy ha olyan feltételeket talál, amelyek eltérnek az itt megadott információktól, pl. nincs szokásos aljzat, új építőanyag stb., kérjük, forduljon műszaki tanácsadó szolgálatunkhoz.



Henkel Magyarország Kft.
1113 Budapest, Dávid F. u.6.,
T.: 1-372-5555
www.ceresit.hu

Minőség a Mestereknek