

CT 327

Klaaskiust armeerimisvõrk

Armeerimisvõrk Ceresiti väliste soojusisolatsioonisüsteemide jaoks.

OMADUSED

- ▶ alusekindel
- ▶ libisemiskindel
- ▶ rebenemiskindel
- ▶ parandab löögikindlust

KASUTAMINE

Ceresiti väliste soojusisolatsioonisüsteemide (ETICS) puhul tugevdussegu sisse pandav klaaskiust tugevdus- ja armeerimisvõrk. Soovitame kasutada suurema kasutus- või mehaanilise koormusega fassaadide puhul.

TÖÖDE KÄIK

Vajutage klaaskiudvõrk vertikaalselt värskesse tugevdussegusse, jättes servadesse umbes 10 cm ülekatte, ja tasandage pind. Võrk vajutatakse armeersegu kihi ülemisse kolmandikku ja kaetakse täielikult täiendava segukihiga. Ceresit CT 327 kasutamisel koos tavalise armeervõrguga ($\geq 160 \text{ g/m}^2$), paigaldatakse esimesena CT 327 ja seejärel tavavõrk.

TÄHELEPANU

Aluspinna ettevalmistamise ja tööde teostamise puhul tuleb läbi lugeda ka muude Ceresiti SIL-süsteemide tehnilised andmelehed. Tekstis esitatud toimumisomadusi on kirjeldatud süsteemi toimumisdeklaratsioonis.

SOOVITUSED

Tööd tuleb teha kuivades tingimustes, kui õhu ja töödeldava pinna temperatuur on vahemikus $+5^\circ$ kuni $+25^\circ \text{C}$.

PAKENDID

1,0 m laiused ja 25 m pikkused rullid alusel



TEHNILISED ANDMED

Koostisained: E-Glass-kangas

Lõim: 21x2 100 mm kohta

Kude: 12 100 mm kohta

Rulli laius: 100 cm

Rulli pikkus: 25 m

Töödeldud kanga kaal: $\geq 330 \text{ g/m}^2$

Võrguruudu mõõdud: 6,0 x 10,0 mm

Kudum: Pool-leno

Tõmbetugevus standardtingimustes:

lõim: 4122 N/5 cm kude: 4696 N/50 mm

Tõmbetugevus 28 päeva pärast 5% NaOH-s:

lõim: 2345 N/5 cm kude: 2665 N/m/0 mm

Orienteeruv Umbes 1,1 m/m²

materjalikulu:

Säilitamine: Kuivas kohas vertikaalasendis, surve alt vabana ja -
 10° kuni $+50^\circ \text{C}$ temperatuuril.

Käesoleval tootel on:
-Euroopa tehniline tunnustus (ETA) süsteemides:

Süsteem Ceresit Ceretherm	Impactum
ETA	13/0086
Sertifikaat	1488-CPR-0407/Z
DWU	00436/17-09-2015

Tehnilist abi ja juhtnööre saab telefonil:
Andrus Sepp +372 5168787

Peale sellel tehnilisel andmelehel esitatud näpunäidete tuleb järgida ehituseeskirju, instituutide ja ühingute ehitusalaseid suuniseid, asjakohaseid riiklikke ning Euroopa standardeid, tunnustusdokumente, töötervishoiu- ja tööohutuseeskirju jms. Üldnimetatud tehnilised omadused ja tunnused on määratud praktiliste kogemuste ja tehtud katsete põhjal. Materjalide omaduste ja kasutusalaade puhul, mis jäävad väljapoole käesoleval tehnilisel andmelehel märgitud piire, on vajalik meiepoolne kirjalik kinnitus. Kõik andmed kehtivad, kui töödeldava pinna, keskkonna ja materjali temperatuur on +23 °C ning suhteline õhuniiskus on 50%, kui ei ole märgitud teisiti. Teistsugustes ilmastikutingimustes võivad märgitud parameetrid muutuda.

Sellel tehnilisel andmelehel esitatud teave, sh meie toodete pealekandmise viisi ja tingimusi ning kasutusulatust käsitlevad suunised, on välja töötatud meie ametialaste kogemuste põhjal. Käesoleval andmelehel on ära toodud materjali kasutamise võimalused, samuti antakse soovitusi tööde tegemise kohta. Siiski ei saa siin kirjeldada kõiki professionaalide kasutatavaid töövõtteid. Tootja tagab toote kvaliteedi, kuid ei saa mõjutada toote kasutustingimusi ega tagada õiget kasutusviisi. Kuna toodete kasutustingimused võivad muutuda, tuleb kahtluste korral teha iseseisvalt tööproov. Me ei vastuta ülal märgitud teabe või sellega seotud mis tahes suuliste soovitusete eest, v.a raske hooletuse või tahtliku süü juhtudel. Selle tehnilise andmelehe väljaandmisega kaotavad kehtivuse kõik varasemad variandid.



Henkel Balti OÜ
Sõbra 61
50106 Tartu, Eesti
Tel. (+372) 7305 800

Quality for Professionals