

CT 76


SOLAR PROTECT

Silikoninis-elastomerinis dekoratyvinis tinkas, akmenukų faktūra; 1,5 mm arba 2,0 mm dydžio grūdeliai

Dekoratyvinis plonasluoksnis tinkas vidaus ir lauko darbams, pasižymintis ilgalaikiu atsparumu UV

SAVYBĖS

- ▶ ypač atsparus UV
- ▶ patvarus ir savaime atsikuriantis paviršius
- ▶ labai stabili spalva
- ▶ savaime išsivalantis (atsparus susipurvinimui), elastingas ir atsparus smūgiams, dėka DoubleDry technologijos įgeriantis labai mažai vandens ir itin laidus vandens garams
- ▶ atsparus įvairioms klimato sąlygoms
- ▶ „BioProtect“ technologija – apsauga nuo grybelio,
- ▶ dumblių ir pelėsio labai platus atspalvių pasirinkimas iš „Ceresit Colours of Nature“ ir „Intense“ palečių
- ▶ galima dengti mechaniniu būdu



UV spinduliai


Suardyti polimerų ryšiai

Polimeru ryšiu suardymas

PANAUDOJIMAS

Ceresit® CT 76 skirtas tinkuoti plonu sluoksniu ant išorinių sudėtinių fasadų šiluminio sistemų, betoninio pagrindo, tradicinio tinko, gipsinio pagrindo, medžio drožlių plokščių, gipskartonio plokščių ir kt.

Rekomenduojame CT 76 tinką naudoti fasadui tinkuoti kaip tinkuojamosios išorinės sudėtinės fasadų šiluminio sistemos (angl. ETICS) sudedamąją dalį, kurią įrengiant naudojamos polistireninio putplasčio (EPS) plokštės arba mineralinė vata. CT 76 tinku rekomenduojama tinkuoti atitvaras, kai reikia didelio laidumo vandens garams. Dėl sudėtyje panaudotų ypatingų priedų ir užpildų, tinku CT 76 tinkuoto fasado paviršiuje atsiradę mikro-įtrūkiai užsitraukia savaime. Dėl didelio UV sugeriančių medžiagų kiekio, užtikrinamas neprikaištingas spalvos atsparumas šviesai.




„Ceresit“ CT 76 – savaiminio užsitraukimo

Siekiant užtikrinti fasado ilgaamžiškumą, bei išvengti pernelyg didelio fasado paviršiaus įkaitimo, rekomenduojama naudoti CT 76 tinką kai šviesos atspindžio koeficientas $HBW \geq 15\%$.

Kai naudojamas tinkas, kurio HBW yra mažesnis nei 15, rekomenduojama pasikonsultuoti su „Ceresit“ techniniu skyriumi, kad būtų parinkta tinkama sistema.

CT 76 tinkas apsaugotas nuo biologinės taršos, pvz., nuo grybelių, pelėsių ir dumblių veisimosi, atsparus jų poveikiui.



Kitų rūšių tinkas, praėjus keliems eksploatavimo metams



„Ceresit“ CT 76, praėjus keliems eksploatavimo metams

PAGRINDO PARUOŠIMAS

Tinką CT 76 galima tepti ant lygaus, apkrovą laikančio, sauso ir švaraus pagrindo, ant kurio nėra riebalų, bitumo, dulkių ir jokių kitų sukibimą prastinančių medžiagų:

- cementinio tinko ir kalkių-cemento tinko (pastovėjusio daugiau kaip 28 paras), betono (pastovėjusio daugiau kaip 3 mėnesius, drėgmės kiekis $< 4\%$), nugruntuoto gruntiniais dažais „Ceresit“ CT 16,
- armavimo sluoksnių, padarytų iš „Ceresit“ CT 80, CT 85, CT 190, ZU, „Thermo Universal“ mišinių, nugruntuotų gruntiniais dažais „Ceresit“ CT 16,
- gipsinio pagrindo (tik pastatų viduje), kurių drėgmės kiekis nesiekia 1% , pirmiausia nugruntuotų „Ceresit“ CT 17, ir tada dar gruntiniais dažais „Ceresit“ CT 16,
- medžio drožlių plokščių, gipso pluošto plokščių ir gipskartonio plokščių (tik pastatų viduje), pritvirtintų pagal plokščių gamintojo rekomendacijas ir pirmiausia nugruntuotų gruntiniais dažais CT 17, ir tada dar gruntiniais dažais CT 16,
- tvirtai besilaikančių dažų sluoksnių (tik pastatų viduje), gerai sukibusių su pagrindu, nugruntuotų gruntiniais dažais CT 16.

Jei pagrindas nelygus ar pažeistas, pirmiausia jį reikia išlyginti ir užtaisyti. Jei pagrindas nutinkuotas tradiciniu tinku ar yra betoninis, lyginimui galima naudoti tinko glaistą „Ceresit“ CT 29. Ant pagrindo esančius nešvarumus, silpnai besilaikančius sluoksnius, kalkių, klijų bei dažų likučius prieš tinkuojant būtina pašalinti. Stipriai įgeriantį pagrindą reikia nugruntuoti gruntiniais dažais „Ceresit“ CT 17 ir tada, praėjus bent 2 valandoms, – gruntiniais dažais „Ceresit“ CT 16. Gruntinius dažus CT 16 rekomenduojama rinktis panašios spalvos kaip tinko. Tinkuoti CT 76 mišiniu galima tik visiškai išdžiūvus CT 16 gruntiniams dažams.

Iš pagrindo sklindanti drėgmė gali sugadinti tinką, todėl būtina užtikrinti, kad patalpose (vietose), kur nuolat drėgna, būtų įrengti pakankamai geri hidroizoliacijos sluoksniai.

DARBO EIGA

Pakuotės turinį reikia kruopščiai išmaišyti. Prireikus galima įpilti švaraus vandens, bet ne daugiau kaip 1% , ir dar kartą gerai išmaišyti. Negalima naudoti aprūdijusių įrankių ar kibirų. CT 76 reikia tolygiai paskleisti ant pagrindo tokio storio sluoksniu, kokio dydžio yra jo grūdėliai, braukiant kampu laikoma plienine ilga tinkavimo mente. Kai medžiaga jau nebelimpa prie įrankių, horizontaliai laikoma plastmasine mentele apskritimniais judesiais suteikti tinkui vienalytę tankiai išdėstytą užpildo grūdėlių struktūrą.

Nepurškite vandens ant tinko!

Visą paviršiaus plotą reikia nutinkuoti nedarant pertraukų, išlaikant vienodą tinko mišinio konsistenciją. Prireikus nutraukti darbą, pagal pažymėtą liniją prikljuoti lipniąją dažytojo juostą, uždėti tinko, suteikti jam faktūrą, po to juostą su šviežios medžiagos likučiais nuplėšti. Po pertraukos tęsti darbą nuo pažymėtos vietos. Anksčiau padengto sluoksnio kraštą galima apsaugoti lipniąja juosta.

Įrankius ir šviežias tinko dėmes reikia nuplauti vandeniu. Tinko likučiams sustingus, juos bus galima pašalinti tik mechaniškai. Tinko renovacijos darbus galima atlikti dažant „Ceresit“ CT 48, CT 49 silikoniniais dažais.



DĖMESIO!

Tinkavimo darbus reikia atlikti nuo $+5\text{ }^{\circ}\text{C}$ iki $+25\text{ }^{\circ}\text{C}$ aplinkos ir pagrindo temperatūroje, drėgmei nesiekiant 80% . Šio produkto negalima maišyti su jokiais kitais tinko



Henkel Balti OÜ
Sõbra 61
50106 Tartu, Estonia
Tel. (+372) 7305 800

Quality for Professionals

mišiniams, dervomis ar rišikliais. **Vieną gamybos serijos numerį turinčios medžiagos turi būti dedamos vienoje plokštumoje!** Jei naudojami skirtingų partijų produktai, prieš pradėdami darbą juos reikia sumaišyti! Patalpas, kuriose panaudota ši medžiaga, reikia gerai vėdinti, kol kvapas visiškai išnyks, ir tik tada galima pradėti jas eksploatuoti. Patekus į akis, plauti vandeniu ir kreiptis į bendrosios praktikos gydytoją. Produktą laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Tinko eksploatacinės savybės nurodytos gaminio eksploatacinių savybių deklaracijoje.

KITA INFORMACIJA

Negalima tinkuoti ant stipriai saulės apšviestų sienų ir reikia saugoti nuo per greito džiovimo. Būtina apsaugoti nuo lietaus, kol visiškai išdžius. Rekomenduojama naudoti tinkamas pastolių apsaugos priemones.



Tinko sudėtyje yra mineralinių užpildų, dėl kurių tinko spalva gali kisti, todėl to visą paviršiaus plotą reikia nutinkuoti naudojant tos pačios partijos mišinį (partijos numeris nurodytas ant kiekvienos pakuotės). Jei tai neįmanoma, reikia daryti perėjimo vietas sumaišant tarpusavyje bent trijų skirtingų gamybos partijų kibirų tinkus. Spalvos ir tekstūros skirtumai neturi įtakos galutiniam tinko funkcionalumui ir kokybei. Tam, kad būtų suformuotas vienalytės struktūros tinko sluoksnis, skirtinguose pastolių aukštuose turi dirbti pakankamai darbininkų, kad galėtų sujungti tinko plotus „šlapią ant šlapio“. Pradarytą pakuotę reikia gerai uždaryti, o jos turinį kuo greičiau sunaudoti.

PAKUOTĖ

25 kg talpos plastikiniai kibirai

TECHNINIAI DUOMENYS

Pagrindas: specialių silikono dervų vandeninga dispersija su mineraliniais užpildais ir pigmentais

Tankis:	1,7 kg/dm ³
Darbo temperatūra:	nuo +5 °C iki +25 °C
Džiūvimo trukmė:	apie 15 min
Atsparumas lietaus temperatūrai:	nuo 24 iki 48 val., priklausomai nuo temperatūros
Laidumas vandens garams:	V 1 pagal EN 15824
Vandens įgertis:	W 3 pagal EN 15824

Sukibimas: 0,6 MPa pagal EN 15824

Šiluminis laidumas: $\lambda=0,61 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ pagal EN 15824

Atsparumas smūgiams: II kat. pagal ETAG 004

Vandens įgertis po 24 val.: $< 0,5 \text{ kg/m}^2$ pagal ETAG 004

Laidumas vandens garams: $\text{Sd} \leq 1,0 \text{ m}$ pagal ETAG 004

Sukibimas tarp sluoksnių po sendinimo: $\geq 0,08 \text{ MPa}$ pagal ETAG 004

Degumo klasifikacija pagal EN 13501-1:
B – s1, d0 naudojant sistemose:

Ceresit Ceretherm Popular
Ceresit Ceretherm Classic
Ceresit Ceretherm Wool Classic
Ceresit Ceretherm Universal EPS
A2-s1, d0 sistemoje:

Ceresit Ceretherm Uniwersal MW

Atsparumas apaugimui pelėsiams: visiškai

atsparusNumatomos sąnaudos:

CT 76, 1,5 mm grūdėliai nuo 2,1 iki 2,5 kg/m²

CT 76, 2,0 mm grūdėliai nuo 3,1 iki 3,4 kg/m²

Tinkamumo laikas ir sandėliavimas: Iki 18 mėnesių nuo pagaminimo datos, laikant sausiai, vėsioje vietoje, nepradarytoje ir nepažeistoje originalioje gamintojo pakuotėje. **Saugoti nuo užšalimo ir tiesioginių saulės spindulių!**

Gaminys turi šios dokumentus:

- Europos techninis vertinimas (ETA) naudojant šiose sistemose:

Ceresit Ceretherm system	Popular	Classic	Classic Wool	Universal EPS	Universal MW
Europos techninis vertinimas (ETA)	08/0309	09/0014	09/0026	13/0535	14/0127
Liudijimas	1488-CPR0382/Z	1488-CPR0439/Z	1488-CPR0440/Z	1488-CPR0457/Z	1488-CPR0362/Z
Ekspluat acinių savybių deklaracija (DoP)	00426	00420	00424	00433	00435

Visa techninė informacija teikiama telefonais:
Arūnas Mingaila +370 616 20960 darbo dienomis ir valandomis

Be čia pateiktų nurodymų, labai svarbu laikytis įvairių organizacijų ir profesinių asociacijų aktualių rekomendacijų ir nurodymų, taip pat Vokietijos



Henkel Balti OÜ
Sõbra 61
50106 Tartu, Estonia
Tel. (+372) 7305 800

Quality for Professionals

standartizacijos instituto (DIN) atitinkamų standartų reikalavimų. Prieš tai aptartos savybės pagrįstos sukaupta praktine patirtimi. Norint garantuoti savybes ir kitus galimus naudojimo būdus, kurie šiame duomenų lape neaprašyti kaip garantuojami, turi būti gautas raštiškas mūsų patvirtinimas. Jei kitaip nenurodyta, visi čia pateikti duomenys buvo gauti esant +23 °C aplinkos ir medžiagos temperatūrai bei 50 % santykiniam oro drėgnumui. Atkreipkite dėmesį, kad kitokiomis oro sąlygomis klijai gali stingti greičiau arba lėčiau, nei čia nurodyta.

Čia pateikta informacija, ypač mūsų gaminių tvarkymo ir naudojimo rekomendacijos, yra paremtos mūsų sukaupta profesine patirtimi. Kiekvieną kartą naudojant klijus, medžiagos ir sąlygos gali būti vis kitokios, ir mes jų paveikti niekaip negalime, todėl primygtinai rekomenduojame kiekvieną kartą patiems atlikti pakankamai išsamius bandymus ir patikrinti, ar mūsų gaminiai tinka numatomai paskirčiai. Prisiimti teisinės atsakomybės šio duomenų lapo turinio pagrindu arba remiantis žodžiu suteiktu patarimu negalima, nebent tai būtų tyčinio nusižengimo ar didelio neapdairumo iš mūsų pusės atvejis. Išleidus šį techninių duomenų lapą, visi ankstesni su šiuo produktu susiję jo leidimai netenka galios.



Henkel Balti OÜ
Sõbra 61
50106 Tartu, Estonia
Tel. (+372) 7305 800

Quality for Professionals