

## Ceresit hidegburkolás termékismertető táblázat

### Burkolatragasztók

Termék	CM 9	CM 11 Plus	CM 12 Plus	CM 14	CM 16	CM 17	CM 22	CM 25 fehér	CM 29 Multi X-press	CM 49 WHITE S2 Premium Flexible	CM 77
<b>Hol használható?</b>	Lakóterekben, átlagos igénybevétel esetén, kisméretű porózus lapokhoz.*	Lakóterekben, lépcsőházban, folyosón, pincékben, tároló- és szárítóhelyiségekben, nedves és időszakosan vízterhelésnek kitett helyiségekben pl. fürdőszoba, konyha, WC ragasztásához.*	Lakó- és közületi terekben, lépcsőházban, folyosón, pincékben, tároló- és szárítóhelyiségekben, nedvességnek kitett helyiségekben pl. fürdőszoba, konyha, WC, erkélyen, teraszon.*	Lakó- és közületi helyiségekben, komolyabb terhelések esetén is, nedvességnek kitett helyiségekben, erkélyen, teraszon, valamint gipszkarton-, faforgács-, OSB-lapokon.*	Lakó- és közületi helyiségekben, komolyabb terhelések esetén is (műhelyekben, gyártóterekben), nedvességnek kitett helyiségekben, erkélyen, teraszon, meglévő burkolatra, valamint gipszkarton-, faforgács-, OSB-lapokon*	Extrém igénybevételre. A lakó- és közületi terekben kívüli ipari burkolatok készítésére is kiváló (pl. hűtőházban, üzemekben). Höingadozásnak és alakváltozásnak kitett felületeken (pl. nyitott terasz, erkély, ill. gipszkarton-, faforgács-, OSB-lapokon)*	Bel- és kültérben egyaránt alkalmazható nagyméretű greslapok, cementlapok, elszíneződésre nem hajlamos természetes kőburkolatok fektetéséhez, alakváltozásra képes alapfelületeken is. Lecsúszásmentes, kifejezetten ajánlott olyan kritikus helyeken alkalmazni, mint erkélyek, teraszok, illetve beltérben padlófűtés esetén is.	Bel- és kültérben, teraszon, medencében, homlokzaton, valamint kritikus felületeken is (gipszkarton-, faforgács-, OSB-lap), elsősorban áttetsző, természetes kőből készült lapok ragasztására*	Bel- és kültérben, többek között teraszon és erkélyen, fokozott terhelés esetén.*	Alkalmazható fűtött esztrichre, panelos fűtési rendszerekre, gázbetonra, erkélyre, teraszra, homlokzatra, előre gyártott betonelemekre, továbbá friss cement esztrichre (felhordható a stabil járhatóság elérését követően az esztrich 5 napos koráig), szárazépítő lemezekre és merev fa padlószerkezetre.	Kritikus és alakváltozásra hajlamos felületekre (pl. fém, fa, szárazépítőlapok, meglévő burkolat stb.), valamint vizes helyiségekben. Továbbá gépjárműmosókban, nagyüzemi konyhákban, laboratóriumokban.*
*A tulajdonságok részletes leírása, az alkalmazással kapcsolatos tudnivalók a termékismertető adatlapokban olvashatók. (www.ceresit.hu)											
<b>Ragasztó fajtája</b>	Vékonyágas burkolatragasztó	Emelt minőségű fagyálló burkolatragasztó	Elasztikus burkolatragasztó kerámia burkolólapokhoz kül- és beltéri használatra	Flexibilis burkolatragasztó kerámia burkolólapokhoz kül- és beltéri használatra	Flexibilis burkolatragasztó szálerősítéssel gres lapokhoz	Extra minőségű flexibilis burkolatragasztó szálerősítéssel	Nehéz burkolólap- és köragasztó	Üvegmozaik és márványragasztó	Gyorskötésű flexibilis burkolatragasztó	Nagyon rugalmas, speciális ragasztóhabarcs	Felhasználásra kész, MS polimer bázisú rugalmas burkolatragasztó
<b>Milyen lapokhoz?</b>	Porózus lapokhoz (mázas csempe).	Gres (csak beltérben) és kerámia lapokhoz.	Gres és kerámia lapokhoz	Gres és kerámia lapokhoz.	Gres és kerámia lapokhoz	Gres és kerámia lapokhoz, nagyméretű ipari lapokhoz.	Elszíneződésre nem hajlamos ipari lapok, kőburkolat, greslapokhoz	Üvegmozaik, üvegtégla, kerámia-, gres-, hőszigetelő lapokhoz, márvány, gránit lapokhoz	Kerámia- és gres-, elszíneződésre nem hajlamos kő burkolólapokhoz.	Kerámia- és gres, Cotto, betonlap, természetes kő, üveglap és üvegmozaikhoz.	Minden típusú burkolólaphoz.
<b>Nedvszívó/Tömör felület</b>	Nedvszívó felületre.	Nedvszívó felületre	Nedvszívó és tömör felületre is.	Nedvszívó és tömör felületre is.	Nedvszívó és tömör felületre is	Nedvszívó és tömör felületre is	Nedvszívó felületre	Nedvszívó és tömör felületre is	Nedvszívó és tömör felületre is	Nedvszívó és tömör felületre is.	Nedvszívó és tömör felületre is.
<b>Lapméret</b>	Kis méretű lapok.	6 mm vastag greslap esetén: max. 40 cm x 40 cm	max. 60 cm x 60 cm (gres: 50 cm x 50 cm)	max. 60 cm x 60 cm	Max. 80 cm x 80 cm	Max. 100 cm x 100 cm	Nagyméretű lapokhoz is	Nagyméretű lapokhoz is	Nagyméretű lapokhoz is	Extra nagyméretű lapokhoz is.	Extra nagyméretű lapokhoz is.
<b>Jelölés</b>	C1T	C1T	C2T	C2TE	C2TES1	C2TES1	C2TES1	C2TES1	C2FTE	C2TES2	R2TS2
<b>Nyitott idő</b>	kb. 20 perc	kb. 20 perc	kb. 20 perc	kb. 30 perc	kb. 30 perc	kb. 30 perc	kb. 2 óra (min. 90 perc)	kb. 30 perc	kb. 30 perc	kb. 30 perc	kb. 20 perc
<b>Fugázható</b>	24 óra múlva	8 óra (gres lapok, falon), 16 óra (gres és porózus lapok, járó felületen)	24 óra múlva	24 óra múlva	24 óra múlva	12 óra múlva	24 óra múlva	24 óra múlva	3 óra múlva	12 óra múlva	24 óra múlva
<b>Korlátozás</b>	Csak beltérben. Greslapokhoz nem ajánlott.	max. 0, 25 m <sup>2</sup> /lap	kültérben max. 0,2 m <sup>2</sup> lapméret	kültérben max. 0,2 m <sup>2</sup> lapméret	Kültéri alkalmazás esetén a lapok hátoldalának lekenése is javasolt.	Kültéri alkalmazás esetén a lapok hátoldalának lekenése is javasolt.	Kültéri alkalmazás esetén a lapok hátoldalának lekenése is javasolt.	A természetes kővek sokfélesége miatt próbaragasztást kell végezni.	A burkolólapokat megfelelő erővel 30 percen belül a kikent ragasztóba kell nyomni.	Kültéri alkalmazás esetén a lapok hátoldalának lekenése is javasolt.	Kültéri alkalmazás esetén a lapok hátoldalának lekenése is javasolt.
<b>Egyéb tulajdonság</b>	Gazdaságos, ideális egyenetlen felületekhez, 5 és 15 mm közötti ágyazáshoz.	Kül- és beltérben is alkalmazható. Lecsúszásmentes.	Új, szálerősített formula a rendkívüli szilárdság érdekében. Elasztikus és fagyálló. Kül- és beltérben is alkalmazható. Padlófűtés esetén is.	Új, szálerősített formula a rendkívüli szilárdság érdekében. Rugalmas és fagyálló. Kül- és beltérben is alkalmazható. Padlófűtés esetén is.	Új, szálerősített formula a rendkívüli szilárdság érdekében. Időjárásálló. Ipari burkolatokhoz kiváló. Meglévő burkolatra, bevonatra is. Padlófűtés esetén is. 10 mm vastagságig alkalmas az aljzat kiegyenlítésére és a felület simítására is.	Kiváló kezdeti tapadás. Időjárásálló. Padlófűtés esetén is. Ajánlott nehéz burkolólapokhoz és kőhöz.	Fehér színű. Flexibilis. Időjárásálló. 10 mm vastagságig alkalmas az aljzat kiegyenlítésére és a felület simítására is.	Kül- és beltéri használatra. Padlófűtés esetén is. Gyorskötésű és flexibilis. Folyékonyágas ragasztóként is alkalmazható.	A Ceresit CM 49 ragasztóhabarcs nagymértékben képes a deformáció elviselésére (≥ 5 mm; S2 osztály). Nagy tapadékszilárdságának és a feszültség-elnyelő tulajdonságának köszönhetően különösen alkalmas nagyméretű lapok biztonságos fektetéséhez.	Tartósan elasztikus, rugalmas ragasztást biztosít. Alapozásra általában nincs szükség. A kikent ragasztóágyazatot célszerű vízzel permetezni a burkolólapok fektetése előtt, ezzel is elősegítve az anyag kötését.	
<b>ProPortal pontérték</b>	-	-	100	110	120	160	-	-	-	-	-

## Ceresit hidegburkolás termékismertető táblázat

Fugázóanyagok					
Termék	CE 33 Comfort	CE 40 Aquastatic Silica Active	CE 42	CE 79 / CE 89	CE 60
Fugaszélesség	2-8 mm	1-8 mm	2-20 mm	1-15 mm	1-6 mm
Milyen lapokhoz?	Kerámia-, üveg-, és elszíneződésre nem hajlamos természetes kő-, fal- és padlóburkoló lapokhoz.	Kerámia-, üveg-, kő- (kivéve elszíneződésre hajlamos), mozaiklapokhoz.	Természetes és műkö burkolatokhoz, sokszög alakú burkolatokhoz, agyagból, kőből készült burkolatokhoz, hasított kővekhez, üvegtömbökhöz, műkölemezekhez.	Színre kevert epoxigyanta alapú fugázó és ragasztó, amely vegyi hatásokkal szemben ellenálló burkolatokhoz, csempékhez, lapokhoz, üvegmozaikhoz, és természetes kőlapokhoz használható.	Bármely kerámiaburkolathoz, pl. fényes kerámiaacsempé, terrakotta, gres, préselt kvarccsempé, téglaburkolatok, üveg- és kerámiamozaik, elszíneződésre nem hajlamos természetes kőburkolatok.
Különleges tulajdonság	Sima felületet képez. Kiváló színtartósság. Könnyen alkalmazható, víz- és fagyálló. Padlófűtéses esetén is.	Rugalmas. Sima, szennyeződéstaszító felület. Kültérre is. Padlófűtés esetén is.	Alkalmos könnyű, áttetsző, elszíneződésre hajlamos lapok, márvány és mészkő (Jura, Travertin stb.) fugázására. Gyorsan keményedik. Iszapállagúra is keverhető. Kötés után víz- és fagyálló, víz- és szennyeződéstaszító, repedésmentes. Mechanikailag nagyon ellenálló, gőz- és magas nyomással történő tisztításnak kitett felületeken is alkalmazható.	Könnyű bedolgozhatóság és tisztítás. Kiváló mechanikai és vegyszerállóság. Nem zsugorodik, nem repedezik. Alkalmazható nagy igénybevételnek kitett felületek fugázására (pl. autómóso, ipari konyha, laboratórium, stb.).	Használatra kész. Bedolgozás után azonnal (vagy max. 10 percen belül) átmosható. 100%-os színtartósság (nincs elszíneződés és sókivirágzás). Nagyfokú szennyeződésszállóság és kopásállóság. Padlófűtéshez és falfűtéshez.
Kiszerezés	5 kg	2 és 5 kg	5 kg	CE 79: 5 kg / CE 89: 2,5 kg	2 kg
Egyéb tulajdonság	Színazonos CS 25 szaniter szilikon kapható. 16 színben elérhető.	31 + 6 féle Trend Collection színben. Színazonos CS 25 szaniter szilikon kapható.	Elérhető 4 színben, melyeket megtalál a weboldalunkon illetve prospektusainkban. Színazonos CS 42 szilikon elérhető.	A CE 79 epoxi fugázó 6 színben, míg a CE 89 epoxi fugázó 13 színben elérhető.	14 színben elérhető. Színazonos CS 25 szaniter szilikon kapható.

## Ceresit hidegburkolás termékismertető táblázat

Vízszigetelő anyagok			
Termék	CL 51	CL 50	CL 69
Szigetelőanyag fajtája	Egykomponensű kenhető szigetelőfólia	Kétkomponensű kenhető szigetelőfólia	Szigetelő- és feszültségmentesítő lemez
Hol használható?	Beltérben, páras és fröccsenő vízterhelésnek kitett nedves helyiségekben (fürdőszoba, mosdó, konyha stb.) a kerámia burkolat alatti fal- és padlófelületek hézagmentes szigetelésére.	Beltérben, páras és fröccsenő vízterhelésnek kitett nedves helyiségekben (fürdőszoba, mosdó, konyha stb.) a kerámia burkolat alatti fal- és padlófelületek hézagmentes szigetelésére. Medence szigetelésre is alkalmas.*	Rugalmas és problémamentes vízszigetelés kerámia burkolatok alatt, fürdőszobákban, nedves helyiségekben, medencékben, erkélyeken és teraszokon. Feszültségmentesítés kritikus aljzatokon és nagyméretű burkolólapok alatt.
Burkolható	kb. 4 óra elteltével (az utolsó réteg felhordása után)	kb. 1,5 óra elteltével (az utolsó réteg felhordása után)	24-48 óra elteltével (függ a fogadófelülettől)
Kiszerezés	5 és 15 kg	12,5 kg	1 m x 30 m tekercsben
Egyéb tulajdonság	Felhasználásra kész, oldószermentes, vízzáró, repedésáthidaló kenhető szigetelés. Anyagsűrűséglet: min. 1,4 kg/m <sup>2</sup> . Felhordható ecsettel, hengerrel, glettívással.	Vízzáró, rugalmas, repedésáthidaló kenhető szigetelés. Anyagsűrűséglet: min. 1,6 kg/m <sup>2</sup> . Felhordható ecsettel, hengerrel, glettívással.	Vízzáró, párazáró és repedésáthidaló. Flexibilis burkolatragasztóba kell ragasztani, min. 5 cm-es átlapolással. Az átlapolásokat kenhető szigetelőfóliával kell ragasztani. Kültérben csak padozaton használható.

## Ceresit hidegburkolás termékismertető táblázat

Vízszigetelő anyagok				
Termék	CL 83	CL 86 / CL 87	CL 150	CL 152 / CL 82
Szigetelőanyag fajtája	Szigetelőgallér fali vízhatlan fali csőátjárókhoz, rugalmas, tartós szigetelés kialakításához.	Sarokelemek pozitív és negatív falsarkok vízhatlan lezárásához.	Öntapadó butilszalag	Rugalmas hajlateralósító szalag
Hol használható?	15 mm csőátmérő esetén használható, kül- és beltéri használatra egyaránt.	Csempéburkolatok alatti pozitív és negatív falsarkokban történő vízszigetelés kialakításához. Kül- és beltéri használatra egyaránt.	Vízálló, rugalmas bevonatok megerősítésére teraszokon és erkélyeken a függőleges és vízszintes felületek csatlakozási pontjainál. Különösen ajánlott a vízszigetelési réteg és a felület közötti kapcsolatot szigetelésére. Nem használható olyan területeken, ahol víznyomásnak vannak kitéve.	Tágulási (dilatációs) hézagok és falszegély csatlakozások, belső és külső sarkok vízzáró áthidalásához, kerámia burkolat alatti vízzáró szigetelőanyagokkal együtt alkalmazva. Bel- és kültéri használatra, padló- és falfelületre egyaránt.
Burkolható	Száradást követően	Száradást követően		-
Kiszerezés	Dobozonként	10 db/csomagolás	30 m tekercsben	10 és 50 m tekercsben / 10 m tekercsben
Egyéb tulajdonság	Nagy szakítószilárdság, vegyszerálló vízzáró termék.		A Ceresit CL 150 szalag strapabíró polipropilén nem szőtt anyagból készül, amelyet butil gumi bevonattal lát el. A butil réteget kétrétegű szilikonpapír védi.	Vízzáró szigetelőanyaggal együtt alkalmazandó. Vegyszer- és lúgálló. Repedésáthidaló.

## Ceresit hidegburkolás termékismertető táblázat

Aljzatkiegyenlítők			
Termék	Padlopon CN 68	Padlopon Express CN 72	Padlopon Express Universal CN 172
Nedvszívó/Tömör felület	Szívó és nem nedvszívó felületre egyaránt.	Szívó és nem nedvszívó felületre egyaránt.	Nedvszívó felületre.
Rétegvastagság	2-30 mm	2-20 mm	3-20 mm
Járhatóság	kb. 4-6 óra	kb. 3 óra	kb. 3 óra
Burkolhatóság	5 mm vastagságig - kb. 24 óra 5-10 mm-ig - kb. 48 óra 1 cm vastagság felett - 5-7 nap	5 mm vastagságig - kb. 24 óra 5-10 mm - kb. 48 óra 10 mm felett - 3-4 nap	<b>Hidegburkolat:</b> 24 óra - rétegvastagságtól függetlenül <b>Melegburkolat:</b> 5 mm-ig - 24 óra 5 mm felett - 48 óra
Jelölés	CA-C20-F6	CT-C25-F7-B1,5	CT-C30-F7-B2,0
Egyéb tulajdonság	Feszültségmentes. Alacsony szilárdságú felületre is alkalmas. Padlófűtés esetén is.	Feszültségmentes. Alacsony szilárdságú felületre is alkalmas. Padlófűtés esetén is.	Gyorskötésű. Kültérben is alkalmazható. Szálerősített. Padlófűtés esetén is. Parketta alá is.
ProPortal pontérték	100	110	140

