

# CN 75


## FIBER PLAN

### Mikropluoštu sustiprintas grindų mišinys

Keičiamos konsistencijos grindų 1 – 50 mm mišinys pagrindo lyginamiesiems sluoksniams lieti.

#### SAVYBĖS

- išsilyginantis
- sustiprintas mikropluoštu
- keičiamos konsistencijos
- tinkta šildomiems lietims paveršiamams
- tinkta ir medienos paveršiamams
- sausoms ir drėgnoms patalpoms
- galima lieti agregatais



#### PANAUDOJIMAS

Mišinys Ceresit CN 75 Fibre gali būti liejamas ant betoninių ir anhidritinio cemento grindų, senų keraminių plytelių, formuojant 1–50 mm sluoksnį. Mišinį taip pat galima lieti ant OSB, medžio plaušo ir gipskartonio plokščių, liejant ne storesnį nei 15 mm mišinio sluoksnį.

Liejant daugiau nei 50 mm storio sluoksnį patariama naudoti Ceresit CN 80 arba CN 87 mišinį.

Gaminj galima naudoti tiek sausose, tiek drėgnose pastatų patalpose.

Liejant Ceresit CN 75 mišinį tame galima irenti grindų šildymo sistemas. Mišinį papildomai galima apsaugoti Ceresit CL arba CR serijos hidroizoliacijos gaminiais.


Išoriniuose pastatų plotuose galima naudoti Ceresit CN 76, CN 83, CN 80 arba CN 87 grindų mišinius.

Ceresit CN 75 netinka lieti ant sukimui nepasižyminti „plaukiojančių“ grindų (pvz., PE plėvelės).

#### PAGRINDO PARUOŠIMAS

CN 75 galima lieti ant tvirtų, neapdorotų, sausų ir nuo sukimui mažinančių priemonių (pvz., alyvų, bitumo, dulkių) nuvalytų paveršių:

- išlieto cementinio pagrindo (mažiausiai 28 dienų senumo, drėgumas  $\leq 4\%$ );
- betoninio pagrindo (mažiausiai 3 mėnesių senumo, drėgumas  $\leq 4\%$ );
- mechaniskai apdoroto ir nuo dulkių nuvalyto anhidritinio cemento pagrindo (drėgumas  $\leq 0,5\%$ );



- OSB, medžio drožlių ir gipso kartono plokščių plokščių iki 15 mm storio sluoksniu).
- anhidritiniai paklotai (drėgumas  $\leq 0,5\%$ ) – nušlifavus mechaniniu būdu ir nuvalius dulkes.
- pilant mišinį po drėgmėi jautriomis grindų dangomis, pagrindo likutinis drėgumas:

Pagrindas	Plastiškos ir tekstilinės grindų dangos, parketas ir kitų rūšių medinės grindys, laminato grindys	
	Šildomas	Nešildomas
Cementinis pagrindas	1,8 %	2,0 %
Gipsinis pagrindas	0,3 %	0,5 %

Suteptas vietas, senus dažų sluoksnius, klijų likučius, nusidėvėjusius ir atpleišėjusius sluoksnius reikia pašalinti, pavyzdžiui, frezavimo arba šlifavimo įrankiais. Grindų paveršiaus įbrėžimus ar kitus defektus reikia išlyginti, nuvalyti dulkes ir padengti Ceresit CT 17 arba CN 94 priemonėmis ir po 2 valandų užpildyti CX 5 arba CX 20 cementu. Jei yra didesnių defektų, patariama naudoti greitai kietėjantį Ceresit CN 83 arba RS 88 mišinį.

Nuo sauso ir paruošto paviršiaus reikia kruopščiai pašalinti dulkes, paskui sugeriančius paviršius padengti Ceresit CT 17 priemone, o nesugeriančius paviršius, OSB ir medžio drožlių plokštės padengti Ceresit CN 94 priemone ir palikti 2 valandoms džiūti. Jei CT 17 priemone padengti paviršiai dar gali sugerti priemonės, juos reikia padengti dar kartą. Išankstinis pagrindo padengimas gruntavimo priemone padeda CN 75 paskilsti po grindis, sumažina vandens išsiskyrimą iš vėliau liejamo mišinio ir oro burbuliukų susidarymą mišinio paviršiuje. Iš plokščių paruošto grindų pagrindo siūles reikia užglaistyti hermetizavimo priemone FT 101 ir ant plokščių pakloti stiklo pluošto tinklelį (su 10 cm perdengimu).

## DARBO EIGA

Pakuotės turinį reikia išberti į nurodytą šalto švaraus vandens kiekį ir kruopščiai maišyti maišytuvu, kol susidarys vientisa masė. Palaukite 2 minutes ir dar kartą išmaišykite masę. Vienam darbo etapui skirtą CN 75 kiekį per 20 minučių išliekite ant grindų ir plienine mentele arba metaline dantyla mentele paskleiskite ant grindų. Apdorojant didesnį plotą, mišinį reikėtų paruošti iš anksto ir supilti į kelis (mažiausiai du) talpas. Tai pagreitina darbo procesą ir išlieti mišiniai geriau susilieja tarpusavyje. Šviežiai išlietą mišinį, atsižvelgiant į sluoksnio storį dygliuotu voleliu arba dantyla mentele. Tokiu būdu iš mišinio išsiskiria, reikia apdoroti oras.

Jei CN 75 priemone norima suformuoti nuolydį, reikia naudoti kuo mažiau vandens. Paruoštas mišinys pilamas aukštesnėje patalpos dalyje. Nuolydis formuoojamas mentele stumiant mišinį link žemesnės dalies.

CN 75 galima sumaišyti ir pumpuoti mechaniniu būdu, tačiau agregatas turi leisti mišinį subrandinti prieš jį pumpuojant. Jei darbo procese atsiranda ilgesnės nei 20 minučių pertraukos, aggregatą ir jo vamzdžius reikia skalauti vandeniu. Sukietėjusi mišinį galima pašalinti tik mechaniniu būdu. Rekomenduojama naudoti sraigtinį siurblį, į kurio bunkerį pilamas išmaišytas ir tinkamą laiką pastovėjęs mišinys. Naudojantis siurbliu būtina paruošti mišinį bent dviejuose induose, o išlietą mišinį nedelsiant išlyginti.

## DĖMESIO!

Mikropluoštu sustiprinto Ceresit CN 75 mišinio konsistenciją galima koreguoti. Negalima CN 75 mišinį skiesti didesniu vandens kiekiu nei numatytais maksimumas, nes danga tampa mažiau atspari apkrovai ir ima išsisluoksniuoti.

Liejant ant medinio paviršiaus arba įrengiant šildymo kabelius reikėtų naudoti armavimo tinklą.

Prieš pradedant pilti mišinį ir dirbant reikia užtikrinti, kad pagrindo temperatūra būtų  $\geq +10^{\circ}\text{C}$ , pageidautina  $\geq +15^{\circ}\text{C}$ , drėgmė  $\leq 75\%$ . Mišiniui džiūstant venkite temperatūros pokyčių, skersvėjo ir tiesioginių Saulės spindulių. Visi čia pateiktai duomenys galioja, kai oro temperatūra yra  $+23^{\circ}\text{C}$ , o santykinė oro drėgmė 50 %. Esant kitokioms aplinkybėms medžiagos parametrai gali šiek tiek skirtis.

CN 75 priemonėje yra cemento, todėl ji maišant su vandeniu susidaro šarminė reakcija. Todėl dirbant reikia apsaugoti odą ir akis. Jei mišinio patenka į akis, reikia nedelsiant plauti jas dideliu kiekiu vandens ir kreiptis į gydytoją.

Chromo VI kiekis gaminio tinkamumo naudoti metu yra mažesnis nei 2 ppm.

## REKOMENDACIJOS

Kai mišinys išlietas ant grindų, reikia stengtis, kad jis per greitai nedžiūtu, jo neveikty skersvėjis ir intensyvūs saulės spinduliai. Jei pagrinde yra deformacinės siūlės, jas reikia palikti ir CN 75 sluoksnje. Paviršiaus plotas be deformacinių siūlių gali būti iki 36 m<sup>2</sup>. Renkantis paviršiaus ilgi ir plotį reikia vadovautis kvadrato proporcijomis. Paviršiaus ilgio ir pločio santykis negali viršyti 1,5. Deformacinės siūlės turi būti daromos aplink slenkscius ir atramas.

Išliejus mišinių ant jo galima vaikščioti po 3 valandų. Naudojant atitinkamus specialius Ceresit CM serijos gaminius keramines plyteles galima kloti ant grindų praėjus 24 valandoms. Iš kitokių medžiagų pagamintas grindų dangas galima kloti, kai apatinis grindų dangos sluoksnis visiškai sukietėja, tačiau ne ankšciau nei po 48 valandų. Linoleumą, parketą ir laminuotas grindis galima dėti, kai apatinis sluoksnis visiškai išdžiūsta. Dengiant linoleumu ar hidroizoliacijos mišiniais grindų mišinai tinkamą drėgmę pasieka:

- iki 1,5 cm storio sluoksnis džiūsta 4 mm per parą,
- storesnis nei 1,5 cm sluoksnis džiūsta 3 mm per parą.

Kai liginamasis mišinys naudojamas labai suskilinėjusioms, nusidėvėjusioms ir deformuotoms grindims apdoroti, gali būti, kad sukietėjusio mišinio paviršiuje liks dryžiai ar įtrūkimai.

## TECHNINIAI DUOMENYS

Sudėtis:cementu su mineraliniais užpildais ir modifikatoriais mišinys

Maišymo santykis:	5–6 l vandens 25 kg mišinio
-------------------	-----------------------------

Pagrindo temperatūra:	nuo + 10° iki +25 °C
-----------------------	----------------------

Mišinio brandinimo trukmė:	maždaug 2 min.
----------------------------	----------------

Sunaudojimo trukmė:	iki 20 min.
---------------------	-------------

Vaikščioti galima:	maždaug po 3 valandų
--------------------	----------------------

Gniuždomasis stipris po 24 val.:	15 MPa
----------------------------------	--------

Gniuždomasis stipris pagal EN 13813 standartą:	C30
--	-----

Atsparumas lenkimui pagal EN 13813 standartą:	F7
---	----

Susitraukimas pagal EN 13813 standartą:	- 0,8 mm/m
---	------------

Reakcija į ugnį pagal EN 13501-1 standartą:	A2 <sub>fl</sub> - s1
---	-----------------------

Apytikslės priemonės sąnaudos:	1,5 kg/(m <sup>2</sup> *mm)
--------------------------------	-----------------------------

**Sandėliavimas:** iki 9 mėnesių nuo pagaminimo datos laikant ant padėklų, sausoje aplinkoje ir nepažeistoje, sveikatai nekenkiančioje pakuočėje.

Visos techninės konsultacijos teikiamos telefonu:  
Arūnas Mingaila +370 616 20960 darbo dienomis ir valandomis

Šiame aprašyme yra pateiktos CN 75 medžiagos naudojimo galimybės ir patarimai, kaip atlkti darbus. Be čia pateiktos informacijos, taip pat svarbu laikytis atitinkamų įvairių organizacijų ir profesinių asociacijų rekomendacijų ir reglamentų, taip pat atitinkamų Vokietijos standartų instituto (DIN) standartų. Nurodytos savybės pagrįstos praktine patirtimi ir atliktais tyrimais. Garantuojamos savybės ir galimi naudojimo būdai, nenurodyti šiame informaciniame lape, turi būti mūsų patvirtinti raštu. Jei



**Henkel Balti OÜ**  
Sõbra 61  
50106 Tartu, Estonia  
Tel. (+372) 7305 800

**Quality for Professionals**

nenurodyta kitaip, visi pateikti duomenys nustatyti esant +23 °C aplinkos ir medžiagos temperatūrai ir 50 proc. santlykinei oro drėgmei. Turėkite omenyje, kad kitokiomis klimato sąlygomis medžiagos kietėjimas gali būti greitesnis arba lėtesnis.

Čia pateikta informacija, ypač rekomendacijos dėl produkto tvarkymo ir naudojimo, pagrįstos mūsų profesine patirtimi. Medžiagos ir sąlygos kiekvieną kartą naudojant gali skirtis ir mes joms įtakos neturime, tad rekomenduojame kaskart atliliki bandymus ir patikrinti gaminio tinkamumą naudoti. Negalime prisiimti teisinės atsakomybės už šį techninių duomenų lapo turinį ir žodinių patarimą, nebent būtų nustatyta tyčia arba didelis aplaidumas. Išleidus šį techninių duomenų lapą, visi ankstesni su produkту susiję leidimai netenka galios.

CE atitikties ženklinimo kopija:



**Henkel Balti OÜ**  
Sõbra 61  
50106 Tartu, Estonia  
Tel. (+372) 7305 800

**Quality for Professionals**