

CT 760

VISAGE



VISAGE

Dekoratīvais apmetums „Arhitektoniskais betons”

Dizaina apmetums ar arhitektoniskā betona faktūru dekoratīviem fasāžu pārklājumiem ēku ārējās siltumizolācijas kompozītās sistēmās (ETICS), āra darbiem un iekšdarbiem.

ĪPAŠĪBAS

- plānkārtas
- elastīgs
- izturīgs pret skrāpējumiem un bojājumiem
- izturīgs pret laika apstākļu iedarbību
- vienkomponenta, gatavs lietošanai
- tonēts masā
- pieejams trijos pelēkos toņos
- viegli uzklāt
- plašs iespējamo struktūru un uzklāšanas paņēmienu diapazons
- iekšdarbiem un āra darbiem

PIELIETOJUMS

Apmetums Ceresit CT 760 Visage ir paredzēts plānkārtas dekoratīvo pārklājumu ar arhitektoniskā betona efektu veidošanai uz ēku fasādēm. Ceresit CT 760, kā fasāžu apmetums, ir viena no sastāvdalām, kas tiek izmantota Ceresit Ceretherm ēku ārējo sienu siltumizolācijas kompozītās sistēmās (ETICS), izmantojot putu polištirola plāksnes. Apmetumu var izmantot arī uz betona pamatnēm, tradicionālajiem apmetumiem, gipša pamatnēm un uz skaidu plāksnēm, gipškartona plāksnēm un citiem.

Dažādi uzklāšanas un virsmas apdares paņēmieni var radīt dažāda veida neapstrādāta arhitektoniskā betona efektus, piemēram, dēļu rakstu, šūnainu, izdrupušu faktūru un citus.

PAMATNES SAGATAVOŠANA

Īpaša uzmanība ir jāpievērš pareizai pamatnes sagatavošanai. Ceresit CT 760 apmetumu var uzklāt uz līdzēnām un slodzi nesošām pamatnēm, kas ir sausas un bez smērvielām, bituma, putekļiem, brīviem apmetuma graudiņiem un citiem materiāliem, kas samazina adhēziju:

- cementa un kaļķa-cementa apmetumiem (vecums virs 28 dienām, mitrums $\leq 4\%$), betona (vecums virs 3 mēnešiem, mitrums $\leq 4\%$), gruntētiem ar Ceresit CT 16 gruntskrāsu,
- ETICS sistēmās - ar stikla šķiedras tīklu armētām kārtām, kas veidotas no javas Ceresit CT 85 (vecums virs 3 dienām) - gruntētām ar Ceresit CT 16 gruntskrāsu. Lietošanai ārdarbos (izolācijas sistēmās) apakšķertas biezums nedrīkst būt mazāks par 3 mm.



- ar stikla šķiedras tīklu armētām kārtām, kas veidotas no javām Ceresit CT 85, ZU (vecums virs 3 dienām),
- gruntētām ar Ceresit CT 16 gruntskrāsu, un CT 87 (vecums virs 2 dienām),
- gipša pamatnēm (tikai ēku iekšpusē) ar mitrumu zem 1% -vispirms gruntētām ar Ceresit CT 17 un pēc tam ar CT 16 gruntskrāsu,
- skaidu plāksnēm, gipša-šķiedru plāksnēm un gipškartona plāksnēm (tikai ēku iekšpusē), nostiprinātām saskaņā ar plākšņu ražotāju rekomendācijām - vispirms gruntētām ar Ceresit CT 17 un pēc tam ar CT 16 gruntskrāsu,
- krāsas pārklājumiem (tikai ēku iekšpusē) - stipriem, labi pielipušiem, gruntētiem ar Ceresit CT 16 gruntskrāsu.

Ja izmanto ETICS sistēmās, tad, pirms CT 760 apmetuma uzklāšanas, ar tīklu armētās apakšslānis ir jāsagatavota tā, lai virsmas novirzes atbilstu III kategorijas apmetumiem. Nelīdzēnas un bojātas pamatnes pirms produkta uzklāšanas ir jānogrudina un jāsalabo. Tradicionālajiem apmetumiem un betona pamatnēm var izmatot Ceresit CT 29 špaktelēšanas javu. Esošie netīrumi, slāni ar zemu stiprību, kā arī elastīgi, kaļķu un līmes krāsas slāni pilnībā ir jānonem.

Absorbējošas pamatnes vispirms ir jāgruntē ar līdzekli CT 17 un tad, minimums pēc 2 stundām, jākārso ar gruntskrāsu CT 16.

CT 760 var uzklāt pēc, minimums, 12 stundām, kad CT 16 gruntskrāsa ir pilnībā izžuvusi.

Mitruma spiediens no pamatnes puses var izraisīt dekoratīvā pārklājuma bojājumus, tāpēc vietās ar tieksmi uz pastāvīgu

mitruma iespiešanos ir jāpārbauda atbilstoša blīvējošā slāņa uzklāšanas nepieciešamība.

DARBA VEIKŠANA

CT 760 apmetums ir gatavs lietošanai. Pēc atvēršanas tvertnes satus ir pilnībā jāsamaisa, izmantojot maisītāju. CT 760 apmetumu ir ieteicams uzklāt divās kārtās. Apakškārtu var uzklāt ar nerūsējošā tērauda rīvdēli, turpretim fakturējamā kārtu – ar augstas kvalitātes nerūsējošā tērauda rīvdēli ar noapaļotiem stūriem. Katras kārtas biezums nedrīkst pārsniegt 2 mm, atkarībā no vēlamā gala rezultāta. Paņēmienu un faktūru daudzveidība ir atkarīga no vēlamā beigu efekta un darba pieredzes.

Fakturējamā kārta ir jāuzklāj ar rīvdēli un virsmas noformējums jāveic ar ūsām, neregulārām rīvdēļa kustībām: aplveida, vertikālām, horizontālām vai diagonālām. Beigu apdarei ir ieteicams izmantot rīvdēļus, kas izgatavoti no augstas kvalitātes, mazoglekļa nerūsējošā tērauda. Vislabākie efekti tiek sasniegti, izmantojot tā saucamās „stucco” špakteļāpstiņas ar noapaļotiem stūriem. Beigu faktūru uz virsmas ver veidot ar dekoratīvu maisījuma „dedzināšanu”, atsevišķas vietas rīvējot stingri un intensīvi un turot rīvdēli plakaniski nelielā leņķī attiecībā pret virsmu. Lai iegūtu, piemēram, „dedzināšanas” efektu ar tumšām ēnām, var izmantot parastā oglekļa tērauda rīvdēli.

Ja uzklāšanas laikā materiāls tiek uzturēts vienmērīgi mitrs un elastīgs, tiek iegūta vienmērīga, gluda virsma ar slēgtām porām.

Papildu dekoratīvos efektus, piemēram, iespiestas skrūvju galviņas, saistītus stieņus, savienojumus starp veidņu plāksnēm vai citus, var veidot laikā, kad maisījums ir vēl svaigs, un tos uz apmetuma var iegūt, izmantojot vienkāršus darbarīkus un materiālus, piemēram, dzelzs vai tērauda santehnikas cauruļu līkumus, spirta līmenrādi vai netīru rīvdēli, dažāda tipa ādas vai folijas rullis, suku vai otu. Darbarīkus un svaigus traipus būtu jānomazgā ar ūdeni. Sacietējuša apmetuma paliekas var noņemt mehāniski.

Piedāvātie virsmas apdares paņēmieni:

1. Struktūra ar viļniem, apdegumiem (ledus faktūra)

- Pirmā apakškārta ar biezumu apmēram 1,0 -1,5 mm ir jāuzklāj ar gludu metāla rīvdēli vai „stucco” špakteļāpstiņu kā gluda virsma.
- Pēc 12 - 24 stundām ar gludu metāla rīvdēli vai „stucco” špakteļāpstiņu ir jāuzklāj otrā, fakturējamā kārta ar biezumu apmēram 2,0 mm kā gluda virsma. Pēc tam uz joprojām svaigas kārtas, izmantojot plakaniski turētu rīvdēli, ar vertikālām kustībām ir jāizveido viļņu faktūra.
- Pēc 12 - 24 stundām ar metāla „stucco” špakteļāpstiņu ir jāizveido apdegumi (tumšas ēnas). Apdeguma efekts ir jāiegūst ar sausu rīvdēli, turot to leņķī vai plakaniski attiecībā pret virsmu.
- Pēc 12 - 24 stundām ar metāla „stucco” špakteļāpstiņu ir jāizveido apdegumi (tumšas ēnas). Apdeguma efekts ir jāiegūst ar sausu rīvdēli, turot to leņķī vai plakaniski attiecībā pret virsmu.

2. Rievota struktūra, veidota ar suku, apdegumi (ezera faktūra)

- Pirmā apakškārta ar biezumu apmēram 1,0 -1,5 mm ir jāuzklāj ar gludu metāla rīvdēli vai „stucco” špakteļāpstiņu kā gluda virsma.
- Pēc 12 - 24 stundām ar gludu metāla rīvdēli vai „stucco” špakteļāpstiņu ir jāuzklāj otrā, fakturējamā kārta ar biezumu apmēram 1,0 līdz 2,0 mm kā gluda virsma. Pēc tam uz joprojām svaigas kārtas, horizontāli berzējot ar stingru suku, ir jāizveido saraustīta faktūra,

un pēc tam iegūtie šķēlumi ir jānogludina ar platu sienas otu.

- Pēc 12 - 24 stundām ar metāla „stucco” špakteļāpstiņu ir jāizveido apdegumi (tumšas ēnas). Apdeguma efekts ir jāiegūst ar sausu rīvdēli, turot to leņķī vai plakaniski attiecībā pret virsmu.

3. Regulāra struktūra, veidota ar rullīti, apdegumi (lietus faktūra)

- Pirmā kārta ar biezumu apmēram 2,0 mm ir jāuzklāj ar gludu metāla rīvdēli vai „stucco” špakteļāpstiņu. Pēc tam uz joprojām svaigas kārtas, izmantojot ādas rullīti (kustībām vienā virzienā, vertikāli), ir jāizveido viļņu faktūra.
- Pēc 12 - 24 stundu žāvēšanas lielākās raupjās vietas ir jāizlīdzina ar metāla rīvdēli un ir jāuzklāj otrā kārta kā gluda virsma. Uzklāšana ir jāveic ar „stucco” špakteļāpstiņu līdz biezumam, kas atļauj vienlaicīgu „dedzināšanu” (tumšākas ēnas).

4. Neregulāra struktūra, veidota ar rullīti, divu krāsu, apdegumi (vētras faktūra)

- Pirmā kārta ar biezumu apmēram 2,0 mm ir jāuzklāj ar gludu metāla rīvdēli vai „stucco” špakteļāpstiņu. Pēc tam uz joprojām svaigas kārtas, izmantojot ādas rullīti (rullīša kustībām dažādos virzienos), ir jāizveido faktūra.
- Pēc 12 - 24 stundu žāvēšanas lielākās raupjās vietas ir jāizlīdzina ar metāla rīvdēli un, izmantojot gaišāku toni, piemēram, Sydney Light, ir jāuzklāj otrā kārta kā gluda virsma. Uzklāšana ir jāveic ar „stucco” špakteļāpstiņu līdz biezumam, kas atļauj vienlaicīgu „dedzināšanu” (tumšākas ēnas).

5. Dēļu raksta un šūnu struktūra betonā, apdegumi (betona plāksnes faktūra)

- Pirmā apakškārta ar biezumu apmēram 1,0 -1,5 mm ir jāuzklāj ar gludu metāla rīvdēli vai „stucco” špakteļāpstiņu kā gluda virsma.
- Pēc 12 - 24 stundām ar gludu metāla rīvdēli vai „stucco” špakteļāpstiņu ir jāuzklāj otrā, fakturējamā kārta ar biezumu apmēram 2,0 mm kā gluda virsma. Pēc tam uz joprojām svaigas kārtas ir jāizveido dēļu raksta un šūnu zīmējums. Piemēram, lai izveidotu vertikālas un horizontālās dēļu raksta pēdas, ir jāizmanto garš, netīrs rīvdēlis, un skrāpējumus var izveidot ar apaļu irbuli. Enkuru nospiedumus var izveidot, izmantojot biezīsienu cauruli vai tērauda hidrocilindra līkumu un tā tālāk. Šūnu struktūra ir jāizveido ar platu suku, dabisku sūkli, saburzītu papīra gabalu vai citu instrumentu, kas ir piemērots šūnu struktūras atveidošanai.
- Pēc 12 - 24 stundām ar metāla „stucco” špakteļāpstiņu ir jāizveido apdegumi (tumšas ēnas). Apdeguma efekts ir jāiegūst ar sausu rīvdēli, turot to leņķī vai plakaniski attiecībā pret virsmu.

PIEZĪME

Darbi ir jāveic sausos apstākļos, pie gaisa un pamatnes temperatūras no +10° līdz +25 °C un relatīvā gaisa mitruma zem 80%. Apmetumu nevajadzētu uzklāt vējainos apstākļos, jo tas lietošanas laikā var izraisīt pārāk ātru šūšanu. Visi dati attiecas uz temperatūru +20 °C un relatīvo gaisa mitrumu 60%. Cītādos apstākļos var notikt materiāla ātrāka vai lēnāka sacietēšana. Produktu nevajadzētu samaisīt ar citiem apmetumiem, pigmentiem, sveķiem vai citām saistvielām. **Uz vienas plaknes jāuzklāj materiāli ar vienu ražošanas sērijas numuru! Ja izmanto produkciiju no dažādām partijām, tā pirms darbu uzsākšanas savstarpēji jāsamaisa!**



Henkel Balti OÜ

Sõbra 61

50106 Tartu, Estonia

Tel. (+372) 7305 800

www.ceresit.lv

Quality for Professionals

Lietošanas laikā un pēc tās telpās ir jānodrošina optimāla ventilācija līdz smaka pazūd. Gadījumā, ja materiāls nokļuvis acīs, tās izskalot ar ūdeni un meklēt medicīnisku palīdzību. Produkts ir jāglabā bērniem nepieejamā vietā.

IETEIKUMI

Apmetumu CT 760 nedrīkst uzklāt uz fasādes sienas, kamērtā ir stipri pakļauta saules iedarbībai. Pabeigta apmetuma kārtas ir jāpasargā pret pārāk ātru izķūšanu. Līdz apmetums pilnībā izķūst, tas ir jāpasargā no nelabvēlīgiem laika apstākļiem. Ir ieteicams izmantot sastatņu aizsardzību. Dabisko pildvielu dēļ, kas var izraisīt apmetuma izskata atšķirības, viena virsma ir jāpārklāj ar materiālu, uz kura katras tvertnes ir uzdrukāts viens un tas pats ražošanas partijas numurs. Reiz atvērta tvertne ir rūpīgi jānoslēdz, un tās saturs jāizlieto, cik ātri vien iespējams.

Šī datu lapa nosaka materiāla pielietošanas jomu un ieteicamo veidu, kā veikt darbus, tomēr tas nevar aizstāt darbuzņemēja profesionālo pieredzi. Izņemot šos ieteikumus, darbus būtu jāveic saskaņā ar būvniecības standartiem un darba drošības un veselības aizsardzības noteikumiem.

Ražotājs garantē produkta kvalitāti, tomēr tam nav ietekmes uz tā lietošanas apstākļiem un metodēm. Jebkādu šaubu gadījumā ir jāveic izlases procedūra.

Ar šīs datu lapas publicēšanu visas iepriekšējās lapas kļūst nederīgas.

IESAINOJUMS

Plastmasas tvertnes 20 kg

TEHNISKIE DATI

Bāze:	akrilā sveku ūdens dispersija ar minerālām pildvielām, pigmentiem un piedevām
Blīvums:	apm. 1,0 kg/dm ³
Izmantošanas temperatūra:	no +10 °C līdz +25 °C
Žūšanas laiks:	apmēram 15 min
Izturība pret lietu:	pēc 24 stundām
Ūdens tvaika caurlaidība, saskaņā ar EN 15824:2009:	V2
Ūdens tvaika caurlaidība, saskaņā ar ETAG 004:	Sd ≤ 1,0 m
Ūdens absorbceja, saskaņā ar EN 15824:2009:	W2
Ūdens absorbceja pēc 24 h, saskaņā ar ETAG 004:	< 0,5 kg/m ²
Adhēzija, saskaņā ar EN 15824:2009:	0,6 MPa
Siltumvadītspējas koeficients, saskaņā ar EN 15824:2010:	$\lambda = 0,61 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$
Triecienizturība, saskaņā ar ETAG 004:	Kategorija III
Adhēzija starp slāniem pēc novēcināšanas, saskaņā ar ETAG 004:	$\geq 0,08 \text{ MPa}$
Ugunsdrošības klasifikācija saskaņā ar EN 13501-1: B – s1, d0 sistēmās:	
Ceresit Ceretherm Visage	
Izturība pret ūdeni:	3 dienas pēc uzklāšanas
Novērtētais patēriņš: apmēram 0,9 - 1,1 kg/m ² uz katru kārtas biezuma milimetru; biezums ir atkarīgs no uzklāšanas paņēmienā	

Ieteicamais biezums vienā kārtā ir 1 - 2 mm ar abu kārtu kopējo biezumu no 2 līdz 4 mm.

UZGLABĀŠANA: Līdz 12 mēnešiem no ražošanas datuma, ja tiek uzglabāts vēsos apstākļos, oriģinālajā un nebojātā iepakojumā.

Glabāšanas laikā sargāt no sala un augstām temperatūrām!

Pilnībā tukši iepakojumi ir jānogādā atkārtoti pārstrādei. Produkta atlīkumi ir jāsavāc un no tiem jāatlīvojas ar specializēta uzņēmuma, kuram ir atbilstošie sertifikāti, starpniecību.

Būvzstrādājumam ir šādi atsauces dokumenti:

- Eiropas tehniskais apstiprinājums (ETA) šādās sistēmās:

Ceresit Ceretherm sistēma	Visage
ETA	11/0395
Sertifikāts	1488-CPR-0370/Z
DWU (Ekspluatācijas īpašību deklarācija)	00431/10-11-2014

Būvzstrādājums atbilst normai: EN 15824:2009: Ārējais apmetums uz organiskas saistvielas bāzes. Ekspluatācijas īpašību deklarācija Nr. 00973/07-04-2014.

Visu veidu tehniskos padomus var saņemt pa tālrūniem:
Andis Londenbergs +371 29414813

Neatkarīgi no šeit sniegtās informācijas, ir svarīgi ievērot arī piederīgās dažādu organizāciju un aroda asociāciju vadlīnijas un noteikumus, kā arī attiecīgos Vācijas Standartu institūta (DIN) standartus. Iepriekšminētās īpašības ir pamatotas uz praktisko pieredzi un uzliktajām pārbaudēm. Garantētām īpašībām un iespējamam pielietojumam, kas iziet ārpus šajā informācijas lapā garantētām, ir nepieciešams mūsu rakstisks apstiprinājums. Visi sniegtie dati tika iegūti apkārtējās vides un materiāla temperatūrā +23 °C un 50 % relatīvajā gaisa mitrumā, ja vien nav noteikts citādi. Lūdzam ļemt vērā, ka citos klimatiskajos apstākļos cietēšana var būt atrāka vai lēnāka.

Šeit ietvertā informācija, īpaši rekomendācijas par apiešanos ar produktu un tā lietošanu, ir pamatota uz mūsu profesionālo pieredzi. Tā kā materiāli un apstākļi var mainīties ar katru iecerēto pielietojumu un tādā veidā ir ārpus mūsu ietekmes sfēras, mēs stingri iesakām, lai katrā atsevišķā gadījumā tiek veikti pietiekšķi testi, lai pārbaudītu mūsu produktu piemērotību to paredzētajam pielietojumam. Likumīga atbildība nevar tikt akceptēta, tikai pamatojoties uz šīs datu lapas saturu vai jebkuru mutiski dotu padomu, ja vien nav tīša pienākumu neizpilde vai liels pārkāpums no mūsu pusēs. Šī tehnisko datu lapa aizstāj visus iepriekšējos izdevumus, kas saistīti ar šo produktu.



Henkel Balti OÜ

Sõbra 61

50106 Tartu, Estonia

Tel. (+372) 7305 800

www.ceresit.lv

Quality for Professionals