



TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

(Declaration of performance)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS 305/2011/EU RENDELETE (2011. április 4.) szerint

No. 0024/TU

1. Egyedi termékazonosító: **Ceresit Thermo Universal**
2. Felhasználási terület : Régi és új épületek EPS, EPS grafit, XPS valamint kőzetgyapot ragasztó- és tapaszanyagaként alkalmazható
3. Gyártó: Henkel Srbija d.o.o., Adhesive Plant – Indjija Save Kovacevica bb
22320 Indjija
4. Meghatalmazott képviselő: Nem releváns
5. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek: **2+ rendszer**
- 6c. Nemzeti Műszaki értékelés: ÉMI Nonprofit Kft. azonosító száma: **1415**
A bejelentett szervezet kiadta az **A-38/2014** sz. Értékelést **2+** rendszer típusvizsgálata alapján. Kiadás dátuma: **2018.08.21.**
Műszaki értékelő szerv: ÉMI Nonprofit Kft.


7. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Jellemző tulajdonságok	Teljesítmény	Műszaki előírások
Hővezetési tényező W/m.K	0,57	MSZ EN 1745:2020
Kapilláris abszorpciók együttható kg/(m ² .min ^{0.5})	0.36	MSZ EN 1015-18:2003
Nyomószilárdság N/m ²	7,4	MSZ EN 1015-11:2020
Hajlítószilárdság N/m ²	2,9	MSZ EN 1015-11:2020
Vízáteresztőképességi együttható, g/(m ² .d)	0,4	MSZ EN ISO 1062-3:2008
Tapadási szilárdság hőszigetelő anyaggal, N/mm ²		
Betonlaphoz 28 nap normál körülmények között	0,744	MSZ EN 1015-12:2016
Betonlaphoz 28 nap normál körülmények között+ 2 nap vízben	0,698	
Betonlaphoz 28 nap normál körülmények között+ 2 nap vízben+7 nap normál körülmények	0,666	
EPS 28 nap normál körülmények között	0,136	MSZ EN 13494:2020
EPS 28 nap normál körülmények között+ 2 nap vízben	0,128	
EPS 28 nap normál körülmények között+ 2 nap vízben+7 nap normál körülmények	0,120	
XPS 28 nap normál körülmények között	0,288	

XPS 28 nap normál körülmények között+2 nap vízben	0,256	MSZ EN 13494:2020
XPS 28 nap normál körülmények között+2 nap vízben+7 nap normál körülmények	0,253	
Közetgyapot 28 nap normál körülmények között	0,09	
Közetgyapot 28 nap normál körülmények között+2 nap vízben	0,084	
Közetgyapot 28 nap normál körülmények között+2 nap vízben+7 nap normál körülmények	0,083	

8. A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a 7. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. Ezen a teljesítmény nyilatkozat kiadása a 305/2011/EU rendelettel összhangban a fent meghatározott gyártó kizárólagos felelősségére történik.

Gyártó nevében részéről eljáró személy:



Márton Éva

Head of Object Sales and Technical Support

Budapest, 2024.06.05.