



Schritt-für-Schritt-Anleitung

LOCTITE 3090

**Kunststoffreparatur (Smart Repair),
z. B. Frontscheinwerfer und beschädig-
te Kunststoffteile**

1 Oberfläche vorbehandeln (1/2)

Die Klebeflächen müssen frei von Öl, Fett, Staub und anderen Verschmutzungen sein. Die Klebeflächen mit dem Reiniger **TEROSON VR 10** und einem fusselfreien Tuch reinigen.



2 Oberfläche vorbehandeln (2/2)

LOCTITE SF 770-Primer auf die Reparatur-
stelle auftragen (Abluftzeit 30 Sekunden).

3 Produkt vorbereiten

Stößel in **LOCTITE 3090** einsetzen und die
Kartusche von **LOCTITE 3090** vorsichtig
andrücken.





4 Kartusche vorbereiten

Die Düse auf **LOCTITE 3090** aufsetzen. Dabei die Ausrichtungskerbe beachten. Dann 5 cm des Klebstoffs (etwa eine Düsenlänge) auf ein fusselfreies Tuch oder eine Aluminiumschale drücken.

5 Klebstoff auftragen

LOCTITE 3090 auf die Reparaturstelle auftragen.



6 Aushärten

Die Aushärtung beginnt mit dem Mischen der Komponenten A und B. Handfestigkeit wird schnell erreicht; die volle Festigkeit nach 24 Stunden. Gelierzeit in der Mischdüse: 4 bis 5 Minuten.

LOCTITE 3090 ist ein schnell härtender, spaltfüllender 2-Komponenten-Klebstoff, der hervorragende Haftfestigkeit auf verschiedenen Werkstoffen erzielt, u. a. auf Kunststoffen, Kautschuk und Metall. Er wird zum Verbinden von Teilen mit unterschiedlichen oder undefinierten Klebspalten bis 5 mm oder für Anwendungen eingesetzt, bei denen Klebstoffüberschüsse vollständig aushärten müssen. Die gelförmige Konsistenz verhindert Ablaufen – selbst auf senkrechten Flächen. Der Klebstoff eignet sich auch zum Kleben von porösen Materialien wie Holz, Papier, Leder und Textil.

- **Schnelle Aushärtung**
- **Präziser und sauberer Auftrag mit der Spritze**



Den QR-Code scannen, um weitere Produktinformationen, technische Datenblätter und Sicherheitsdatenblätter aufzurufen.



Henkel AG & Co. KGaA

Adhesive Technologies
Henkelstraße 67
40589 Düsseldorf
Deutschland
www.henkel-adhesives.com

Henkel & Cie. AG

Salinenstr. 61
CH-4133 Pratteln
Tel.: (+41) 61 825 70 00
Fax: (+41) 61 825 73 03
www.henkel-adhesives.com
www.henkel.com

Henkel Central Eastern Europe GmbH

Erdbergstraße 29
A-1030 Wien
Tel.: (+43) 1 711 04 0
Fax: (+43) 1 711 04 4194
www.henkel-adhesives.at
www.henkel.at

Die hierin enthaltenen Angaben dienen ausschließlich Informationszwecken.

Für Unterstützung und Empfehlungen hinsichtlich der Produktspezifikationen wenden Sie sich bitte an Ihren Henkel-Ansprechpartner.

Sofern nicht anders angegeben, sind alle Marken, die in diesem Druckerzeugnis verwendet werden, Marken und/oder eingetragene Marken von Henkel und/oder deren verbundenen Unternehmen in den USA, in Deutschland und in anderen Ländern.

© Henkel AG & Co. KGaA, 2022