



## VALSTS EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr. 01034

1. Būvizrādājuma nosaukums un tirdzniecības nosaukums: Montāžas java  
Ceresit CX 20 Comfort
2. Būvizrādājuma tipa apzīmējums:
3. Paredzētais lietojums vai lietojumi: Montāžas java Ceresit CX 20 Comfort ir paredzēta lietošanai ēkās un ārpus tām: metāla un plastmasas elementu montāžai/enkurošanai betona un cementa pamatnēs, līdz 50 mm dziļu dobumu un plaisu aizpildīšanai cementa apmetumos un grīdās.
4. Būvizrādājuma ražotāja adrese un ražošanas vieta: Henkel Polska Operations Sp. z o.o.  
ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa  
Ražošanas uzņēmums: Henkel Polska Operations Sp. z o.o., Stara Góra, 26-220 Stąporków  
Henkel Polska Operations Sp. z o.o., Pieszycka 6, 58-200 Dzierżoniów
5. Pilnvarotā pārstāvja, ja tāds ir, nosaukums un adrese: Nav piemērojams
6. Valsts ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma: Sistēma 2+
7. Valsts tehniskā specifikācija:
- 7a. Izstrādājuma Polijas standarts: Nav piemērojams
- 7b. Valsts tehniskais novērtējums: ITB-KOT-2019/0979 1. izdevums  
Tehniskā novērtējuma iestāde / Valsts Tehniskā  
novērtējuma iestāde: Instytut Techniki Budowlanej  
Akreditētās sertifikācijas iestādes nosaukums, akreditācijas numurs: Instytut Techniki Budowlanej, Nr. AC 020  
Sertifikāta Nr.: 020-UWB-0961/Z

### 8. Deklarētās ekspluatācijas īpašības:

| Būvizrādājuma īpašības paredzētajam lietojumam vai lietojumiem                                                                                    | Deklarētās ekspluatācijas īpašības | Piezīmes |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|
| Java spiedes izturība, MPa:<br>– pēc 6 stundām<br>– pēc 24 stundām<br>– pēc 28 dienām                                                             | <br>≥ 15,0<br>≥ 17,0<br>≥ 33,0     |          |
| Cietējošas java spiedes izturība<br>+5 °C temperatūrā, MPa:<br>– pēc 6 stundām<br>– pēc 24 stundām                                                | <br>≥ 12,0<br>≥ 14,0               |          |
| Lieces izturība, MPa:<br>– pēc 6 stundām<br>– pēc 24 stundām<br>– pēc 28 dienām                                                                   | <br>≥ 2,5<br>≥ 3,5<br>≥ 4,2        |          |
| Saķere ar betonu, MPa                                                                                                                             | ≥ 1,5                              |          |
| Cietošas java saķere ar betonu +5 °C temperatūrā, MPa                                                                                             | ≥ 1,2                              |          |
| Ar javu pārklāta tērauda adhēzija pie betona bīdē, kN                                                                                             | ≥ 45,0                             |          |
| Ar javu pārklātu Ø16 mm rievotu stieņu adhēzija pie betona, MPa:<br>– sausos apstākļos<br>– sausos, neputekļainos apstākļos<br>– mitros apstākļos | <br>≥ 11,0<br>≥ 8,5<br>≥ 10,5      |          |
| Ar javu pārklātu Ø16 mm rievotu stieņu pārvietojums pie slodzes 75 kN, mm:<br>– sausos apstākļos<br>– mitros apstākļos                            | <br>≤ 0,6<br>≤ 0,6                 |          |
| Materiāla adhēzija pie java betonā bīdē, kN                                                                                                       | ≥ 0,5                              |          |

Ceresit CX 20

|                                                                                                            |                                                         |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|
| Izturība pret karbonizāciju                                                                                | karbonizācijas dziļums ir mazāks nekā kontroles betonam |  |
| Termiskā saderība, noteikta pēc saķeres ar betona pamatni pēc 50 sasaldēšanas un atkausēšanas cikliem, MPa | $\geq 1,5$                                              |  |
| Kapilārā absorbcija, $\text{kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0,5}$                                                  | $\leq 0,5$                                              |  |
| Hlorīda jonu saturs, %                                                                                     | $\leq 0,05$                                             |  |
| Armatūras stāvkļīs javas segumā                                                                            | pasīvs                                                  |  |

Dokumenti tiek publicēti tīmekļa vietnē: <https://www.ceresit.pl>


9. Norādītās būvuzstādījuma ekspluatācijas īpašības atbilst 8. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Šī valsts ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar 2004. gada 16. aprīļa likumu par ražotāja atbildību par būvuzstādījumu.

Ražotāja vārdā parakstījis(-usi):

**Malgorzata Lipnicka**

AC Global PD TG Inorganics, IDC IF / EE North  
Minerālās līmes un pārklājumi vadītāja

(vārds un uzvārds)




(paraksts)

**Piotr Urynek**

Kvalitātes nod. CEE North

(vārds un uzvārds)



(paraksts)

Staporków, 31.03.2022.  
(izdošanas vieta un datums)