



EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 01034

1. Statybinio produkto pavadinimas ir komercinis pavadinimas: Montavimo ir remontinis mišinys „Ceresit CX 20 Comfort“
2. Statybinio produkto tipo žymėjimas:
3. Numatomas panaudojimas arba panaudojimai: Montavimo ir remontinis mišinys „Ceresit CX 20 Comfort“ skirtas naudoti pastatų viduje ir išorėje: metalinių ir plastikinių elementų montavimui / inkaravimui betoniniuose ir cementiniuose pagrinduose, iki 50 mm gylio ertmių ir įtrūkimų užpildymui cementiniuose tinkuose ir grindyse.
4. Gamintojo pagrindinės buveinės ir produkto gamybos vietos pavadinimas ir adresas: „Henkel Polska Operations Sp. z o.o.“
Domaniewska g. 41, 02-672 Varšuva
5. Įgaliotojo atstovo vardas, pavardė ir buveinė, jei nustatytas: Netaikoma
6. Nacionalinė produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema: Sistema 2+
7. Nacionalinė techninė specifikacija:
- 7a. Produkto standartas: Netaikoma
- 7b. Nacionalinis techninis vertinimas: ITB-KOT-2019/0979 leidimas 1
Techninio vertinimo padalinys / Nacionalinis techninio vertinimo skyrius: Lenkijos Statybos technikos institutas
Kredituotos sertifikavimo įmonės pavadinimas: Lenkijos Statybos technikos institutas, Nr. AC 020
akreditacijos numeris:
Sertifikatas Nr.: 020-UWB-0961/Z
8. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės statybos produkto savybės, susijusios su numatytu naudojimu ar naudojimais	Deklaruojamos eksploatacinės savybės	Pastabos
Mišinio atsparumas gniuždymui, MPa: – po 6 valandų – po 24 valandų – po 28 dienų	≥ 15,0 ≥ 17,0 ≥ 33,0	
Kietėjančio mišinio atsparumas gniuždymui +5°C temperatūroje, MPa: – po 6 valandų – po 24 valandų	≥ 12,0 ≥ 14,0	
Atsparumas lenkimui, MPa: – po 6 val. – po 24 val. – po 28 dienų	≥ 2,5 ≥ 3,5 ≥ 4,2	
Sukibimas su betonu, MPa	≥ 1,5	
Kietėjančio mišinio sukibimas su betonu + 5° C temperatūroje, MPa	≥ 1,2	
Mišiniu padengto plieno šlyties sukibimas su betonu, kN	≥ 45,0	
Mišiniu padengtų rifliuotų Ø16 mm strypų sukibimas su betonu, MPa: – sausomis sąlygomis – sausomis sąlygomis su dulkėtu – drėgnomis sąlygomis	≥ 11,0 ≥ 8,5 ≥ 10,5	
Mišiniu padengtų rifliuotų Ø16 mm strypų poslinkis esant 75 kN apkrovai, mm: – sausomis sąlygomis – drėgnomis sąlygomis	≤ 0,6 ≤ 0,6	

„Ceresit CX 20“

Medžiagos sukibimas su mišiniu betone po šlyties, kN	≥ 0,5	
Atsparumas karbonizacijai	karbonizacijos gylis mažesnis nei kontrolinio betono	
Terminis suderinamumas nustatomas pagal sukibimą su betoniniu pagrindu po 50 užšalimo ir atšildymo ciklų, MPa	≥ 1,5	
Kapiliarinė absorbcija, kg/m ² ·h 0,5	≤ 0,5	
Chlorido jonų kiekis, %	≤ 0,05	
Armavimo būklė mišinio dangoje	pasyvus	

Dokumentai skelbiami svetainėje: <https://www.ceresit.lt>

9. Anksčiau aprašyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visoms 8 punkte deklaruojamoms eksploatacinėms savybėms. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduodama vadovaujantis 2004 m. balandžio 16 d. įstatymu dėl statybos produktų, už ją atsako gamintojas.

Gamintojo vardu pasirašė:

Malgorzata Lipnicka
 „AC Global PD TG Inorganics, IDC IF/EE North“
 Mineral Adhesive & Coatings Manager
 (vardas, pavardė)

(parašas)

Piotr Urynek
 „CEE North“ kokybės vadovas

(vardas, pavardė)

(parašas)

Staporkovas, 2022-03-31
 (išdavimo data ir vieta)