



PREDNOSTI CX 5 EXPRESS



TEHNIČNE KARAKTERISTIKE

Čas nanosa	4 min
Temperatura nanosa	+5°C do +30°C
Tlačna trdnost (EN 12190)	po 1 uri $\geq 11^*$ MPa po 2 urah $\geq 12^*$ MPa po 6 urah ≥ 15 MPa po 24 urah ≥ 25 MPa po 28 dneh ≥ 40 MPa
Upogibna trdnost (EN 13892-2)	po 6 urah $\geq 3,0$ MPa po 24 urah $\geq 3,0$ MPa po 28 dneh $\geq 6,0$ MPa
Oprijem na rebrasto armaturo Ø16 mm, prekrito z betonsko malto (EN 1881)	v suhih pogojih ≥ 16 MPa v suhih pogojih brez prahu ≥ 10 MPa v mokrih razmerah ≥ 16 MPa
Poraba	pribl. 1,6 kg / l prostornine
Pakiranje	2 ali 5 kg vedro, 5 ali 25 kg vreča

* po neodvisnih laboratorijskih analizah

APLIKACIJA



1. Pripravite površino: podlaga mora biti vpojna, trdna, dovolj nosilna, hrapava in primerno strukturirana. Mehansko odstranite umazanijo. Podlago predhodno navlažite, vendar brez ustvarjanja luž.
2. CX 5: izdelek dodajte v čisto vodo in mešajte, dokler zmes ni popolnoma brez grudic. Za primerno razmerje mešanja pogledajte tehnični list.
3. Izdelek nanesite takoj po mešanju – z mešanjem ne pretiravajte.
4. Nastavite element in zagotovite pravilno izravnavo in stabilnost lepljenja. Preverite čas popravka v tehničnem listu.

GLAVNE LASTNOSTI

- Hitro strjevanje - trdno v 5 minutah
- Za pritrditev kovinskih in plastičnih elementov
- Za začasno tesnjenje na mestu kjer izteka voda
- Brez krčenja
- Visoka moč
- Odporen na vodo in zmrzal
- Brez klorida, ne povzroča korozije kovinskih elementov
- Znotraj in zunaj stavb
- Za vodoravne in navpične površine



www.ceresit.si

Ceresit

Ceresit



CX 5 EXPRESS

Ekspresna hišna popravila



Montažna malta za hitro sidranje in pritrdjevanje


- Enostavno
- Hitro
- Močno

OBMOČJA UPORABE CX 5 EXPRESS


- Hitro sidranje in pritrdjevanje kovinskih in plastičnih elementov v betonskih in cementnih ometih
- Hitro in enostavno popravilo betonskih površin in zapolnjevanje razpok širokih do 20 mm (večje razpoke samo z dodanim peskom)
- Začasno tesnjenje mest, kjer pušča voda.



Montaža ograjnih elementov




Montaža kovinskih okenskih mrež




Popravilo razpok in zaščita pred uhajanjem vode - na prostem



Montaža igral na otroških igriščih




Vgradnja vodovodnih cevi



Rekonstrukcija betonskih elementov



Pritrditev balkonskih ograj



Fiksiranje uličnih svetilk in stebričkov



HITRA, ENOSTAVNA IN MOČNA POPRAVILA

Hitro:

- hitro strjevanje - strjeno v 5 minutah
- hitro sidranje in zaustavitev puščanja vode
- hitro povečanje tlačne trdnosti

Enostavno:

- enostavno in hitro mešanje z vodo
- ni potrebe po profesionalni opremi
- širok razpon temperature uporabe

Močno:

- odporen na začetne obremenitve po 6 urah do 3 tone
- visoka končna tlačna in upogibna trdnost
- odporen proti zmrzali in vodi



Elementi označeni z rumeno barvo so tisti, ki jih je mogoče namestiti s pomočjo CX 5 EXPRESS.