

**CERESIT SISTEMI
ZA POSTAVLJANJE
KERAMIKE**

Ceresit



SADRŽAJ

1. Unutrašnje postavljanje pločica velikih formata koje se izlažu suncu
2. Kupatila, zidno i podno postavljanje pločica
3. Postavljanje gres pločica na sisteme sa podnim grejanjem
4. Prirodni kamen ili mermer u kupatilima
5. Postavljanje pločica na balkonima i terasama
6. Javni prostori (tržni centri, holovi itd.)
7. Sistemi pločica na pločicu



*za više informacija pogledajte tehničke listove ili kontaktirajte tehničku podršku

Ceresit



UNUTRAŠNJE POSTAVLJANJE PLOČICA VELIKIH FORMATA KOJE SE IZLAŽU SUNCU

1 OSNOVNI PREMAZ



Ceresit CN 94,
Ceresit CT 19,
Ceresit CT 17

2 SAMONIVELIŠUĆA MASA



Ceresit CN 69

3 LEPAK ZA KERAMIKU



Ceresit CM 17,
Ceresit CM 22

4 SILIKON



Ceresit CS 25

5 FUG MASA




Ceresit CE 40,
Ceresit CE 89

6 GRES PLOČICE

Opis

Ako sunčevi zraci redovno dopiru do jednog dela pločice, estrih će se vremenom proširiti. Tako može doći do odvajanja pločice od podloge kroz nekoliko godina. Kao prevenciju, potrebno je koristiti elastične lepkove S1 klase.

Ceresit



KUPATILA, ZIDNO I PODNO POSTAVLJANJE PLOČICA

- 1 OSNOVNI PREMAZ
- 2 SAMONIVELIŠUĆA MASA
- 3 HIDROIZOLACIJA
- 4 LEPAK ZA KERAMIKU
- 5 SILIKON
- 6 FUG MASA
- 7 GRES PLOČICE



Ceresit CT 17,
Ceresit CT 19,
Ceresit CN 94



Ceresit CN 69



Ceresit CL 51 +
Ceresit CL 152



Ceresit CM 16



Ceresit CS 25



Ceresit CE 40,
Ceresit CE 89

Opis

Standardni C1 lepak neće imati dobro prijanjanje kada se koristi direktno na hidroizolaciju. Uz kontakt sa vodom, pločice se mogu odvojiti od podloge. Zbog toga savetujemo korišćenje fleksibilnog C2 lepka za postavljanje pločica.

Ceresit



POSTAVLJANJE GRES PLOČICA NA SISTEME SA PODNIM GREJANJEM

1 OSNOVNI PREMAZ




Ceresit CT 17,
Ceresit CT 19

2 SAMONIVELIŠUĆA MASA



Ceresit CN 69

SISTEM ZA PODNO
GREJANJE



3 LEPAK ZA
KERAMIKU



Ceresit CM 17,
Ceresit CM 16

4 SILIKON



Ceresit CS 25

5 FUG MASA



Ceresit CE 40,
Ceresit CE 89

6 GRES PLOČICE

Opis

Kod sistema sa podnim grejanjem, bitno je imati u vidu da su lepkovi podložni uticaju razlika u temperaturi. Zbog toga, pločice se mogu odvojiti od poda kroz nekoliko godina. Da bi se to izbeglo, potrebno je koristiti fleksibilne lepkove za ugradnju pločica koji odolevaju ovakvim promenama.

Ceresit

PRIRODNI KAMEN ILI MERMER U KUPATILIMA

1 OSNOVNI PREMAZ



Ceresit CT 17,
Ceresit CT 19,
Ceresit CN 94

2 SAMONIVELIŠUĆA MASA



Ceresit CN 69

3 HIDROIZOLACIJA



Ceresit CL 51 +
Ceresit CL 152

4 LEPAK ZA PLOČICE



Ceresit CM 16 WHITE

5 FUG MASA



Ceresit CE 40,
Ceresit CE 89

6 PRIRODNI KAMEN/MERMER

Opis

Prilikom lepljenja prirodnog kamena i mermerske ploče običnim lepkom može doći do pojave tamnih mrlja ispod same ploče. Razlog tome je poprilično osjetljiv prirodni materijal. Da do toga ne bi došlo, potrebno je koristiti fleksibilni lepak u beloj boji.

Ceresit



POSTAVLJANJE PLOČICA NA BALKONIMA I TERASAMA

1 OSNOVNI PREMAZ



Ceresit CN 94
Ceresit CT 19

2 SAMONIVELIŠUĆA MASA



Ceresit CN 69

3 HIDROIZOLACIJA



Ceresit CL 50 +
Ceresit CL 152

4 LEPAK ZA PLOČICE



Ceresit CM 17

5 SILIKON



Ceresit CS 25

6 FUG MASA



Ceresit CE 40,
Ceresit CE 89

7 GRES PLOČICE

Opis

Zbog promenljivih klimatskih uslova, mraza, zagrevanja i opterećenošću vodom stvara se potencijalna mogućnost odvajanja pločica od podloge. U ovakvim situacijama, obavezno koristite fleksibilne lepkove za postavljanje pločica, uz primenu kontaktnog lepljenja i obavezno praćenje preporuka za dilatacione razdelnice i širinu fuge.

Ceresit



JAVNI PROSTORI (TRŽNI CENTRI, HOLOVI ITD.)

- 1 OSNOVNI PREMAZ
- 2 SAMONIVELIŠUĆA MASA
- 3 LEPAK ZA PLOČICE
- 4 SILIKON
- 5 FUG MASA
- 6 GRES PLOČICE



Ceresit CT 17,
Ceresit CT 19,
Ceresit CN 94



Ceresit CN 69



Ceresit CM 22,
Ceresit CM 17



Ceresit CS 25



Ceresit CE 40,
Ceresit CE 89

Opis

Svakodnevno hodanje i mehaničko opterećenje imaju veliki uticaj na izdržljivost postavljenih pločica. Postavljanjem odgovarajućeg sistema za keramiku nemate razloga za brigu. U ovakvim situacijama obavezno koristite fleksibilne lepkove za postavljanje pločica, uz primenu kontaktnog lepljenja i obavezno praćenje preporuka za dilatacione razdelnice i širinu fuge.

Ceresit



SISTEMI PLOČICA NA PLOČICU

1 OSNOVNI PREMAZ



Ceresit CT 19,
Ceresit CN 94

2 LEPAK ZA PLOČICE



Ceresit CM 17,
Ceresit CM 22

3 SILIKON



Ceresit CS 25

4 FUG MASA



Ceresit CE 40,
Ceresit CE 89

5 GRES PLOČICE

Opis

Kada pričamo o postavljanju novih na stare pločice, moramo imati na umu da će adhezija između njih biti slaba. Kao uzrok tome najčešće se navodi to što su pločice od neupijajućeg materijala. Koristeći snažan lepak klasifikacije S1 osigurate da prijanjanje bude zadovoljavajuće.



Henkel Srbija d.o.o.
Bulevar oslobođenja 383,
11 000 Beograd
Telefon: 011/207 22 00
Fax: 011/207 22 55
www.ceresit.rs

 Ceresit  [ceresitsrbija](https://www.instagram.com/ceresitsrbija)

