

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА СТРОИТЕЛЕН ПРОДУКТ
съгласно НАРЕДБА № РД-02-20-1 / 05.02.2015 г.



№ 012 / 05.03.2024

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Ceresit ThermoUniversal

2. Национални изисквания (заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството, национален нормативен акт), техническа спецификация (национален стандарт, българско техническо одобрение), приложими за строителния продукт:

БДС EN 13499

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с националните изисквания, както е предвидено от производителя:

**Лепило-шпакловка за топлоизолация с топлоизолационни плочи
от експандиран (EPS), екструдирен (XPS) полистирен, Минерална вата (MW)**

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка, адрес за контакт на производителя и място на производство :

Хенкел България Оперейшънс ЕООД, Завод за строителни материали, 1289 Мирояне, София

5. Име и адрес за контакт на упълномощения представител (когато е приложимо):

неприложимо

6. Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания (когато е приложимо):

НИСИ-ЕООД - протоколи от изпитване № 26/10.01.2024

7. Декларирани показатели на характеристиките на строителния продукт:

Характеристика	Показател	Метод за изпитване/определяне	Допуск на показателя
Коефициент на топлопроводимост, W/m.K	0,57	БДС EN 1745:2020	-
Коефициент на капилярна абсорбция, kg/(m ² .min ^{0.5})	0.36	БДС EN 1015-18:2003	БДС EN 998-1:2016 ≤ 0,40
Консистенция, mm	17	БДС EN 1015-4:2001	-
Плътност във втвърдено състояние, kg/m ³	1323	БДС EN 1015-10:2001	-
Якост на натиск, N/mm ²	7,4	БДС EN 1015-11:2020	-
Якост на огъване, N/mm ²	2,9	БДС EN 1015-11:2020	-
Отворено време, N/mm ²	0.9	БДС EN 12004-2:2017	≥ 0.5
Коефициент на водопропускливост, g/(m ² .d)	0,4	БДС EN ISO 1062-3:2008	≤ 0.5
Якост на сцепление с топлоизолационен материал, N/mm2			
*към бетонна основа - 28 дни нормални условия N/mm2	0.744	БДС EN 1015-12:2016	≥ 0.25
*към бетонна основа - 28 дни нормални условия +2 дни във вода, N/mm2	0.698		
*към бетонна основа - 28 дни нормални условия +2 дни във вода + 7 дни нормални условия, N/mm ²	0.666		

* EPS след 28 дни нормални условия, N/mm ²	0,136	БДС EN 13494:2020	≥0.08
* EPS след 28 дни нормални условия +2 дни във вода, N/mm ²	0,128		
* EPS след 28 дни нормални условия +2 дни във вода + 7 дни нормални условия, N/mm ²	0.120		
* XPS след 28 дни нормални условия, N/mm ²	0.288		
* XPS след 28 дни нормални условия +2 дни във вода, N/mm ²	0.256		
* XPS след 28 дни нормални условия +2 дни във вода + 7 дни нормални условия, N/mm ²	0.253		
* MW след 28 дни нормални условия, N/mm ²	0.090		
* MW след 28 дни нормални условия +2 дни във вода, N/mm ²	0.084		
* MW след 28 дни нормални условия +2 дни във вода + 7 дни нормални условия, N/mm ²	0.083		

Забележки:

1. В колона 1 се представя списък на характеристиките, както са определени в националните изисквания съгласно т. 2, за предвидената употреба, посочена в т. 3.
2. В колона 2 се записват декларираните показатели, изразени като нива и класове или като описание на всяка съответстваща характеристика, изброена в колона 1.
3. В колона 3 се отразява датираното позоваване на метода за изпитване/изчисление/определяне на декларираните в колона 2 показатели.

8. Характеристиките на строителния продукт, посочен в т. 1, имат показатели, съответстващи на декларираните съгласно т. 7.

Тази декларация за характеристиките на строителния продукт се издава изцяло на отговорността на производителя съгласно т. 4 или на упълномощения представител съгласно т. 5.

Подписано за и от името на производителя (упълномощения представител):

инж. Мария Гърдева,
Инж. Развитие на продукти, Хенкел България ЕООД
(име, длъжност)

Кристина Пекова
Бранд мениджър Ceresit
(име, длъжност)




(подпис)

София, 05.03.2024 г.
(място и дата на издаване)