

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА СТРОИТЕЛЕН ПРОДУКТ
съгласно НАРЕДБА № РД-02-20-1 / 05.02.2015 г.



№ 014 / 05.03.2024

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Ceresit ThermoUniversal White

2. Национални изисквания (заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството, национален нормативен акт), техническа спецификация (национален стандарт, българско техническо одобрение), приложими за строителния продукт:

БДС EN 13499

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с националните изисквания, както е предвидено от производителя:

Лепило-шпакловка за топлоизолация с топлоизолационни плочи

от експандиран (EPS), екструдирен (XPS) полистирен, Минерална вата (MW), графитен експандиран полистирен**

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка, адрес за контакт на производителя и място на производство :

Хенкел България Оперейшънс ЕООД, Завод за строителни материали, 1289 Мирояне, София

5. Име и адрес за контакт на упълномощения представител (когато е приложимо):

неприложимо

6. Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания (когато е приложимо):

**НИСИ-ЕООД - протоколи от изпитване № 929/30.11.2022,
929-1/30.11.2022, 147 / 10.03.2023 г.**

7. Декларирани показатели на характеристиките на строителния продукт:

Характеристика	Показател	Метод за изпитване/определяне	Допуск на показателя
Насипна плътност, kg/m ³	1320	БДС EN 1097-3:2000	-
Коефициент на топлопроводимост, W/m.K	0,57	БДС EN 1745:2020	-
Коефициент на капилярна абсорбция, kg/(m ² .min ^{0.5})	0,16	БДС EN 1015-18:2003	БДС EN ≤ 0,20
Консистенция, mm	12	БДС EN 1015-4:2001	-
Плътност във втвърдено състояние, kg/m ³	1560	БДС EN 1015-10:2001	-
Якост на натиск, N/mm ²	15,8	БДС EN 1015-11:2020	-
Якост на огъване, N/mm ²	5,3	БДС EN 1015-11:2020	-
Отворено време, N/mm ²	1,1	БДС EN 12004-2:2017	-
Коефициент на водопропускливост, g/(m ² .d)	0,3	БДС EN ISO 1062-3:2008	-
Пренасяне на водни пари, $\frac{g}{m^2 \cdot d}$	8,8	БДС EN ISO 7783:2019	-

Якост на сцепление с топлоизолационен материал, N/mm ²			
Якост на сцепление на материала към бетонна основа, N/mm ²	1,078	БДС EN 1015-12:2016	≥ 0.25
* EPS след 28 дни нормални условия, N/mm ²	0,150	БДС EN 13494:2020	≥ 0.08
* EPS след 3 цикъла кондициониране, N/mm ²	0,100		
* XPS след 28 дни нормални условия, N/mm ²	0,181		
* XPS след 3 цикъла кондициониране, N/mm ²	0,120		
* MW - 28 дни нормални условия, N/mm ²	0,098		
* MW след 3 цикъла кондициониране, N/mm ²	0,086		
** Графитен EPS - 28 дни нормални условия, N/mm ²	0,126		
**Графитен EPS след 3 цикъла кондициониране, N/mm ²	0.082		

**** Допълнително приложение**

Забележки:

1. В колона 1 се представя списък на характеристиките, както са определени в националните изисквания съгласно т. 2, за предвидената употреба, посочена в т. 3.
2. В колона 2 се записват декларираните показатели, изразени като нива и класове или като описание на всяка съответстваща характеристика, изброена в колона 1.
3. В колона 3 се отразява датираното позоваване на метода за изпитване/изчисление/определяне на декларираните в колона 2 показатели.


8. Характеристиките на строителния продукт, посочен в т. 1, имат показатели, съответстващи на декларираните съгласно т. 7.

Тази декларация за характеристиките на строителния продукт се издава изцяло на отговорността на производителя съгласно т. 4 или на упълномощения представител съгласно т. 5.

Подписано за и от името на производителя (упълномощения представител):

инж. Мария Гърдева,
Инж. Развитие на продукти, Хенкел България ЕООД
(име, длъжност)

Кристина Пекова
Бранд мениджър Ceresit
(име, длъжност)




(подпис)

София, 05.03.2024 г.
(място и дата на издаване)