



VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. 00428

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: **CERESIT CERETHERM PREMIUM**
2. Zamýšľané použitie/použitia: **Vonkajší tepelne izolačný kompozitný systém s omietkou**
3. Výrobca: **Henkel Polska Operations Sp. z o. o., ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa**
4. Splnomocnený zástupca: **Neuvádza sa**
5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov: **Systém 2+**
- 6a. Harmonizovaná norma:
Notifikovaný(-é) subjekt(-y): **Neuvádza sa
Neuvádza sa**
- 6b. Európsky hodnotiaci dokument: **EAD 040083-00-0404**
- Európske technické posúdenie: **ETA-08/0308 z 30/06/2023**
- Orgán technického posudzovania: **Instytut Techniki Budowlanej**
- Notifikovaný(-é) subjekt(-y): **ITB Instytut Techniki Budowlanej, č. 1488
Instytut techniki budowlanej, Zakład Certyfikacji**
- Certifikát zhody FPC: **1488-CPR-0457/Z**
7. Deklarované parametre:

Č.	Podstatné vlastnosti	Parametre		Technické špecifikácie
1.	Reakcia na oheň	ETICS CERESIT CERETHERM PREMIUM s EPS doskami (reakcia na oheň – trieda E) a s omietkovým systémom:	B-s1, d0	
		Cementové lepidlo: Ceresit CT 83, CT 87		
		PU lepidlo: Ceresit CT 84		
		Základná vrstva: Ceresit CT 87		
		Konečné vrstvy: Ceresit CT34, CT35, CT137, CT72, CT73, CT74, CT75, CT174, CT175, CT60, CT63, CT64, CT79		
		Dekoratívne vrstvy: Ceresit CT42, CT44, CT48, CT54, CT49	B-s1, d0	
		ETICS CERESIT CERETHERM PREMIUM s EPS doskami (reakcia na oheň – trieda E) a omietkovým systémom:		
		Cementové lepidlo: Ceresit CT 83, CT 87		

		Základná vrstva: Ceresit CT 87		B-s2, d0	EAD 040083-00-0404
		Konečné vrstvy: Ceresit CT77, CT177			
		ETICS CERESIT CERETHERM PREMIUM s EPS doskami (reakcia na oheň – trieda E) a omietkovým systémom:			
		PU lepidlo: Ceresit CT 84			
		Základná vrstva: Ceresit CT 87			
		Konečné vrstvy: Ceresit CT77, CT177			
2.	Nasiakavosť po 1 hod.	Základná vrstva Ceresit CT 87		< 1,0 kg/m ²	
	Nasiakavosť po 24 hod.	Základná vrstva Ceresit CT 87		< 0,5 kg/m ²	
		Omietkový systém: Základná vrstva Ceresit CT 87 (s príslušným základným náterom) a:	CT34, CT35, CT137		
			CT60, CT63, CT64		
			CT72, CT73		
			CT74, CT75		
			CT174, CT175		
			CT79		
CT77, CT177					
3.	Správanie pri vlhkostných a teplotných zmenách	Odolný			
4.	Správanie pri opakovanom účinku mrazu	Odolný			
5.	Odolnosť proti nárazu	Omietkový systém: Základná vrstva Ceresit CT 87 (s príslušným základným náterom)	CT34, CT35, CT137	Kategória III	
			CT60, CT63, CT64	Kategória II	
			CT72, CT73	Kategória II	
			CT74, CT75	Kategória II	
			CT175	Kategória II	
			CT77, CT177	Kategória II	
			CT174 1,0mm, 1,5mm, 2,0mm	Kategória II	
			CT79	Kategória I	
6.	Paropriepustnosť	Omietkový systém: Základná vrstva Ceresit CT 87 (s príslušným základným náterom)	CT34, CT35, CT137	≤ 1,0 m	
			CT60, CT63, CT64		
			CT72, CT73		
			CT74, CT75		
			CT174, CT175		
			CT79, CT77, CT177		
7.	Nebezpečné látky	Vid'. Karta bezpečnostných údajov produktu			
8.	Prídržnosť základnej vrstvy k izolantu (EPS)	Základná vrstva	CT 87		
		Za sucha	≥ 0,08 MPa		
		Po hydrotermálnych cykloch	≥ 0,08 MPa		
		Po cykloch zmrazovania/rozmrazovania	Test sa nevyžaduje		
9.	Prídržnosť lepiacej malty k podkladu (betón)	Lepidla:	CT 83	CT 87	
		Za sucha	≥ 0,25 MPa	≥ 0,25 MPa	
		Po ponorení do vody na 48 h + 2 h schnutia pri (23±2)°C a (50±2) RV	≥ 0,08 MPa	≥ 0,08 MPa	
		Po ponorení do vody na 48 h + 7 dňoch schnutia pri (23±2)°C a (50±2) RV	≥ 0,25 MPa	≥ 0,25 MPa	
10.	Prídržnosť lepiacej malty k izolantu (EPS)	Lepidlá:	CT 83	CT 87	
		Za sucha	≥ 0,08 MPa	≥ 0,08 MPa	
		Po ponorení do vody na 48 h + 2 h schnutia pri (23±2)°C a (50±2) RV	≥ 0,03 MPa	≥ 0,03 MPa	
		Po ponorení do vody na 48 h + 7 dňoch schnutia pri (23±2)°C a (50±2) RV	≥ 0,08 MPa	≥ 0,08 MPa	
11.	Prídržnosť PU lepidla Ceresit CT84 k izolantu EPS TR 150 – lepidlo – podklad (betón)				
	Aplikačné podmienky	Hrúbka peny	Podmienky testu	Prídržnosť	

	Štandardné podmienky	8 +/- 1 mm	23 °C, 50 % RV	≥ 0,08 MPa		
	Zmena hrúbky	15 +/- 1 mm	23 °C, 50 % RV	≥ 0,08 MPa		
	Zmena otvorenej doby (max. 4 minúty)	8 +/- 1 mm	23 °C, 50 % RV	≥ 0,08 MPa		
	Zmena teploty (nízka teplota)	8 +/- 1 mm	0 °C	≥ 0,08 MPa		
	Zmena teploty (vysoká teplota)	8 +/- 1 mm	40 °C, 30 % RV	≥ 0,08 MPa		
12.	Pevnosť v ťahu kolmo na rovinu dosky EPS					
		Lepiace malty	CT83	CT87	CT84	
	≥ 80 kPa		40%	40%	40%	
	≥ 100 kPa		40%	40%	40%	
	≥ 150 kPa		40%	40%	40%	
13.	Pevnosť mechanického upevnenia (pričný posun)	Test sa nevyžaduje, keďže ETICS spĺňa nasledujúce požiadavky: E*d ≤ 50 000 N/mm				
14.	Tepelná odolnosť	Vid'. Príloha A 10				
15.	Prídržnosť po umelom starnutí	Omietkový systém: Základná vrstva Ceresit CT 87 (s príslušným základným náterom)	CT34, CT35, CT137	≥ 0,08 MPa		
			CT60, CT63, CT64			
			CT72, CT73			
			CT74, CT75			
			CT174, CT175			
			CT77, CT177			
			CT79			
16.	Vlastnosti ostatných komponentov systému					
	Izolant (EPS doska)	Vid'. ETA 08/0308 Príloha B				
	Kotvy	Vid'. ETA 08/0308 Príloha C1				
	Armovacia tkanina	Vid'. ETA 08/0308 Príloha C2				

Uvedené parametre sú aplikovateľné pri použití v systéme Ceresit Ceretherm Premium skladajúceho sa z:

Lepidlo: Ceresit CT83/Ceresit CT87/Ceresit CT84

Základná vrstva: Ceresit CT87

Povrchová vrstva: Ceresit CT34, Ceresit CT35, Ceresit CT137, Ceresit CT720; Ceresit CT72; Ceresit CT73; Ceresit CT74; Ceresit CT75; Ceresit CT174; Ceresit CT175; Ceresit CT60; Ceresit CT63; Ceresit CT64, Ceresit CT77, Ceresit CT177, Ceresit CT79

Dekoračné nátery: Ceresit CT42; Ceresit CT44; Ceresit CT48; Ceresit CT49; Ceresit CT54;

Izolant: EPS dosky podľa EN 13163 (vid'. ETA – 08/0308 Príloha B)

Kotvy: podľa ETA 08/0308 Príloha C1

Armovacia tkanina: Ceresit CT325 (vid'. ETA-08/0308 Príloha C2)

8. Príslušná technická dokumentácie a/alebo špecifická technická dokumentácie:

Neuvádza sa

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Joanna Jarzyna

Chemist Product Development

AC Global PD Fasade Systems

(meno a funkcia)

(podpis)

Piotr Urynek

Quality Manager CEE North

(meno a funkcia)

(podpis)

Staporków, 15.11.2023

(miesto a dátum vydania)