

Č.	Podstatné vlastnosti	Parametre			Technická špecifikácia
		Systémové komponenty			
1.	Reakcia na oheň	Lepiace malty: Ceresit CT80/Ceresit Thermo Universal/Ceresit CT180 Základná vrstva: Ceresit CT80/Ceresit Thermo Universal Konečné vrstvy: podľa ETA 14/0127 Tabuľka 1 Dekoračný náter: podľa ETA 14/0127 Tabuľka 1		A2-s1, d0	EAD 040083-00-0404
2.	Nasiakavosť po 1 hod.	Základná vrstva Ceresit CT80/Ceresit Thermo Universal		< 1,0 kg/m ²	
	Nasiakavosť po 24 hod.	Základná vrstva Ceresit CT80/Ceresit Thermo Universal		< 0,5 kg/m ²	
		Omietkový systém: Základná vrstva Ceresit CT80/Ceresit Thermo Universal (s príslušným penetračným náterom podľa ETA 14/0127 Tab.1) a:	CT35, CT137		
			CT74, CT75, CT76		
			CT174		
			CT60		
			CT720 + CT721		
CT72					

3.	Správanie pri vlhkostných a teplotných zmenách	Odolný		
4.	Správanie pri opakovanom účinku mrazu	Odolný		
5.	Odolnosť proti nárazu	Omietkový systém: Základná vrstva Ceresit CT80/Ceresit Thermo Universal (s príslušným penetračným náterom podľa ETA 14/0127 Tab.1) a:	CT35, CT137	Kategória III
			CT73	
			CT74, CT75	
			CT174, CT175	
			CT63, CT64	
			CT720 + CT721	Kategória II
6.	Paropriepustnosť	Omietkový systém: Základná vrstva Ceresit CT80/Ceresit Thermo Universal (s príslušným penetračným náterom podľa ETA 14/0127 Tab.1) a:	CT35, CT137	≤ 1,0 m
			CT72, CT73	
			CT74, CT75, CT76	
			CT174, CT175	
			CT60	
			CT720 + CT721	
7.	Nebezpečné látky	Vid'. Karta bezpečnostných údajov produktu		
8.	Prídržnosť základnej vrstvy k izolantu (MW lamela)	Základná vrstva	Ceresit CT80/Ceresit Thermo Universal	
		Za sucha	≥ 0,08 MPa	
		Po hydrotermálnych cykloch	Porušenie v MW	
		Po cykloch zmrazovania/rozmrazovania	Test sa nevyžaduje	
9.	Prídržnosť lepiacej malty k podkladu (betón)	Lepiace malty	CT80/Ceresit Thermo Universal	
		Za sucha	≥ 0,25 MPa	
		Po ponorení do vody na 48 h + 2 h schnutia pri (23±2)°C a (50±2) RV	≥ 0,08 MPa	
		Po ponorení do vody na 48 h + 7 dňoch schnutia pri (23±2)°C a (50±2) RV	□ 0,25 MPa	
10.	Prídržnosť lepiacej malty k izolantu (MW lamela)	Lepiace malty	CT80/CT180/Ceresit Thermo Universal(MW lamela)	Ceresit CT180 (MW panel)
		Za sucha	≥ 0,08 MPa	Porušenie v MW
		Po ponorení do vody na 48h + 2 h schnutia pri (23±2)°C a (50±2) RV	≥ 0,03 MPa	Porušenie v MW
		Po ponorení do vody na 48h + 7 dňoch schnutia pri (23±2)°C a (50±2) RV	≥ 0,08 MPa	Porušenie v MW
11.	Pevnosť mechanického upevnenia (priečny posun)	Test sa nevyžaduje, keďže ETICS spĺňa nasledujúce požiadavky: E*d ≤ 50 000 N/mm		
12.	Tepelná odolnosť	Vid'. Príloha A 10		
13.	Prídržnosť po umelom starnutí	Omietkový systém: Základná vrstva Ceresit CT80/Ceresit Thermo Universal (s príslušným penetračným náterom podľa ETA 14/0127 Tab.1) a:	CT35, CT137	≥ 0,08 MPa
			CT72, CT73	
			CT74, CT75, CT76	
			CT174, CT175	
			CT60	
			CT63, CT64	
CT720+CT721				
14.	Vlastnosti ďalších komponentov systému			
	Izolant (MW panely a lamely)	Vid'. ETA 14/0127 Príloha B		

EAD
040083-00-0404

Armovacia tkanina	Vid. ETA 14/0127 Príloha C2
-------------------	-----------------------------

Uvedené parametre sú aplikovateľné pri použití v systéme Ceresit Ceretherm Universal MW skladajúceho sa z:

Lepidlo: Ceresit CT 80 / Ceresit Thermo Universal / Ceresit CT 180

Základná vrstva: Ceresit CT 80 / Ceresit Thermo Universal

Základný náter: Ceresit CT 15, Ceresit CT 16

Povrchová vrstva: Ceresit CT 35, Ceresit CT 137, Ceresit CT 720; Ceresit CT 72; Ceresit CT 73; Ceresit CT 74; Ceresit CT 75; Ceresit CT 76, Ceresit CT 174; Ceresit CT 175; Ceresit CT 60; Ceresit CT 63; Ceresit CT 64

Dekoračné nátery: Ceresit CT 42; Ceresit CT 44; Ceresit CT 48; Ceresit CT 49; Ceresit CT 54; Ceresit CT 55; Ceresit CT 721

Izolanty: Minerálna vlna (MW) podľa EN 13162 (vid. ETA – 14/0127 Príloha B)

Armovacia tkanina: Ceresit CT 325 (vid. ETA-14/0127 Príloha C2)

8. Príslušná technická dokumentácie a/alebo špecifická technická dokumentácie:

Neuvádza sa

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Joanna Jarzyna

Chemist Product Development
AC Global PD Fasade Systems

(meno a funkcia)

(podpis)

Piotr Urynek

Quality Manager CEE North

(meno a funkcia)

(podpis)

Staporków, 15.11.2023

(miesto a dátum vydania)