

LOCTITE®



LOCTITE 3090

MUCHO MÁS QUE UN EPOXI

MUCHO MÁS QUE UN ADHESIVO INSTANTÁNEO



El adhesivo bicomponente de uso general LOCTITE 3090, combina una alta capacidad de relleno de holguras con una óptima adhesión y curado rápido.

Haz clic
para ver el vídeo



Henkel



Relleno de holguras:

- Hasta 5 mm.



Curado rápido:

- Tiempo de fijación: 90 – 150 s.



Uso general:

- Ideal para la adhesión de gomas y substratos ácidos o porosos.
- Ideal para pegar y reconstruir patillas y elementos de anclaje de plásticos muy difíciles de pegar o pintar, en combinación con la imprimación LOCTITE SF 770.



Fácil de usar:

- Práctico formato en jeringa: innovadora boquilla de mezcla que asegura una aplicación limpia y precisa con una relación de mezcla controlada.

DATOS TÉCNICOS

COLOR	SIN CURAR	TRANSPARENTE
	CURADO	TRANSPARENTE / TRANSLÚCIDO
Aspecto	Alta velocidad. Gel tixotrópico	
Viscosidad	Gel	
Ratio mezcla volumen	10 : 1	
Tiempo de fijación	90 – 150 s	
Resistencia funcional	2 – 4 min	
Tiempo de curado total	24 h	

PROPIEDADES DEL MATERIAL CURADO

Resistencia a cortadura, ISO 4587, después de 24 h, 22 °C	Holgura	0,05 mm	0,05 mm	2,0 mm
	Acero (granallado)	22,9 N/mm ²	15,1 N/mm ²	8,2 N/mm ²
	PVC	9,1 N/mm ²	15,1 N/mm ²	9,5 N/mm ²
	Policarbonato	14,2 N/mm ²	6,4 N/mm ²	5,2 N/mm ²
Alta capacidad de relleno de holguras	Hasta 5 mm dependiendo de la geometría de la unión.			
Resistencia térmica	-20° a +80 °C (hasta 100 °C para exposiciones cortas)			
Resistencia química	Soporta el contacto con fluidos industriales, excepto ácidos y alcalinos.			

HENKEL IBÉRICA S. A.

C/ Bilbao n.º 72 - 84
08005 Barcelona,
España

www.henkel-adhesives.es

DEPARTAMENTO TÉCNICO

Tel. 93 290 49 05
Fax 93 290 4181

tecnico.industria@henkel.com

ATENCIÓN AL CLIENTE

Tel. 93 290 44 86
Fax 93 290 42 69

cs.industria@henkel.com

