



Instrucciones paso a paso

LOCTITE 3090

Reparación de plásticos (reparaciones rápidas) p. ej. faro frontal y piezas de plástico rotas.

1 Preparación de la superficie (1/2)

Las superficies de unión deben estar libres de aceite, grasa y polvo. Limpiar las superficies a adherir con el limpiador **TEROSON VR 10** y un paño que no suelte hilos.



2 Preparación de la superficie (2/2)

Aplicar la imprimación **LOCTITE SF 770** al área a reparar (tiempo de evaporación 30 s).

3 Preparación de la jeringa dosificadora (1/2)

Insertar el émbolo en la jeringa de **LOCTITE 3090** y presionar suavemente.





4 Preparación de la jeringa dosificadora (2/2)

Teniendo en cuenta el punto de alineación, ajustar la boquilla a la jeringa de **LOCTITE 3090**. Después descartar unos 5 cm de adhesivo (aproximadamente la longitud de la boquilla) para asegurarse de que la mezcla de los dos componentes es uniforme.

5 Aplicación del adhesivo

Aplicar **LOCTITE 3090** al área a reparar.



6 Curado

El curado se inicia al mezclar los dos componentes del producto, en la boquilla mezcladora. La resistencia a la manipulación se alcanza rápidamente, la resistencia completa se consigue en 24 horas. El tiempo de trabajo del adhesivo mezclado en la boquilla es de 4 a 5 min.

LOCTITE 3090 es un adhesivo bicomponente, de curado rápido que ofrece excelentes propiedades de adhesión en una amplia variedad de sustratos, incluidos plásticos, caucho y metales. Está diseñado para el montaje de piezas con diferentes holguras, hasta 5 mm, o para aplicaciones donde es necesario el curado del exceso de adhesivo. Su fórmula en gel, que no gotea; permite que se pueda aplicar hasta en superficies verticales. También es adecuado para unir materiales porosos como madera, papel, cuero y tela.

- **Curado rápido.**
- **Aplicación limpia y precisa con la jeringa.**



Escanea el código QR para obtener más información sobre el producto, la hoja de datos técnicos y la ficha de datos de seguridad.



Henkel Ibérica S. A.

C/ Bilbao n.º 72 - 84
08005 Barcelona
España
www.henkel-adhesives.es

Departamento técnico

Tel. 93 290 49 05
tecnico.industria@henkel.com

Atención al cliente

Tel. 93 290 44 86
cs.industria@henkel.com

Los datos que figuran en este documento constituyen únicamente una referencia.

Por favor, contacta con el Departamento Técnico para realizar cualquier consulta sobre las recomendaciones y especificaciones técnicas de estos productos.

Salvo que se indique lo contrario, todas las marcas utilizadas en este documento son marcas comerciales y/o marcas comerciales registradas de Henkel y/o sus filiales en EE. UU., Alemania y demás países.

© Henkel AG & Co. KGaA, 2022.