

**NOWOŚĆ**

## LOCTITE PC 7350 - naprawa taśm przenośnikowych

**Nowa jakość w technologii napraw elementów gumowych**

LOCTITE PC 7350 to wysokiej jakości środek do napraw taśm przenośnikowych i innych elementów gumowych. Dzięki szybkiemu utwardzaniu i właściwościom samopoziomującym doskonale nadaje się do napraw „na miejscu”. Posiada wyjątkową adhezję, odporność na ścieranie i jest równie trwały i elastyczny jak guma, co umożliwia uzyskanie większej niezawodności i wydajności urządzeń przenośnikowych. Dodatkowe obszary zastosowań to np. naprawa lub odbudowa wykładzin w młynach, pompach, podajnikach, lejach samowyładowczych, zsuwniach oraz naprawa sit i wylewanych z uretanu wykładzin.



Niższe koszty



Wyższa wydajność



Większa niezawodność



Wyższe bezpieczeństwo

### WŁAŚCIWOŚCI

- Doskonała odporność na ścieranie
- Doskonała adhezja do metalu i gumy
- Doskonałe wydłużenie i elastyczność
- Dobra odporność na uderzenia
- Łatwa aplikacja z kartuszy
- Prawidłowo zaaplikowany nie wpływa na pracę zgarniaków
- Nie zawiera rozpuszczalnika

### KORZYŚCI

- Skraca kosztowne przestoje
- Eliminuje konieczność przechowywania wielu części zapasowych
- Naprawy na miejscu w zakładzie zmniejszają koszty
- Dłuższa żywotność po naprawie
- Zapobiega przedwczesnemu zużyciu złączy pasów

**Henkel**



#### DANE TECHNICZNE

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| Numer IDH                                             | 2243012               |
| Rodzaj i wielkość opak.                               | 400 ml kartusza       |
| Kolor                                                 | Czarny                |
| Pokrycie (cm <sup>2</sup> , przy 6mm głębokości)      | 400 ml kartusza = 570 |
| Maks. temp. pracy                                     | 80°C                  |
| Min. temp. pracy                                      | -29°C                 |
| Czas otwarcia (minut) w 23°C*                         | 5                     |
| Utwardzenie funkcjonalne (godz.) w 23°C*              | 2                     |
| Objętościowe proporcje mieszania (żywica: utwardzacz) | 1:1                   |

\*wyższe temperatury skracają czas, a niższe wydłużają go

#### PRODUKT UTWARDZONY

|                                                                                                       |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Twardość, Shore A, ASTM D2240                                                                         | 95  |
| Wytrzymałość na rozciąganie, ISO 527-2 (N/mm <sup>2</sup> )                                           | 11  |
| Wydłużenie, %, ISO 527-2                                                                              | 250 |
| Wytrzymałość na ścinanie, ISO 4587 (N/mm <sup>2</sup> )<br>stal poddana obróbce strumieniowo ściernej | 6,2 |
| Wytrzymałość na ścinanie, ISO 4587 (N/mm <sup>2</sup> ) guma                                          | 0,7 |

#### DODATKOWE PRODUKTY

##### PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Poprawia adhezję do gumy.  
PRODUKT WYTRAWIAJĄCY LOCTITE:  
88,7 ml butelka

##### ZMYWACZ

Czyści i przygotowuje powierzchnie.  
Zalecany: TEROSON VR 40 1l puszka

##### SPRZĘT

##### PISTOLET DOZUJĄCY

Niezbędny do dozowania produktu  
LOCTITE PC 7350 400 ml kartuszy.  
IDH 218312

##### MIKSER STATYCZNY

Opakowanie 10 szt./klp - do mieszania  
i dozowania z kartuszy 400 ml.  
IDH 639381

HENKEL POLSKA SP. Z O.O.

ADHESIVE TECHNOLOGIES

WWW.HENKEL-ADHESIVES.PL/PRZEMYS-750.HTM

O ile nie stwierdzono inaczej, wszystkie oznaczenia wykorzystane powyżej w niniejszym materiale drukowanym stanowią znaki towarowe oraz/lub zarejestrowane znaki należące do Henkel i/lub podmiotów stowarzyszonych z Henkel w Stanach Zjednoczonych Ameryki, w Niemczech oraz w innych miejscach na świecie. © Henkel AG & Co. KGaA, 2017

