

**LOCTITE**<sup>®</sup>**Tehnisko datu lapa**  
10.2017

# Loctite 60 sec Universāla ciān akrilāta līme

## 1. ĪPAŠĪBAS

Loctite 60 sec universāla līme ir ātri cietējoša, daudzpusīgi pielietojama, vienkomponeņa līme, kas ātri veido stipru līmējumu starp dažādiem parastiem materiāliem. Tā ir paredzēta lietošanai mājas apstākļos, un tās nepilošais sastāvs ļauj līmi lietot uz vertikālām vai augstām horizontālām virsmām. Tā ir ideāla līme tādu materiālu līmēšanai kā lielākā daļa plastmasu, gumijas, metāli, koksne, keramika, āda, tekstilizstrādājumi, kartons un papīrs, bez nepieciešamības, lai viena līmējamā puse būtu poraina.

Loctite 60 sec universāla līme ir izturīga pret triecieniem un ir nevainojama tādiem pielietojumiem, kur ir nepieciešama neliela elastība. Produkts ir veidots tā, lai, veidojot līmējumu, būtu laiks, kurā iespējams veikt detaļu stāvokļa maiņu. Loctite Fireball 60 sec universāla līme ir saskaņā ar standartu EN204 D3 koksnes līmēm, un tā ir ugunsizturīga, bet nav piemērota pastāvīgai mitruma iedarbībai.

**Līmēšanas ātrums** (1 kg/cm<sup>2</sup>): Sākotnējā pielipšana notiek aptuveni 45 - 90 sekundēs, atkarībā no pamatnes.

**Saistes stiprība** (ISO 4587, stiepes-cirpes): 7 - 15 N/mm<sup>2</sup> (70 - 150 kg/cm<sup>2</sup>) 24 stundās, atkarībā no pamatnes. Tā ir ugunsizturīga saskaņā ar standartu EN204-D3.



## 2. LIETOŠANAS PAMĀCĪBA

1. Nodrošināt, lai visas līmējamās virsmas ir tīras, sausas un cieši pieguļošas.
2. Nepieļaut ādas saskari ar līmi.
3. Viegli saspiežot tūbiņu pie gofrētā gala, uzklājiet minimālu daudzumu (1 pilienu uz 6,5 cm<sup>2</sup>) Loctite 60 sec universālās līmes uz vienas no savienojamām virsmām.
4. Nekavējoties salikt daļas kopā un turēt, saspiežot ar roku un neizkustinot līmējumu, vismaz 1 minūti.
5. Atstāt neaiztiekot uz 10 minūtēm vai, vislabāk, uz nakti, lai savienojumam ļautu sasniegt pilnu gala stiprību.
6. Nepieļaut izšļakstīšanos un aizsargāt darba virsmas.
7. Vislabākajiem rezultātiem līmējumus vajadzētu sagatavot istabas temperatūrā (15 - 25 °C) un, minimums, 30 % relatīvajā gaisa mitrumā. Saistīšanās laiki var palielināties ļoti aukstos un/vai sausus vides apstākļos.
8. Optimālai produkta aprītei izmantot tikai minimālu līmes daudzumu, lai noņemtu līmes pārpalikumus, uzgali noslaucīt ar plānu audumu, uzlikt atpakaļ vāciņu un iepakojumu uzglabāt vēsā, sausā vietā.



### 3. TEHNISKIE DATI

Sastāvs	Etil ciānakrilāts
Izskats	Dzidrs gels
Blīvums	1,1 g/cm <sup>3</sup> pie 20 °C
Viskozitāte	Nepilošs gels
Iepakojums	20 g alumīnija tūbiņa
Drošība	Skatīt drošības datu lapu 1926306
Glabāšanas ilgums pie 2 - 8 °C	24 mēneši, neatvērtam

### 4. IEROBEŽOJUMI

- Nelietot uz puteklainām, netīrām vai slapjām virsmām.
- Nav piemērota polipropilēna, polietilēna, politetrafluoretilēna (PTFE), silikona gumijas, stikla vai putu līmēšanai.
- Nekad neizmantot tādu sastāvdaļu līmēšanai, kuras saturēs karstus šķidrumus.
- Nav piemērota tādu salikumu līmēšanai, kas saturēs spraugas.

### 5. UZGLABĀŠANA

Garantēt, ka pēc lietošanas uzgalis ir notīrīts un vāciņš ir uzlikts atpakaļ. Uzglabāt vēsā, sausā un bērniem nepieejamā vietā.

### 6. VESELĪBA UN DROŠĪBA

Pirms produkta lietošanas lūdzam iepazīties ar attiecīgo drošības datu lapu, kas ir pieejama pēc pieprasījuma.

“Šajā tehnisko datu lapā (TDL) sniegtā informācija, ieskaitot rekomendācijas par produkta izmantošanu un lietošanu, ir pamatota uz mūsu zināšanām un pieredzi par produktu šīs TDL sastādīšanas datumā. Produktam var būt daudzi un dažādi pielietojuma veidi, kā arī atšķirīgi lietošanas un darba apstākļi jūsu vidē, kas ir ārpus mūsu kontroles. Tāpēc Henkel nav atbildīgs par mūsu produkta piemērotību ražošanas procesiem un apstākļiem, kuros jūs to izmantojiet, kā arī paredzēto pielietojumu un rezultātiem. Mēs stingri iesakām jums pašam veikt iepriekšējus izmēģinājumus, lai pārbaudītu šādu mūsu produkta piemērotību.

Jebkāda atbildība attiecībā uz šajā tehnisko datu lapā sniegto informāciju vai jebkuru citu rakstiski vai mutiski dotu rekomendāciju (-ām) par saistīto produktu ir izslēgta, izņemot, ja nav tieši norunāts savādāk un izņemot attiecībā uz nāvi vai miesas bojājumiem, ko ir izraisījusi mūsu nolaidība, un jebkādu atbildību saskaņā ar jebkurām produktam obligāti piemērojamām saistību tiesībām.”

### Henkel Balti OÜ

Sõbra 43

50106 Tartu, Estonia

Tel. (+372) 7305 800

Internet: [www.loctite-superattak.lv](http://www.loctite-superattak.lv)