

# Loctite Repositionable Gel

## CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

LOCTITE® Repositionable Gel je jednozložkové sekundové lepidlo. Je určené pre domáce použitie a vytvára silné väzby medzi širokou škálou bežných materiálov. Je to ideálne lepidlo pre lepenie mate-riálov ako sú plasty, guma, kovy, drevo, keramika, koža, látky, papierových kartónov a papier.

LOCTITE® Repositionable Gel vytvára pevný spoj pomalšie ako štandardné sekundové lepidlá, a pre-to je i po nanosení možné lepené plochy korigovať. Zároveň je bez dráždivého zápachu.

**Doba vytvorenia pevného spoja** sa pohybuje od 15 až 120 sekúnd, v závislosti od podkladu.

**Pevnosť spoja** (ISO 4587) dosahuje 10 až 20 N / mm<sup>2</sup> (napätie v šmyku) za 12 až 24 hodín, v závislosti od podkladu.

## NÁVOD NA POUŽITIE

1. Zaistite, aby všetky lepené povrchy boli čisté, suché a tesne priliehajúce.
2. Zabráňte kontaktu lepidla s pokožkou.
3. Naneste minimálne množstvo lepidla na jeden z lepených povrchov.
4. Lepené plochy k sebe okamžite pritisknite a drž-te ich stlačené po dobu 60 sekúnd.
5. Nechajte spoj v klude po dobu 10 minút alebo do druhého dňa, aby sa dosiahlo plnej pevnosti.
6. Vyvarujte sa pofrkaniu okolia, chráňte odev a pracovné plochy. Vytvrdnuté zbytky lepidla možno odstrániť prídavkom Pattex Odstraňovač lepidla.
7. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov by malo lepenie prebiehať pri izbovej teplote (15–30 °C) a minimálnej relatívnej vlhkosti 30 %.



8. pre optimálnu životnosť produktu utrite špičku vreckovkou, aby ste odstránili prebytočné lepidlo, nasadte viečko a uložte balenie na chlad-nom a suchom mieste.

## OBMEDZENIA

- ▶ Len pre použitie v interiéri
- ▶ Nepoužívajte na zaprášené, špinavé alebo mokré povrchy.
- ▶ Nevhodné na lepenie polypropylénu PP, polyetylénu PE, polytetrafluoreténu PTFE, silikónové gumy, sklá, lakované povrchy, veľmi jemné kože alebo peny.
- ▶ Nikdy nepoužívajte na lepenie súčiastok používaných pre uchovávanie horúcich kvapalín.

## SKLADOVANIE

Skladujte na chladnom a suchom mieste, mimo dosah detí.

## BEZPEČNOSŤ

Pred použitím produktu si prečítajte jeho bezpečnostný list, ktorý je k dispozícii na vyžiadanie.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

<b>Základná zložka:</b>	β-metoxetyl-kaynoakrylát
<b>Farba:</b>	číra
<b>Hustota:</b>	1,1 g/cm <sup>3</sup> pri 20 °C
<b>Viskozita:</b>	~ 2000 mPa.s pri 25 °C
<b>Balenie:</b>	3 g tuba
<b>Bezpečnosť:</b>	vid. bezpečnostný list
<b>Trvanlivosť pri 2-8 °C:</b>	24 mesiacov (neotvorený výrobok)

### UPOZORNENIE:

Naše odporúčanie: Všetky údaje vychádzajú z našich dlhoročných znalostí a skúseností. Vzhľadom k rozdielnym podmienkam pri realizáciách a k množstvu používaných materiálov, slúži naše písomné a ústne poradenstvo ako nezáväzná odporúčanie. V prípade pochybností a nepriaznivých podmienok odporúčame vykonať vlastné skúšky, poprípade si vyžiadať odbornú technickú konzultáciu. Nakoľko použitie a spracovanie výrobku nepodlieha nášmu priamemu vplyvu, nezodpovedáme za škody spôsobené chybným spracovaním. Uverejnením týchto informácií o výrobku strácajú všetky skôr uverejnené informácie svoju platnosť.



### Distributér:

HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o.  
Mlynské nivy 55  
821 09 Bratislava

Say  
Yes  
to

LOCTITE®