

# Loctite Super Bond Precision

## CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

LOCTITE® Super Bond Precision je jednozložkové sekundové tekuté lepidlo. Je určené pre domáce použitie a vytvára silné väzby medzi širokou škálou bežných materiálov. Je to ideálne lepidlo pre lepenie materiálov ako sú plasty, guma, kovy, drevo, keramika, koža, látky, papierových kartónov a papier.

**Doba vytvorenia pevného spoja** sa pohybuje od 5 až 30 sekúnd, v závislosti od podkladu.

**Pevnosť spoja** (ISO 4587) dosahuje 10 až 20 N / mm<sup>2</sup> (napätie v šmyku) za 12 až 24 hodín, v závislosti od podkladu.

### Trojité odolnosť:

- **Teplota:** odoláva nízkym teplotám až do -50 °C a krátkodobému vystaveniu až do +120 °C.
- **Voda:** je vodeodolná podľa normy EN204-D3 a keramické spoje vydržia viac ako 100 cyklov umývačky riadu (za kontrolovaných laboratórnych podmienok).
- **Náraz:** Hliníkový spoj odoláva viac ako 50 nárazom pádov z metrovej výšky na betónový povrch.

## NÁVOD NA POUŽITIE

1. Zaistite, aby všetky lepené povrchy boli čisté, suché a tesne priliehajúce.
2. Zabráňte kontaktu lepidla s pokožkou.
3. Naneste minimálne množstvo lepidla na jeden z lepených povrchov.
4. Lepené plochy ihneď pritisknite k sebe a držte ich stlačené po dobu 60 sekúnd.
5. Nechajte spoj v klude po dobu 10 minút alebo cez noc, aby sa dosiahlo plnej pevnosti.
6. Vyvarujte sa postriekaniu okolia, chráňte odev a pracovné plochy. Odstráňte vytvrdnuté zvyšky pomocou Pattex Odstraňovač lepidla.



7. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov by lepenie malo prebiehať pri izbovej teplote a minimálnej relatívnej vlhkosti 30%.
8. Pre optimálnu životnosť produktu otrite špičku vreckovkou, aby ste odstránili prebytočné lepidlo, nasadte viečko a uložte balenie na chladnom a suchom mieste.

## OBMEDZENIA

- Nepoužívajte na zaprášené, špinavé alebo mokré povrchy.
- Nevhodné na lepenie polypropylénu PP, polyetylénu PE, polytetrafluoreténu PTFE, silikónovej gumy, skiel, lakovaných povrchov, veľmi jemnej kože alebo peny.
- Nikdy nepoužívajte na lepenie súčiastok používaných pre uchovávanie horúcich kvapalín.
- Optimálne lepenie sa dosahuje za sucha.

## SKLADOVANIE

Skladujte na chladnom a suchom mieste, mimo dosah detí.

## BEZPEČNOSŤ

Pred použitím produktu si prečítajte jeho bezpečnostný list, ktorý je k dispozícii na vyžiadanie.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

|                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Základná zložka:</b>        | Ethylkyanoakrylát                   |
| <b>Vzhľad:</b>                 | číra kvapalina                      |
| <b>Hustota:</b>                | 1,08 g/cm <sup>3</sup> pri 20 °C    |
| <b>Viskozita:</b>              | 50 – 300 mPa.s                      |
| <b>Balenie:</b>                | 5 g tuba                            |
| <b>Bezpečnosť:</b>             | vid. bezpečnostný list              |
| <b>Trvanlivosť pri 2-8 °C:</b> | 18 mesiacov<br>(neotvorený výrobok) |

### UPOZORNENIE:

Naše odporúčanie: Všetky údaje vychádzajú z našich dlhoročných znalostí a skúseností. Vzhľadom k rozdielnym podmienkam pri realizáciách a k množstvu používaných materiálov, slúži naše písomné a ústne poradenstvo ako nezáväzná odporúčanie. V prípade pochybností a nepriaznivých podmienok odporúčame vykonať vlastné skúšky, popřípadě si vyžiadať odbornú technickú konzultáciu. Nakoľko použitie a spracovanie výrobku nepodlieha nášmu priamemu vplyvu, nezodpovedáme za škody spôsobené chybným spracovaním. Uverejnením týchto informácií o výrobku strácajú všetky skôr uverejnené informácie svoju platnosť.



#### Distributér:

HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o.  
Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava  
Tel.: 02/333 19 111

Say  
Yes  
to

LOCTITE®