

Loctite Super Bond Pure Gel

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

LOCTITE® Super Bond Pure Gel je jednozložkové sekundové lepidlo. Je určené pre domáce použitie a vytvára silné väzby medzi širokou škálou bežných materiálov. Je to ideálne lepidlo pre lepenie materiálov ako sú plasty, guma, kovy, drevo, keramika, koža, látky, papierových kartónov a papier.

LOCTITE® Super Bond Pure Gel vytvára pevný spoj pomalšie ako štandardné sekundové lepidlá, a preto je i po nanosení možné lepené plochy korigovať. Zároveň je bez dráždivého zápachu.

Doba vytvorenia pevného spoja sa pohybuje od 15 až 120 sekúnd, v závislosti od podkladu.

Pevnosť spoja (ISO 4587) dosahuje 10 až 20 N / mm² (napätie v šmyku) za 12 až 24 hodín, v závislosti od podkladu.

NÁVOD NA POUŽITIE

1. Zaistite, aby všetky lepené povrchy boli čisté, suché a tesne priliehajúce.
2. Zabráňte kontaktu lepidla s pokožkou.
3. Naneste minimálne množstvo lepidla na jeden z lepených povrchov.
4. Lepené plochy k sebe okamžite pritisknite a držte ich stlačené po dobu 60 sekúnd.
5. Nechajte spoj v klude po dobu 10 minút alebo do druhého dňa, aby sa dosiahlo plnej pevnosti.
6. Vyvarujte sa poffkaniu okolia, chráňte odev a pracovné plochy. Vytvrdnuté zbytky lepidla možno odstrániť prídavkom Pattex Odstraňovač lepidla.
7. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov by malo lepenie prebiehať pri izbovej teplote (15–30 °C) a minimálnej relatívnej vlhkosti 30 %.



8. pre optimálnu životnosť produktu utrite špičku vreckovkou, aby ste odstránili prebytočné lepidlo, nasadte viečko a uložte balenie na chladnom a suchom mieste.

OBMEDZENIA

- Len pre použitie v interiéri
- Nepoužívajte na zaprášené, špinavé alebo mokré povrchy.
- Nevhodné na lepenie polypropylénu PP, polyetylénu PE, polytetrafluoreténu PTFE, silikónové gumi, sklá, lakované povrchy, veľmi jemné kože alebo peny.
- Nikdy nepoužívajte na lepenie súčiastok používaných pre uchovávanie horúcich kvapalín.

SKLADOVANIE

Skladujte na chladnom a suchom mieste, mimo dosah detí.

BEZPEČNOSŤ

Pred použitím produktu si prečítajte jeho bezpečnostný list, ktorý je k dispozícii na vyžiadanie.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Základná zložka:	β-metoxetyl-kaynoakrylát
Farba:	číra
Hustota:	1,1 g/cm ³ pri 20 °C
Viskozita:	~ 2000 mPa.s pri 25 °C
Balenie:	3 g tuba
Bezpečnosť:	vid. bezpečnostný list
Trvanlivosť pri 2-8 °C:	24 mesiacov (neotvorený výrobok)

UPOZORNENIE:

Naše odporúčanie: Všetky údaje vychádzajú z našich dlhoročných znalostí a skúseností. Vzhľadom k rozdielnym podmienkam pri realizáciách a k množstvu používaných materiálov, slúži naše písomné a ústne poradenstvo ako nezáväzná odporúčanie. V prípade pochybností a nepriaznivých podmienok odporúčame vykonať vlastné skúšky, popriprade si vyžiadať odbornú technickú konzultáciu. Nakoľko použitie a spracovanie výrobku nepodlieha nášmu priamemu vplyvu, nezodpovedáme za škody spôsobené chybným spracovaním. Uverejnením týchto informácií o výrobku strácajú všetky skôr uverejnené informácie svoju platnosť.



Distributér:

HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o.
Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava
Tel.: 02/333 19 111

Say
Yes
to

LOCTITE®