

LOCTITE SUPERBOND PRECISION

1. SAVYBĖS

LOCTITE® „Precision“ – tai vienkomponenčiai skysti momentiniai klijai. Klijai skirti naudoti buityje, stipriai suklijuoją įvairias dažniausiai naudojamas medžiagas. Klijai idealiai tink托kioms medžiagoms klijuoti kaip įvairių rūsių plastikas, guma, metalai, mediena, keramika, oda, tekstilė, kartonas ir popierius.

Sukibimo greitis: pradinis sukibimas įvyksta per 5–30 sekundžių, priklausomai nuo pagrindo.

Sukibimo stipris (ISO 4587): 10–20 N/mm² (šlyties stipris) per 12–24 val., priklausomai nuo pagrindo.

Trejopas atsparumas:

- **temperatūrai** – išlaiko net labai žemą iki -50 °C temperatūrą ir trumpai trunkantį iki +120 °C temperatūros poveikį.
- **vandeniu:** klijai atsparūs vandeniu pagal EN204-D3 standartą, o keraminių medžiagų sanklija gali atlaikyti >100 indaplovės ciklų (kontroliuojamomis laboratorinėmis sąlygomis).
- smūgiams: aliuminio sanklija atlaiko daugiau kaip 20 kartų kritimą iš 1 metro aukščio ant betoninio paviršiaus.



2. NAUDOJIMO NURODYMAI

1. Užtikrinkite, kad klijuojami paviršiai yra švarūs, sausi ir sandariai sutvirtinti.
2. Venkite odos sąlyčio su klijais.
3. Ant vieno iš klijuojamų paviršių užtepkite minimalų kiekį LOCTITE® klijų „Precision“.
4. Nedelsdami suglauskite klijuojamus paviršius vieną prie kito ir laikykite suspaudę rankomis bent 1 minutę.
5. Palikite susiklijuoti 10 min., o dar geriau – per naktį, kad paviršiai sukibtų visa jėga.
6. Stenkite neišlieti klijų ir saugokite darbinius paviršius. Pašalinkite sukietėjusių klijų „Precision“ likučius LOCTITE® „Super Glue Remover“ valikliu.
7. Norint pasiekti geriausią rezultatą, klijuoti reikia kambario temperatūroje (15–30 °C), esant bent 30 % santykiniam oro drėgnui aplinkoje.
8. Tam, kad užtikrintumėte optimalią produkto naudojimo trukmę, tūbelės antgalį nušluostykite servetėle, kad pašalintumėte klijų perteklių, tada uždékite dangtelį ir laikykite vésioje, sausoje vietoje.



3. TECHNINIAI DUOMENYS

Sudėtis	Etilo cianakrilatas
Išvaizda	Skaidrus skystis
Tankis	1,08 g/cm ³ 20 °C temperatūroje
Klampa	50–300 mPa.s
Pakuotė	5 g buteliukas
Sauga	Žiūrėti: SDL 2011853
Laikymo trukmė 2–8 °C temperatūroje	neatidarius – 18 mėn.

4. APRIBOJIMAI

- Nenaudokite ant dulkinų, nešvarių ar drėgnų paviršių.
- Netinka polipropilenui, polietilenui, PTFE, silikoninei gumai, stiklui, blizgiems paviršiams, itin minkštai odai ir putplasciu klijuoti.
- Jokiui būdu neklijuokite gaminių, kuriuose numatoma laikyti karštus skysčius, arba kurie ilgą laiką būna veikiami didelio karščio.
- Optimalus sukibimas pasiekiamas naudojant sausomis sąlygomis.

5. LAIKYMAS

Laikyti vésioje, sausoje ir vaikams nepasiekiamoje vietoje.

6. SVEIKATA IR SAUGA

Prieš naudodami, perskaitykite Medžiagos saugos duomenų lapą, kurį galima gauti pateikus prašymą.

„Šiame Techninių duomenų lape (TDL) pateikta informacija, įskaitant produkto naudojimo rekomendacijas, yra pagrsta mūsų žiniomis ir produkto naudojimo patirtimi, sukaupta iki šio TDL išleidimo dienos. Produktą galima naudoti įvairiais būdais ir įvairiomis paskirtims, taip pat naudojimo ir darbo sąlygos jūsų aplinkoje gali labai skirtis, o mums jos nėra pavaldžios. Todėl bendrovė „Henkel“ neatsako už mūsų produkto tinkamumą gamybos procesams ir sąlygoms, kuriomis jūs naudojate produktą, taip pat numatomai paskirčiai ir rezultatams pasiekti. Primygintai rekomenduojame prieš naudojant patiemis atlikti bandymus ir patikrinti mūsų produkto tinkamumą.“

Neprisiimame jokios atsakomybės už informaciją, pateiktą techninių duomenų lape ar kitoje rašytinėje ar žodinėje rekomendacijoje ar rekomendacijoje dėl šio produkto, išskyrus atvejus, kai aiškiai susitarta kitaip, ir išskyrus mirties ar kūno sužalojimo atvejus dėl mūsų aplaidumo, ir bet kokią atsakomybę pagal galiojančius įstatymus dėl atsakomybės už gaminius.“

Henkel Balti OÜ

Sõbra 61

Tartu 50106, Estija

Telefonas: (+372) 7305 800