

LOCTITE SUPERKLEBER GLASS

ĪPAŠĪBAS

LOCTITE® SUPERKLEBER GLASS ir vienkomponenta momentlīme, kas īpaši paredzēta stikla līmēšanai. Tā ir paredzēta lietošanai mājas apstākļos, un tā veido stipru savienojumu, līmējot stiklu ar stiklu vai citiem materiāliem, piemēram, metāliem vai plastmasām. Līmējumi ir ūdensizturīgi un noturīgi pret mazgāšanu trauku mazgājamā mašīnā.

LOCTITE® SUPERKLEBER GLASS ir īpaši paredzēta līmējumiem, kur iesaistīts stikls, un tā nav ieteicama lietošanai par universālu līmi.

Līmēšanas ātrums: Sākotnējā pielipšana notiek 15 līdz 60 sekundēs, atkarībā no pamatnes.

Saistes stiprība (ISO 4587): 1,5 līdz 2,5 N/mm² (stiepes-cirpes) 12 līdz 24 stundās, atkarībā no pamatnes.

LIETOŠANAS PAMĀCĪBA

1. Nodrošināt, lai visas līmējamās virsmas ir tīras, sausas un cieši pieguļošas.
2. Nomazgāt stiklu ar ūdeni un kārtīgi nosusināt. Izvairīties no stikla tīrīšanas ar mazgāšanas līdzekļiem, jo šo materiālu atlikumi var negatīvi ietekmēt līmējuma kvalitāti.
3. Nepieļaut ādas saskari ar līmi.
4. Uznest minimālu daudzumu LOCTITE® SUPERKLEBER GLASS līmes uz vienas no savienojamām virsmām.
5. Nekavējoties salikt daļas kopā un turēt, saspiežot ar roku, vismaz 1 minūti.
6. Atstāt netraucētu uz 10 minūtēm vai, vislabāk, uz nakti, lai savienojumam ļautu sasniegt pilnu stiprību.
7. Nepieļaut izšļakstīšanos un aizsargāt darba virsmas. Sacietējušus SUPERKLEBER GLASS atlikumus noņemt ar LOCTITE® Super Glue Remover.
8. Vislabākajiem rezultātiem līmējumus vajadzētu sagatavot istabas temperatūrā (15 - 30 °C) un, minimums, 30 % relatīvajā gaisa mitrumā.
9. Optimālam produkta glabāšanas ilgumam, lai noņemtu līmes pārpalikumus, uzgali noslaucīt ar plānu audumu, uzlikt atpakaļ vāciņu un iepakojumu uzglabāt vēsā, sausā vietā.



TEHNISKIE DATI

Sastāvs	n-Butil ciān akrilāts
Izskats	Dzidrs šķidrums



Blīvums	1,1 g/cm ³ pie 20 °C
Viskozitāte	20 - 120 mPa·s
Iepakojums	3 g tūbiņa
Drošība	Skatīt DDL 1108824
Glabāšanas ilgums pie 2 - 8 °C	18 mēneši, neatvērtam

IEROBEŽOJUMI

- Lietošanai tikai iekšējās.
- Nelietot uz putekļainām, netīrām vai slapjām virsmām.
- Piemērota tikai līmējumiem, kur iesaistīts stikls, izņemot stikla līmēšanu pie poliolefīna plastmasām (polietilēna, polipropilēna un citām) un porainiem materiāliem.
- Nekad neizmantojot tādu sastāvdaļu līmēšanai, kuras saturēs karstus šķidrumus.

UZGLABĀŠANA

Uzglabāt vēsā, sausā un bērniem nepieejamā vietā.

VESELĪBA UN DROŠĪBA

Pirms produkta lietošanas lūdzam iepazīties ar attiecīgo drošības datu lapu, kas ir pieejama pēc pieprasījuma.

“ Šajā tehnisko datu lapā (TDS) sniegtā informācija, ieskaitot rekomendācijas par produkta izmantošanu un lietošanu, ir pamatota uz mūsu zināšanām un pieredzi par produktu šīs TDS sastādīšanas datumā. Produktam var būt daudzi un dažādi pielietojuma veidi, kā arī atšķirīgi lietošanas un darba apstākļi jūsu vidē, kas ir ārpus mūsu kontroles. Tāpēc Henkel nav atbildīgs par mūsu produkta piemērotību ražošanas procesiem un apstākļiem, kuros jūs to izmantojiet, kā arī paredzēto pielietojumu un rezultātiem. Mēs stingri iesakām jums pašam veikt iepriekšējus izmēģinājumus, lai pārbaudītu šādu mūsu produkta piemērotību.

Jebkāda atbildība attiecībā uz šajā tehnisko datu lapā sniegto informāciju vai jebkuru citu rakstiski vai mutiski dotu rekomendāciju (-ām) par saistīto produktu ir izslēgta, izņemot, ja nav tieši norunāts savādāk un izņemot attiecībā uz nāvi vai miesas bojājumiem, ko ir izraisījusi mūsu nolaidība, un jebkādu atbildību saskaņā ar jebkurām produktam obligāti piemērojamām saistību tiesībām.”

Henkel Balti OÜ
Sõbra 61
Tartu 50106, Igaunija
Tel.: (+372) 7305 800