



## ĪPAŠĪBAS

Pret laika apstākļiem izturīgs un šķidinātāju nesaturošs šuvju hermētikis uz polimēra bāzes lietošanai iekšdarbos un āra darbos visu gadu!

- Var pielietot uz mitrām virsmām bez uzpūšanās vai adhēzijas zuduma
- Spēcīgas blīvēšanas un savienošanas īpašības
- Ļoti laba izturība pret UV starojumu, laika apstākļiem un novecošanos, kā arī krāsas stabilitāte - nenotiek virsmas plaisāšana vai dzeltēšana
- Lieliska adhēzija pie plaša būvmateriālu klāsta bez gruntējuma
- Laba saderība ar krāsām - pēc sacietēšanas var krāsot
- Uz Flextec® tehnoloģijas pamata
- Laba elastība
- Nesatur šķidinātāju
- Nelīpoša virsma
- Nesatur silikonu
- Nesatur bīstamos izocianātus
- Neizraisa koroziju
- Laba iespēja pielietot ar pistoli pat zemās temperatūrās
- Absorbē triecienu un vibrācijas

## PIELIETOJUMA JOMAS

- Makroflex All Weather hermētikis ir ideāls kompensācijas šuvēm fasādē, jumiķu darbiem, plausu nobīvēšanai grīdās/sienās, savienojumu šuvēm, citiem ātriem remontiem, celtniecības darbiem un ūdensizturīgām šuvēm iekšdarbos un āra darbos.
- Makroflex All Weather ir ļoti laba adhēzija pie vairuma ēku virsmu: jumta materiāliem, karnīzēm, sliekšņiem, no metāla, alumīnija vai plastmasas izgatavotām noteckaurulēm, tērauda (cinkota, nerūsējošā, emaljēta), alumīnija, kieģeljiem, betona, koksnes un citām.
- Tas ir lieliski piemērots jumta segumiem (loksnēm, jumta dakstiņiem un citiem), noteckaurulēm un pieslēgumiem, ieskaitot pret lietu aizsargājošos.

- Tas veido ilgizturīgus un elastīgus savienojumus ar ļoti augstu saistes stiprību, kas lieliski absorbē vibrācijas un nobīvē pret mitrumu.
- Tas ir pilnībā izturīgs pret laika apstākļiem un mehānikiem bojājumiem.
- Hermētikis ir izturīgs pret notecēšanu, tāpēc to var lietot uz vertikālām un horizontālām virsmām gan telpu iekšpusē, gan ārpusē.
- Piemērots savienojumu šuvēm, piemēram, šuvēm starp koksnes/alumīnija/PVC logu vai durvju rāmjiem un kieģeļu sienu, kāpņem, balkoniem, terasēm, cauruļu skānas izolācijai starp betonu un apšuvumu.
- Piemērots palodžu, grīdīstu, dēļu segumu, kāpņu pakāpienu, fližu, piederumu un citu nobīvēšanai, grīdīstu, triecienaiszardzības plākšņu, apmetuma gipša, metālu, koksnes, keramikas izstrādājumu, rūpnieciski izgatavotu elementu un daudzu citu pielīmēsanai.
- Šuvēm ventilācijas un gaisa kondicionēšanas cauruļvados.

## STANDARTI

- Atbilst EN ISO 11600: klase F-20HM, hermētikis ēku būvniecībai
- Atbilst EN 15651-1 (CE markējums): klase 20HM, produkta tips F-EXT-INT: hermētikis fasādes elementiem, lietošanai iekšdarbos un āra darbos
- GEV EMICODE®: EC 1<sup>plus</sup>: ļoti zemas emisijas (baltais produkts)
- GOS emisiju klase: A+
- EN 15301-1: Reakcija uz uguni: Klase E

## LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

### Pielietošana

Makroflex All Weather tiek piegādāts lietošanai gatavs, un to, bez īpašas priekšapstrādes, var pielietot no kartridža, izmantojot standarta pneimatisko, elektrisko vai ar roku darbināmu pistoli. Šuvi izveidot tā, lai tā atbilstu blīvējuma deformācijas iespējām. Vispārējā gadījumā šuves platumam ir jābūt > 10 mm un < 35 mm. Ir jāsaglabā platuma un dziļuma attiecība 1:0,5. Ja nepieciešams, pēc šuves un pamatnes sagatavošanas, savienojumā līdz nepieciešamajam dziļumam ievietot oderējuma stienīti (slēgto poru putu polietilēna (PE) oderējuma stieniši) un uzklāt gruntējumu. Ievietot kartridžu pistolē un stingri iespiest hermētīki šuvē, pārliecinoties, ka hermētikis ir pilnā saskarē ar abām šuves pusēm. Šuvi aizpildīt, izvairoties no gaisa ieslēgumiem. Hermētīki stingri iespiest pie šuves malām, lai nodrošinātu labu adhēziju. Ja ir nepieciešamas asas un precīzas vai ārkārtīgi tīras šuvju līnijas, izmantot maskējošo lenti. Kamēr uz blīvējuma virsmas vēl nav izveidojusies plēvīte, maskējošo lenti nonemt. Pēc pielietošanas, kamēr uz virsmas vēl nav izveidojusies plēvīte, šuves virsmu var nogludināt ar ziepījumi, lai iegūtu nevainojamu blīvējuma virsmu.

### Virsma

Blīvējamām pamatnēm ir jābūt tīrām, bez eļļas, taukvielām, putekļiem un brīvām daļīņām. Stāvošs ūdens ir jānovāc. Nonemt veca blīvējuma materiāla vai līmes atlikumus. Lai nonemtu eļļu vai taukvielu atlikumus, izmantot acetonu, spirtu, izopropanolu vai tīrišanas līdzekli Makroflex Cleaner.

Produkts ir piemērots daudziem būvmateriālu tipiem: betonam, kieģeļiem, flīzēm, keramikas izstrādājumiem, šķiedru betonam, cinkotajam tēraudam, nerūsējošam tēraudam, dzelzīj, krāsotiem metāliem, lakotam alumīnijam, anodizētam alumīnijam, koksnei, melamīnam, polivinilhlorīdam (PVC) un citiem. Nepielīp pie polietilēna (PE), polipropilēna (PP), politetrafluoretilēna (PTFE, Teflon®), PMMA (akriila stikla).

**Nezināmu materiālu vai kritisku pielietojumu gadījumā veikt adhezīvo īpašību pārbaudes vai sazināties ar mūsu Tehnisko pakalpojumu dienestu.**

## Darbarīku tīrišana

Tūlit pēc lietošanas darbarīkus un uzklāšanas ierīces notīrīt ar vaitspirtu. Sacītējušu materiālu var noņemt tikai mehāniski (piemēram, ar nazi).

## Ķīmiskā izturība

Izturīgs pret ūdeni, jūras ūdeni, atšķaidītiem sārmiem, atšķaidītām skābēm, cementa javu un ūdeni izķīdinātiem mazgāšanas līdzekļiem. Produkts nav ieteicams pielietojumiem vietās, kur tas nonāks pastāvīgā saskarē ar ķīmikālijām.

Tam ir vāja izturība pret aromātiskajiem šķīdinātājiem, organiskajām skābēm, koncentrētiem sārmiem un koncentrētām skābēm, hlorētajiem ogļudeņražiem.

## Piezīmes par lietošanu / ierobežojumiem

Elastīgos blīvēšanas materiālus var krāsot tikai tad, ja pārklājums spēj sekot blīvējuma deformācijām (vispārējā gadījumā, atkarībā no pārklājuma, ja šuves deformācijas ir < 5 %) - pretējā gadījumā uz pārklājuma virsmas var rasties plāsas.

Lielu deformāciju gadījumā pārklājumi drīkst nosegt šuves malas līdz maksimāli, 1 mm.

Pārklājumu lielā skaita dēļ mēs iesakām pirms lietošanas veikt pārklājuma produkta saderības pārbaudi, īpaši, alkīda sveķu krāsu gadījumā. Ja tās tiek uzklātas Makroflex All Weather hermētīkam, alkīda sveķu krāsas var lēni zūt, to virsma ilgāk palikt lipīga un/vai mainīt krāsu.

Gadījumā, ja pamatnes ir klātas ar pulveri (piemēram, ar pulveri klāti alumīnija loga rāmji), pirms lietošanas ir ieteicams veikt adhēzijas pārbaudi.

Nepielietot uz būvmateriāliem, kas var izdalīt eļjas, plastifikatorus vai šķīdinātājus, kas var bojāt hermētīki.

Nav piemērots šuvēm, kur ir ūdens spiediens vai pastāvīga atrašanās ūdenī, piemēram, peldbaseinās.

Neizmantot Makroflex All Weather vannu vai izlietīnu blīvēšanai.

Nav ieteicams pielietojumiem saskarē ar varu vai misiņu.

Nav piemērots dabiskajiem akmeņiem (piemēram, marmoram).

Ķīmikāliju vai augstu temperatūru iedarbībā var notikt blīvējuma krāsas izmaiņas. Tomēr, parasti krāsas izmaiņa negatīvi neietekmē ekspluatācijas īpašības vai ilgnorūbū.

| Nesacītējis produkts       |   |
|----------------------------|---|
| Izejmateriāls:             | Flextec® polimērs (mitrumā cietējošs silāna- pabeigts polimērs (STP) - cietē reakcijā ar gaisa mitrumu) |
| Pielietošanas temperatūra: | +5 °C līdz +40 °C<br>(pamatne un apkārtējā vide)  |
| Konsistence:               | Nenoslidoša pasta   |

|   |   |
|---|---|
| Blīvums:                                  | ~ 1,1 g/ml (caurspīdīgais)<br>~ 1,39 g/ml (baltais)<br>(ISO 2811-1)                           |
| Neplūstamība:                             | ~ 0 mm (ISO 7390)   |
| Plēvītes izveidošanās laiks:              | ~ 15 - 20 minūtes<br>(23 °C, 50 % relatīvā mitruma)   |
| Sacītēšanas ātrums:                       | ~ 2 mm / 24 stundās<br>(23 °C, 50 % relatīvā mitruma, savienojuma šķērsgriezums 20 × 10 mm)   |
| <b>Sacītējis produkts</b>                 |   |
| Smarža:                                   | Nav smaržas   |
| Shore A cietība:                          | ~ 35 (caurspīdīgais)<br>~ 40 (baltais)<br>(ISO 868)   |
| Modulis 100 % pagarinājumā:               | ~ 0,6 N/mm <sup>2</sup> (caurspīdīgais)<br>~ 0,75 N/mm <sup>2</sup> (baltais)<br>(ISO 8339-A) |
| Stiepes izturība:                         | ~ 1,0 N/mm <sup>2</sup> (caurspīdīgais)<br>~ 0,9 N/mm <sup>2</sup> (baltais)<br>(ISO 8339-A)  |
| Pagarinājums saplīstot:                   | ~ 200 % (caurspīdīgais)<br>~ 250 % (baltais)<br>(ISO 8339-A)                                  |
| Pagarinājums saplīstot:                   | ~ 170 % (caurspīdīgais)<br>~ 310 % (baltais)<br>(ISO 8339-B)                                  |
| Brīvā atgriezeniskā elastīgā deformācija: | ~ 90 % (caurspīdīgais)<br>~ 85 % (baltais)<br>(ISO 7389-B)                                    |
| Deformācijas iespēja:                     | 20 % (ISO 11600-F)  |
| Ieteicamais šuves platums:                | 10 - 35 mm  |
| Ekspluatācijas temperatūra:               | -40 °C līdz 80 °C   |

## UZGLABĀŠANA

15 mēneši no ražošanas datuma, uzglabājot neatvērtos, oriģinālos kartridžos, sausos apstākļos un pasargātu no tiešas saules gaismas, temperatūrās starp +10 °C un +25 °C.

## IEPAKOJUMS

280 ml polietilēna (PE) kartridžs

## KRĀSAS

Caurspīdīga, balta

## VESELĪBA UN DROŠĪBA

Pirms produkta lietošanas lūdzam skaitīt piederīgo drošības datu lapu, kas ir pieejama pēc pieprasījuma.

**Lappuse 2. no 3**



Henkel izmanto FEICA apstiprinātās testu metodes, kas ir plānotas, lai dotu skaidrus un atkārtojamus testu rezultātus, nodrošinot, ka pasūtītājiem ir precīzs produkts veikspējas attēlojums. FEICA OCF testu metodes ir pieejamas: <http://www.feica.com/our-industry/pu-foam-technology-ocf>. FEICA ir daudzniecības asociācija, kas pārstāv Eiropas limju un blīvējuma materiālu rūpniecību, ieskaitot vienkominētās putu rāzotājus. Papildu informāciju skaitīt: [www.feica.eu](http://www.feica.eu).



“Šajā tehnisko datu lapā (TDS) sniegtā informācija, ieskaitot rekomendācijas par produkta izmantošanu un lietošanu, ir pamatota uz mūsu zināšanām un pieredzi par produktu šīs TDS sastādīšanas datumā. Produktam var būt daudzi un dažādi pielietojuma veidi, kā arī atšķirīgi lietošanas un darba apstākļi jūsu vidē, kas ir ārpus mūsu kontroles. Tāpēc Henkel nav atbildīgs par mūsu produkta piemērotību ražošanas procesiem un apstākļiem, kuros jūs to izmantojiet, kā arī paredzēto pielietojumu un rezultātiem. Mēs stingri iesakām jums pašam veikt iepriekšējus izmēģinājumus, lai pārbaudītu šādu mūsu produkta piemērotību.

Jebkāda atbildība attiecībā uz šajā tehnisko datu lapā sniegto informāciju vai jebkuru citu rakstiski vai mutiski dotu rekomendāciju (-ām) par saistīto produktu ir izslēgta, izņemot, ja nav tieši norunāts savādāk un izņemot attiecībā uz nāvi vai miesas bojājumiem, ko ir izraisījusi mūsu nolaidība, un jebkādu atbildību saskaņā ar jebkurām produktam obligāti piemērojamām saistību tiesībām.”

**Henkel Balti OÜ**

Sõbra 61  
50106 Tartu, Eesti, Igaunija  
Tālr.: (+372) 7305 800  
[www.makroflex.lv](http://www.makroflex.lv)

**Lappuse 3. no 3**



Henkel izmanto FEICA apstiprinātās testu metodes, kas ir plānotas, lai dotu skaidrus un atkārtojamus testu rezultātus, nodrošinot, ka pasūtītājiem ir precīzs produkts veikspējas attēlojums. FEICA OCF testu metodes ir pieejamas: <http://www.feica.com/our-industry/pu-foam-technology-ocf>. FEICA ir daudzniecības asociācija, kas pārstāv Eiropas līmju un blīvējuma materiālu rūpniecību, ieskaitot vienkomponenta putu ražotājus. Papildu informāciju skaitā: [www.feica.eu](http://www.feica.eu).

