



GAMINIO TIPAS

Vienkomponentės pistoleto pagalba išspaudžiamos putos, atsparios ugniai

GAMINIO APRAŠAS

Makroflex FR77 PRO – tai vienkomponentės nuo drėgmės kietėjančios pistoleto pagalba išspaudžiamos statybinės putos, atsparios ugniai, naudojant tarp mineralinių medžiagų; atitinka B klasę pagal EN13823 ir EN 11925-2, [klasifikavimas pagal EN13501-1], sukurtos ir specialiai pritaikytos naudoti pistoleto. Šis gaminyje buvo sukurtas ir yra gaminamas pagal griežtus ISO 9001 / EN 29001 kokybės užtikrinimo standartų reikalavimus.

NAUDOJIMO SRITYS

Plyšių užpildymas tarp mineralinių ar metalinių medžiagų, kai taikytini ypatingi reikalavimai dėl degumo ir medžiagos elgsenos per gaisrą. Šios putos užtikrina atsparumą ugniai iki 240 min. ir todėl priskirtos B klasės statybos medžiagoms pagal Europos standartus ir B1 pagal Vokietijos standartus.

GAMINIO SAVYBĖS

Buvo atlikti atsparumo ugniai bandymai naudojant *Makroflex FR77 PRO* kaip linijinių sandarų sandariklį pagal EN 1366-4:2006 (U); putos buvo klasifikuojamos pagal EN 13501-2:2009. Priklausomai nuo konkretaus linijinių sandūrų sandariklio pobūdžio, pasiekiamas iki 240 min. atsparumas ugniai.

Putos *Makroflex FR77 PRO* limpa prie visų įprastų statybos medžiagų, išskyrus polietileną, silikoną, tepalus, riebalus, antiadhezinės priemonės ir pan. Putos gali būti naudojamos, kai oro ir pagrindo temperatūra yra nuo +5 iki +25 °C. Sukietėjusios putos yra pusiau kietos, elastingos, pasižymi uždaru akūčių struktūra, yra atsparios puvimui, drėgmės poveikiui ir temperatūrai nuo -40 iki +80 °C. Laikui bėgant, jos nepraranda savo savybių, tačiau turi būti apsaugotos nuo ultravioletinių spindulių. Putos pasižymi puikiomis šilumos ir garso izoliavimo

savybėmis. Putos išspaudžiamos pistoleto labai paprastai, tiksliai ir greitai, todėl patenkina profesionalų keliamus lūkesčius.

PASIRUOŠIMAS DARBUI

Paviršiai turi būti tvirti, švarūs, be riebalų ir dulkių. Nestabilais medžiagas pašalinkite ir prieš pat naudojimą sudrėkinkite porėtus paviršius. Visi komponentai turi būti iš anksto paruošti. Po ranka turėkite ir valiklį *Makroflex Cleaner*, kad iš karto pašalintumėte galimus purslus ar apibėgimus. Darbus geriausia atlikti +20 °C temperatūroje. Šaltus flakonus galima šiek tiek pašildyti šiltame vandenyje. Saugokite flakonus nuo didesnės kaip +50 °C temperatūros, nes jie gali sprogti. Pernelyg karštus flakonus, pvz., vežant juos vasarą, galima atvėsinti šiltame vandenyje, tačiau, jų jokių būdu negalima kratyti! Prieš pritvirtindami prie pistoleto, dvidešimt kartų sukratykite flakoną. Perskaitykite pistoleto naudojimo instrukcijas. Laikykite flakoną vertikaliai ir pritvirtinkite užverždami pistoletą su juodu sriegtu flakono vožtuvu; nepakreipkite flakono ir neprivėžkite pistoleto labai stipriai.

NAUDOJIMAS

Laikykites ant pakuotės pateiktų nurodymų ir pistoleto naudojimo instrukcijų. Neišspauskite per daug putų, nes idealiomis sąlygomis stingdamos jos išsiplečia apie 1,5–2 kartus. Putos dozuojamos švelniai paspaudžiant pistoleto svirtelę. Purkšdami ant pagrindų vandens, paspartinsite putų sustingimą. Užpildant dideles erdmes ir plyšius, patartina sudrėkinti kiekvieną putų sluoksnį. Dėl nepakankamos drėgmės ir (arba) per didelio išspautų putų kiekio, putos gali per stipriai išsiplesti. Šviežias putų dėmes nedelsdami pašalinkite valikliu *Makroflex Cleaner*. Tai galima padaryti, kol putos dar nesustingusios. Sukietėjusias putas galima pašalinti tik mechanškai. Atidarius flakonus, juos reikia sunaudoti per keturias savaites. **Tik tinkamai drėkinamos putos *Makroflex FR77 PRO* kietėja greitai ir tolygiai, todėl nepamirškite drėkinti pagrindų paviršius.**

TIEKIMAS IR SANDĖLIAVIMAS

Flakono talpa	dėžutėje	padėklas
750 ml	12 vnt.	576 vnt.

Tinkamumo naudoti terminas: 18 mėnesių

Tinkamiausia temperatūra flakonams sandėliuoti yra nuo +10 iki +20 °C. Flakonus laikyti tik vertikaliajoje padėtyje. Saugoti nuo karščio ir šalčio. Flakono vežimas keleiviniu automobiliu: į audinį suvyniotas flakonus ir stabilizuotas turi būti vežamas bagažinėje, o ne salone.

Žr. atskirai pateikiamas Sandėliavimo ir tvarkymo instrukcijas.

DĖMESIO:

Saugokite flakonus nuo didesnės kaip +50 °C temperatūros, nes jie gali sprogti. Pernelyg karšti flakonai, pvz., vežant juos vasarą,

galima atvėsinti šaltame vandenyje, tačiau, jų jokių būdu negalima kratyti!

SAUGOS INSTRUKCIJOS

Žr. Pistoletų pagalba išspaudžiamų, ugniai atsparių B / B1 klasės vienkomenčių putų *Makroflex FR77 PRO* saugos duomenų lapą

GAMINIO PRIVALUMAI

- Atsparumas ugniai iki 240 min.
 - ✓ Bandymai atlikti pagal EN 1366-4:2006 ir A1:2010
 - ✓ Gaminys klasifikuojamas pagal EN 13501-2:2009 ir A1:2010
- Statybos medžiagų B klasė pagal EN standartus
 - ✓ Bandymai atlikti pagal EN 11925-2:2002, EN 13823:2002
 - ✓ Gaminys klasifikuojamas pagal EN 13501-

Šiame techninių duomenų lape pateikti duomenys yra nustatyti laboratorijoje. Nustatyti duomenys su praktikoje gali skirtis, todėl mes negalime visada garantuoti tokių konkrečių savybių. Gaminys gali būti panaudotas įvairiausiais būdais, o kiekvieno konkretaus atvejo nėra galimybės įvertinti. Todėl naudotojas turėtų vadovautis savo individualiais poreikiais. Dėl įvairių naudojimo galimybių mes negalime visada užtikrinti tokių pačių rezultatų. Siekiant atitikti konkrečius reikalavimus, patartina atlikti atskirus savarankiškus naudojimo bandymus.

KLASIFIKAVIMAS

Remiantis klasifikavimo ataskaita Nr. 2132T10-12, suteiktos tokios klasifikacijos:

Be mineralinės vatos

Užpildo plotis	Užpildo gylis	Patalpos sandarinimo klasifikacija	Izoliavimo klasifikacija
10 mm	100 mm	45 min	45 min
15 mm	100 mm	60 min	60 min
20 mm	100 mm	30 min	30 min
30 mm	100 mm	20 min	20 min
10 mm	200 mm	120 min	120 min
15 mm	200 mm	60 min	60 min
20 mm	200 mm	45 min	45 min
25 mm	200 mm	30 min	30 min
30 mm	200 mm	30 min	20 min
50 mm	200 mm	20 min	20 min

Su mineraline vata

Mineralinė vata	Mineralinės vatos tankio klasė	Akmens vatos pozicija	Užpildo plotis	Užpildo gylis	Patalpos sandarinimo klasifikacija	Izoliavimo klasifikacija
60 mm	„Rockwool“	Viduryje	20 mm	100 mm	180 min	180 min
60 mm	„Rockwool“	Iš priekio	50 mm	100 mm	180 min	120 min
60 mm	„Flumroc“	Viduryje	20 mm	200 mm	240 min	240 min
60 mm	„Flumroc“	Iš priekio	50 mm	200 mm	240 min	180 min

1:2007 ir A1:2010

- Statybos medžiagų B1 klasė pagal DIN standartus
 - ✓ Bandymai ir klasifikavimas atlikti pagal DIN 4102
- TÜV patikrintas ir patvirtintas patobulintas apsauginis vožtuvas:
 - Ilgesnis tinkamumo naudoti laikas
 - Didesnis saugumas – mažesnė nelaimingų atsitikimų rizika



TECHNINIAI DUOMENYS

(esant +20 °C temperatūrai ir 50% santykinei oro drėgmei)

Išėiga putoms laisvai ištekant (750 ml flakonas)	apie 45 litrų
Tankis (putoms laisvai ištekant)	apie 14 kg/m ³
Akučių struktūra	Vidutinio tankio
Nelimpa po	6–8 min
Galimybė pjauti (20 mm juostas)	8–10 min
Kietėjimo laikas, po kurio leistina pilna apkrova (20 mm juostai)	apie 12 val.
Naudoti, kai temperatūra (talpyklos ir paviršiaus)	nuo +20 iki +30 °C
Tinkamiausia temperatūra naudoti (flakonas ir aplinka)	+20 °C
Tempiamasis stipris pagal DIN 53430	8–9 N/cm ²
Pailgėjimas pagal DIN 53430	18%
Šlyties jėga pagal DIN 53427	4–5 N/cm ²
Gniuždomasis stipris pagal DIN 53421 (10% gniuždymas)	2–3 N/cm ²
Vandens įgertis pagal DIN 53433	0,3% tūrio
Šiluminis laidumas pagal DIN 52612	0,04 W/mK
Visiškai sukietėjusios putų juostos atsparumas temperatūrai	Nuo -40 iki +80 °C (trumpalaikė galima temperatūra iki +100 °C)
Atsparumo ugniai trukmė pagal EN 13501-2:2009 ir A1:2010	iki 240 min
AFITI LICOF bandymų ataskaita	Nr. 2132T10-8
AFITI LICOF klasifikavimas	Nr. 2132T10-12
EN13501 – statybinės medžiagos klasifikavimas (naudojant tarp kietų mineralinių medžiagų)	B
DIN 4102 – statybinės medžiagos klasifikavimas (naudojant tarp kietų mineralinių medžiagų)	B1

Šiame techninių duomenų lape pateikti duomenys yra nustatyti laboratorijoje. Nustatyti duomenys su praktikoje gali skirtis, todėl mes negalime visada garantuoti tokių konkrečių savybių. Gaminys gali būti panaudotas įvairiausiais būdais, o kiekvieno konkretaus atvejo nėra galimybės įvertinti. Todėl naudotojas turėtų vadovautis savo individualiais poreikiais. Dėl įvairiausių naudojimo galimybių mes negalime visada užtikrinti tokių pačių rezultatų. Siekiant atitikti konkrečius reikalavimus, patartina atlikti atskirus savarankiškus naudojimo bandymus.

Henkel Balti OÜ

Sõbra 43 Tartu 50106, Estonia

Tel. (+372) 7305 800

www.makroflex.lt

