



2022.03

# BATŲ KLIJAI „MOMENT“

## Batams klijuoti

Pakuotė: 50 ml

### ELASTINGI IR BESPALVIAI

#### SAVYBĖS

- tirpikliniai kljai
- stipriai suklijuoja
- atsparūs vandeniui
- elastingi kljai
- atsparūs senėjimui
- išdžiūvę yra skaidrūs

#### PASKIRTIS

- odiniams batams, sportbačiams ar odinėms rankinėms klijuoti
- netinka dirbtinei odai

#### PAKUOTĖ:

- 50 ml metalinė tūbelė, dėžėje 20 vnt.

#### PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Klijuojama medžiaga turi būti sausa (pvz., medienos drėgnis 8–12 %), neriebaluota ir neapdulkėjusi. Laminuotas medžiagas, metalus ir pan. nuvalykite tirpikliu (skiedikliu, benzinu, acetonu). Pašiuurkštinius paviršių švitrinu popieriumi, metalinis paviršius sukimba stipriau. Prieš klijuojant medžiagas, jos turi būti laikomos šiltoje aplinkoje pagal gamintojo nurodymus.

#### DENGIMAS

Dideliems plotams dantyta mentele arba trumpų šerių šepetėliu tolygiai užtepkite gaminio ant abiejų klijuojamų paviršių, ypač prie kraštų. Prieš sujungdami abi puses palaukite, kol išgaruos tirpiklis. Garavimo laikas kambario temperatūroje (18–25 °C) yra apie 10–15 minučių. Užtikrinkite nuolatinį vėdinimą. Praėjus garavimo laikui, paviršius galima suklijuoti per 60 minučių. Pirmiausia atsargiai sulygiuokite klijuojamus paviršius, nes susilietus dviem klijų sluoksniams reguliuoti nebebus įmanoma. Tada trumpai, bet stipriai suspauskite paviršius (0,5 N/mm = 5 kg/cm ar daugiau). Atminkite, kad sukibimo stiprumas priklauso nuo spaudimo intensyvumo, o ne nuo trukmės. Pakanka spausti keletą sekundžių. Didesnius klijuojamus paviršius, pvz., laminuotas plokštes, metalus ir pan., reikia spausti su presu. Kad neatsirastų oro burbuliukų, spauskite nuo centro išorės link. Kruopščiai prispauskite prie kraštų. Tvirtus standžius paviršius smūgiuokite kietu plaktuku.

#### TECHNINIAI DUOMENYS

Spalva	bespalvė
Sudėtis	Poliuretanai, tirpikliai
Galutinis sukibimo stiprumas (LST EN 205)	Priklausomai nuo paviršiaus ir suspaudimo, pasiekiamas po 3 dienų
Atsparumas temperatūrai	nuo -40 °C iki +70 °C
Klijavimo temperatūra	nuo +18 °C iki +25 °C





Tankis	0,89 g/cm <sup>3</sup>
Sąnaudos	250–350 g/m tepant klįjus ant abiejų pusių

### LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti sandariai uždarytoje pakuotėje kambario temperatūroje. Venkite laikyti žemesnėje nei +5 °C ir aukštesnėje nei +50 °C temperatūroje. Šalti arba sušalę klįjai (iki +5 °C) vėl tampa tinkami naudoti, jei jų temperatūra lėtai pakyla iki darbinės temperatūros (apie +20 °C). Klijų fizinės ir cheminės savybės turi būti nepaveiktos. Kai klįjai nenaudojami, pakuotę laikykite sandariai uždarytą, kad neišgaruotų tirpiklis. Saugojimo terminas: 24 mėnesiai nuo pagaminimo datos, nurodytos ant gaminio.

### REKOMENDACIJOS

Įrankius iš karto po naudojimo nuvalykite tirpikliu arba acetonu. Šviežias dėmes nuo klįjuojamų objektų atsargiai nuvalykite tirpikliu arba acetonu sudrėkinta šluoste. Išdžiūvusių skaidrių klijų dėmių iš tekstilės visiškai pašalinti neįmanoma (net ir cheminiu būdu). Norėdami pašalinti dėmes nuo kitų paviršių, naudokite tirpiklį arba acetoną. Pirmiausia įsitikinkite, kad jie nepažeidžia paviršiaus. Pakuotę laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti atokiau nuo liepsnos ir kibirkščių. Nerūkyti. Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją. Mūvėkite tinkamas pirštines. Nurijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti pakuotę arba etiketę. Apdorojant gaminyje esantys tirpikliai garuoja ir jų garai reaguodami su oru gali sudaryti sprogius arba degius mišinius.

### SVEIKATA IR SAUGA

Prieš naudodami produktą peržiūrėkite atitinkamos Medžiagos saugos duomenų lapą, kuris pateikiamas pagal pageidavimą.

„Šiame techninių duomenų lape pateikiama informacija, taip pat rekomendacijos dėl produkto taikymo ir naudojimo yra pagrįstos mūsų žiniomis ir patirtimi, turėta šio techninių duomenų lapo išleidimo metu. Produktas gali būti naudojamas įvairiose srityse, įvairiais būdais ir skirtingomis jūsų aplinkos sąlygomis, kurių mes kontroliuoti negalime. Bendrovė „Henkel“ neatsako už savo produkto tinkamumą jūsų gamybos procesams ir sąlygoms, naudojimo paskirčiai ir už gautus rezultatus. Prieš naudojant rekomenduojame patiems atlikti bandymus, kad įsitikintumėte, jog produktas yra tinkamas.

Bendrovė neprisiima jokios atsakomybės, susijusios su informacija, pateikta techninių duomenų lape, ar su bet kokiomis kitomis raštu ar žodžiu suteiktomis rekomendacijomis dėl šio produkto, išskyrus atvejus, kai yra aiškiai susitarta kitaip, ir atvejus, susijusius su mirtimi ar kūno sužalojimu dėl mūsų aplaidumo, taip pat išskyrus atsakomybę už gaminius, numatomą teisės aktais.“

### Henkel Balti OÜ

Sõbra 61

50106Tartu, Estonia

Tel. (+372) 7305 800

Internet: [www.moment-klįjai.lt](http://www.moment-klįjai.lt)