

NOVINKA

## LOCTITE PC 7350 pro opravy pásových dopravníků

Technologie pro opravy pryže s vylepšenými vlastnostmi

LOCTITE PC 7350, prvotřídní hmota pro opravy pryže, je určena zejména pro dopravníkové pásy a jiné pryžové prvky. Rychle vytvrzuje a je samonivelační – což z ní činí tu nejlepší volbu pro opravy přímo na místě závady. Nabízí vynikající adhezi a odolnost vůči abrazi – opravená místa mají stejnou životnost a pružnost jako pryž, čímž je dosaženo vyšší spolehlivosti a efektivity opravy. Další možné aplikace, aniž by byl jejich výčet kompletní, zahrnují opravy obložení mlýnů, čerpadel, podavačů, násypek, skluzů a polyuretanových desek a obkladů.



Snížení nákladů



Zvýšení efektivity



Zvýšení spolehlivosti



Zvýšení bezpečnosti

### FUNKCE

- Vysoká odolnost vůči abrazi
- Vynikající adheze ke kovům a pryži
- Excelentní průtažnost a pružnost
- Dobrá odolnost vůči rázům
- Snadná aplikace z kartuší
- Při správném nanesení nebude kolidovat se stěrkami pásů
- Bez rozpouštědel

### VÝHODY

- Snižuje počet a délku nákladných odstávek zařízení
- Omezuje rozsah inventáře náhradních dílů
- Opravy na místě závady či přímo na zařízení – minimalizace nákladů na opravy
- Prodloužená životnost oprav
- Zabraňuje předčasnému opotřebení spojů pásů





### TECHNICKÉ VLASTNOSTI

IDH číslo	2243012
Typ balení a objem	dvojkartuše 400 ml
Barva	černá
Pokrytí (cm <sup>2</sup> , při tloušťce 6 mm)	400 ml dvojkartuše = 570
Maximální provozní teplota	80 °C
Minimální provozní teplota	-29 °C
Doba zpracovatelnosti (v minutách) při 23 °C*	5
Funkční vytvrzení (v hodinách) při 23 °C*	2
Objemový poměr mísení (pryskyřice : tvrdidlo)	1:1

\*vyšší teploty dobu zkrátí, nižší ji prodlouží

### ÚDAJE O VYTVRZENÉ HMOTĚ

Tvrdość, Shore A, ASTM D2240	95
Pevnost v tahu, ISO 527-2 (N/mm <sup>2</sup> )	11
Průtažnost v %, ISO 527-2	250
Pevnost ve smyku, ISO 4587 (N/mm <sup>2</sup> ) pískovaná nízkolegovaná ocel	6,2
Pevnost ve smyku, ISO 4587 (N/mm <sup>2</sup> ) pryž	0,7

### DOPLŇKOVÉ PRODUKTY

#### PŘÍPRAVA POVRCHU

Zvýšení adheze k pryži.  
LEPTACÍ PROSTŘEDEK LOCTITE: 88,7 ml  
láhev

#### ČISTIČ

Čistí a připravuje povrchy.  
Doporučení: TEROSON VR 40, 1 l plechovka

#### VYBAVENÍ

#### NANÁŠECÍ PISTOLE

Je nutná pro aplikaci hmoty pro opravu  
pryžových pásů LOCTITE PC 7350  
z dvojkartuše 400 ml.  
IDH č. 218312

#### STATICKÝ MIXER

Dodáván v sáčcích po 10 kusech – pro  
míchání a nanášení z dvojkartuší 400 ml.  
IDH č. 639381

**Henkel ČR spol. s r.o.**  
**Adhesive Technologies**  
**U Průhonu 10, 170 04 Praha 7**  
**www.loctite.cz**

Veškeré uvedené názvy jsou známkami a registrovanými známkami společnosti Henkel a jejich poboček ve Spojených státech, Německu a dalších zemích.  
© 2017 Henkel Corporation. Všechna práva vyhrazena. 16078 (3/2017)

